



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1265	Intern Journal nr 170/91	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Ragnar Nilsen	Fortrolig pga Muting	Fortrolig fra dato:
Tittel Analyser (resten) fra sommerens (1990) arbeid på mutingene NM 329/1989 og NM 330/1989.				
Forfatter Ragnar Nilsen		Dato 08.02 1991	Bedrift	
Kommune Balsfjord	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 15331	1: 250 000 kartblad Tromsø
Fagområde Kjemiske analyser	Dokument type Rapport		Forekomster Reppi Ellendal Tomasjordfjell	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Au Ag Pt Pd Cu Co Ni			
Sammendrag				

Til. Bergvesenet.
Bergmester Ole Norsteien
P:boks.3021. Lade.
7002. Trondheim.

BERGVESENET		
Mottatt:		
- 8 FEB. 1991		
J.nr.: 170/91		
Saksbeh.:		
	Sett	Kopi
ON	ON	
AM	AM	
BI	BI	

Laksvatn, dato.4.2.91.

Sender de to siste analyser fra året 90.

Intyg nr. 302. Fra „Reppi“ over „Laksvatn“.
Intyg nr. 6. Fra „Tomasjordfjell“.(breksje).

Sender en fra året 89-90. Det er mulig de har denne?
Intyg nr.2988. „Ellendal“. Dette for en sammenligning.
De ser det er 14 km mellom disse to analysene, „Reppi“
„Ellendal“.
Når en sammenligner malmparagenesen av de to analysene
kan en tenke sig at det er en sammenhengende sone?

Intresant er det at mineralene „CR“ og „PT“ følges over
det store området, de er jo gode ledere.

Med hilsen *Ragnar Nilsen*
Ragnar Nilsen Glitre.
9042 Lsksvatn

S G A B A N A L Y S

Box 801,
951 28 Luleå

A N A L Y S I N T Y G

ANKOMSTDATUM 1989-11-11
UTSKRIFTSDATUM 1990-01-11BESTÄLLAREINSÄNDAREINTYG NR

R NILSEN

2988

PLATS : Mätingsnr. N.M. 329/1989. N.M.-nr. 330/1989. (Ellendal)

Anm : Analysmetod: ICP Upplösningsmetodik: HF/HCl04 Au: Fire Assay

LAB. NR	MÄRKNING	FE203 %	AL203 %	HGO %	CAO %	K2O %	NA2O %	MNO %	P2O5 %	TIO2 %	AS PPM	BA PPM	BE PPM
039558	2/ED	24.6	15.0	3.86	7.16	<0.010	2.01	0.091	0.045	0.431	<3.0	7.4	<0.04

LAB NR	MÄRKNING	CO PPM	CR PPM	CU PPM	LA PPM	LI PPM	MO PPM	NB PPM	NI PPM	PB PPM	SC PPM	SN PPM	SR PPM
039558	2/ED	203	26	787	<0.70	1.4	2.0	<2.0	69	16	20	<2.0	130

LAB NR	MÄRKNING	V PPM	W PPM	Y PPM	ZN PPM	ZR PPM	AU PPM	AG. PPM	PT PPM	PD PPM
039558	2/ED	129	3.0	6.8	46	1.4	0.01	<2	<0.04	<0.03

Kopi av original i Bv991 !

S G A B A N A L Y S

Box 801,
951 28 Luleå

ANALYSINTYG

ANKOMSTDATUM 1991-01-14

UTSKRIFTSDATUM 1991-01-29

BESTÄLLARE

INSÄNDARE

INTYG NR

RAGNAR NILSEN GLITRE

6

PLATS : Mrk. nr. 6. Tamasjordfjell

Anm : Analysmetod: ICP Ädelmetaller: Fire Assay

LAB NR	MÄRKNING	Au PPM	Ag PPM	Pt PPM	Pd PPM
066873	NR 6	<0.01	<5	<0.04	<0.03

S G A B A N A L Y S

Box 801,
951 28 Luleå

ANALYSINTYG

ANKOMSTDATUM 1991-01-14

UTSKRIFTSDATUM 1991-01-29

BESTÄLLAREINSÄNDAREINTYG NR

RAGNAR NILSEN GLITRE

3202

PLATS : NM. 248/1987.FB. "Reppi"

Anm : Analysmetod: ICP Upplösningsmetodik: HF/HCl04 Au: Fire Assay

LAB NR	MÄRKNING	Fe2O3 %	Al2O3 %	MgO %	CaO %	K2O %	Na2O %	MnO %	P2O5 %	TiO2 %	As PPM	Ba PPM	Be PPM
066872	NR 5	2.80	13.6	0.512	1.66	0.075	9.39	0.054	0.418	0.604	<18	13	<1.9

LAB NR	MÄRKNING	Co PPM	Cr PPM	Cu PPM	La PPM	Li PPM	Mo PPM	Nb PPM	Ni PPM	Pb PPM	Sc PPM	Sn PPM	Sr PPM
066872	NR 5	61	7.7	105	7.1	<1.9	<9.2	<9.2	17	60	10	<9.2	98

LAB NR	MÄRKNING	V PPM	W PPM	Y PPM	Zn PPM	Zr PPM	Au PPM	Ag. PPM	Pt PPM	Pd PPM
066872	NR 5	48	<9.2	16	3.9	158	<0.01	<5	<0.04	<0.03

Kopi av originali BV 991