



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 2116	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv Sulitjelma Bergverk A/S	Ekstern rapport nr "533128004"	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Hankabakken analyse				
Forfatter		Dato 	Bedrift Sulitjelma Gruber A/S	
Kommune	Fylke	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag Div. analyser fra Hankabakken I og Hankabakken II.				

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. Hull 9 A. <i>(N28)</i>						<table><tr><td>Beregn.</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profil</td><td>☒</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Malmkart</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EDB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Beregn.	☒					Profil	☒	14				Malmkart						EDB					
Beregn.	☒																															
Profil	☒	14																														
Malmkart																																
EDB																																
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	<table><tr><td>% Cu</td><td>% S</td></tr><tr><td>most</td><td></td></tr></table>	% Cu	% S	most		S	Malm																				
% Cu	% S																															
most																																
						kg/m ²	kg/m ²	t/m ²																								
1515	2,00 m - 2,50 m	0,68	0,03	9,6	6,90	9,8	138,43	1,44																								
16	2,50 " - 3,00 "	0,34	0,02	9,0																												
17	3,00 " - 3,50 "	0,28	0,02	5,4		22,15	382,51	5,54																								
18	3,50 " - 4,00 "	0,28	0,03	3,2																												
19	4,00 " - 4,50 "	0,18	0,08	0,2																												
20	4,50 " - 5,00 "	0,05	0,05	0,2																												
21	5,00 " - 5,50 "	0,05	0,02	0,3																												
ROT C.W.C																																
3/ Flin Geol. Korr.																																

Hva er vitsen med
prøvetaking når man faaen ikk
vet hvor hvor er tatt.

Sulitjelma, den **23 April** 19**75**.

2,4.

Analysrapport

Hankabakkari II.
 Ort 4 Øst. Hull 90 A.
 037728

J. nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulöst	kg S/m ²	t meter/m ²
1941	0,00 m = 1,00 m	0,24	0,04	5,0		6,480	135,000	2,7
42	1,00 " = 2,00 "	1,75	0,16	6,0		49,350	225,600	2,82
43	2,00 " = 3,00 "	2,20	0,18	8,8		62,744	250,976	2,852
		<u>1,42</u>	<u>0,3</u>	<u>7,31</u>		<u>118,574</u>	<u>611,576</u>	<u>8,372</u>
	3 m =							

Suittelma, den ... 3. juli 1974.

0.4

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II,
Ort 4 Øst. Hull 15 A.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst kg/m ²	kg/m ²	Malm t/m ²
1929	0,00 m - 1,00 m 1	0,45	0,05	9,8				
30	1,00 " - 1,50 " 0.5	0,44	0,04	9,7				
31	1,50 " - 2,50 " 1,0	0,48	0,06	7,8				
32	2,50 " - 3,00 " 0.5	0,48	0,08	7,6				
33	3,00 " - 3,50 " 0.5	0,90	0,05	8,9				
34	3,50 " - 4,00 " 0.5	0,35	0,04	7,0				
		<u>0.50</u>		<u>8.55</u>		57,29	972,16	11,37

Sulitjelma, den ... 3 Juli ... 1974.

[Signature]
A.K.

Analyserapport

Hankabakken II.
Ort 4 Øst. Moll 13 B.

Prøve fra:

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst kg/m ²	kg/m ²	Malen t/m ²
1926	0,00 m - 1,00 m	0,34	0,16	3,4				
27	1,00 " - 1,50 "	0,22	0,14	3,2				
28	1,50 " - 2,00 "	0,28	0,12	3,4				
		<u>0,30</u>		<u>3,35</u>		15,54	176,48	5,27

Sulitjelma, den ... 3. Juli ... 1974.

[Signature]
R.H.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II.
Ort 4 Øst. Null 13 A.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst kg/m ²	kg S/m ²	Malm t/m ²
1922	0,00 m - 1,00 m	0,36	0,03	2,4				
23	1,00 " - 1,50 "	0,38	0,03	2,5				
24	1,50 " - 2,50 "	0,30	0,03	3,2				
25	2,50 " - 3,00 "	0,28	0,02	3,8				
		<u>0,33</u>		<u>2,92</u>		25,88	229,29	7,85

Sulitjelma, den 3 Juli 1974.

A. K.

Analysereport

Bereg.	Profil	Malmkart	EDB	Arktiv

Hankebakken II.
Ørt 4 Øst, Hull 11 B.
Prove fra:

J. nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu % løst	S kg/m ²	Malm kg/m ²
1918	0,00 m - 1,00 m	0,20	0,15	2,6				
19	1,00 " - 2,00 "	0,20	0,15	2,2				
20	2,00 " - 3,00 "	0,18	0,17	2,0				
21	3,00 " - 3,50 "	0,24	0,12	2,5				
		0,20		2,30				
							18,15	208,74
								9,07

Sulitjelma, den 3 Juli 1974.

g.h.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. Ort 4 Øst. Hull 11 A.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst kg Cu/m ²	kg S/m ²	Malm t/m ²
1914	0,00 m - 1,00 m	0,36	0,08	7,8				
15	1,00 " - 1,50 "	0,30	0,06	8,0				
16	1,50 " - 2,50 "	0,24	0,04	7,8				
17	2,50 " - 3,00 "	0,26	0,05	8,8				
		0,29		8,00				

Sulitjelma, den 3 Juli 1974.

[Signature]
A.4.

Analyserapport

Hankabakken II, Nivå ort 4 V under + 222.							Beregn.			
Prøve fra:							Profil			
							Malmkart			
							EDB			
							Arkiv			
J.nr.	Fr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
671	4. Pl. 2 - 7,0 m.	1,65 m	1,00			15,0		51,15	767,25	5,115

Sulitjelma, den 26. Februar 19.74.

N.H.

Analyserapport

Hankabakken II.							Bereg.		
Prøve fra: Nivå ort 4 Ø under + 222,							Profil		
							Malmkart	☒	
							EDB	☒	Arkiv
J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu u _{lost} kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
610	23 A. Fl. 8 + 7,2 m.	2,00 m	1,03		14,6		63,53	900,53	6,17
11	23 B. " 8 + 7,2 "	0,70 "	0,85		13,3		18,04	282,28	2,12
12	23 C. " 8 + 7,2 "	1,05 "	0,36		5,9				
2,2m 81kg 2,4m 72kg 1 1/2									

Sulitjelma, den ..26. februar.....19.74.

R. P.

Analyserapport

Hankabakken II.								Bereg.			
Nivå ort 4 V under + 222.								Profil			
Prove fra:								Malmkart X			
								EDB X Arkiv			
J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu ulöst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
608	7 A.	Pl. D - 1,2 m.	2,70 m	0,20	33	4,2	6,47	34,59	676,99	10,46	
9	7 B.	" D - 1,2 "	1,10 "	0,62		11,5					

Sulitjelma, den ..26 Februar..... 1974..

R. H.

Vest

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Ort 4 under + 222.

OBS se nøkkelbrevet

J.nr.	Pt.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	^{Cu} % Zn	% S	^S % Fe	to % uløst	kg S	kg Cu
528	5 A.	Pl. 2 + 3,0 m.	0,50 m	0,62	1,18 0,99	11,6	12,78 10,67	9,47	1211,19	112,06
29	5 B.	" 2 + 3,0 "	1,35 "	0,90		10,1				
30	5 D.	" 2 + 3,0 "	1,30 "	1,66		15,8				
31	6 A.	" D + 13,2 "	0,55 "	0,47	1,44 1,03	10,1	13,66 9,74	8,37	1143,84	120,67
32	6 C.	" D - 13,2 "	2,20 "	1,67		14,5				

se prøvetab.

Sulitjelma, den ... 26. Februar 1974.

R. H.

Analysereport

Hankabakken II. Nivå ort 4 Ø under + 222.							<table><tr><td>Bereg.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profil</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Malmkart</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EDB</td><td>X</td><td>Arkiv</td><td></td></tr></table>				Bereg.	X			Profil				Malmkart	X			EDB	X	Arkiv	
Bereg.	X																									
Profil																										
Malmkart	X																									
EDB	X	Arkiv																								
Prøve fra:							Cu	S	Malm																	
J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	kg/m ²	kg/m ²	t/m ²																
487	18 A. Pl.	6 + 13,0 m.	1,40 m x	1,34 0,42		14,00 12,5		141,56	1478,25	10,56																
88	18 B. "	6 + 13,0 "	2,05 " x	1,95		15,0																				
89	19 A. "	7 - 6,6 "	0,65 " x	0,31		6,9																				
90	19 B. "	7 - 6,6 "	2,30 " x	1,39		15,1		99,24	1078,62	7,14																
91	21 A. "	7 + 13,4 "	0,70 " x	1,30	1,02	22,5	16,89	100,22	1660,37	9,83																
92	21 B. "	7 + 13,4 "	2,40 " x	0,93		15,1																				
93	22 A. "	8 - 2,8 "	1,45 " x	1,27	1,14	15,8	15,03	90,32	1188,78	7,91																
94	22 B. "	8 - 2,8 "	1,10 " x	0,97		14,0																				
95	22 C. "	8 - 2,8 "	0,80 "	0,40		12,5																				
96	20. "	7 + 3,4 "	2,40 "	1,90		19,6		149,75	1544,71	7,88																

Sulitjelma, den 26 Februar 1974.

Prøve fra: Hankabakken,
Nivå + 198,7. Hull 5 A.

1:100

Beregn.					
Profil	X				
Malmkart					
EDB	X	101	Arkiv	X	

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu u. løst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
221	0,00 m - 1,00 m	0,31	0,37	8,4	7,8	31,17	658,-	8,43
22	1,00 " - 1,50 "	0,31		9,8				
23	1,50 " - 2,00 "	0,35		9,7				
24	2,00 " - 2,50 "	0,49		5,0				
25	2,50 " - 3,00 "	0,46		5,2				

F
6
H
I
J

Sulitjelma, den ... 26 Januar ... 1974.

A.G.

Analyserapport

Hankabakken. Nivå + 198,7. Hull 7 B.						Beregn. ☐ ☐ ☐ Profil ☒ ☐ ☐ Malmkart ☐ ☐ ☐ EDB ☒ ☒ Arkiv ☒		
Prøve fra:								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
215	0,00 m - 0,50 m	0,21	0,21	3,9	3,1	16,85	273,7	7,87
16	0,50 " - 1,00 "	0,17		4,0				
17	1,00 " - 1,50 "	0,12		1,8				
18	1,50 " - 2,00 "	0,13		1,8				
19	2,00 " - 2,50 "	0,33		3,6				
20	2,50 " - 3,00 "	0,32		3,4				

Sulitjelma, den 26 Januar 1974.

[Signature]

Analyserapport

Hankabakken, Nivå + 198,7, Hull 1 B.						Bereg.		
Prøve fra:						Profil		
						Malmkart		
						EDB	☒ Arkiv	☒
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
F 206	0,00 m - 1,00 m	0,20	} 0,29	5,7	} 4,74	23,12	382,69	8,07
G 7	1,00 " - 2,00 "	0,23		3,7				
H 8	2,00 " - 3,00 "	0,43		4,8				
EDB								

Sulitjelma, den ... 26. januar ... 19.74.

A.h.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken,
Nivå + 198,7. Hull 9 A.
rd 8.

1:100

Beregn.					
Profil	X				
Malmkart					
EDB	X	67	Arkiv	X	

NB!
8.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu lost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
F 195	0,00 in - 1,00 m	0,23	} 0,23	8,6	} 9,73	20,2	8,3	8,66
6 96	1,00 " - 2,00 "	0,22		8,6				
H 97	2,00 " - 3,00 "	0,25		11,9				

Sulitjelma, den 26 Januar 1974.

[Signature]

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken.
Nivå + 198,7. Hull 7 A.

1:100

Beregn.					
Profil	X				
Malmkart					
EDB	X	19	Arkiv	X	

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu lost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
F 6 H 1	191 0,00 m ~ 1,00 m	0,23	} 0,19	10,6	} 7,72	16,05	679	8,21
	92 1,00 " ~ 1,50 "	0,28		10,7				
	93 1,50 " ~ 2,00 "	0,15		4,6				
	94 2,00 " ~ 3,00 "	0,12		4,5				

Sulitjelma, den 26 Januar 19.74..

[Signature]
P.H.

Analysereport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Nivå ort 4 Ø under + 222.

Beregn.				
Profil				
Malmkart	X			
EDB	X	Arkiv		

J.nr.	pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
5080	10A.	Fl. 3 + 32,80 m.	1,25 m	1,17	0.9	10,1	11,53	69,31	887,10	7,7
81	10B.	" 3 + 32,80 "	1,35 "	0,66		12,8				
4954	11A.	" 4 - 4,00 "	1,45 "	0,40	0.81	8,1	11,67	86,03	1244,96	10,67
55	11B.	" 4 - 4,00 "	2,15 "	1,06		13,9				
56	12A.	" 4 + 6,00 "	2,25 "	0,58	0.87	7,7	11,12	119,86	1536,07	13,82
57	12B.	" 4 + 6,00 "	2,45 "	1,11		14,0				
58	13A.	" 4 + 16,00 "	1,40 "	0,41	0.69	16,1	13,86	70,14	1415,08	10,21
59	13B.	" 4 + 16,00 "	1,20 "	1,25		14,9				
60	14A.	" 4 + 16,00 "	0,75 "	0,27	0.5	7,3	13,74	46,95	1299,17	9,45
61	14B.	" 5 - 4,90 "	2,20 "	0,23		13,8				
62	15A.	" 5 + 5,10 "	2,00 "	1,06	0.73	18,6	12,26	88,62	1490,27	12,16
63	15B.	" 5 + 5,10 "	2,10 "	0,35		5,0				
64	16A.	" 5 + 15,10 "	1,90 "	0,90	0.57	10,7	7,96	66,20	917,92	11,54
65	16B.	" 5 + 15,10 "	2,20 "	0,27		5,4				
66	17.	" 5 + 2,10 "	2,50 "	1,41		17,2		112,78	1370,84	7,97
67		" 5 + 2,10 "	2,50 "	1,41		17,2		178,58	2288,76	19,51
65-66 (67)			6.6 m	0.72		11,73				

Sulitjelma, den 21 Desember 1973.

8.16

Analysereport

Øst.

Prøve fra: Hankabakken II.
 Nivå, ort under + 222.

4 ort

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4183	8A.	Pl. 3 + 12,80 m.	1,60 m	1,17		14,1				
84	8B.	" 3 + 12,80 "	1,85 "	0,31		5,0				
85	9A.	" 3 + 22,80 "	1,00 "	1,51		18,2				
86	9B.	" 3 + 22,80 "	1,75 "	0,56		15,0				
OK										

Sulitjelma, den 26 Oktober 1973.

[Signature]

Analysrapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå ort 4 Ø under + 222.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4120	5B Pl. 2 + 20,00 m.	0,60 m	0,54		12,7				
21	6B " 3 - 7,20 "	2,30 "	1,10		13,9				
22	7B " 3 + 2,80 "	2,40 "	1,06		14,2				
23	5C " 2 + 20,00 "	2,00 "	0,32		4,0				

Sulitjelma, den ...18. Oktober..... 1973..

Lh.

Analyserapport



Prøve fra:

Hankabakken II.
Nivå ort 4 Ø under + 222.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4116	4 A. Pl. 2 + 10,00 m	1,20 m	0,96		11,7				
17	5 A. " 2 + 20,00 "	1,20 "	1,91		14,7				
18	6 A. " 3 - 7,20 "	1,20 "	0,49		11,4				
19	7 A. " 3 + 2,80 "	1,40 "	0,95		10,8				

Sulitjelma, den ...18. Oktober..... 19.73..

Handwritten signature
A. G.

Analyserapport

Hankabakken II grube.
Prøve fra: Nivå 4de tverrbane V under + 222.

Beregn.					
Profil					
Malmkart	X				
EDB	X	Arkiv			

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu aløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
3954	11.	Pl. N Cl i sjakt +10m	1,65 m	0,15		5,3				
55	2A."	N Cl i " +20"	1,00 "	0,40		6,6				
56	3A."	N Cl i " +30"	1,40 "	0,14		4,8				
57	1B."	N Cl i " +10"	2,40 "	1,30		13,7				
58	2B."	N Cl i " +20"	1,55 "	0,91		14,5				
59	3B."	N Cl i " +30"	2,40 "	1,36		13,6				

Sulitjelma, den 8 Oktober 1973.

A.4.

Analysereport

Hankabakken II grube.
Nivå ort 4 Ø under + 222.
Prøve fra:

Sliss

EDB

OK

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3931	1A.Pl. 1- 0,20 m.	1,00 m	0,16	}	5,4				
32	1A." 1- 0,20 "	1,90 "	0,50		6,6				
33	2A." 1+ 9,80 "	1,80 "	0,28		6,6				
34	2B." 1+ 9,80 "	2,40 "	1,31		10,7				
35	3A." 1+19,80 "	1,10 "	1,55		17,2				
36	3B." 1+19,80 "	2,00 "	0,24		5,7				
37	4B." 1+29,80 "	0,90 "	1,08		11,5				
38	4C." 1+29,80 "	1,10 "	0,30		3,8				

Sulitjelma, den 8 Oktober 1973.

A. Br.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Påhugget ort nr. 4 Øst under + 222.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	$\frac{\%}{\text{ulest 1000}}$	kg S	kg Cu
2547	1 A.	Plugg på hjørnet	+3,1,25m	0,51	1,88	8,7	4,97	14,14	1692,4	265,62
48	1 B.	" " "	+3,2,15"	3,41		13,3				
49	1 C.	" " "	+3,1,35"	0,62		12,7				
			<u>4,75</u>							

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

[Signature]

213

C

OBS. Det skal lages nyt påhugg længere ned.

Analyserapport

Hankabækken II. Prøve fra: Påhugget ort nr 5 Vest under + 222.									
J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	^{Cu} % Zn	% S	^S % Fe	% uløst Tønn	kg S m ²	kg Cu/m ²
2550	1 A. Pl. på hjørnet	+1. 1,60 m	2,12	1,78	13,3	14,08	9.5	1337.17	168,79
51	1 B. " " "	+0,5. 1,50m	1,42		14,9				
		<i>3,10</i>							

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

[Signature]

188
ort nr. 5
under 222

Analyserapport

Prøve fra: **Hankabakken II. Hull B.**
Nivå synk Øst. Plugg A - 0,00 m.
 ?

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3024	0,00 m - 0,50 m	1,15		10,9				
25	0,50 " - 1,00 "	0,98		12,7				
26	1,00 " - 1,50 "	0,75		9,9				
27	1,50 " - 2,00 "	0,90		10,7				
28	2,00 " - 2,50 "	0,54		13,3				
29	2,50 " - 3,00 "	0,59		12,5				
30	3,00 " - 3,50 "	0,60		15,2				
31	3,50 " - 4,00 "	0,73		14,9				
5/	Grin Vallar Carstens Flin							

Sulitjelma, den7.Juli..... 1977..

7,4.

Analyserapport

Hankabakken II. Nivå 6 Øst.

Prøve fra:

Plugg 6 + 10 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1959	0,00 m - 0,50 m	0,67		4,7				
60	0,50 " - 1,00 "	0,57		5,2				
61	1,00 " - 1,50 "	0,18		3,3				
62	1,50 " - 2,00 "	0,26		4,4				
63	2,00 " - 2,50 "	0,36		4,6				
64	2,50 " - 2,75 "	0,43		5,2				
5/ Grin Valla/ Carstens Flin								

Sulitjelma, den25 Mai..... 1977..

2.4

Analyserapport

Prøve fra: Hankabekken II. Nivå 6 Øst. Plugg 6 - 5 m.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1953	0,00 m - 0,50 m	0,06		1,9				
54	0,50 " - 1,00 "	0,10		1,7				
55	1,00 " - 1,50 "	0,10		2,4				
56	1,50 " - 2,00 "	0,12		3,3				
57	2,00 " - 2,50 "	0,30		5,2				
58	2,50 " - 3,00 "	0,21		5,3				
5/ Grin Valla Carstens Flin								

Sulitjelma, den 25 Mai 1977.

Analyserapport

Støvbørhull						Beregn.	Profil	Malmkart	EDB	Arkiv
Prøve fra: Ha-II-60 u222, 15-B										
J.nr.	Prøve av:		% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu ulast kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
Oslo	15 B:	0,0 - 0,5 m	2,57	0,01	12,1	2,5%	160		6,4	
		0,5 - 1,0 m	3,93	0,01	17,5					
		1,0 - 1,5 m	2,39	0,01	14,3					
		1,5 - 2,0 m	1,42	0,05	8,0					
Her er grensen sannsynligvis på 1,8 - 1,9 m. Det er ofte høyere Zn-verdier når ligger er kaldt! Dette er opp med kriterier om Kuroko-malm i lav.										

Sulitjelma, den 2. april 1976.

Analyserapport

Hankabakken II. Hull 3. A

Prøve fra:

2 1+2m

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1606	0,00 m - 0,50 m	0,30		7,7				
7	0,50 " - 1,00 "	0,25		5,0				
8	1,00 " - 1,50 "	0,27		4,3				
9	1,50 " - 2,00 "	0,65		9,0				
10	2,00 " - 2,50 "	0,66		11,6				
11	2,50 " - 3,00 "	0,67		13,9				
12	3,00 " - 3,50 "	0,27		7,3				
13	3,50 " - 4,00 "	0,13		5,1				
14	4,00 " - 4,50 "	0,18		6,3				
15	4,50 " - 5,00 "	0,15		4,1				
16	5,00 " - 5,50 "	0,09		2,8				
4/Grin 17	5,50 " - 6,00 "	0,04		1,7				

Valla/
Carstens
Flin

Sulitjelma, den 10 Mai 1977..

P. 41

Analyserapport

Hankabakken II. Hull 6 B.

Prøve fra:

Wagnerdrift 6 Øst.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1144	0,00m - 0,50 m	0,25	0,07	6,8				
45	0,50" - 1,00 "	0,25	0,07	6,0				
46	1,00" - 1,50 "	0,32	0,10	5,3				
47	1,50" - 2,00 "	0,12	0,14	6,2				
48	2,00" - 2,50 "	0,18	1,76	4,9				
49	2,50" - 3,00 "	0,13	0,64	4,0				
4/Grin Valla ✓ Flin								

Sulitjelma, den25 Mars..... 1977.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra:

Hivi Wagnerdrift 6 Oct.

Sann Tonn
Mektighet. malm Kgsu

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1056	1 A. Fl. 5 + 6,00 m.	1,90 m	0,86	0,06	14,8	2,5	7,3	56	
57	1 B. " 5 + 6,00 "	1,00 "	0,69	0,05	9,6				
58	2 A. " 5 + 16,00 "	0,80 "	1,04	0,07	16,1	2,1 m	6,2	52,6	
59	2 B. " 5 + 16,00 "	1,60 "	0,76	0,04	14,6				
60	3 A. " 6 - 5,10 "	2,20 "	1,47	0,08	12,9	3,4	10,3	112	
61	3 B. " 6 - 5,10 "	1,80 "	0,61	0,05	13,4				
62	4 A. " 6 + 12,00 "	1,40 "	2,17	0,09	12,1	4,6 m	14,7	202	
63	4 B. " 6 + 12,00 "	3,90 "	1,10	0,05	13,5				
64	5 A. " 7 - 7,40 "	2,70 "	1,69	0,07	12,1	3,9 m	11,6	154	
65	5 B. " 7 - 7,40 "	1,80 "	0,83	0,05	13,2				
66	6 A. " 7 + 2,60 "	1,30 "	5,23	0,14	13,1	2,8	8,5	194	
67	6 B. " 7 + 2,60 "	2,00 "	0,39	0,05	11,3				
68	7 A. " 7 + 12,60 "	1,40 "	1,46	0,09	15,7	2,5	7,2	92	
69	7 B. " 7 + 12,60 "	1,50 "	1,12	0,07	5,2				

4/Grin
Valla
Flin

Sulitjelma, den 23 Mars 1977.



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Hankabakken II. Hull 6 A.

Prøve fra:

Wagnerdrift 6 Øst.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
966	0,00 m - 0,50 m	4,52	0,13	13,6	1,9%	4,5	85,5	
67	0,50 " - 1,00 "	0,93	0,05	8,0				
68	1,00 " - 1,50 "	0,52	0,04	6,5				
69	1,50 " - 2,00 "	0,29	0,04	7,9				
70	2,00 " - 2,50 "	0,40	0,06	9,8				
71	2,50 " - 3,00 "	0,22	0,06	6,5				
72	3,00 " - 3,50 "	0,40	0,04	13,7				
73	3,50 " - 4,00 "	0,61	0,03	12,4				
74	4,00 " - 4,50 "	0,31	0,04	6,9				
4/ Grin Valla/ Flin	6 A + Sliss →	4,3m 2,15%			130t	279kg Cu		

Sulitjelma, den 23 Mars 1977..

Analysereport

♀ 6+12 m

Hankabakken II. Hull 5 A.						Beregn.				
Prøve fra: Nivå Wagnerdrift 6 Øst.						Profil	×			
						Malmkart	×			
						EDB		Arkiv	×	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
951	0,00 m - 0,50 m	0,25	0,04	7,1						
52	0,50 " - 1,00 "	0,44	0,03	9,9						
53	1,00 " - 1,50 "	0,36	0,02	10,4						
54	1,50 " - 2,00 "	0,45	0,03	3,8						
55	2,00 " - 2,50 "	0,26	0,05	1,9						
4/ Grin Valla Flin										

Sulitjelma, den 18. Mars 19.77.

2, h.

Analyserapport

Hankabakken II. Hull 3 A. Prøve fra: Nivå Wagnerdrift 6 Øst.																																												
<table border="1"> <tr> <td>Beregn.</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Profil</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Malmkart</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>EDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☒</td></tr> </table>									Beregn.	☒								Profil	☒								Malmkart	☒								EDS								☒
Beregn.	☒																																											
Profil	☒																																											
Malmkart	☒																																											
EDS								☒																																				
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²																																				
943	0,00 m - 0,50 m	1,38	0,06	8,7	} 1m	2,95	40,7																																					
44	0,50 " - 1,00 "	1,39	0,05	5,1																																								
45	1,00 " - 1,50 "	0,65	0,05	7,9																																								
46	1,50 " - 2,00 "	0,25	0,03	2,3																																								
4/ Grin Valla Flin	3A+sliss	4,4m	1,15%	13,25 tonn			152,7 kg																																					

Sulitjelma, den 18 Mars 1977.

[Signature]
9.4.

75+6m

Analysrapport

Prøve fra: Hankabakken II. Hull 1 A. Nivå, Wagnerdrift 6 Øst.						Beregn. ☒ ☐ ☐ Profil ☒ ☐ ☐ Malmkart ☒ ☐ ☐ EDB ☐ Arkiv ☒		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
934	0,00 m - 0,50 m	1,95	0,07	11,8	1,5%	43,5		2,9
35	0,50 " - 1,00 "	1,19	0,04	6,2				
36	1,00 " - 1,50 "	0,30	0,03	4,4				
37	1,50 " - 2,00 "	0,27	0,03	5,9				
38	2,00 " - 2,50 "	0,15	0,04	4,8				
39	2,50 " - 3,00 "	0,25	0,02	4,9				
4/ Grin Vallar Flin	17+sliss 3,5m 1%				10,4 tons	103 kg		

Sulitjelma, den 10 Mars 1977...

Analysrapport

Prøve fra: Hankabakken II. Hull 8 A. Wagnerdrift 6 Øst.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
775	0,00 m - 0,50 m	0,21	0,03	10,3				
76	0,50 " - 1,00 "	0,26	0,04	8,5				
77	1,00 " - 1,50 "	0,30	0,06	10,8				
78	1,50 " - 2,00 "	0,49	0,08	13,7				
79	2,00 " - 2,50 "	0,59	0,03	11,2				
80	2,50 " - 3,00 "	0,20	0,02	5,8				
81	3,00 " - 3,50 "	0,14	0,02	6,3				
82	3,50 " - 4,00 "	0,15	0,02	2,2				
4/ Grin Valla ✓ Flin								

Sulitjelma, den 25 Februar 1977.

[Signature]
A. N.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. (Stuff) Wagnerdrift 6 Øst.								
J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
751	8 A. Pl. 7 + 26,00 m.	2,50 m	0,22	0,07	8,5			
52	8 B. " 7 + 26,00 "	1,00 "	0,10	0,13	4,3			
53	8 C. " 7 + 26,00 "	0,40 "	3,50	0,05	15,1			
4/	Grin Valla ✓ Flin							

Sulitjelma, den ..25 Februar..... 1977..

Analyserapport

17B							Beregn. ☐ Profil ☒ Malmkart, ☐ EDB ☐ Arkiv ☐		
Prøve fra: Ha-II 6-Ø u 222, Støværhull 9A									
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	C ₀ kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
Oslo	9-A 0,0 - 0,5	0,03	0,01	2,8	✓				
	0,5 - 1,0								
	1,0 - 1,5								
	1,5 - 2,0	0,02	0,01	0,9					
17B	0,0 - 0,5 m	0,21	0,08	3,8					

Sulitjelma, den ... 2. april ... 1976.

Analysereport

Ha-II						Beregn. ☒		
Prøve fra: 6-V. u. 222 Størth. 9 B						Profil ☒		
						Malmkart ☐		
						EDB ☐		
						Arkiv ☐		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
Oslo	0.							
	0,5 - 1,0	3,32	0,03	16,1	}			
	1,0 - 1,5							
	1,5 - 2,0	2,17	0,01	16,6				
	2,0 - 2,5	0,91	0,01	16,1				
	2,5 - 3,0	0,40	0,01	9,6				
+ Sliss 2,6 m 1%								
Sann Helt 2,1 m 1%								
			4,5 m	1,9%		13,9 ton	268,6 kg	

Oslo
Sulitjelma, den 2. april 1976.

Analysereport

Ha - II Støvsenhull						Bereg.						
Prove fra: 6-Ø u. 222 . 19 B						Profil			X			
						Malmkart						
						EDB					Arkiv	
J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu lost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²				
oslo	0,0 - 0,5	0,75	0,03	10,5								
	0,5 - 1,0	0,10	0,11	2,1								
	1,0 - 1,5	0,10	0,11	2,1								
	1,5 - 2,0	0,20	0,08	4,5								
	2,0 - 2,5	0,15	0,05	3,5								
	2,5 - 3,0	0,52	0,05	4,2								

Oslo
Sulitjelma, den 2. april 1976.

Analyserapport

Ha-II							Beregn.		
Prøve fra: 6-V u222 støv h. 5-B 7B							Profil		
							Malmkart		
							EDB	Arkiv	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cg uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
Oslo	5B 0,5 - 1,0	1,65	0,01	14,0	+ 5458	25 m 1,2% 7.75. 934			
	1,0 - 1,5	0,09	0,01	3,5					
	1,5 - 2,0	0,11	0,01	1,7					
	7B 0,5 - 1,0	0,71	0,01	10,5					
	1,0 - 1,5								
	1,5 - 2,0	0,02	0,07	1,6					

Oslo
Sulitjelma, den ... 2. april ... 1976.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II.
Hull 15 A. 6 Ø under + 222.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
900	0,00 m. - 0,50 m	0,40	0,07	6,9				
1	0,50 " - 1,00 "	0,56	0,02	12,5				
2	1,00 " - 1,50 "	0,44	0,02	7,1				
3	1,50 " - 2,00 "	0,15	0,02	5,7				

Korr. ✓

Sulitjelma, den 26 Mars 1976.

7.4.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II.
6 Vest. Hull 9 B.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
844	0,00 m - 0,50 m	0,68	0,10	9,1				
45	1,00 " - 1,50 "	1,57	0,04	17,9				
46	3,00 " - 3,50 "	0,18	0,06	13,0				
47	3,50 " - 4,00 "	0,11	0,07	4,3				

Korr. ✓

Sulitjelma, den 18 Mars 1976.

A.h.

Analyserapport

Prove fra: Hankabakken II.
6 Vest. Hull 7 B.

J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
842	0,00 m - 0,50 m	0,96	0,04	11,0				
43	1,00 " - 1,50 "	0,17	0,37	4,0				

Korr. ✓

Sulitjelma, den 18 Mars 1976.

R.h.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. 6 Vest. Hull B.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
841	0,00 m - 0,50 m	0,91	0,05	13,6				

Korr. ✓

Sulitjelma, den 18 Mars 1976.

d.h.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II.
Hull 9 B. 6 Øst U 222.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
593	0,00 m - 0,50 m	1,07	0,06	16,2				
94	0,50 " - 1,00 "	1,30	0,04	17,8				
95	1,00 " - 1,50 "	0,75	0,06	14,5				
96	1,50 " - 2,00 "	0,44	0,14	9,8				
97	2,00 " - 2,50 "	0,35	0,15	9,0				
98	2,50 " - 3,00 "	0,27	0,33	11,9				
99	3,00 " - 3,50 "	0,30	0,84	7,3				
600	3,50 " - 4,00 "	0,22	0,42	6,0				

Korr. ✓

Sulitjelma, den 18 Mars 1976.

R.h

Analyserapport

Hankabakken II.
Prøve fra: Hull 9 A. 6 Øst U 222.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
581 82	0,50 m - 1,00 m 1,00 " - 1,50 "	0,09 0,16	0,13 0,22	2,3 2,4				

Korr. ✓

Sulitjelma, den 18. Mars 1976.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Ort 7 Øst. Wagnerdrift.

Anvendt 200 GØ

Beregn.	☒	☒		
Profil	☒	☒		
Malmkart	☒	☒		
EDB	☒	☒	Arkiv	☒

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
575	11 A. Pl. D + 9,00 m.	1,80 m	0,18	0,04	5,3				
76	11 B. " D + 4,00 "	1,10 "	0,26	0,03	10,1				
77	11 C. " D + 1,80 "	1,40 "	1,23	0,07	11,7				
78	11 D. " D - 4,00 "	1,50 "	1,37	0,05	16,6	14,3	1937	2101	14,3
79	11 E. " D - 10,00 "	1,90 "	1,33	0,14	14,2				
80	11 F. " D - 13,00 "	1,70 "	0,33	0,34	6,9	4,5 m 113%			
NB! Cu Og S er kjemisk analyse.									

Geol. ✓

Sulitjelma, den 18 Mars 1976.

S.v.

Analysereport

6-0

Prøve fra: Hankabakken II.
Wagnerdrift skråort mot 7-ende nivå.

Beregn.					
Profil					
Malmkart	X				
EDB	X			Arkiv	

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
825	4 B. Pl. 5 - 10,5 m.	1,60 m	0,34	0,02	9,4				
26	4 C. " 5 - 10,5 m.	0,80 "	2,80	0,03	19,2				
3/	Korr. Flin Geol								

Sulitjelma, den 1 Mars 1975.

Ar.

Analyserapport

Prøve fra: Hønkabakken II. Ort 6 Øst. Wagnerdrift.							Beregn.	Profil	Malmkart	FDB	Arkiv
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
567	18 A.	Pl. 4 - 1,00 m.	0,60 m	0,28	0,05	9,6		76,9	924	8,-	
68	18 B.	" 4 - 2,10 "	2,10 "	1,15	0,06	12,1					
69	19 A.	" 4 + 9,00 "	2,20 "	0,38	0,04	10,3					
70	19 B.	" 4 + 9,00 "	1,10 "	0,54	0,07	11,7					
71	20 A.	" 4 + 19,00 "	2,00 "	0,92	0,02	15,5		81,1	1239	8,6	
72	20 B.	" 4 + 19,00 "	0,80 "	1,00	0,04	11,5					
73	21 A.	" 4 + 35,00 "	1,60 "	0,58	0,02	13,7		51,2	983	8,0	
74	21 B.	" 4 + 35,00 "	1,10 "	0,72	0,03	9,9					
NB! Cu og S er kjemisk analyse.											

Geol.:

Sulitjelma, den 20 Februar 1976.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. Ort 6 Øst. Wagnerdrift.								Beregn.	☒	M		
								Profil	☒	M		
								Malmkart	☒			
								EDB	☒	Arkiv	☒	
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
562	8B.ny.	Pl. 8 + 1,00 m	2,00 m	0,87	0,04	13,5		52,9	820	6,08		
63	9A.	" 8 + 11,00 "	1,90 "	0,19	0,03	4,8						
64	9B.	" 8 + 11,00 "	2,50 "	0,68	0,04	13,1						
65	13B.	" 3.	0,40 "	0,61	0,03	10,2						
66	13 C.	" 2 + 5,50 "	3,00 "	(0,48)	0,03	11,2						
	13A		1,7	1,18	0,07	14,1		68,55				
		A+B+C		(0,73)								
NB'	Cu og S er kjemisk analyse.											

Geol.✓

Sulitjelma, den 20 Februar 1976.

9.7.

Analyserapport

Prøve fra: Hønkabakken II. Ort 6 Øst. Wagnerdrift.							Beregn.	☒	41		
							Profil	☒	NH		
							Malmkart				
							EDB	☒	Arkiv	☒	
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu ulast kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
522	1 A.ny. Fl.	1 V - 4,0 m	0,90m	0,30	0,03	7,8		37,3	712	8,3	
23	1 B.	" 1 V - 4,00"	2,00"	0,52	0,04	9,0					
24	5 B.	" 4 + 2,00"	1,00"	1,36	0,03	5,4		328	800	119	
25	5 C.	" 4 + 1,00"	1,00"	0,44	0,06	6,8					
26	5 D.	" 4 + 1,30"	1,30"	6,76	0,13	9,7					
	5 A		1,0	0,86	0,05	3,8					
NB! Cu og S er kjemisk analyse.											

Geol. ✓

Sulitjelma, den 20 Februar 1976.

L.H.

Analyserapport

Hankabakken II. Nivå ort 6 Øst. Wagnerdrift.								Beregn. ☒ ☒ ☒ ☒ Profil ☒ m Malmkart ☒ EDB ☒ Arkiv		
Prøve fra:										
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	$\frac{\% \text{ Cu}}{\text{uløst}}$ kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
2192	12, Pl. 1	- 2,00 m.	1,40 m	0,50	0,03	9,1				
93	13. "	A + 3,00 "	1,70 "	1,18	0,04	14,1				
94	14. "	A + 8,00 "	2,00 "	1,74	0,04	12,2				
95	15 A."	3 - 6,00 "	1,40 "	0,48	0,04	7,8				
96	15 B."	3 - 6,00 "	2,00 "	1,10	0,03	13,0				
97	16 A."	3 + 4,00 "	1,40 "	1,46	0,05	8,8	}			
98	16 B."	3 + 4,00 "	1,10 "	2,17	0,05	13,6				
99	17 A."	3 + 14,00 "	2,10 "	0,86	0,03	6,0				
2200	17 B."	3 + 0,70 "	0,70 "	1,15	0,03	15,4				
12-17										

12-17

Geol. ✓

Sulitjelma, den ... 26. Juni ... 1975.

[Signature]
R.V.

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Wagnerdrift, ort 6 Vest.

Beregn.					
Profil					
Malmkart	X				
EDB	X		Arkiv		

J.nr.	Fr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1062	8 A. Pl. 1 - 3,50 m.	2,20 m	0,78	0,01	10,6				
63	9 A. " 2 - 5,00 "	1,70 "	0,22	0,01	1,4				
64	12 A. " 2 + 27,00 "	2,00 "	0,74	0,03	9,2				
65	13 A. " 2 + 37,00 "	2,00 "	0,54	0,02	8,4				
66	8 B. " 1 - 3,50 "	0,60 "	1,36	0,03	14,2				
67	9 B. " 2 - 5,00 "	2,60 "	1,04	0,01	10,4				
68	12 B. " 2 + 27,00 "	0,60 "	1,06	0,02	13,2				
69	13 B. " 2 + 37,00 "	1,30 "	1,00	0,03	11,8				

Geol. ✓

Sulitjelma, den ... 17 Mars 19.75.

B.h.

Analysereport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Wagnerdrift, ort 6 Vest.

Bereg.					
Profil					
Malmkart	X				
EDB	X				
		Arkiv			

J.nr.	Fr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu mest kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1037	2.	Pl. 2 + 25,00 m.	0,60 m	0,22	0,03	5,6				
38	3.	" 3 - 5,00 "	2,30 "	1,08	0,02	12,4				
39	4.	" 3 + 5,00 "	2,90 "	1,00	0,04	12,7				
40	7.	" 17 + 6,00 "	1,70 "	0,86	0,03	17,0				
41	1 A.	" 2 + 15,00 "	1,30 "	0,24	0,08	4,8				
42	5 A.	" 4 - 3,00 "	0,60 "	0,22	0,22	6,2				
43	6 A.	" 4 + 7,00 "	1,40 "	0,10	0,03	0,8				
44	1 B.	" 2 + 15,00 "	2,40 "	0,28	0,02	5,1				
45	5 B.	" 4 - 3,00 "	2,40 "	1,04	0,04	15,2				
46	6 B.	" 4 + 7,00 "	2,70 "	1,04	0,03	10,6				

Geol. ✓

Sulitjelma, den ... 17. Mars 19.75.

[Signature]

Analysrapport

Prove fra: Hønkabakken II.
Wagnerdrift, ort 6 Øst.

Bereg.	☒	H			
Profil	☒	H			
Malmkart					
EDB			Arkiv		

J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu ulost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
891	5.	Pl. 7 - 19,00 m.	1,00 m	0,86	0,05	3,8	V	22,8	100,7	2,7
92	6 A.	" 7 - 9,00 "	1,00 "	0,18	0,04	2,7				
93	7 A.	" 7 + 1,00 "	1,50 "	0,24	0,04	3,2				
94	8 A.	" 8 + 1,00 "	2,00 "	0,28	0,03	6,8				
95	9 A.	" 8 + 11,00 "	1,90 "	0,74	0,05	5,8		32,4	301	5,19
96	6 B.	" 7 - 9,00 "	1,80 "	1,48	0,03	14,6		82,2	810,5	5,6
97	7 B.	" 7 + 1,00 "	1,40 "	0,98	0,02	12,8		41,3	540	4,2
98	8 B.	" 8 + 1,00 "	2,00 "	0,22	0,04	2,4	5,8	27,4	627	10,9

Sulitjelma, den ... 17. Mars ... 1975.

5-8

Ar.

Analyserapport

Prove fra:

Hankabakken II.
Påhugg + 185 Vest.

ED: *Mt*

Hankabakken II.										
Prove fra:			Påhugg + 185 Vest.							
ED: <i>Ntj</i>										
J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% ^{Cu} Zn	% S	% ^S Fe	% ulost Tonn	Kg. S	Kg. Cu
2583 .84	1A. Pl. A + 4,50 m. 1 B. " A + 4,50 "	1,00 m 2,15 " <u>3,15 m</u>	0,31 1,03	} 0,81	12,1 14,2	} 13,55	9,58	1297,72	77,19	

Sulitjelma, den 25 Juni 1973.
[Signature]

Analysereport

182

Prove fra: Hankabakken II.
Nivå + 185 Øst.

2

3

J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% ^{Cu} Zn	% S	% ^S Fe	% ulost Tonn	Kg. S	Kg Cu
2585	1A.	Pl. 1 + 11,50 m.	1,60 m	1,47	1,24	15,1	13,42	8,04	1078,89	99,75
86	1B.	" 1 + 11,50 "	1,05 "	0,87		10,7				
87	1A.	" 1 + 22,50 "	1,11 "	2,39	1,56	15,1	12,76	10,55	1346,25	164,2
88	1B.	" 1 + 22,50 "	1,30 "	1,78		13,7				
89	1C.	" 1 + 22,50 "	1,10 "	0,36		9,0				

25 juni - 73

Analyserapport

Hankabakken II.
Prøve fra: Påhugget ort nr. 6 Vest under + 222. **+ 185**

J.nr.	Fr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst Tenn	kg S	kg Cu
2553	1 A.Pl. på hjørnet + 1m.	1,60m	1,42	1.16	14,9	15,01	11.16	167,55	129,9
54	1 B. " " " + 1m.	<u>2,00m</u> 2.60	0,96		15,1				

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

8.4.

ort nr. 6 under
223 d. + 185

Analyserapport

Prøve fra:

Hønsbakken II. Hull B.
 Nivå synk 7 Est. Flagg A - 0,00 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3024	0,00 m - 0,50 m	1,15		10,9				
25	0,50 " - 1,00 "	0,98		12,7				
26	1,00 " - 1,50 "	0,75		9,9				
27	1,50 " - 2,00 "	0,90		10,7				
28	2,00 " - 2,50 "	0,54		13,3				
29	2,50 " - 3,00 "	0,59		12,5				
30	3,00 " - 3,50 "	0,60		15,2				
31	3,50 " - 4,00 "	0,73		14,9				
5/ Grin Valla Carstens, Flin								

0,98% Cu

Gk

Sulitjelma, den 7 Juli 1977..


 J.h.

Analyserapport

Mankabakken II. Hull B.

Prøve fra: Nivå synk 7 Øst. Plugg A + 20 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2978	0,00 m - 0,50 m	0,90		22,2				
79	0,50 " - 1,00 "	0,82		10,9				
80	1,00 " - 1,50 "	0,60		6,9				
81	1,50 " - 2,00 "	0,40		6,0				
82	2,00 " - 2,50 "	0,36		4,0				
5/ Grin Valla Carstens Flin								

Sulitjelma, den 5. Juli 19.77.

Analyserapport

Hankabakken II. Hull A.

Prøve fra:

Nivå synk 7 Øst. Plugg A - 0,00 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2975	0,00 m - 0,50 m	0,52		5,9				
76	0,50 " - 1,00 "	0,36		3,5				
77	1,00 " - 1,50 "	0,31		2,8				
5/ Grin Valla ✓ Carstens Flin								

Sulitjelma, den 5 Juli 19.77.

[Signature]
S.V.

Analyserapport

Hankenbakken II. Hull A.

Prøve fra:

Nivå synk 7 Øst. Plugg A + 20 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2796	0,00 m - 0,50 m	3,11		16,1				
97	0,50 " - 1,00 "	1,96		12,8				
98	1,00 " - 1,50 "	1,25		14,6				
99	1,50 " - 2,00 "	0,76		11,7				
2800	2,00 " - 2,50 "	0,41		11,7				
1	2,50 " - 3,00 "	0,37		11,4				
2	3,00 " - 3,50 "	0,27		10,8				
3	3,50 " - 4,00 "	0,57		9,5				
4	4,00 " - 4,50 "	0,59		14,4				
5	4,50 " - 5,00 "	0,36		8,8				

5/ Grin
Valla ✓
Carstens
Flin

Sulitjelma, den 24 Juni 1977:..

[Signature]
P.H.

Analysereport

Hankabakken II. Hull 2 B.

Prøve fra:

Wagnerdrift 7 Øst.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1165	0,00 m - 0,50 m	0,67	0,04	10,7				
66	0,50 " - 1,00 "	0,28	0,15	3,2				
67	1,00 " - 1,50 "	0,31	0,09	3,9				
68	1,50 " - 2,00 "	0,12	0,07	2,5				
69	2,00 " - 2,50 "	0,25	0,11	2,8				
70	2,50 " - 3,00 "	0,60	0,03	3,8				
4/ Grin Valla ✓ Flin								

Sulitjelma, den .. 25 Mars 1977:..

S.H.

Analysereport

Hvor fanden er dette

Prøve fra: Nankabakken II. Hull 1 B. Wagnerdrift 7 Øst.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe g/kg Cu	% uløst tonn/m ³	g/kg Cu	
1156	0,00 m - 0,50 m	2,90	0,06	16,4	} 1,13	9,3	133	
57	0,50 " - 1,00 "	1,04	0,04	19,2				
58	1,00 " - 1,50 "	1,72	0,03	17,4				
59	1,50 " - 2,00 "	1,27	0,07	13,6				
60	2,00 " - 2,50 "	0,69	0,06	15,3				
61	2,50 " - 3,00 "	0,95	0,07	13,5				
62	3,00 " - 3,50 "	0,49	0,14	4,5				
63	3,50 " - 4,00 "	0,12	0,18	1,8				
64	4,00 " - 4,50 "	0,27	0,12	6,9				
4/ Grin Valla Flin	<i>♀ 13 2</i>							

Sulitjelma, den **25 Mars** 1977...

R.H.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Ort 7 Øst. Wagnerdrift.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
575	11 A. Pl. D + 9,00 m.	1,80 m	0,18	0,04	5,3				
76	11 B. " D + 4,00 "	1,10 "	0,26	0,03	10,1				
77	11 C. " D + 1,80 "	1,40 "	1,23	0,07	11,7				
78	11 D. " D - 4,00 "	1,50 "	1,37	0,05	16,6				
79	11 E. " D - 10,00 "	1,90 "	1,33	0,14	14,2				
80	11 F. " D - 13,00 "	1,70 "	0,33	0,34	6,9				
NB! Cu Og S er kjemisk analyse.									

Korr. ✓

Sulitjelma, den 18. Mars 19.76.

[Signature]

7 Bone
under 222

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. Hull B. Nivå 8 Vest. Plugg 1 + 2 m. Hull 3B								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2928	0,00 m - 0,50 m	1,36		11,5	✓			
29	0,50 " - 1,00 "	0,47		11,3				
30	1,00 " - 1,50 "	0,56		9,6				
31	1,50 " - 2,00 "	0,25		7,2				
32	2,00 " - 2,50 "	0,08		2,0				
33	2,50 " - 3,00 "	0,15		3,2				
34	3,00 " - 3,50 "	0,14		3,6				
35	3,50 " - 4,00 "	0,12		1,6				
5/	Grin Valla Carstens Flin							

Sulitjelma, den 29 Juni 1977.

[Signature]
K.u



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analysereapport

Hankabakken II. Nivå 8 <i>vest. øst</i>								
Prøve fra: Flugg 1 + 2 m. <i>Hull 3A</i>								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1972	0,00 m - 0,50 m	0,72		9,4	✓			
73	0,50 " - 1,00 "	0,27		7,3				
74	1,00 " - 1,50 "	0,16		7,6				
75	1,50 " - 2,00 "	0,28		6,3				
76	2,00 " - 2,50 "	0,16		4,0				
5/	Grin Valla Carstens Flin							

Sulitjelma, den *26* Mai 19*77*..

Analyserrapport

Prøve fra: **Henkebakken II. Spiralen 8 Øst.**

SOMM. %Cu tonn %Sca

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1965	13 A.	Pl. D - 8,0 m.	1,40 m	2,15		10,8				
66	13 B.	" D - 8,0 "	2,50 "	0,90		11,7	3,3	1,3	9,7	131
67	14 A.	" C + 2,5 "	2,30 "	0,27		8,5				
68	14 B.	" C + 2,5 "	1,30 "	0,60		9,0	3,7	ca. 0,5	10,5	52
69	14 C.	" C + 2,5 "	0,30 "	0,51		8,6				
70	15 A.	" A - 0,0 "	4,50 "	1,35		11,4				
71	15 B.	" A - 0,0 "	0,90 "	0,51		11,9	5,4	1,2	16	194
5/	Grin									
	Valla									
	Carstens /									
	Flin									

Sulitjelma, den 26 Mai 1977.

Analysereport

Hankabakken II.									
Prøve fra: Nivå 8 Øst.									
J.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1908	Plugg 2 - 10,0 m.	1,00 m	0,54		15,1				
9	" +2 + 1,0 "	2,40 "	0,67		9,5				
10	" +2 + 10,0 "	2,00 "	0,43		10,2				
11	" 3 - 1,0 "	1,50 "	0,65		11,3				
12	" 3 - 1,0 "	2,15 "	1,28		13,7				
13	" 2 + 20,0 "	1,10 "	0,88		15,7				
14	" 2 + 20,0 "	1,50 "	0,96		10,4				
15	" 2 + 20,0 "	1,50 "	0,68		7,1				
5/	Grin Valla Carstens✓ Flin								

Sulitjelma, den 25. Mai 1977.

Analyserapport

Kankabakken II.

Prøve fra:

Nivå spiralen 8 Øst.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1887	12 A. Fl. D + 2 m.	1,80 m	2,23		15,8				
88	12 B. " D + 2 "	?	1,62		13,1				
5/	Grin Vallar Carstens Flin								

Sulitjelma, den 25 Mai 1977:..

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå spiralen 8 Øst.

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1885	Nr. A. Pl. E - 12 m.	2,20 m	2,82		13,0				
86	" B. " E - 12 "	2,20 "	1,20		15,5				
5/Grin									
Valla									
Carstens ✓									
Flin									

Sulitjelma, den 25 Mai 1977.

Analyserapport

Hankabakken II. Hull 13 ~~7~~

Prøve fra:

Spiralen 8 Øst. Plugg D - 8 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1877	0,00 m - 0,50 m	0,29		5,0				
78	0,50 " - 1,00 "	0,50		6,6				
79	1,00 " - 1,50 "	0,57		11,9				
80	1,50 " - 2,00 "	0,37		12,6				
81	2,00 " - 2,50 "	0,19		9,1				
82	2,50 " - 3,00 "	0,23		9,0				
83	3,00 " - 3,50 "	0,37		6,6				
84	3,50 " - 4,00 "	0,46		6,2				

5/Grin
Valla/
Carstens
Flin

Sulitjelma, den 25 Mai 1977.

A. H.



LABORATORIET

Analyserapport

Hankabakken II. Hull 12 A.

Prøve fra:

Spiralen 8 Øst. Plugg D + 2 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1832	0,00 m - 0,50 m	0,16		4,4				
33	0,50 " - 1,00 "	0,29		3,3				
34	1,00 " - 1,50 "	0,38		7,7				
35	1,50 " - 2,00 "	1,14		10,2				
36	2,00 " - 2,50 "	0,37		9,8				
37	2,50 " - 3,00 "	0,20		6,5				
38	3,00 " - 3,50 "	0,50		5,9				
39	3,50 " - 4,00 "	0,27		5,3				
40	4,00 " - 4,50 "	0,17		5,0				
41	4,50 " - 5,00 "	0,12		3,2				

5/Grin
Valla
Carstens
Flin

Sulitjelma, den 25 Mai 1977.



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II. Hull 11 B.
Spiralen 8 Øst. Plugg E - 10 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1825	0,00 m - 0,50 m	0,50		12,5				
26	0,50 " - 1,00 "	0,96		7,0				
27	1,00 " - 1,50 "	0,36		5,8				
28	1,50 " - 2,00 "	0,16		3,2				
29	2,00 " - 2,50 "	0,13		2,8				
30	2,50 " - 3,00 "	0,28		6,4				
31	3,00 " - 3,50 "	0,29		5,8				
5/ Grin Valla Carstens Flin			✓					

Sulitjelma, den 25 Mai 1977.

R.W.

Analyserapport

Mankabakken II. Hull 11. *A*

Prøve fra:

Spiralen 8 Øst. Plugg E - 12 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1815	0,00 m - 0,50 m	0,26		5,5				
16	0,50 " - 1,00 "	0,61		8,6				
17	1,00 " - 1,50 "	0,38		7,8				
18	1,50 " - 2,00 "	0,55		12,4				
19	2,00 " - 2,50 "	0,27		11,9				
20	2,50 " - 3,00 "	0,35		6,1				
21	3,00 " - 3,50 "	0,37		5,2				
22	3,50 " - 4,00 "	0,38		5,5				
23	4,00 " - 4,50 "	0,13		2,6				
24	4,50 " - 5,00 "	0,14		2,1				

5/ Grin
Valla/
Carstens
Flin

Sulitjelma, den 25 Mai 19.77.

[Handwritten signature]

Hankabakken II. Hull 7.

Nivå 8 Øst. Plugg 2 + 20 m.

Sulitjelma, den 25 Mai 1977.

Analyserapport

Hankabakken II. Hull nr 5 # Prøve fra: Nivå 8 Øst. Plugg 2 - 0,0m								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1753	0,00 m - 0,50 m	0,23		15,1				
54	0,50 " - 1,00 "	0,25		12,1				
55	1,00 " - 1,50 "	0,27		11,5				
56	1,50 " - 2,00 "	0,29		8,3				
57	2,00 " - 2,50 "	0,20		5,6				
58	2,50 " - 3,00 "	0,06		2,5				
5/ Grin								
Valla								
Carstens								
Flin								

Sulitjelma, den 25 Mai 1977.

E.W.

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II. Mull 1.

Nivå 8 Øst. Plugg E - 0,00 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1563	0,00 m - 0,50 m	0,38	0,05	7,8				
64	0,50 " - 1,00 "	0,51	0,04	10,8				
65	1,00 " - 1,50 "	0,36	0,03	11,6				
66	1,50 " - 2,00 "	0,32	0,04	10,9				
67	2,00 " - 2,50 "	0,35	0,03	8,7				
68	2,50 " - 3,00 "	0,30	0,04	4,9				
69	3,00 " - 3,50 "	0,15	0,06	4,2				
70	3,50 " - 4,00 "	0,09	0,05	1,6				
71	4,00 " - 4,50 "	0,21	0,06	5,0				
72	4,50 " - 5,00 "	0,14	0,06	1,9				
73	5,00 " - 5,50 "	0,04	0,08	1,3				
74	5,50 " - 6,00 "	0,08	0,05	2,0				

4/Grin
Valla/
Carstens
Flin

Sulitjelma, den 10 Maj 1977.

S.h.

Analyserapport

2

Prøve fra:

Hankabakken II. Hull 6 A.

Nivå Wagnerdrift 8 Vest.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1390	0,00 m - 0,50 m	0,03	0,06	9,6				
91	0,50 " - 1,00 "	0,02	0,07	4,0				
92	1,00 " - 1,50 "	0,02	0,10	1,4				
93	1,50 " - 2,00 "	0,01	0,12	1,4				
4/ Grin Valla Flin								

Sulitjelma, den ... 27. April 1977.

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Wagnerdrift 8 Øst.

Beregn.	☒				
Profil	☒				
Målmkart	☒				
Eng	☒				

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm kg/m ²
1340	1 A. Pl. 1 - 0,00 m.	1,80 m	0,41	0,10	9,4				
41	1 B. " E - 0,00 "	1,20 "	0,94	0,06	16,2				
42	2 A. " 1 - 8,00 "	1,80 "	2,67	0,08	13,9				
43	2 B. " 1 - 8,00m "	1,20 "	1,08	0,03	20,9				
44	3 A. " 1 + 2,00 "	1,50 "	5,10	0,08	20,0				
45	3 B. " 1 + 2,00 "	2,60 "	0,80	0,03	14,9				
46	4 A. " 1 + 12,00 "	1,40 "	0,41	0,05	8,2				
47	4 B. " 1 + 12,00 "	2,30 "	1,28	0,05	15,6				
48	5 A. " 2 + 0,00 "	2,10 "	0,41	0,05	9,7				
49	5 B. " 2 + 0,00 "	1,40 "	0,75	0,07	7,9				
50	1 C. " E. 0,00 "	1,20 "	1,26	0,09	8,4				
51	2 C. " 1 - 8,00 "	0,90 "	0,58	0,07	9,0				

4/Grin
Valla
Flin

Sulitjelma, den 26 April 1977.

P.4.

Analyserapport

Mankabakken II.

Prøve fra:

Nivå Wagnerdrift 8 Vest.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
671	1 A.	Pl. 1 + 2,00 m.	1,50 m	0,95	0,05	9,6				
72	2 A.	" 1 + 14,70 "	1,80 "	1,55	0,04	15,6				
73	1 B.	" 1 + 2,00 "	2,70 "	1,86	0,05	14,3				
74	2 B.	" 1 + 14,70 "	1,00 "	0,40	0,05	16,8				
75	4 A.	" 2 + 5,00 "	1,10 "	0,88	0,06	7,9				
76	4 B.	" 2 + 5,00 "	0,90 "	1,15	0,03	14,6				
77	5 A.	" 2 + 20,50 "	1,70 "	0,60	0,04	9,1				
78	5 C.	" 2 + 20,50 "	1,70 "	1,13	0,05	13,1				
79	6 B.	" 2 + 27,00 "	1,50 "	1,51	0,05	10,2				
80	6 D.	" 2 + 22,00 "	0,80 "	0,17	0,04	3,8				
81	3.	" 2 - 3,00 "	3,50 "	1,15	0,05	12,6				
4/	Grin									
	Valla									
	Flin									

Sulitjelma, den 25 Februar 1977..

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. Hull 4 A. Nivå wagnerdrift 8 Vest.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
657	0,00 m - 0,50 m	0,18	0,06	0,8				
58	0,50 " - 1,00 "	0,12	0,05	2,3				
59	1,00 " - 1,50 "	0,15	0,06	2,5				
60	1,50 " - 2,00 "	0,07	0,12	0,8				
4/ Grin Valla✓ Flin								

Sulitjelma, den 17 Februar 1977.



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Hankabakken II. Hull 2 A. Nivå Wagnerdrift 8 Vest.								
Prøve fra:								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
652	0,00 m - 0,50 m	1,05	0,03	10,7				
53	0,50 " - 1,00 "	0,31	0,03	1,9				
54	1,00 " - 1,50 "	0,21	0,07	1,2				
55	1,50 " - 2,00 "	0,13	0,06	3,3				
56	2,00 " - 2,50 "	0,02	0,08	1,1				
4/ Grin Vallar Flin								

Sulitjelma, den 17 Februar 1977.

g.h.

8 Bone
under 222

Analysereport

Vest

Prøve fra:

Hankabakken II
 Hengorta. Nivå + 155 m.

Beregn.					
Profil					
Malmkart					
EDB	☒	☒	Arkiv		

J.nr.	Nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu ulast kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
2219	7.	Pl. 3+17,00 m.	2,60 m	0,52		11,1				
20	8.	" 4+ 4,00 "	2,60 "	0,20		3,9				
21	9. ved	" 5.	2,30 "	0,26		6,2				
22	10.	" 5+10,00 "	1,80 "	0,17		7,6				
23	11. ved	" 6.	2,00 "	0,12		6,8				
24	12.	" 6+10,00 "	2,50 "	0,46		7,7				
25	13.	" 7- 3,00 "	2,40 "	0,33		6,8				
26	14.	" 7+ 7,00 "	2,00 "	0,32		5,7				

OK

Sulitjelma, den 30 Mai 1972.

a.h.

Analyserapport

Hankabakken I.

Prøve fra: Nivå + 155 m Vest. Ombruddsort.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4352	1.	Pl. 1 + 5,50 m.	1,80 m	0,18		12,2				
53	2. ved "	2.	2,00 "	0,23		9,1				
54	3.	" 3 + 6,00 "	2,00 "	0,52		9,8				
55	4.	" 3 + 16,00 "	2,30 "	2,87		12,0				
56	5.	" 3 + 26,00 "	2,00 "	1,65		11,3				
57	6.	" 3 + 36,00 "	2,00 "	1,38		17,3				

Sulitjelma, den 16 Desember 1971.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. Stigort + 155 m Vest.									
J.nr.	Plugg. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1393 94	3 R + 21,00 m. + 31,00 "	1,80 m 1,80 "	1,82 4,00		11,7 17,6				

Sulitjelma, den ..19..April..... 1971.

[Signature]

Analyserapport

Hankabakken II

Prøve fra: Nivå + 155 m Vest. Ombruddsort.

Bereg.					
Profil					
Malmkart					
EDB	☒	☒	Arkiv		

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
4352	1.	Pl. 6 + 5,50 m.	1,80 m	0,18		12,2				
53	2.	ved " D2.	2,00 "	0,23		9,1				
54	3.	" E3 + 6,00 "	2,00 "	0,52		9,8				
55	4.	" "3 + 16,00 "	2,30 "	2,87		12,0				
56	5.	" "3 + 26,00 "	2,00 "	1,65		11,3				
57	6.	" "3 + 36,00 "	2,00 "	1,38		17,3				

Sulitjelma, den 16 Desember 1971.

Hankabakken II.

Nivå, stigort + 155 m Vest.

Prøve fra:

18 juni 1971

Sulitjelma, den 30 Januar 1971.

A. L.

Gir



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Sorjus II. Prove fra: Nivå + 155 m Vest.									
J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
4550	12.	Pl. 4 + 10,00 m.	1,10 m	0,41		5,7			
51	12 A.	" 6 + 4,00 "	0,70 "	0,55		11,4			
52	13 B.	" 6 + 4,00 "	0,60 "	1,71		15,0			
53	14 A.	" 7 - 2,00 "	1,30 "	0,70		10,7			
54	14 B.	" 7 - 2,00 "	0,80 "	0,81		13,4			
55	17.	" 5 - 5,50 "	2,00 "	1,00		19,9			
56	18.	" 5 + 5,00 "	2,30 "	1,23		18,7			
57	19.	" 5 + 15,00 "	2,50 "	1,77		22,4			
58	20.	" 6 + 6,00 "	2,50 "	0,66		18,0			

Sulitjelma, den 29 Oktober 1970.

A.H.

Analyserapport

Prøve fra: Sorjus II. Nivå 155 m Öst.									
J.nr.	Pl.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
	<i>Pl. ut.</i>								
4425	216	+ 16,00 m.	2,70 m	1,00		16,3		<i>Nb.</i> 21	
262	26	+ 26,00 "	2,50 "	0,90		14,6		22	
272	37	+ 2,50 "	2,30 "	0,76		11,8		23	

Sulitjelma, den 20 Oktober 1970.

Analyserapport

Sorjus II.
Prove fra: Nivå + 155 m Øst.

J.nr.	Pr.nr. Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3491	6 B. Pl. 2 + 2,00 m.	1,80 m	1,67		12,6				
92	7 B. " 2 + 12,00 "	2,10 "	1,19		16,6				

Sulitjelma, den 20 August 19.70.

[Handwritten signature]

Analyserapport

Sorjus II. Nivå + 155 m Öst.
Prove fra:

J.nr.	Pr.nr. Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulöst		
3398	10. Pl. 3 + 2,00 m.	2,00 m	1,12		17,7				
99	11. " 3 +12,00 "	2,00 "	0,87		16,0				
3400	12. " 3 +22,00 "	2,10 "	1,12		14,7				
1	13. " 3 +32,00 "	2,10 "	1,62		14,4				
2	14. " 3 +42,00 "	2,20 "	1,09		13,8				
3	15. " 3 +52,00 "	1,20 "	0,56		13,3				
4	16. " 3 +62,00 "	2,10 "	1,61		21,0				

Sulitjelma, den 17 August 1970.

[Signature]
R.H.

Analyserapport

Sorjus II.									
Prøve fra: Nivå + 155 m Vest.									
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
3393	8 A.	Pl. 3 - 6,00 m.	1,70 m	0,68		13,5			
94	8 B.	" 3 - 6,00 "	0,80 "	1,02		11,8			
95	9.	" 3 + 4,00 "	2,40 "	0,67		12,9			
96	10.	" 3 + 14,00 "	0,70 "	0,36		5,7			
97	11.	" 3 + 24,00 "	0,80 "	1,17		2,4			

Sulitjelma, den17. August..... 1970..

R.H.

Analysrapport

Prove fra:

Sorjus. Nivå + 155 m Vest.

Plugg 4. På liggen.

nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
53	0,00 m - 0,50 m	0,62		8,1				
59	0,50 " - 1,00 "	0,26		9,0				
60	1,00 " - 1,50 "	0,40		12,5				
61	1,50 " - 2,00 "	2,34	} 133	13,7				
62	2,00 " - 2,50 "	0,79		9,3				
63	2,50 " - 3,00 "	0,82		10,5				
64	3,00 " - 3,50 "	0,32		3,6				
65	3,50 " - 4,00 "	0,14		1,2				
66	4,00 " - 4,50 "	0,06		0,3				

Sulitjelma, den 10 august 1972.

16

Analyserapport

Sorjus.

Prove fra: Nivå + 155 m Vest. Plugg 4 - 10,0 m. På ligger.

l. nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulöst Tonen		kg Cu/ m ²
49	0,00 m - 0,50 m	0,97	115	7,3	1095	11,7		135
50	0,50 " - 1,00 "	0,62		11,0				
51	1,00 " - 1,50 "	1,57		12,7				
52	1,50 " - 2,00 "	0,66		11,1				
53	2,00 " - 2,50 "	0,40		3,4				
54	2,50 " - 3,00 "	1,87		15,2				
55	3,00 " - 3,50 "	2,03		13,1				
56	3,50 " - 4,00 "	0,36		8,1				
57	4,00 " - 4,50 "	0,17		2,5				

Sulitjelma, den 10. August 1970.

Analyserapport

Prøve fra: Sorjus II. Nivå + 155 m Öst.									
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
2729	5.	Pl. 3 - 8,0 m.	2,40 m	0,78		15,6			
30	6.	" 3 + 2,0 "	2,40 "	0,80		7,8			
31	7.	" 3 + 12,0 "	2,30 "	0,76		6,5			
32	8	" 3 + 22,0 "	2,00 "	2,01		6,7			

Sulitjelma, den 5 Juni 1970.

[Signature]
 R.H.

Hauptab. II

Niv. 155 $\emptyset$

Probe ~~nr.~~ nr. 17 - 20 se

Niv. 155 V, Probe nr. 12

Analyserapport

Sorjus II.									
Prøve fra: Nivå + 155 m Vest.									
J.nr.	Plugg. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2798	1 - 0,50 m.	2,20 m	1,07		15,2				
99	1 + 10,00 "	2,20 "	1,01		15,7				

Sulitjelma, den 15 Juni 1970.

R.H.

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå + 155 m Öst.

J.nr.	Plugg. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2794	1 + 2,00 m.	2,20 m	0,30		8,8				
95	1 +12,00 "	2,10 "	2,13		19,8				
96	1 +22,00 "	2,00 "	3,81		16,4				
97	1 +32,00 "	2,20 "	1,06		16,5				

Sulitjelma, den15 Juni..... 1970.

fu.

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå + 155 m Vest.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2670	2. 2 - 13,0 m.	2,60 m	2,42		9,4				
71	4. 2 - 3,0 "	2,70 "	1,19		14,5				
72	5. 2 + 7,0 "	2,50 "	1,25		16,2				
73	6. 2 + 17,0 "	2,50 "	1,40		15,7				
74	7 A. 2 + 27,0 "	2,70 "	1,60		14,7				
75	7 B. 2 + 27,0 "	2,60 "	2,17		10,3				
76	9. 3 + 32,0 "	2,00 "	0,82		10,0				

Sulitjelma, den 5 Juni 1970.

[Signature]

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II.
Nivå over + 133 m Øst.

142

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1004	7.	Pl. 3 - 16,00 m.	2,30 m	1,37		15,1				
5	8.	" 3 - 7,00 "	1,30 "	0,84		14,3				
6	9.	" 3 + 9,00 "	1,30 "	0,80		10,4				
7	10.	" 3 + 19,00 "	1,40 "	0,76		10,5				
8	11.	" 3 + 3,00 "	2,30 "	0,69		16,3				
9	12.	" 3 + 7,00 "	2,60 "	0,37		11,5				
10	13.	" 3 + 17,00 "	2,70 "	0,46		13,8				
11	14.	" 3 + 27,00 "	2,60 "	1,13		21,6				
12	15.	" 3 + 37,00 "	2,80 "	1,29		14,1				
13	16.	" 3 + 47,00 "	1,20 "	0,27		9,5				
14	17.	" 3 + 57,00 "	1,80 "	0,37		5,8				
15	18.	" 3 + 67,00 "	1,00 "	0,13		13,1				
16	19.	" 3 + 69,00 "	0,80 "	0,25		17,4				

Sulitjelma, den 9 Mars 1972.

R.M.

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
 Nivå over + 133 m Øst.

ORT nr. 2
 Niv 142

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4468	1. Pl. 1 + 10,00 m.	2,00 m	0,88		16,6				
69	2. " 1 + 20,00 "	2,20 "	1,32		19,3				
70	3. " 1 + 30,00 "	2,10 "	0,19		8,3				
71	4. " 2 - 0,50 "	1,80 "	0,30		4,7				
72	5. " 2 + 10,00 "	1,80 "	0,41		10,8				
73	6. " 2 + 20,00 "	2,50 "	1,35		15,7				

Sulitjelma, den 23 Desember 1971..

R.h.



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analysereport

Hankabakken II.
Nivå over + 133 m Øst.

Prøve fra:

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1004	7.	Pl. 3 - 16,00 m.	2,30 m	1,37		15,1				
5	8.	" 3 - 7,00 "	1,30 "	0,84		14,3				
6	9.	" 3 + 9,00 "	1,30 "	0,80		10,4				
7	10.	" 3 + 19,00 "	1,40 "	0,76		10,5				
8	11.	" 4 + 3,00 "	2,30 "	0,69		16,3				
9	12.	" 4 + 7,00 "	2,60 "	0,37		11,5				
10	13.	" 4 + 17,00 "	2,70 "	0,46		13,8				
11	14.	" 4 + 27,00 "	2,60 "	1,13		21,6				
12	15.	" 4 + 37,00 "	2,80 "	1,29		14,1				
13	16.	" 4 + 47,00 "	1,20 "	0,27		9,5				
14	17.	" 4 + 57,00 "	1,80 "	0,37		5,8				
15	18.	" 4 + 67,00 "	1,00 "	0,13		13,1				
16	19.	" 4 + 69,00 "	0,80 "	0,25		17,4				

Sulitjelma, den 9 Mars 19⁷²..

S.M.

Solheim



Analyserapport

Prøve fra:

 Hankabakken II.
 Nivå over + 133 m Øst.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4468	1. Pl. 1 + 10,00 m.	2,00 m	0,88		16,6				
69	2. " 1 + 20,00 "	2,20 "	1,32		19,3				
70	3. " 1 + 30,00 "	2,10 "	0,19		8,3				
71	4. " 2 - 0,50 "	1,80 "	0,30		4,7				
72	5. " 2 + 10,00 "	1,80 "	0,41		10,8				
73	6. " 2 + 20,00 "	2,50 "	1,35		15,7				

Sulitjelma, den 23 Desember 1971..

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå + 133 m Öst.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
413	4 B. Pl. 3 - 7,00 m.	2,70 m	1,01		15,6				
14	14 B. " 7 + 3,00 "	2,00 "	0,88		12,3				
15	15 B. " 8 + 2,50 "	2,00 "	0,66		13,4				
16	16. " 8 + 12,50 "	2,40 "	0,50		11,1				
17	17. " 8 + 22,50 "	2,00 "	0,86		13,4				
18	18 A. " 8 + 31,00 "	1,10 "	1,04		16,6				
19	18 B. " 8 + 31,00 "	1,30 "	0,60		9,9				
439	Sligot Öst	2,00 "	1,26		14,4				

ikke til EDB

Sulitjelma, den ... 30. Januar ... 1971.

K.W.

Analyserapport

Hankabakken II.
Prøve fra: Nivå + 133 m Øst.

J.nr.	Plugg. Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	, % uløst		
242	3 - 8 m. 0,00 m - 0,50 m	1,00		13,7				
43	3 - 8 m. 0,50 " - 1,00 "	0,91		13,4				
44	3 - 8 m. 1,00 " - 1,50 "	0,99		14,4				
45	4 + 1 m. 0,00 m - 0,50 m	0,46		9,3				
46	4 + 1 m. 0,50 " - 1,00 "	0,93		12,4				
47	4 + 1 m. 1,00 " - 1,50 "	0,19		12,1				
48	1 + 3 m. 2,50 m - 3,00 m.	0,29		12,6				

Sulitjelma, den 18 Januar 1971.

d.l.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 133 m vest. Plugg 1 + 4 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5477	0,00 m - 0,50 m	0,20		3,7				
73	0,50 " - 1,00 "	0,29		5,0				
79	1,00 " - 1,50 "	0,21		2,5				
80	1,50 " - 2,00 "	0,22		2,3				
81	2,00 " - 2,50 "	0,24		5,6				

Sulitjelma, den 22 Desember 1970.

A. h.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 133 m Öst. Plugg 5 - 17 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5460	0,00 m - 0,50 m	0,04		3,8				
61	0,50 " - 1,00 "	0,15		6,8				
62	1,00 " - 1,50 "	0,21		3,6				
63	1,50 " - 2,00 "	0,10		1,1				
64	2,00 " - 2,50 "	0,04		0,4				
65	2,50 " - 3,00 "	0,02		0,6				

Sulitjelma, den 22 Desember 19.70.

Hi Spi.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 133 m Vest. Plugg 1 + 5 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5443	0,00 m - 0,50 m	0,27		5,3				
44	0,50 " - 1,00 "	0,29		4,7				

Sulitjelma, den 22 Desember 1970

A. H.

Analysereport

Hankabakken II.
Prøve fra: Nivå + 133 m Øst. Plugg 1 + 2 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5436	0,00 m - 0,50 m	0,82		11,9				
37	0,50 " - 1,00 "	0,99		13,1				
38	1,00 " - 1,50 "	0,55		8,9				
39	1,50 " - 2,00 "	0,22		8,1				
40	2,00 " - 2,50 "	0,36		11,9				

Sulitjelma, den 17 Desember 1970.

H. H.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 133 m Vest. Plugg 1 + 13 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5414	0,00 m - 0,50 m	1,82		17,3				
15	0,50 " - 1,00 "	1,96		13,3				
16	1,00 " - 1,50 "	1,47		14,5				
17	1,50 " - 2,00 "	0,29		9,2				
18	2,00 " - 2,50 "	0,48		9,6				
19	2,50 " - 3,00 "	0,12		11,0				
20	3,00 " - 3,50 "	0,33		11,2				

Sulitjelma, den 17 Desember 19.70.

K. G.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 133 m Vest. Plugg 4 + 15 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5326	0,00 m – 0,50 m	0,21		10,6				
27	0,50 " – 1,00 "	1,46		13,0				
28	1,00 " – 1,50 "	1,12		14,1				
29	1,50 " – 2,00 "	0,25		5,1				
30	2,00 " – 2,50 "	0,03		0,4				
31	2,50 " – 3,00 "	0,03		0,5				
32	3,00 " – 3,50 "	0,02		0,7				

Sulitjelma, den17 Desember..... 1970.

L. H.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 133 m Vest. Plugg 3 - 4 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5304	6,00 m - 6,50 m	0,23		6,2				
5	6,50 " - 7,00 "	0,71		17,0				
6	7,00 " - 7,50 "	0,36		11,8				
7	7,50 " - 8,00 "	0,26		8,6				
8	8,00 " - 8,50 "	0,04		5,6				
9	8,50 " - 9,00 "	0,17		3,1				

Sulitjelma, den16 Desember..... 19.70.

A. L.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 133 m Vest. Plugg 3 - 4 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
5277	0,00 m - 0,50 m	0,29		9,3				
73	0,50 " - 1,00 "	0,37		13,3				
79	1,00 " - 1,50 "	2,93		13,1				
80	1,50 " - 2,00 "	1,96		15,6				
31	2,00 " - 2,50 "	1,53		15,6				
32	2,50 " - 3,00 "	1,20		14,0				
33	3,00 " - 3,50 "	2,36		20,4				
34	3,50 " - 4,00 "	4,08		16,1				
35	4,00 " - 4,50 "	4,33		14,9				
36	4,50 " - 5,00 "	0,76		9,5				
37	5,00 " - 5,50 "	0,20		7,4				
38	5,50 " - 6,00 "	0,16		3,1				

Sulitjelma, den 16 Desember 1970.

Analyserapport

Hankabakken II.
 Prøve fra: Nivå + 133 m Øst. Plugg i stuff.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4970	0,00 m - 0,50 m	0,70		19,9				
71	0,50 " - 1,00 "	0,79		16,5				
72	1,00 " - 1,50 "	0,45		3,1				
73	1,50 " - 2,00 "	0,19		14,7				
74	2,00 " - 2,50 "	0,15		11,9				
75	2,50 " - 3,00 "	0,12		9,1				
76	3,00 " - 3,50 "	0,39		14,1				
77	3,50 " - 4,00 "	0,61		14,7				
78	4,00 " - 4,50 "	0,40		14,7				
79	4,50 " - 5,00 "	0,22		5,0				
80	5,00 " - 5,50 "	0,05		3,1				

Sulitjelma, den20 November..... 1970.

[Signature]

Laith



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Prøve fra: Sorjus II. Nivå + 133 m Öst.									
J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4170	Prøvehull på heng.	2,40 m	0,89		14,0				
71	Driftprøve.	1,70 "	0,24		8,9				
439	Sorjus. Nivå 133 m Öst. Stigort.			M.h.	2,00 m	Jan 20	1971	1,26	14,4

Sulitjelma, den 20 Oktober 1970.

[Signature]
H.v.

Analysrapport

Sorjus II.										
Prøve fra: Nivå + 133 m Vest.										
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4362	9.Pl.	4 + 25,0 m	2,00 m	0,70		11,0				
63	10. "	5 - 8,0 "	1,80 "	0,48		9,5				
64	11. "	5 + 2,0 "	1,50 "	0,96		11,6				
65	12. "	6 + 2,5 "	1,50 "	1,33		10,4				
66	13. "	6 + 12,5 "	1,60 "	0,23		7,6				

Sulitjelma, den 19 Oktober 1970.

Ginn



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Sorjus II.
Prove fra: Nivå + 133 m Öst.

J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4787	6.	Pl. 1 + 51,00 m.	2,30 m	0,95		15,6				
88	7.	" 4 - 9,00 "	2,10 "	0,81		11,9				
89	8A.	" 4 + 1,00 "	0,90 "	0,76		10,4				
90	8B.	" 4 + 1,00 "	1,40 "	0,22		3,5				
91	9A.	" 4 + 11,00 "	1,50 "	0,15		5,0				
92	9B.	" 4 + 11,00 "	0,70 "	0,26		6,5				
93	10.	" 5 + 4,00 "	2,90 "	0,29		4,6				
94	11	ved" 6.	1,00 "	0,21		11,3				
95	12.	" 6 + 12,00 "	2,80 "	0,51		12,2				
96	13.	" 7 - 2,50 "	2,00 "	0,81		17,3				
97	14.	" 7 + 8,00 "	2,00 "	0,94		12,1				

Sulitjelma, den 17 November 1970.

R.M.

Analyserapport

Sorjus II.									
Prove fra: Nivå + 133 m Öst.									
J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulöst	
3487	2.	Pl. 1 + 11,00 m.	2,40 m	1,38		15,4			
88	3.	" 1 + 21,00 "	2,30 "	1,35		16,4			
89	4.	" 1 + 31,00 "	2,00 "	0,43		10,5			
90	5.	" 1 + 41,00 "	2,00 "	1,08		13,2			

Sulitjelma, den 20 August 1970.

Analyserapport

Sorjus II.									
Prøve fra: Nivå + 133 m Vest.									
J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
3429	2.	Pl.2-12,0 m.	1,60 m	1,20		16,3			
30	3.	" 2- 2,0 "	2,20 "	1,11		13,6			
31	4.	" 2+ 3,0 "	1,30 "	0,93		11,8			
32	5.	" 2+18,0 "	1,40 "	1,53		12,8			
33	6.	" 3+16,5 "	2,80 "	1,71		12,3			
34	7 A.	" 4+ 5,0 "	2,10 "	1,50		12,1			
35	7 B.	" 4+ 5,0 "	1,80 "	1,13		12,5			
36	8.	" 4+15,0 "	1,60 "	1,88		15,2			

Sulitjelma, den 17 August 1970.

sh.

Analyserapport

Sorjus II. Nivå 133 m Öst.

Prøve fra:

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2824	1.	15m fra tippen.	2,10 m	0,93		16,3	Tilholder 133v			
25	1.	7m " påhugget.	2,10 "	1,18		16,6				
			1.9 m ²							

Sulitjelma, den 15 Juni 1970.

R.H.

Analyserapport

128

901

Prøve fra: Hankabakken II.
Over nr. 2. Over + 109 m Vest.

30 okt - 72

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3510.	1. ved Pl. 1.	2,30 m	0,82		15,8				
11	2. " 1 + 10,00 m.	2,50 "	2,06		14,9				
12	3. " 1 + 20,00 "	2,50 "	1,21		15,3				
13	4. " 1 + 30,00 "	2,40 "	1,01		14,5				

T. S. Hansen




Analyserapport


Prøve fra: Hankabakken II.
Ort nr. 2. Over + 109 m Øst.


J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
3484	1.	Pl. 1 + 10,00 m.	2,20 m	0,81		16,3		0,71	
85	2.	" 1 + 20,00 "	2,40 "	0,78		10,6		0,75	
86	3.	" 2 - 6,00 "	2,30 "	0,74		11,9		0,68	
87	4.	" 2 + 4,00 "	2,40 "	0,47		13,0		0,95	
88	5.	" 2 + 14,00 "	1,90 "	0,79		11,0		0,60	
89	6.	" 3 + 5,50 "	2,50 "	0,70		10,1		0,70	
90	7.	" 3 + 15,50 "	2,50 "	0,71		8,8		0,71	
91	8.	" 3 + 25,50 "	1,90 "	0,22		5,1		0,17	
92	9.	" 4 + 1,50 "	2,00 "	0,64		8,6		0,51	
93	10 A.	" 4 + 11,50 "	2,10 "	0,72		14,9		0,61	
94	10 B.	" 4 + 11,50 "	0,60 "	0,51		8,2		0,72	
								6,01	
								0,6	


Sulitjelma, den ... 30. Oktober ... 1972.

R. h.











SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analysereport

Koordinat 2959 Ø

Hankabakken. Nivå + 222 Øst. Hull 75 A. Støbeborhull						Beregn. ☐ Profil ☒ Malmkart ☐ EDB ☒ Arkiv		
J.nr.	Prøve fra:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu g/kg	S kg/m ²	Malm t/m ²
2115	0,00 m - 0,50 m	0,08	0,05	0,2				
16	0,50 " - 1,00 "	0,08	0,06	0,2				
17	1,00 " - 1,50 "	0,07	0,05	0,2				
18	1,50 " - 2,00 "	0,05	0,05	0,1				
19	2,00 " - 2,50 "	0,05	0,03	0,3				
20	2,50 " - 3,00 "	0,04	0,03	0,2				
21	3,00 " - 3,50 "	0,04	0,02	0,2				
22	3,50 " - 4,00 "	0,05	0,03	0,1				

Geol.

Sulitjelma, den 12 Juli 1974.

A.H.

Haukebakken. Nivå + 222 Øst. Hull 74 A. Prove fra: Støvsorbull.						<table><tr><td>Beregn.</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profil</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Malmkart</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EDB</td><td>☒</td><td>Arkiv</td><td></td><td></td></tr></table>			Beregn.	☐				Profil	☒				Malmkart	☐				EDB	☒	Arkiv		
Beregn.	☐																											
Profil	☒																											
Malmkart	☐																											
EDB	☒	Arkiv																										
J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu u løst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²																				
2095	0,00 m - 0,50 m	0,05	0,06	0,2																								
96	0,50 " - 1,00 "	0,04	0,08	0,1																								
97	1,00 " - 1,50 "	0,03	0,04	0,1																								

Geol. ✓

Sulitjelma, den ... 11 Juli ... 1974.

A.H.

Analyserapport

Kord. 2898

Prøve fra: Nankabakken. Nivå + 222 Øst. Hull 73 A. <i>Sjøleerhull</i>						Beregn. Profil ☒ Malmkart ☒ EDB ☒ Arkiv		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	^g u Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
2058	0,00 m - 0,50 m	0,04	0,03	0,1				
59	0,50 " - 1,00 "	0,04	0,05	0,2				
60	1,00 " - 1,50 "	0,12	0,07	0,6				
61	1,50 " - 2,00 "	0,10	0,06	0,3				
62	2,00 " - 2,50 "	0,08	0,05	0,3				
63	2,50 " - 3,00 "	0,07	0,05	0,3				
64	3,00 " - 3,50 "	0,08	0,07	0,2				
		55						
		0,537						

Geol. ✓

Sulitjelma, den 11 Juli 1974.

A. H.

Hankabakken II.
Prøve fra: Nivå 2 avbygningssort under + 133 V.
1 109

Bereg.				
Profil				
Malmkart				
EDB			Arkiv	

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu tøst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
2989	1 A. Pl. 1v - 1,60 m.	1,70 m	0,31		8,3				
90	2 A. " 1v + 8,20 "	1,50 "	0,67		14,6				
91	3 A. " 2 + 3,80 "	1,20 "	1,23		11,8				
92	4 A. " 2 + 6,20 "	1,30 "	0,43		6,9				
93	5 A. " 3 - 5,50 "	1,30 "	1,71		13,8				
94	6 A. " 3 + 14,50 "	0,85 "	0,28		6,7				
2995	1 B. " 1v - 1,80 "	1,30 "	0,20		5,2				
96	2 B. " 1v + 8,20 "	2,20 "	0,31		6,5				
97	3 B. " 2 - 3,80 "	2,30 "	1,23		18,5				
98	4 B. " 2 + 6,20 "	2,50 "	0,86		14,9				
99	5 B. " 3 - 5,50 "	1,10 "	1,37		12,2				
3000	6 B. " 3 + 14,50 "	1,25 "	0,86		13,6				

• ved Dbb 68

Sulitjelma, den ... 15. August

1973.
A. L.

**SULITJELMA GRUBER**

LABORATORIET

Analyserapport

Niv 122

Prøve fra:

Hankabakken II.

Niv + 120 m Øst.

ORT nr. 2 over 109

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1077	1. Plugg 1 + 1,50 m.	2,50 m	1,17		12,2				
78	2. " 1 + 11,50 "	2,50 "	0,97		16,7				

Sulitjelma, den 24 Mars 1971..

R.h.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II.
Nivå + 109 m Vest.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4358	1.	Plugg C + 1,00 m.	1,90 m	0,42		6,8				
59	2.	" C + 5,00 "	2,00 "	0,24		6,1				
60	3.	" C + 7,40 "	2,30 "	0,30		7,5				

Sulitjelma, den 16 Desember 19.71.

K.W.

Analyserapport

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå + 109 m Øst. Ligg tverrslog.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4322	1.	ved pl. A.	2,00m	0,42		14,1				
23	2.	" A + 1,30 m	0,70"	0,29		12,7				
24	3 A.	" C - 2,20 "	0,70"	0,17		4,0				
25	3 B.	" C - 2,20 "	0,60"	1,70		13,0				

Sulitjelma, den 16 Desember 1971:..

K.V.

Prøve Hankabakken + 109 Øst "Stigort"
30/1 - 71

Jr. Nr.	438	Mh. 1.90 m	^{an} 1.42%	^S 19.9%
---------	-----	------------	------------------------	-----------------------

Analyserapport

69

Prøve fra: **Sorjus, prøvehull på heng, 109 m Öst.**
Koordinat: 1180 - 2660.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2220 21	Övre hull fra 0,8 m - 2,4 m Nedre hull 2,4 m.	0,83 0,81		12,7 15,5				

Sulitjelma, den 31 Mai 1969.

[Signature]
A.W.

N. Barth

Analyserapport

Prove fra: Sorjus. (Driftpröve)									
J.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulöst		
5632	Stigort + 109 m Öst.	2,00 m	0,62		9,4				
20/2-69 767	Feltort 109 Ost.		0,58		17,1				
20/1-71 438	Sorjus. Nivå 109 m Öst. Stigort.			M.h.	1,90 m			^m 1,42	^{S'} 19,9

Sulitjelma, den 3 Januar 1969.

R.V.

Analysrapport

Prøve fra: Sorjus II.
Nivå + 59 m Öst.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2826	16. Pl. 10 + 11,5 m.	2,10 m	1,17		13,1		8		

Sulitjelma, den 15 Juni 1970.

[Signature]
A.W.

Analyserapport

Stövbarkull Prøve fra: Ha II + 35 Plugg 28 + 13						Beregn.			
						Profil			
						Malmkart			
						EDB		Arkiv	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Fe uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
H. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	0.8	0.01	12.6					
	0.5 - 1.0 "	0.52	0.01	9.1					

Sulitjelma, den 2/4 1976

Analyserapport

Støuberhull Prøve fra: Ha II +35 Plugg 28÷6 m						Beregn.				
						Profil				
						Malmkart				
						EDB		Arkiv		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	C% malm kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
E. STIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	1.61	0.01	15.2						
	0.5 - 1.0 "	1.53	0.02	12.9						
	1.0 - 1.5 "	1.87	0.01	14.2						
	1.5 - 2.0 "	1.48	0.03	14.5						

Sulitjelma, den 2/4 1976.

Analyserapport

Støvborkull Prøve fra: Ha II + 35 Plugg 27 + 16 m						Beregn.				
						Profil				
						Malmkart				
						EDB		Arkiv		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% u løst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
H. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	1.72	0.01	14.0						
	0.5 - 1.0 "	1.26	<0.01	9.8						
	1.0 - 1.5 "	2.07	<0.01	14.3						
	1.5 - 2.0 "	1.42	<0.01	16.1						
	2.0 - 2.5 "	1.71	0.01	14.7						
	2.5 - 3.0 "	2.17	0.01	15.7						
	3.0 - 3.5 "	1.38	0.01	15.7						
	3.5 - 4.0 "	1.29	0.05	15.7						
	4.0 - 4.5 "	1.83	0.02	15.4						

Sulitjelma, den 2/4 1978

Analyserapport

Støborhall Prøve fra: HaII + 35 Plugg 26+16m						Beregn.				
						Profil				
						Malmkart				
						EDB		Arkiv		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
E. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5m	0.96	0.01	11.9						
	0.5 - 1.0 "	1.48	0.01	12.2						
	1.0 - 1.5 "	1.50	0.01	9.8						
	1.5 - 2.0 "	2.04	0.01	10.8						

Sulitjelma, den 2/4 1976

Analyserapport

<u>Støvbørhull</u> Prøve fra: Ha II + 35 Plugg 25+15m						Beregn. Profil Malmkart EDB			Arkiv	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cg uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
S. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	1.92	0.01	14.3						
	0.5 - 1.0 "	0.92	0.01	9.6						
	1.0 - 1.5 "	0.47	<0.01	4.9						
	1.5 - 2.0 "	0.55	<0.01	7.0						
	2.0 - 2.5 "	0.48	<0.01	7.0						

Sulitjelma, den 2/4 1976

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken II. Feltort + 36 m Vest.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
6100	0,0 m - 1,0 m	0,17		4,7				
1	1,0 " - 2,0 "	0,26		4,9				
2	2,0 " - 3,0 "	0,22		4,1				
3	3,0 " - 4,0 "	0,24		5,6				
4	4,0 " - 5,0 "	0,19		4,7				
5	5,0 " - 6,0 "	0,20		6,7				
6	6,0 " - 7,0 "	0,22		6,6				
7	7,0 " - 8,0 "	0,11		2,0				
8	8,0 " - 9,0 "	0,11		5,4				
9	9,0 " - 10,0 "	0,11		5,6				

Sulitjelma, den 28 November 1969.

R.V.

W. Ranth

Prove fra: Sorjus II. Nivå + 36 m Vest.									
J.nr.	Plugg.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
6080	30 +	9,0 m	2,60 m	0,48		14,2			
81	30 +	19,0 "	2,20 "	0,35		9,5			
82	30 +	29,0 "	2,70 "	0,15		9,0			

Sulitjelma, den ..28.November..... 19.69.

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå + 36 m Vest.

J.nr.	Pl.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3731	27 + 36,00 m.		1,80 m	2,05		9,9				
32	29 - 7,00 "		2,00 "	1,25		15,0				
33	29 + 3,00 "		2,40 "	0,34		15,0				
34	30 - 5,00 "		1,80 "	0,25		7,3				
35	30 + 5,00 "		1,20 "	0,50		22,5				
36	30 + 15,00 "		1,70 "	0,23		6,5				

Sulitjelma, den 19 September 1969.

[Signature]
A.W.

**SULITJELMA GRUBER**

LABORATORIET

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Feltort + 36 m Vest.

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2651	Pl. 25 + 15,00 m.	1,80 m	2,10		21,1				
52	" 26 + 6,00 "	1,40 "	2,70		19,5				
53	" 26 + 16,00 "	1,70 "	1,61		16,0				
54	" 27 - 3,50 "	1,70 "	0,83		10,6				
55	" 27 + 6,00 "	2,50 "	0,85		12,8				
56	" 27 + 16,00 "	2,00 "	0,83		7,8				
57	" 27 + 26,00 "	2,10 "	0,89		9,9				
58	" 27 + 36,00 "	2,10 "	2,46		14,9				
20/2-69 765	Feltort + 36 m Vest.		0,55		14,8				

Sulitjelma, den 24 Juni 1969.

926



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Prøve fra: *Feltort.*
Hankabakken II. Ombussort. + 16 i Sørjussynke

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
18A	1138	1. Pl. A + 2,00 m.	2,10 m	0,86		11,4				
19	39	2. " A + 12,00 "	2,00 "	2,28		13,5				
20	40	3. " B + 5,50 "	2,20 "	3,32		14,9				
21	41	4. " C + 11,50 "	2,20 "	1,49		13,5				
	42	5. " C + 21,50 "	2,00 "	2,10		11,6	<i>ikke med</i>			

Sulitjelma, den *24* Mars 19*71*..

J. n.

Analyserapport

Sorjus II. På liggen.

Prøve fra: Nivå + 16 m Vest. Plugg 23.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4899	0,00 m - 0,50 m	1,13	} 1,1	13,3				
4900	0,50 " - 1,00 "	1,16		13,3				
1	1,00 " - 1,50 "	0,92		8,6				
2	1,50 " - 2,00 "	0,36		5,4				
3	2,00 " - 2,50 "	0,34		9,0				

Sulitjelma, den 20 November 19.70.

Analyserapport

Sotjus II. På liggen.

Prove fra: Nivå + 16 m Vest. Plugg 13 + 4 m.

J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4893	0,00 m - 0,50 m	0,25		7,9				
94	1,00 " - 1,50 " ?	0,26		6,9				
95	1,50 " - 2,00 "	0,13		5,0				
96	2,00 " - 2,50 "	0,14		3,5				
97	2,50 " - 3,00 "	0,44		16,9				
98	3,00 " - 3,50 "	0,35		20,0				

Sulitjelma, den 20 November 1970.

Analyserapport

Prove fra: Sorjus II.
Nivå + 16 m Vest.

J.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2893	pl. 29 + 14,0 m.	1,80 m	0,39		10,9				
94	" 29 + 24,0 "	2,00 "	1,33		15,4				
95	" 30 - 1,5 "	1,50 "	3,96		15,3				
96	" 30 + 8,5 "	2,50 "	0,97		21,2				
97	ved " 31.	2,30 "	0,94		14,2				
98	" 31 + 10,0 "	1,50 "	1,12		18,4				
99	" 31 + 30,0 "	1,40 "	0,15		6,2				
2900	" 31 + 40,0 "	0,30 "	0,23		6,7				
1	" 31 + 50,0 "	1,10 "	0,38		9,2				
2	" 31 + 60,0 "	1,40 "	0,22		7,6				

Sulitjelma, den ... 17 Juni ... 1970.

4
K.h.

Analyserapport

Sorjus II.									
Prøve fra:		Nivå + 16 m Vest.							
J.nr.	Plugg.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
6073	28 +	8,5 m	1,90 m	0,78		11,9			
74	28 +	18,5 "	1,90 "	1,25		12,8			
75	29 +	4,0 "	1,50 "	0,70		11,2			
76	ny 30 -	1,0 "	2,80 "	0,23		6,7			
Prøve fra: Sorjus synk II. (driftprøver)									
J.nr.	Prøve av:			% Cu	% Zn	% S			
20/2-69 763	Feltort + 16m Vest. Pl. 22+31 m. 5 m fra stuff.			1,58		16,2			

Sulitjelma, den27... November..... 19.69.

Analyserapport

Sorjus II.									
Prøve fra:		Nivå + 16 m Vest.							
J.nr.	Pl.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
3346	25 + 11,00 m.		1,60 m	0,43		8,2			
47	25 + 21,00 "		1,00 "	1,78		11,5			
48	26 + 12,00 "		2,00 "	2,80		13,1			
49	27 - 4,00 "		1,50 "	1,60		11,7			
50	27 + 6,00 "		2,00 "	1,94		9,8			
51	27 + 16,00 "		2,00 "	2,36		13,5			

Sulitjelma, den 19 September 1969.

R. G.

N. Rørth

Analyserapport

Prøve fra:

Feltort + 16 m Vest.

Sorjus II.

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2620	Pl. 22 + 11,00 m.	1,80 m	0,91	✓	11,7				
21	ved " 23.	1,90	0,61	✓	9,2				
22	" 23 + 10,00 "	1,40 "	0,91	✓	13,1				
23	" 23 - 11,00 "	2,00 "	1,40	✓	12,3				
24	" 23 + 11,00 "	1,90 "	0,65		11,3				
25	" 23 + 21,00 "	1,90 "	0,23		12,8				
26	" 23 + 31,00 "	0,70 "	0,10		11,8				
27	" 23 + 41,00 "	1,00 "	0,20		13,8				

Sulitjelma, den 24 Juni 1969.

A.N.

416

Analyserapport

Prove fra: Sorjus II.
 Nivå - 10 m Vest. På liggen. Plugg 5 + 12 m.

J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
4920	0,00 m - 0,50 m							
21	0,50 " - 1,00 "	0,08		8,8				
22	1,00 " - 1,50 "	0,13		7,9				
23	1,50 " - 2,00 "	0,09		9,7				
24	2,00 " - 2,50 "	0,05		10,1				
25	2,50 " - 3,00 "	0,03		11,7				
26	3,00 " - 3,50 "	0,09		12,8				
27	3,50 " - 4,00 "	0,02		13,3				
28	4,00 " - 4,50 "	0,06		14,2				
29	4,50 " - 5,00 "	0,36		18,4				
30	5,00 " - 5,50 "	0,29		16,6				
31	5,50 " - 6,00 "	0,71		16,7				
32	6,00 " - 6,50 "	0,62		14,6				
		0,51		11,0				

Sulitjelma, den 24 November 1970.

Analyserapport

Sorjus II.

Prove fra: Nivå - 10 m Vest. Plugg 12 + 15 m. På hengen.

J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulost		
2961	0,00 m - 0,50 m	2,48		13,9				
62	0,50 " - 1,00 "	0,66		7,7				
63	1,00 " - 1,50 "	0,43		7,2				
64	1,50 " - 2,00 "	0,29		7,3				
65	2,00 " - 2,50 "	0,11		5,3				
66	2,50 " - 3,00 "	0,05		5,1				
67	3,00 " - 3,50 "	0,15		4,5				
68	3,50 " - 4,00 "	0,25		5,3				

Sulitjelma, den 18 Juni 1970.

[Signature]

80/65

Analyserapport

Sorjus II.

Prove fra: Nivå - 10 m Vest. Plugg 17 - 1 m. På liggen.

J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2939	0,00 m - 0,50 m	0,34		6,7				
40	0,50 " - 1,00 "	1,46		12,4				
41	1,00 " - 1,50 "	2,03		15,6				
42	1,50 " - 2,00 "	1,02		14,3				
43	2,00 " - 2,50 "	0,25		7,1				
44	2,50 " - 3,00 "	0,14		4,7				
45	3,00 " - 3,50 "	0,10		1,4				

Sulitjelma, den 13 Juni 1970.

56

R.H.

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. Plugg 10 + 18 m. På hemgen.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2827	0,00 m - 0,50 m	0,22		8,1				
28	0,50 " - 1,00 "	0,18		9,1				
29	1,00 " - 1,50 "	0,05		6,4				
30	1,50 " - 2,00 "	0,23		6,4				
31	2,00 " - 2,50 "	0,21		5,3				
32	2,50 " - 3,00 "	0,20		6,4				
33	3,00 " - 3,50 "	0,06		5,3				

Sulitjelma, den ..17. Juni..... 1970..

Analyserapport

185/55 ✓

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. Plugg 11 + 8 m. På liggen.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2808	0,00 m - 0,50 m	0,91	} 0.8	19,6				
9	0,50 " - 1,00 "	0,61		9,0				
10	1,00 " - 1,50 "	0,37		5,8				
11	1,50 " - 2,00 "	0,26		4,2				
12	2,00 " - 2,50 "	0,20		5,5				
13	2,50 " - 3,00 "	0,05		1,0				
14	3,00 " - 3,50 "	0,06		0,4				

Sulitjelma, den 15 Juni 1970.

[Signature]
K. W.

Analyserapport

Prove fra: Sorjus II. Nivå - 10 m Vest.									
J.nr.	Plugg.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
2794	25 + 24,00 m.		1,70 m	1,01		10,4			
95	25 + 34,00 "		1,90 "	0,76		9,8			
96	26 - 0,50 "		1,90 "	0,48		8,2			
97	26 + 10,00 "		2,00 "	1,53		14,2			
98	26 + 20,00 "		2,10 "	0,66		8,7			
99	26 + 30,00 "		1,10 "	0,39		7,5			
2800	26 + 40,00 "		1,60 "	0,23		5,0			
1	26 + 50,00 "		1,10 "	0,56		5,0			
2	26 + 70,00 "		1,40 "	0,41		9,3			

Sulitjelma, den 15 Juni 19.70.

A.W.

Analyserapport

Sorjus II.
Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. På hengen. Plugg 10 - 11 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2607	0,00 m - 0,50 m	0,82		15,2				
8	0,50 " - 1,00 "	0,30		8,9				
9	1,00 " - 1,50 "	0,13		7,0				
10	1,50 " - 2,00 "	0,18		9,1				
11	2,00 " - 2,50 "	0,13		6,4				
12	2,50 " - 3,00 "	0,19		9,2				
13	3,00 " - 3,50 "	0,17		6,3				
14	3,50 " - 4,00 "	0,20		8,0				
15	4,00 " - 4,50 "	0,34		5,5				

Sulitjelma, den 5 Juni 1970.

X.2.

Analysrapport

Sorjus II. Nivå - 10 m Vest.

Prøve fra: Plugg 11 + 8 meter. På hengen.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2485	0,00 m - 0,50 m	0,26		8,7				
86	0,50 " - 1,00 "	0,27		7,4				
87	1,00 " - 1,50 "	0,23		6,3				
88	1,50 " - 2,00 "	0,13		5,4				
89	2,00 " - 2,50 "	0,25		6,4				
90	2,50 " - 3,00 "	0,22		7,3				
91	3,00 " - 3,50 "	0,10		6,6				

Sulitjelma, den26 Mai..... 1970.

Analyserapport

Sorjus II.
Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. På liggen. Plugg 10 + 18 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2387	0,00 m - 0,50 m	1,01		15,1				
88	0,50 " - 1,00 "	1,63		12,6				
89	1,00 " - 1,50 "	1,60		13,0				
90	1,50 " - 2,00 "	0,58	1,38	13,5				
91	2,00 " - 2,50 "	1,38		18,6				
92	2,50 " - 3,00 "	1,62	1,6	13,9				
93	3,00 " - 3,50 "	1,78		9,0				

65	Sorjus. Nivå - 10 m Vest. På stuff. M.h.	1,60 m. Kloritt. L - siden.	% As
57	" " " " " " " "	1,10 " Kloritt. H - siden.	0,008
58	" " " " " " " "	0,70 " Impr. L - siden.	0,006
59	" " " " " " " "	1,10 " Impr. H - siden.	0,007
			0,007

9.2 - 1970

Sulitjelma, den 25 Mai 1970.

[Signature]
R. K.

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. På liggen. Plugg 21 + 7 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1840	0,00 m - 0,50 m	0,11		4,4				
41	0,50 " - 1,00 "	0,46		12,3				
42	1,00 " - 1,50 "	0,28		5,7				
43	1,50 " - 2,00 "	0,13		0,9				
44	2,00 " - 2,50 "	0,12		0,5				
45	2,50 " - 3,00 "	0,05		0,3				

Sulitjelma, den16 April..... 1970.

8.12

Analyserapport

345/45 ↑

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. På hengen. Plugg 23 - 11 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% ^{Cu} Zn	% S	% ^S Fe	% uløst	t/m ²	kg/m ²
1736	0,00 m - 0,50 m	1,99	1.48	18,0			1.6	32
37	0,50 " - 1,00 "	1,75		10,1			1.5	26
38	1,00 " - 1,50 "	0,50		4,1			1.3	7
39	1,50 " - 2,00 "	0,27		2,5				
40	2,00 " - 2,50 "	0,10		2,6				
41	2,50 " - 3,00 "	0,10		3,7				
42	3,00 " - 3,50 "	0,15		4,3				

Sulitjelma, den ..12 April..... 1970..

2.4.

N. Raith.

0/551

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. På hengen. Plugg 20 + 4 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1729	0,00 m - 0,50 m	0,05		1,3				
30	0,50 " - 1,00 "	0,14		3,0				
31	1,00 " - 1,50 "	0,10		3,4				
32	1,50 " - 2,00 "	0,05		3,2				
33	2,00 " - 2,50 "	0,02		3,5				
34	2,50 " - 3,00 "	0,01		2,7				
35	3,00 " - 3,50 "	0,02		2,1				

Sulitjelma, den 12 April 1970.

Analysereport

185/60 ✓

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 10 m Vest. På liggen. Plugg 20 + 5 m.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1704	0,00 m - 0,50 m	0,46		12,6				
5	0,50 " - 1,00 "	0,14		2,8				
6	1,00 " - 1,50 "	0,24		6,4				
7	1,50 " - 2,00 "	0,20		4,9				
8	2,00 " - 2,50 "	0,18		2,8				
9	2,50 " - 3,00 "	0,10		0,2				
10	3,00 " - 3,50 "	0,03		0,6				

Sulitjelma, den 10 April 1970.

Analysereport

330/50

Sorjus II.

Prove fra: Nivå - 10 m Vest. Flugg 26 + 72 m.

Jahr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	ulost		
994	0,00 m - 0,50 m	0,19		6,2				
95	0,50 " - 1,00 "	0,40		10,2				
96	1,00 " - 1,50 "	0,11		2,7				
97	1,50 " - 2,00 "	0,12		3,6				
98	2,00 " - 2,50 "	0,25		5,5				
99	2,50 " - 3,00 "	0,15		5,1				
1000	3,00 " - 3,50 "	0,06		1,4				
1	3,50 " - 4,00 "	0,08		2,9				
1020	4,00 " - 4,50 "	0,16		7,0				
21	4,50 " - 5,00 "	0,15		5,1				
22	5,00 " - 5,50 "	0,07		2,7				
23	5,50 " - 6,00 "	0,08		2,0				
24	6,00 " - 6,50 "	0,03		0,7				
25	6,50 " - 7,00 "	0,04		1,1				
26	7,00 " - 7,50 "	0,03		1,4				

Sulitjelma, den ... 26 Februar ... 1970.

Analysrapport

Sorjus II.									
Prøve fra: Nivå - 10 m Vest.									
J.nr.	Plugg.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
473	24 -	5,0 m. A.	1,15 m	0,76		9,6			
74	24 -	5,0 " B.	1,00 "	1,26		10,9			
75	24 +	5,0 "	2,00 "	1,06		13,4			
76	24 +	15,0 "	1,80 "	1,55		14,4			
77	24 +	25,0 "	2,00 "	0,86		13,1			
78	24 +	35,0 "	1,50 "	0,40		8,4			
79	24 +	45,0 "	1,50 "	0,59		13,5			
80	22 +	7,0 " A.	0,85 "	0,45		6,7			
81	22 +	7,0 " B.	1,00 "	3,28		17,0			
82	22 +	17,0 "	1,30 "	1,28		16,6			
83	23 -	5,0 "	0,90 "	0,32		8,7			
84	23 +	5,0 "	1,30 "	1,41		11,4			
85	23 +	15,0 "	2,00 "	1,13		11,5			

Sulitjelma, den 9 Februar 1970.

N. Kaith

Analyserapport

Sorjus II.									
Prøve fra: Nivå - 10 m Vest.									
J.nr.	Plugg. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
6043	17 + 19,0 m.	2,50 m	3,13		13,2				
44	17 + 29,0 "	2,10 "	0,64		10,4				
45	18 + 2,0 "	2,20 "	0,80		10,6				
46	18 + 12,0 "	1,70 "	0,21		8,0				
47	ved 19.	1,40 "	0,21		10,3				
48	19 + 10,0 "	1,80 "	0,78		13,3				
49	19 + 20,0 "	2,00 "	0,20		10,6				
50	20 + 3,0 "	2,10 "	1,11		10,0				
51	20 + 13,0 "	1,70 "	0,68		11,7				
52	20 + 23,0 "	1,50 "	0,21		5,3				
53	21 - 3,0 "	0,60 "	0,65		9,2				
54	21 + 7,0 "	1,10 "	0,90		10,5				

Sulitjelma, den ... 27. November 1969.

[Signature]

Analyserapport

Serjus II.

Prove fra: Mivå - 10 m Vest.

J.nr.	Pl.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulöst		
4038	15 +	6,00 m.	1,50 m	2,26		16,4				
39	15 +	16,00 "	2,00 "	0,91		13,6				
40	15 +	26,00 "	2,00 "	1,26		16,3				
41	16 +	5,00 "	2,00 "	1,50		15,6				
42	16 +	10,00 "	2,10 "	2,77		14,5				
43	17 -	1,00 "	1,50 "	0,23		2,6				
44	17 +	3,00 "	1,50 "	0,22		3,8				
45	26 +	2,00 "	0,70 "	0,16		4,4				

Sulitjelma, den26. September..... 1962..

h.v.

N. Raath

Analysereport

Sorjus II.									
Prove fra: Nivå - 10 m Vest.									
J.nr.	Pl.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
1009	11 +	2,00 m.	2,00 m	2,17		11,1			
10	11 +	12,00 "	1,90 "	2,00		16,9			
11	11 +	32,00 "	2,00 "	1,41		17,2			
12	11 +	32,00 "	2,10 "	1,62		13,6			
13	12 +	5,00 "	2,10 "	1,31		12,3			
14	12 +	15,00 "	2,10 "	1,67		15,8			
15	13 +	25,00 "	1,60 "	1,61		12,3			
16	14 -	9,00 "	1,70 "	2,21		13,9			
17	14 +	1,00 "	1,30 "	2,21		13,1			
18	14 +	11,00 "	2,00 "	0,71		10,0			
19	14 +	21,00 "	1,10 "	0,67		11,0			
20	14 +	31,00 "	1,60 "	1,71		11,6			

Sulitjelma, den 26 September 1963.

S. N.

Analysrapport

Sorjus II.

Prøve fra: Feltort - 10 m Vest.

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2628	Pl. 6 + 4,00 m.	2,10 m	0,92		19,1				
29	" 6 + 14,00 "	1,80 "	1,25		19,2				
30	" 9 + 4,00 "	2,20 "	0,92		16,9				
31	" 9 + 14,00 "	2,60 "	1,06		15,7				
32	" 9 + 24,00 "	2,00 "	1,43		15,2				
33	" 10 - 1,50 "	2,50 "	0,80		10,5				
34	" 10 + 9,00 "	2,60 "	2,59		16,6				
35	" 10 + 19,00 "	2,50 "	1,17		13,3				
20/2-69 764	Feltort - 10 m Vest.		2,38		25,7				

Sulitjelma, den 24 Juni 1969.

Analysrapport

Prove fra: Hankabakken II.
Nivå 2 a.b. ort under + 133.

Beregn.					
Profil					
Malmkart	☒				
EDB	☒	Arkiv	☒		

J.nr.	Pr.nr. Prove av:	m.h.	% Cu	% Zn Cu	% S	% Fe S	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
4539	7 A. Pl 3 + 24,50 m.	1,85 m	0,38	0,33	9,8	7,98	30,95	753,14	9,44
40	7 B. " 3 + 24,50 "	1,50 "	0,26		5,6				
41	8 A. " 3 + 34,50 "	1,20 "	0,72	0,99	15,3	14,31	87,95	1275,14	8,91
42	8 B. " 3 + 34,50 "	1,70 "	1,18		13,6				
43	9 A. " 3 + 44,50 "	1,80 "	0,80	0,52	11,1	10,83	61,05	1270,09	11,73
44	9 B. " 3 + 44,50 "	2,20 "	0,29		10,6				
45	10 A. " 3 + 54,50 "	1,95 "	0,50	0,52	10,0	8,43	54,88	884,74	10,49
46	10 B. " 3 + 54,50 "	1,75 "	0,55		6,6				

Sulitjelma, den ... 30 November ... 1973...

A.W.

Analyserapport

Prøve fra:						Beregn.		
Hankabakken II + 122,7 Vest. Hull 3 B.						Profil		
						Malmkart		
						EDB	Arkiv	☒
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1425	0,00 m - 1,00 m	0,19	0,04	6,4		5,25	176,38	2,756

Sulitjelma, den 27 April 1974.

A.W.

Analysereport

Hankabakken II + 122,7 Vest.
Mull 1 B.

Prøve fra:

Beregn.				
Profil	X	45		
Malmkart	X			
EDB	X		Arkiv	

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1421	0,00 m - 1,00 m	0,21	0,06	6,8		61,16	783,48	8,59
22	1,00 " - 1,50 "	0,22	0,08	6,6	9,13	78,58	950,27	10,06
23	1,50 " - 2,00 "	1,18	0,04	11,3	11,37			
24	2,50 " - 3,50 "	1,18	0,05	11,4		52,30		4,73
		0,78		9,44				

Sulitjelma, den 27 April 1974.

af
d.v.

Analyserapport

Hankabakken II + 122,7 Vest.
Kull 1 A.

Prøve fra:

Beregn.				
Profil	X	1/4		
Malmkart	X			
EDB	X	Arkiv		

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
F 1417	0,00 m - 0,50 m	0,57	0,04	12,0	13,52	36,57	821,74	6,08
6 18	0,50 " - 1,00 "	0,32	0,03	13,2		59,74	1264,8	9,16
H 19	1,00 " - 2,00 "	0,77	0,04	15,0				
I 20	2,00 " - 3,00 "	0,74	0,04	13,8				
		↓						
		0,65		13,81				

Sulitjelma, den 27 April 1974.

A.W.

Analyserapport

2.10

Hankabakken II.

Prove fra: Nivå ort 2 Ø under + 133.

Beregn.				
Profil				
Malmkart	☒			
EDB	☒	Arkiv		

J.nr.	Pr.nr. Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn ^{Cu}	% S	% Fe ^S	Cu ^{Cu} kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
672	6 A. Pl. D + 11,0 m.	0,60 m	0,61	0.56	13,9	11,78	68.09	1434.31	12.18
73	6 B. " D + 11,0 "	3,50 "	0,55		11,4				
74	7 A. " E + 11,4 "	2,10 "	0,66	0.66	12,0		69.30	1151.60	10.57
75	7 C. " E - 11,4 "	1,50 "	0,65		9,3				
76	8 A. " E + 2,00 "	2,85 "	0,56	0.46	12,2	11.87	66.47	1729.74	14.58
77	8 C. " E + 2,0 "	2,05 "	0,31		11,4		66.5	1729.75	15.7
	+ B →	5.35 m	0.42		11.0				

Sulitjelma, den 26 februar 1974.

A.H.

Analyserapport

Prove fra: Hankabakken II.
Nivå ort 2 Ø under + 133.

Beregn.				
Profil				
Malmkart	☒			
EDB	☒	Arkiv	☒	

123

J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn in	% S	% Fe s	Cu lost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
5098	1A. Pl.	B + 1,80 m.	1,25 m	1,75	1,29	21,1	22,39	122,68	2128,22	9,51
99	1B. "	B + 1,80 "	1,55 "	0,93		23,4				
5100	2A. "	C - 2,80 "	1,00 "	0,21	0,96	6,8	15,59	103,95	1696,96	10,88
1	2B. "	C - 2,80 "	2,50 "	1,21		18,6				
2	3A. "	C + 7,20 "	1,90 "	0,81	0,65	19,1	14,97	84,13	1943,91	12,98
3	3B. "	C + 7,20 "	2,30 "	0,50		11,2				
4	4A. "	C + 17,20 "	0,60 "	0,46	0,72	8,1	12,24	70,66	1206,84	9,86
5	4B. "	C + 17,20 "	2,70 "	0,77		13,1				
6	5. "	C + 27,20 "	2,40 "	0,87		11,5		61,80	816,96	7,10

Sulitjelma, den 28 Desember 1973.

Analysrapport

122

Hankabakken II.

Prøve fra: Nivå hengort 2ab. ort under + 133.

Beregn.					
Profil					
Malmkart.	☒				
EDB	☒		Arkiv	☒	

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn Cu	% S	% Fe S	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
4834	1A.Pl. 2 + 8,00 m.	2,20 m	0,74	0,47	12,6	11,71	64,73	1616,77	13,8
35	1B. " 2 + 8,00 "	2,45 "	0,22		10,9				
36	2A. " 2 + 18,00 "	1,95 "	0,12	0,3	4,8	9,51	37,53	1174,58	12,35
37	2B. " 2 + 18,00 "	2,35 "	0,44		13,0				

Sulitjelma, den 18 Desember 1973.

Analyserapport

Kord 2878 Ø

Prøve fra:						Bereg.		
Hankabakken. Nivå + 222 Øst. Hull 72 A. Støbeborhull						Profil	☒	
						Malmkart		
						EDB	☒	Arkiv
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
2050	0,00 m - 0,50 m	0,05	0,04	0,8				
51	0,50 " - 1,00 "	0,05	0,03	1,0				
52	1,00 " - 1,50 "	0,04	0,04	0,7				
53	1,50 " - 2,00 "	0,04	0,04	0,8				
54	2,00 " - 2,50 "	0,06	0,04	1,8				
55	2,50 " - 3,00 "	0,04	0,04	1,2				
56	3,00 " - 3,50 "	0,05	0,05	1,4				
57	3,50 " - 4,00 "	0,04	0,05	1,3				

Geol✓

11 Juli
Sulitjelma, den 1974.

L.H.

29160

Prøve fra: Hankabakken. Nivå + 222 Øst. Hull 55 A. Sfæveborhull						29			Bereg.								
									Profil			X					
									Malmkart								
									EDB			X		Arkiv			
J.nr.	Prøve av:					% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²					
2035	0,00 m - 1,00 m					0,10	0,03	0,8									
36	1,00 " - 1,50 "					0,06	0,04	0,7									
37	1,50 " - 2,00 "					0,13	0,03	0,9									
38	2,00 " - 3,00 "					0,05	0,02	0,7									

Geol. v

Sulitjelma, den 11 Juli 1974.

A.H.

**SULITJELMA GRUBER**

LABORATORIET

Analyserapport

1975: nr. 25

Heng hull		Hankabakken II				Bereg.								
Prøve fra:		Nivå + 222 m Øst. Hull				25			Profil					
									Malmkart					
									EDB				Arkiv	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²						
4292	0,00 m - 0,50 m	0,04		1,2										
93	0,50 " - 1,00 "	0,01		0,4										
94	1,00 " - 1,50 "	0,05		1,1										
95	1,50 " - 2,00 "	0,05		0,7										
96	2,00 " - 2,50 "	0,04		0,3										
97	2,50 " - 3,00 "	0,01		0,4										
98	3,00 " - 3,50 "	0,02		1,1										
Antageli boret fra liggeren														

Antageli boret fra ligger
ved koordinat 2808

Sulitjelma, den 9 Desember 1971.

P. G.

Kord. 2779 Ø

Analyserapport

1575: nr. 22

Hankabakken II Nivå + 222 m Øst. Hull 18.19 22						Beregn. Profil Malmkart EDB			Arkiv	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
4276	0,00 m - 0,50 m	0,22		11,1						
77	0,50 " - 1,00 "	0,54		17,8						
78	1,00 " - 1,50 "	0,26		9,7						
79	1,50 " - 2,00 "	0,31		7,7						

Sulitjelma, den ... 9. Desember 1971:..

Kond 27410

Analysereport

Hankabakken I.
Nivå + 222 m Øst. Hull

Prøve fra:

m. 19

h. 2.

18.21
1920

Beregn.					
Profil					
Malmkart					
EDB					
Arkiv					

1975: nr. 21

er boret på nytt?

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
4299	0,00 m - 0,50 m	0,12		6,1				
4300	0,50 " - 1,00 "	0,22		7,1				
1	1,00 " - 1,50 "	1,01		8,8				
2	1,50 " - 2,00 "	2,69		13,8				
	Snar rekkefølge 0,00 m - 0,50 m 0,50 " - 1,00 " 1,00 " - 1,50 " 1,50 " - 2,00 "	2,69		13,8				
		1,01		8,8				
		0,22		7,1				
		0,12		6,1				

Boret i ligg

Sulitjelma, den 16 Desember 1971.

Analyserapport

anlagelig nr. 17

1575: nr. 20

2755,5 m^3

Hankabakken II

21

Prøve fra: Nivå + 222 m Øst. Hull

11. 20

Beregn.					
Profil					
Malmkart					
EDB			Arkiv		

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
4272	0,00 m - 0,50 m	0,90		7,2				
73	0,50 " - 1,00 "	0,49		14,9				
74	1,00 " - 1,50 "	0,31		8,1				
75	1,50 " - 2,00 "	0,70 ↓		9,1				

Sulitjelma, den 9. Deaember 1971..

g. H.

Analyserapport

1575
↓

Prøve fra: Hankabakken I.
Nivå + 222 m Øst.

Beregn.				
Profil				
Malmkart				
EDB				
Arkiv				

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu % u/rost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
4318	Ved hull 40-20 19	1,25 m	0,08		11,4	nr. 20			
19	" " 40-21 22	1,35 "	0,11		7,1	nr. 21			
20	" " 40-22	1,70 "	0,18		4,3	nr. 22			
21	Avstand fra hull 40-23 24	0,60 "	0,25		3,9	nr. 24			
Ved 20 m. ↑ 10-9,5 m 24 ved 2800 Øst									

Sulitjelma, den 16 Desember 1971.

Analyserapport

1575. nr. 19
 27 21 0

Prøve fra: Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst. På liggen.
 Avstand fra porten + 50 m. S.B.H. Nr. ~~16~~.19

EDB-15

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3425	0,00 m - 0,50 m	0,70		7,0				
26	0,50 " - 1,00 "	0,21		10,5				
27	1,00 " - 1,50 "	0,28		15,8				
28	1,50 " - 2,00 "	0,29		8,5				
29	2,00 " - 2,50 "	0,90		10,5				
30	2,50 " - 3,00 "	0,15		1,8				
31	3,00 " - 3,50 "	0,05		0,5				
<i>Sista</i>								

Sulitjelma, den 14 Oktober 1971.

S.H.

Analyserapport

Prove fra: Hankabakken I, Nivå + 222 m Øst.
Slissprøve.

27/10

EDB.

J.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
14 A. (15 A)	3474 75	Avs. fra porten + 30 m. " " " + 50 "	1,50 m 1,40 "	1,76 0,40		13,5 8,0		1525 m. nr.	17 19
		Ved hull 17 Ved hull 18							

↓
ikke færdig

(8)

Sulitjelma, den 20 Oktober 1971.

[Signature]

Analyserapport

1975: nr. 17
270/0

Prøve fra: Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst.
Avstand fra porten + 30 m. S.B.H. nr. ~~15~~ 17 slisse
EDB 14

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3449	0,00 m - 0,50 m	0,08		15,5				
50	0,50 " - 1,00 "	0,71		11,1				
51	1,00 " - 1,50 "	0,30		5,4				
52	1,50 " - 2,00 "	0,31		3,2				
53	2,00 " - 2,50 "	0,08		0,8				

Sulitjelma, den 14 Oktober 1971

Raith

Analyserapport

1975: nr 16
270/10

Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst. P å liggen.

Prøve fra: Avstand fra porten + 20 m. S.B.H. Nr. 14.16269/10

EDB nr. 13

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3538	0,00 m - 0,50 m	0,26		6,6				
39	0,50 " - 1,00 "	0,35		8,8				
40	1,00 " - 1,50 "	0,75		11,8				
41	1,50 " - 2,00 "	0,92		12,5				
42	2,00 " - 2,50 "	0,14		2,4				

20 Oktober

Sulitjelma, den 19.71:

x.u.

**SULITJELMA GRUBER**

LABORATORIET

kond 2680

Analyserapport

1975. nr. 1526920

Prøve fra:

Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst. På liggen.

Avstand fra porten + 10 m. S.B.H. Nr. ~~13~~ 15267100EDB nr. 12 13

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3543 44	0,00 m - 0,50 m 0,50 " - 1,00 "	0,07 0,25		3,9 3,5				

Sulitjelma, den .. 20. Oktober .. 1971..

1875: nr. 12
26520

Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst. På liggen.
Avstand fra E. Haldorsens stigort + 10 m. S.B.H. Nr. 12.

Prøve fra: *ved Kroond 26520*

EDB-Prøve nr. 11

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3490	0,00 m - 0,50 m	1,46	} 1.6	13,7				
91	0,50 " - 1,00 "	2,87		13,7				
92	1,00 " - 1,50 "	0,61		12,4				
93	1,50 " - 2,00 "	0,22		4,2				
94	2,00 " - 2,50 "	0,07		1,0				
95	2,50 " - 3,00 "	0,12		1,7				

Sulitjelma, den 20 Oktober 1971.

Analysereport

1575 · No 11-B
10-B

Prøve fra:

Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst. På ligger.

Ved E. Haldorsens stigort. S.B.H. Nr. 11. B

26420

EDB 10

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn Cu	% S	% Fe t/m	% uløst % S	kg S	kg Cu
3454	0,00 m - 0,50 m	1,25		12,3				
55	0,50 " - 1,00 "	1,89	1.6	12,7	4.59	14.1	647	73
56	1,00 " - 1,50 "	1,65		17,1				
57	1,50 " - 2,00 "	0,15		4,4				
58	2,00 " - 2,50 "	0,36		5,1				
59	2,50 " - 3,00 "	0,26		6,2				

Sulitjelma, den 20 Oktober 1971.

**SULITJELMA GRUBER**

LABORATORIET

Analyserapport

1975: Nr. 11 A.

Prøve fra: Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst. På hengen.
Ved E. Haldorsen. S.B.H. nr. ~~10~~ 11A
2643 Ø EDB-10L-100

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3367	0,00 m - 0,50 m	0,31		4,9				
68	0,50 " - 1,00 "	0,54		4,7				
69	1,00 " - 1,50 "	0,10		5,5				
70	1,50 " - 2,00 "	0,06		5,8				
71	2,00 " - 2,50 "	0,05		5,6				
72	2,50 " - 3,00 "	0,33		4,6				

Sulitjelma, den 9 Oktober 1971.

Analyserapport

26230

Hankabakken I. På hengen. Nivå + 222 m Øst.

Prøve fra: Avstand, tverrslag + 87 m.

~~253807~~

Ved hull 9

EDB-9

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2906	Sliss-prøve. 1,50 m.mekt.	0,75		9,5				

Sulitjelma, den 10 September 1971.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken I. På hengen. Nivå + 222 m Øst.
Avstand tverrslag + 87 m. S.B.H. Nr. 9.

~~2582~~ 2625

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2924	0,00 m - 0,50 m	1,16		11,9				
25	0,50 " - 1,00 "	0,40		10,9				
26	1,00 " - 1,50 "	0,19		4,8				
27	1,50 " - 2,00 "	0,18		4,3				
28	2,00 " - 2,50 "	0,24		7,0				

Sulitjelma, den 10 September 1971.

Alv,

N Raitky



Analyserapport

Hankabakken I. På hengen. Nivå + 222 m Øst.
Prove fra: Avstand, tverrslag + 77 m. S.B.H. Nr. 8.

2538 Ø

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2899	0,00 m - 0,50 m	1,90		16,0				
2900	0,50 " - 1,00 "	1,86		13,6				
1	1,00 " - 1,50 "	0,51		7,9				
2	1,50 " - 2,00 "	0,49		11,0				
3	2,00 " - 2,50 "	0,10		7,1				
4	2,50 " - 3,00 "	0,97		10,7				
5	3,00 " - 3,50 "	0,30		11,0				

Sulitjelma, den 10 September 1971.

R. H.

Raith.



SULITJELMA GRUBER

LABORATORIET

Analyserapport

Hankabakken I. På hengen. Nivå + 222 m Øst.
 Avstand, tverrslag + 67 m.S.B.H. nr. 7.

Prøve fra:

2588 Ø.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3132	0,00 m - 0,50 m	0,50		12,2				
33	0,50 " - 1,00 "	0,22		5,2				
34	1,00 " - 1,50 "	0,78		11,4				
35	1,50 " - 2,00 "	0,42		8,1				
36	2,00 " - 2,50 "	1,45		12,9				
37	2,50 " - 3,00 "	0,32		8,5				

Sulitjelma, den 7 Oktober. 19.71.

Analyserapport

Hankabakken I, På hemgen, Nivå + 222 m Øst.
 Prøve fra: Avstand, tverrslag + 57 m, S.B.H. Nr. 6.
 2538

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2980	0,00 m - 0,50 m	0,52		8,6				
81	0,50 " - 1,00 "	0,33		9,8				
82	1,00 " - 1,50 "	0,67		11,1				
83	1,50 " - 2,00 "	0,32		9,8				
84	2,00 " - 2,50 "	0,17		6,1				
85	2,50 " - 3,00 "	0,24		7,3				

Sulitjelma, den 13 September 1971.

P. H.

Analyserapport

Hankabakken I. På hengen. Nivå + 222 m Øst. S.b.h. Avstand fra tverrslag + 47,0 m. 5 ⁷ 2538								
J.nr.	Prøve fra:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2585	9,00 m ~ 0,50 m	0,44		10,8				
86	0,50 " ~ 1,00 "	0,46		7,7				
87	1,00 " ~ 1,50 "	0,15		9,6				
88	1,50 " ~ 2,00 "	0,22		8,0				

Sulitjelma, den 20 August 1971.

Analyserapport

Hankabakken I. På hengen, S.b.h. Nivå + 222,0 m Øst. Avstand fra tverrslag + 37,0 m. 2538 [↑] 4								
J.nr.	Prøve fra:		% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
	Prøve av:							
2542	0,00 m	- 0,50 m	0,47		8,8			
43	0,50 "	- 1,00 "	0,35		5,7			
44	1,00 "	- 1,50 "	0,26		3,8			
45	1,50 "	- 2,00 "	0,06		5,4			
46	2,00 "	- 2,50 "	0,10		11,1			

Sulitjelma, den 20 August 1971.

Analyserapport

Prove fra: Hankabakken I. På hengen. Nivå + 222 m Øst.
S.b.h. Avstand fra tverrslag + 27,0 m.
3 2538 Ø

J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2581	0,00 m - 0,50 m	0,99		12,8				
82	0,50 " - 1,00 "	0,41		8,0				
83	1,00 " - 1,50 "	0,17		4,5				
84	1,50 " - 2,00 "	0,17		5,8				

Sulitjelma, den 20 August 19..71.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken I. S.b.h.² på hengen.
Nivå + 222 m Øst. Avstand fra tverrslag + 17 m.
2538

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2515	0,00 m - 0,50 m	0,17		6,0				
16	0,50 " - 1,00 "	0,15		5,3				
17	1,00 " - 1,50 "	0,15		4,1				
18	1,50 " - 2,00 "	0,10		8,6				
19	2,00 " - 2,50 "	0,10		6,3				

Sulitjelma, den 13 August 1971.

R.N.

Analyserapport

Hankabakken I. Nivå + 222 m Øst.
Slissprøve.

Prøve fra:

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3474	Avs. fra porten + 30 m.	1,50 m	1,76		13,5				
75	" " " + 50 "	1,40 "	0,40		8,0				

Sulitjelma, den 20 Oktober 1971.

J.N.

Analyserapport

Hankabakken I. S.b.h. på hengen. m. 1. Nivå + 222 m. Avstand tverrslog + 7 m. Prøve fra: 1. 25380								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2510	0,00 m - 0,50 m	0,21		6,2				
11	0,50 " - 1,00 "	0,12		5,5				
12	1,00 " - 1,50 "	0,14		7,0				
13	1,50 " - 2,00 "	0,09		8,7				
14	2,00 " - 2,50 "	0,09		8,2				

Sulitjelma, den 13 August 19.71.

A. H.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabakken I. Slisprøve, Nivå + 222 m.
Avstand fra tverrslag + 7,0 m.
25380

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2638	Mektighet. 1,90 m.	0,46		9,8				

Sulitjelma, den 20 August 1971.

55.74 WDS

4242

Analyserapport

Hankabakken II.
Nivå + 217 Øst.

Prøve fra:

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	$\frac{Cu}{\% Zn}$	% S	$\frac{S}{\% Fe}$	Tørrvækt pr. 25m	Kgs/m ²	Kg Cu/m ²
2499	13 A.	Fl. 6 - 13,00 m.	0,70 m	0,36	0,56	12,1	12,03	6,56	789,14	37,02
2500	13 B.	" 6 - 13,00 "	1,50 "	0,66		12,0				
1	14 A.	" 6 - 3,00 "	1,30 "	1,11	0,97	12,0	11,69	5,64	658,92	54,82
2	14 B.	" 6 - 3,00 "	0,60 "	0,67		11,0				
3	15 A.	" 6 + 7,00 "	1,75 "	1,35	0,97	13,9	12,69	9,17	1163,79	89,01
4	15 B.	" 6 + 7,00 "	1,30 "	0,44		11,0				

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

[Signature]

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Nivå + 217 Vest.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Tougen 100% pr. 25 m	kg Cu	Kg S/m ² 100%
2329	8 A.	Pl. 3 + 11,70 m	2,5	1,50 m	0,35	6,9	8,9	7,13	40,4	634,57
30	8 B.	" 3 + 11,70 "	"	1,00 "	0,87	11,7				

EDB ok.

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Nivå + 217 Øst.

X

X

ok
Vest

ok

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	Cu % Zn	% S	S % Fe	Tough ulest pr. 2.7m	Kg S/ m ²	Kg Cu/ m ²
2477	7 A.	Pl. 3 + 1,70 m	2,55 1,55m	1,21	1,08	12,1	14,87	7,88	1171,03	84,91
78	7 B.	" 3 + 1,70 "	2,55 1,00"	0,89		18,8				
79	8 A.	" 4 + 12,50 "	2,25 0,75"	0,83	0,4	11,7	8,19	6,35	520,51	29,49
80	8 B.	" 4 + 12,50 "	2,25 1,50"	0,17		6,3				
81	9 A.	" 5 - 16,40 "	2,95 0,65"	0,40		16,3				
82	9 B.	" 5 - 16,40 "	2,95 1,05"	0,16	0,61	5,2	12,87	8,77	1067,69	53,48
83	9 C.	" 5 - 16,40 "	2,95 1,25"	1,05		15,1				
84	10 A.	" 5 - 6,50 "	3,4 1,80"	0,18	0,85	10,5	11,89	10,11	1202,8	85,73
85	10 B.	" 5 - 6,50 "	3,4 1,60"	1,57		13,4				
86	11 A.	" 5 + 3,50 "	3,7 1,90"	0,41	0,67	12,4	10,46	10,79	1128,96	72,28
87	11 B.	" 5 + 3,50 "	3,7 1,80"	0,96		8,3				
88	12 A.	" 5 + 13,50 "	3,15 1,50"	0,48	1,44	8,6	9,79	9,13	911,67	131,87
89	12 B.	" 5 + 13,50 "	3,15 1,65"	2,29		11,2				

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

[Signature]

Kopi av forsendelse

Prøve fra:

Hankabakken II.
Nivå + 217 Øst.

217-V

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	$\bar{a}$ % Zn	% S	% Fe	% uløst Tonn	Kg S	Kg $\bar{a}$
2477	7 A. Pl. 3 + 1,70 m _{2,55} 1,55m		1,21	1,08	12,1	14,87	7,88	1171,03	84,91
78	7 B. " 3 + 1,70 " 1,00"		0,89		18,8				
79	8 A. " 4 + 12,50 " 2,25 0,75"		0,83	0,4	11,7	8,19	6,35	520,51	25,49
80	8 B. " 4 + 12,50 " 1,50"		0,17		6,3				
81	9 A. " 5 - 16,40 " 2,95 0,65"		0,40	0,61	16,3	12,17	8,77	1067,69	53,48
82	9 B. " 5 - 16,40 " 1,05"		0,16		5,2				
83	9 C. " 5 - 16,40 " 1,25"		1,05		15,1				
84	10 A. " 5 - 6,50 " 3,4 1,80"		0,18	0,85	10,5	11,89	10,11	1202,8	85,73
85	10 B. " 5 - 6,50 " 1,60"		1,57		13,4				
86	11 A. " 5 + 3,50 " 3,7 1,90"		0,41	0,67	12,4	10,46	10,79	1128,96	72,28
87	11 B. " 5 + 3,50 " 1,80"		0,96		8,3				
88	12 A. " 5 + 13,50 " 3,15 1,50"		0,48	1,44	8,6	9,99	9,13	911,67	131,87
89	12 B. " 5 + 13,50 " 1,65"		2,29		11,2				

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

S. G.

$$\begin{array}{r} 63 \\ 21 \\ \hline 84:2=42 \end{array}$$

R. Freds.

Analyserapport

EDB-OK

Prøve fra:

Hankabakken II. (~~Driftprøver~~)
Nivå + 217 m Øst.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulest Tonn	Kgs	Kg Cu
1795	1	1 +	1,75	2,75	0,51		9,2	7,89	725,60	40,22
2060	2.	Pl. 1 +	11,75 m.	2,15 m	0,87		12,2	6,42	783,75	55,89
63	3.	" 2 +	2,80 "	0,95 "	1,11		13,0	2,87	372,97	31,85
62	4 A.	" 3 -	3,30 "	0,90 "	0,16	0,18	11,7	6,84	599,85	12,19
63	4 B.	" 3 -	3,30 "	1,50 "	0,19		6,9	6,95	688,09	22,94
64	5.	" 3 +	6,60 "	2,40 "	0,33		9,9	8,83	778,13	46,71
65	6 A.	" 4 -	8,00 "	0,80 "	0,21	0,53	3,8	3,68	301,46	9,56
66	6 B.	" 4 -	8,00 "	2,30 "	0,63		10,4			
67	7.	" 4 +	2,50 "	1,30 "	0,26		8,2			

Sulitjelma, den 14 Mai 1973.

Analysrapport

217 V

Prøve fra:

Hankabakken II.
Nivå + 217 Øst.

J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe S	% ulost Ton	S Cu	an by S
1795	1.	Fl. 1 + 1,75 m.	2,75 m	0,51		9,2		7,89	725,6	40,22
96	6 A.	" 2 + 16,50 "	2,55 1,50 "	0,85	} 0,67	13,4	} 11,8	7,57	874,1	51,39
97	6 B.	" 2 + 16,50 "	1,05 "	0,42		9,4		7,7	1004,13	380,43
98	7.	" 3 + 1,70 "	2,55 "	4,94		13,0		7,09	595,56	350,25
99	8.	" 3 + 11,70 "	2,50 "	0,57		8,4		7,13	768,25	57,72
1800	9 A.	" 3 + 21,70 "	3,35 1,90 "	0,89	} 0,61	10,8	} 8,13	9,45		
1	9 B.	" 3 + 21,70 "	1,45 "	0,21		4,3				
Ny prøve										
2477	7 A.	3 + 1,7	2,55 1,55	1,21	} 1,08	12,1	} 14,87	7,88	1177,6	117,03
	7 B.		1 -	0,89		18,8			84,9	
2329	8 A.	3 + 11,7	2,5 1,50	0,35	} 0,57	6,9	} 8,9	7,13	40,4	634,6
	8 B.		1,00	0,87		11,7				

Sulitjelma, den 27 April 1973.

h.v.

Analyserapport

Prøve fra:

Kankabakken II.
Nivå + 217 Vest.

J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.H.	% Cu	% Zn	% S.	% Fe	% uløst Tann	KgS.	KgCu
217V 1664	3 A. Pl. 1 + 20,90 m. 1/3 0,40 m	0,40	1,01	0,71	14,8	10,29	3,78	388,92	26,72
65	3 B. " 1 + 20,90 "	0,90	0,56		8,1		5,0	249,75	5,0
66	4. " 2 - 3,50 "	1,85	0,10		5,0		3,32	551,49	45,51
67	5. " 2 + 6,50 "	1,05	1,37		16,6				

Sulitjelma, den 10 April 1973.

Analyserapport

Kontrollert	
Malm	
Ged. kont	✓
Data kont	

Prøve fra:

Hankabakken II.
Drifteprøver.

210. Stasjon 217-V.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		S
1592.	Nr. 1. Nivå + 217 m Vest. Plugg 1 + 0,90 m. M.h. 2. 40 m.						2,16	
93	" 2. " + " " " " 1 + 10,90 " " 3. 00 "						1,04	
94	Vagner ort.						2,64	

Sulitjelma, den 9 April 1973.

217
16.6 under
+222

Analyserapport

Hankabakken II. Nivå + 210 Vest.

Prove fra:

J.nr.	Pr.nr. Prove av:	M.h.	% Cu	^{Cu} % Zn	% S	% Fe	[%] uløst Tonn	kg S	kg Cu
3022	1. Pl. 3 + 24,20 m.	1,60 m	1,09		11,6		4,74	550,12	51,69
23	2. " 3 + 34,20 "	1,20 "	1,01		10,6		3,51	371,93	35,44

Sulitjelma, den 15 August 1973.

g.h.

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Nivå + 210 Vest.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	Cu % Zn	% S	S % Fe	% uløst Tonn	Kg S	Kg Cu
3016	13 A.	Pl. 3 + 44,20 m.	1,00 m	0,58		10,0				
17	24 A.	" 3 + 54,20 "	1,80 "	0,11		4,7				
18	35 A.	" 3 + 64,20 "	1,65 "	0,30		2,3				
3019	13 B.	" 3 + 44,20 "	2,25 "	0,83		9,8				
20	24 B.	" 3 + 54,20 "	0,70 "	0,41		6,6				
21	35 B.	" 3 + 64,20 "	0,65 "	0,39		5,9				
		(1)	1,00	0,58	0,75	10,0	9,86	9,41	927,69	70,83
		(2)	2,25	0,83		9,8				
		(2)	1,80	0,11	0,20	4,7	5,24	6,77	355,1	13,25
			0,70	0,41		6,6				
		(3)	1,65	0,30	0,33	2,3	3,36	6,06	203,29	19,77
			0,65	0,39		5,9				

Sulitjelma, den 15 August 1973..

R. G.

Analyserapport

401

Prove fra: Hankabakken II,
Nivå + 210 m Vest.

J.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst Tonn	Kg s	Kg an
<i>401</i> 809.	Nr. 1. Pl.1 + 10 m.	1,60 m	2,14		15,3		4,98	761.82	106,55

Sulitjelma, den 23 Februar 1973.

aj
A.L.

Analyserapport

Hankabakken II + 210 Øst.

Prove fra: Hull Y.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst Tonn	kg S	kg Cu
2730	0,00 m - 0,50 m	0,52		9,7		1,44	140,07	7,51
31	0,50 " - 1,00 "	0,22		5,1				
32	1,00 " - 1,50 "	0,26		3,0				

Sulitjelma, den 9 Juli 1973.

Analyserapport

Prøve fra:

 Hankabakken II.
+ 210 Øst. Hull C.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% ^{Cu} Zn	% S	% ^S Fe	Totall ulost	Kg ^S /m ²	Kg Cu /m ²
14. 2638	0,00 m - 0,50 m	0,03	0,18	3,7	494	9,42	465,6	17,12
39	0,50 " - 1,00 "	0,22		6,3				
40	1,00 " - 1,50 "	0,24		9,6				
41	1,50 " - 2,00 "	0,47		7,3				
42	2,00 " - 2,50 "	0,16		4,2				
43	2,50 " - 3,00 "	0,07		2,3				
44	3,00 " - 3,50 "	0,05		0,3				

Analyserapport

Prove fra:

Hankabakken II.
+ 210 Øst. Hull B.

J.nr.	Prove av:	% Cu	$\bar{Cu}$ % Zn	% S	% Fe S	Totall ulost	Kg/m ²	Kg $\bar{Cu}$ /m ²
2622	0,00 m - 0,50 m	2,50		8,8				
23	0,50 " - 1,00 "	1,21	1,74	12,0	9,55	4,32	4,2	20,5
24	1,00 " - 1,50 "	1,52		7,7				75,3
25	1,50 " - 2,00 "	0,23	1,38	4,9	8,4	5,4	478,9	80,8
26	2,00 " - 2,50 "	0,33	1,18	5,1	7,8	7,0	547,55	
27	2,50 " - 3,00 "	0,17	0,24	1,2	3,01	5,24	157,9	12,5
28	3,00 " - 3,50 "	0,22		0,6				

Sulitjelma, den 25 Juni 1973.

Analysereport

Hankabakken II.
+ 210 Øst. Hull A.

Prøve fra:

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% ^{Cu} Zn	% S	% ^S Fe	Tøken uløst	Kgs/ m ²	Kg Cu/ m ²
2533	0,00 m ~ 0,50 m	0,34	0,55	4,6	9,83	7,21	596,6	40,06
34	0,50 " ~ 1,00 "	0,67		9,7				
35	1,00 " ~ 1,50 "	0,82		16,1				
36	1,50 " ~ 2,00 "	0,68		9,8				
37	2,00 " ~ 2,50 "	0,22	0,37	8,0	8,46	15,56	1316,16	57,21
38	2,50 " ~ 3,00 "	0,19		9,6				
39	3,00 " ~ 3,50 "	0,28		13,1				
40	3,50 " ~ 4,00 "	0,29		8,4				
41	4,00 " ~ 4,50 "	0,23		5,9				
42	4,50 " ~ 5,00 "	0,17		4,5				
43	5,00 " ~ 5,50 "	0,05		0,8				

2,0m



20 Juni

Sulitjelma, den

19.73.

g.h.

EDB

12

12 F
G
H
I

Analyserapport

Prove fra:

Hankabakken II.
 + 210 Øst. Hull D.

II
 F
 G
 H
 I
 K

J.nr.	Prove av:	% Cu	^{Cu} % Zn	% S	^S % Fe	Totale ulost	kg S/ m ²	kg Cu/ m ²
2599	0,00 m - 0,50 m	0,60		9,4				
2600	0,50 " - 1,00 "	1,64		13,7				
1	1,00 " - 1,50 "	2,85	1.42	8,5	9.78	5.78	565.03	82.73
2	1,50 " - 2,00 "	0,62		7,2				
3	2,00 " - 2,50 "	0,46	1.24	7,1	9.26	7.17	663.86	89.14
4	2,50 " - 3,00 "	0,31		11,5				
5	3,00 " - 3,50 "	0,25		16,1				
6	3,50 " - 4,00 "	0,22	0.22	10,7	7.62	11.16	850.89	241.4
7	4,00 " - 4,50 "	0,08		7,0				
8	4,50 " - 5,00 "	0,12		3,9				
9	5,00 " - 5,50 "	0,22		0,8				
10	5,50 " - 6,00 "	0,04		1,0				

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
+ 210 Øst. Hull E.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	^{Cu} % Zn	% S	^S % Fe	Totale ulost	Kg S/ m ²	Kg Cu/ m ²
2659	0,00 m - 0,50 m	2,95		11,4				
60	0,50 " - 1,00 "	2,12	95,4	11,9	10,5	48,5	614,42	91,6
61	1,00 " - 1,50 "	0,76		7,2				
62	1,50 " - 2,00 "	0,36		11,4				
63	2,00 " - 2,50 "	0,28	1,28	19,5	7,48	7,5	934,3	95,7
64	2,50 " - 3,00 "	0,25		10,1				
65	3,00 " - 3,50 "	0,31	0,21	5,2	8,72	7,07	615,94	14,53
66	3,50 " - 4,00 "	0,11		4,1				
67	4,00 " - 4,50 "	0,05		1,9				

Sulitjelma, den 26. Juni 1973.

Analyserapport

Hankabakken II. + 210 210 Øst. Hull F.								
Prove fra:								
J.nr.	Prove av:	% Cu	$\bar{Cu}$ % Zn	% S	$\bar{S}$ % Fe	Tonnet ulost	kg S/ m ²	kg Cu/ m ²
2654	0,00 m ~ 0,50 m	0,35	0,39	4,4	3,73	5,3	197,56	20,54
55	0,50 " ~ 1,00 "	0,24	1,39	3,0				
56	1,00 " ~ 1,50 "	0,54	?	3,6				
57	1,50 " ~ 2,00 "	0,42		3,9				
58	2,00 " ~ 2,50 "	0,14		3,7				

9 F

Ny
analys

Sulitjelma, den 26 Juni 1973.

Analyserapport

Hankabakken II.
+ 210 Øst. Hull I.

Prøve fra:

8 F

J. nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% ulost Tonn	Kg S	Kg Cu
2691	0,00 m - 0,50 m ^{0,5 m}	0,44		12,9	→	1,51	194,53	6,64
92	0,50 " - 1,00 "	0,29		7,9				
93	1,00 " - 1,50 "	0,21		6,5				
94	1,50 " - 2,00 "	0,13		3,6				
95	2,00 " - 2,50 "	0,07		2,4				
96	2,50 " - 3,00 "	0,03		3,1				

Sulitjelma, den ... 29. Juni 19.73.

av

Analyserapport

EDB

Prøve fra:

Hankabakken II.
+ 210 Øst. Hull G.

7 F

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2669	0,00 m - 0,50 m	0,34		9,6				
70	0,50 " - 1,00 "	0,19		6,9				
71	1,00 " - 1,50 "	0,15		4,5				
72	1,50 " - 2,00 "	0,07		4,5				
73	2,00 " - 2,50 "	0,04		3,5				
74	2,50 " - 3,00 "	0,01		1,4				

Sulitjelma, den 29 Juni 1973.

[Handwritten signature]

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
+ 210 Øst. Hull H.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	^{Cu} % Zn	% S	^S % Fe	% ulost Torn	Kg S	Kg Cu
2675	0,00 m - 0,50 m	0,87	0,56	14,7	12,76	4,51	575,53	25,23
76	0,50 " - 1,00 "	0,46		8,9				
77	1,00 " - 1,50 "	0,34		14,4				
78	1,50 " - 2,00 "	0,30		9,6				
79	2,00 " - 2,50 "	0,27		6,1				
80	2,50 " - 3,00 "	0,11		2,2				

Sulitjelma, den 29 Juni 1973.

Fred.

Analyserapport

Hankabekken II. Driftprøver.
Prøve fra: Nivå ort nr. 2 Øst, under + 222.

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
								Kg/Ku/m ³	Kg/S/m ³	T.M/m ³
1979	7 A. Pl.	3 - 1,20 m.	2,25 m	1,25	0.92	12,5	10.58	89.52	1034	9.77
80	7 B. "	3 - 1,20 "	1,10 "	0,17		6,3				
81	8. "	3 + 8,80 "	3,75 "	1,31		13,9		150,13	1592,94	11,46
82	9. "	3 + 18,80 "	2,05 "	1,55	0.45	14,3	11.75	97,61	900,56	6,30
83	10 A. "	4 - 9,00 "	0,70 "	0,31		14,5				
84	10 B. "	3 + 28,80 "	1,05 "	0,55		9,8		23,38	610,21	5,19
85	11. "	4 + 1,00 "	0,80 "	0,55	0.89	4,9	12.40	11,86	105,68	2,16
86	12. "	4 + 11,00 "	1,35 "	0,26		14,8		10,85	617,78	4,17
87	13. "	4 + 21,00 "	2,05 "	0,77		12,6		47,42	775,93	6,15
88	14 A. "	5 - 19,00 "	1,00 "	0,67	1,18	13,7	9.99	77,33	1077,36	8,68
89	14 B. "	5 - 19,00 "	1,90 "	1,01		11,7				
90	15 A. "	5 - 9,00 "	1,00 "	0,78		7,1		92,76	782,16	7,82
2006	15 B. "	5 - 9,00 "	1,70 "	1,41	1,19	11,6	19.1	34,99	743,70	6,25
7	16. "	5 + 1,00 "	2,10 "	0,56		11,9		69,48	653,57	5,88
8	17. "	5 + 19,00 "	2,00 "	1,18		19,1				
9.	18. "	5 + 29,00 "	0,70 "	0,33		9,3		6,63	186,97	2,01

Sulitjelma, den 11 Mai 1973.

A.4.

Analyserapport

Prøve fra: Hankabekken II.
Nivå ort nr 2 Øst under + 222.

210 Øst

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst Tonn	Ks S	kg m
2554	3.	Plugg 2 - 9,0 m.	1,40 m	0,36		12,2		4,18	510,4	15,1

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

J.H.

Analyserrapport

210

Prøve fra:

Hankabakken II.

Ort nr. 2, Øst under + 222 m.

+210

2557

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst Tinn	Kg S.	Kg Cu
1773	1. Pl.	1 + 8,00 m.	2,20 m	0,77		11,7		6,53	763,96	50,28
74	2. "	1 + 18,00 "	0,80 "	0,86		13,0		2,42	314,08	20,78
75	3. "	2 - 9,00 "	1,40 "	0,36	øst.	10,2		4,18	510,4	15,1
76	4. "	2 + 1,00 "	1,15 "	0,55		11,9		3,42	407,27	18,82
77	5. "	2 + 11,00 "	1,40 "	0,53		8,6		3,98	342,42	21,1
78	6. "	3 - 10,50 "	1,30 "	0,76		10,8		3,81	411,65	28,97

Sulitjelma, den ... 27 April ...

1973.
R.H.

210
2 v. 6 und.
4223

Analysrapport

Hankabakken II.							Beregn.			
Prøve fra: Nivå ort nr. 3 Ø, under + 222.							Profil			
							Malmkart			
							EDB			
							Arkiv			
J.nr.	pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
4859	6A. Pl. 8 + 58,00 m	1,45 m	0,52	0,48	12,6	12,55	45,75	1205,08	9,61	
60	6B. " 8 + 58,00 "	1,75 "	0,44		12,5					
61	7A. " 8 + 69,00 "	1,90 "	0,66	0,64	14,6	13,23	44,36	920,07	6,95	
62	7B. " 8 + 69,00 "	0,40 "	0,52		5,9					
63	8A. " 8 + 80,00 "	1,95 "	1,41	0,97	10,1	10,42	117,21	126,19	12,1	
64	8B. " 8 + 77,00 "	2,20 "	0,58		10,7					

Sulitjelma, den ... 18. Desember 19.73.

Analyserapport

Hankabakken II.							Beregn.		
Prøve fra: Nivå ort nr. 3 Ø, under + 122.							Profil		
							Malmkart		
							EDB	Arkiv	
J.nr.	Pr.nr. Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
4838	3A. Pl. 8 + 28,00 m.	1,20 m	1,16	1,18	11,2	16,1	114,65	1565,44	9,72
39	3B. " 8 + 28,00 "	1,90 "	1,19		18,9				
40	4A. " 8 + 38,00 "	1,70 "	0,64	0,78	17,1	15,56	109,77	2186,33	14,05
41	4 B. " 8 + 38,00 "	2,80 "	0,87		14,6				
42	5A. " 8 + 50,00 "	2,00 "	1,16	1,11	18,7	17,22	134,88	2085,23	12,11
43	5B. " 8 + 50,00 "	1,80 "	1,06		15,5				

Sulitjelma, den 18 Desember 1973.

L. R.

R. Fredriksen

1961
SULITJELMA GRUBER
LABORATORIET

Analyserapport

Hankabakken II.								Beregn.					
Prøve fra: Nivå, ort nr 3 Ø, under + 222.								Profil					
								Malmkart					
								EDB	X	VA	Arkiv		
J.nr.	Pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu utløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²			
4503	1 A.	Pl. 8 + 8,00 m.	1,40 m	1,14		12,2							
4	1 B.	" 8 + 8,00 "	0,75 "	0,84		12,6							
5	2 A.	" 8 + 18,00 "	1,70 "	0,31		10,2							
6	2 B.	" 8 + 18,00 "	1,95 "	1,17		14,3							

Sulitjelma, den 23 November 1973

Analyserapport

Prove fra: Hankabakken II.
Nivå + 210 m Vest.

J.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
809.	Nr. 1. Pl. 1 + 10 m.	1,60 m	2,14		15,3				

Sulitjelma, den 23 Februar 1973.

Handwritten signature

Analyserapport

Hankabakken II.
Prøve fra: Nivå ort nr 3 Øst under + 222, + 206

J.nr.	Pr.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	^{0,08} % Zn	% S	^S % Fe	Toten uløst	Kg S /m ²	Kg Cu /m ²	
2544	1 A.	Plugg 1 -	1,50 m.	0,65m	0,36	1,85	8,9	11,28	14,16	1596,67	262,6
45	1 B.	" 1 -	0,00 "	1,65"	1,94		10,6				
46	1 C.	" 1 -	0,00 "	2,50"	2,17		12,3				

Sulitjelma, den 20 Juni 1973.

[Signature]

203
3 tv. band
und. + 222

Hankabakken II.

Ort 4 Øst. Kull 21.

Prove fra:

Bereg.	X			
Profil	X			
Malmkart				
EDB			Arkiv	

J.nr.	Prove av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
2164	0,00 " - 0,50 " X }	1,26	0,04	11,0				
65	0,50 " - 1,00 " X }	6,03	0,05	12,1				
66	1,00 " - 1,50 " X }	0,52	0,04	5,8				
67	1,50 " - 2,00 " X }	0,52	0,02	7,6				
68	2,00 " - 2,50 " X }	0,68	0,03	12,1				
69	2,50 " - 3,00 " X }	0,56	0,03	5,8				
70	3,00 " - 3,50 "	0,38	0,02	3,8				
71	3,50 " - 4,00 "	0,28	0,03	1,4				
72	4,00 " - 4,50 "	0,14	0,03	7,8				
73	4,50 " - 5,00 "	0,12	0,03	4,6				

A eller B?

Sulitjelma, den 26 Juni 1975.

ar.

Analysereport

Hankabakken II + 222.
4 Ort Øst. Hull 19 A.

legde

Beregn.				
Profil	X			
Malmkart				
EDB	X			
Arkiv				

Prøve fra:

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu [%] uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1846	0,00 m - 0,50 m	0,48	0,02	5,8				
47	0,50 " - 1,00 "	0,56	0,02	9,4				
48	1,00 " - 1,50 "	0,20	0,02	1,8				
49	1,50 " - 2,00 "	0,24	0,02	2,2				
50	2,00 " - 2,50 "	0,12	0,04	0,1				
51	2,50 " - 3,00 "	0,04	0,02	0,1				
52	3,00 " - 3,50 "	0,08	0,02	0,2				
53	3,50 " - 4,00 "	0,03	0,02	0,1				
54	4,00 " - 4,50 "	0,05	0,02	0,1				

3/ Korr
Flin
Geol ✓

Sulitjelma, den 26 Mai 1975..

[Signature]
A.H.

Analyserapport

Prøve fra: **Hankabakken II.**
4 ort Øst. Hull 19 B.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst Kg Cu	Kg S	t/m
2181	0,00 m - 0,50 m	0,68	0,03	12,4				
82	0,50 " - 1,00 "	0,28	0,10	1,6				
83	1,00 " - 1,50 "	0,42	0,09	2,2				
84	1,50 " - 2,00 "	1,54	0,04	12,4				
85	2,00 " - 2,50 "	2,00	0,03	15,4				
86	2,50 " - 3,00 "	1,04	0,03	14,4				
87	3,00 " - 3,50 "	1,04	0,04	12,1				
88	3,50 " - 4,00 "	0,26	0,04	2,1				
89	4,00 " - 4,50 "	0,22	0,06	1,2				
90	4,50 " - 5,00 "	0,16	0,08	1,8				
91	5,00 " - 5,50 "	0,34	0,08	0,1				
	0 - 3,5 " 3,5m	1,03		10,46		104,95	1062,42	10,16
	1 - 3,5 " 2,5m	1,24		11,60		91,18	856,16	7,38
	1,5 - 3,5 " 2,0m	1,41		13,60		85,74	827,69	6,09

Geol. ✓

Sulitjelma, den **26 Juni** 19**75**.

[Signature]
a.h.

Hankabakken II. Hull 17 A.						Beregn. ☒					
Prøve fra:						Profil ☒ <i>MY</i>					
						Malmkart					
						EDB			Arkiv		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu lost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²			
1494	0,00 m - 0,50 m	0,46	0,04	6,1							
95	0,50 " - 1,00 "	0,38	0,04	5,0							
96	1,00 " - 1,50 "	0,48	0,04	6,8	5,86		32,10	400,69	6,83		
97	1,50 " - 2,00 "	0,62	0,02	8,2							
98	2,00 " - 2,50 "	0,40	0,03	3,0							
99	2,50 " - 3,00 "	0,18	0,03	1,8							
1500	3,00 " - 3,50 "	0,08	0,04	0,1							
1	3,50 " - 4,00 "	0,08	0,04	0,1							
3/ Flin Geol. Korr											

Analyserapport

Prøve fra: Mankabakken II. Hull 10 A. Lengde						<table><tr><td>Beregn.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profil</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Malmkart</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EDB</td><td>X</td><td>Arkiv</td><td></td><td></td></tr></table>			Beregn.					Profil	X				Malmkart					EDB	X	Arkiv		
Beregn.																												
Profil	X																											
Malmkart																												
EDB	X	Arkiv																										
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	$\frac{\text{Cu}}{\text{uløst}}$ kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²																				
1786	0,00 m - 0,50 m	0,32	0,04	2,2																								
87	0,50 " - 1,00 "	0,56	0,03	5,1																								
88	1,00 " - 1,50 "	0,36	0,02	7,6																								
89	1,50 " - 2,00 "	0,38	0,02	15,2																								
90	2,00 " - 2,50 "	0,34	0,02	9,1																								
91	2,50 " - 3,00 "	0,22	0,02	4,8																								
92	3,00 " - 3,50 "	0,20	0,02	4,4																								
93	3,50 " - 4,00 "	0,10	0,07	0,2																								
94	4,00 " - 4,50 "	0,08	0,02	1,6																								
95	4,50 " - 5,00 "	0,08	0,02	0,8																								

3/ Korr
Flin

3/ Korr
Flin
Geol ✓

Sulitjelma, den **26 Mai** 1975.

A.W.

Analyserapport

Støborrhull <i>Hengshull?</i> Prøve fra: H _a II ÷ 67 Plugg 26+8m							Bereg.		
							Profil		
							Malmkart		
							ED	Arkiv	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²	
S. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	1.06	<0.01	9.1					
	0.5 - 1.0 "	1.08	"	8.7					
	1.0 - 1.5 "	0.66	"	9.4					
	1.5 - 2.0 "	0.49	"	7.0					
	2.0 - 2.5 "	0.27	"	5.8					
	2.5 - 3.0 "	0.27	"	7.0					
	0 - 1.0 m c. 1.0	1.07		8.9					

Sulitjelma, den 2/4..... 1976.

Analyserapport

Støbehull Prøve fra: Ha II ÷ 67 Plugg 25+6 m							Beregn.			
							Profil			
							Malmkart			
							EDB		Arkiv	
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
EL. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	0.42	<0.01	7.0						
	0.5 - 1.0 m	0.30	"	7.5						
	1.0 - 1.5 m	0.27	0.02	7.0						
	1.5 - 2.0 m	0.11	<0.01	3.5						
	2.0 - 2.5 m	0.20	"	4.5						

Sulitjelma, den ... 2/4 19.76

Analyserapport

						<table><tr><td>Bereg.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profil</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Malmkart</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FDB</td><td></td><td>Arkiv</td><td></td></tr></table>			Bereg.				Profil				Malmkart				FDB		Arkiv	
Bereg.																								
Profil																								
Malmkart																								
FDB		Arkiv																						
Støuberhull Prøve fra: <u>Ha II</u> ÷ 67 Plugg 24+4m																								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu ulost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²																
EL. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	2.16	40.01	26.6																				
	0.5 - 1.0 "	1.73	"	15.4																				
	1.0 - 1.5 "	0.86	"	11.0																				
	1.5 - 2.0 "	0.68	"	11.7																				
	2.0 - 2.5 "	0.60	"	8.7																				
	<u>1</u>																							
	Ha II ÷ 69																							
	0 - 1.0 1.0 m	1.96		21.38																				
	0 - 1.5 1.5 m	1.62		18.20																				

Sulitjelma, den 2/4..... 19. 76

For Herman Shogun

2 stk. nyloncouper 50

1 stk. radio

Vossler.

Analysereport

Støuberhull Prøve fra: Ha II ÷ 67 Plugg 20 + 19 m						Beregn.					
						Profil					
						Malmkart					
						EDB		Arkiv			
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cg uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²			
E. SPIGERVERKET	0.0 - 0.5 m	0.39	<0.01	7.9							
	0.5 - 1.0 "	0.76	<0.01	8.7							
	1.0 - 1.5 "	0.40	<0.01	6.3							
	1.5 - 2.0 "	0.23	<0.01	4.4							

Sulitjelma, den 2/4 19. 76

Analysereport

160/55 v

Sorjus II. Nivå - 67 m Vest.
Prøve fra: Plugg 11 - 2,0 m. På liggen.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2121	0,00 m - 0,50 m	0,17		4,1				
22	0,50 " - 1,00 "	0,21		5,3				
23	1,00 " - 1,50 "	0,24		7,7				
24	1,50 " - 2,00 "	0,25		10,1				
25	2,00 " - 2,50 "	0,23		4,5				
26	2,50 " - 3,00 "	0,22		7,7				
27	3,00 " - 3,50 "	0,14		6,0				

Sulitjelma, den 29 April 1970.

N. Raith

Sorjus II. Nivå - 67 m Vest.

Prøve fra: Ved plugg 9. På hengen.

-0.5m

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% ^{Cu} Zn	% S	% Fe	% uløst	t/m ²	kg/m ²
	Nr. 1							
2092	1 0,00 m - 0,50 m	0,29		8,0			1.6	12
93	0,50 " - 1,00 "	0,75		11,4			1.5	6
94	1,00 " - 1,50 "	0,42		10,2			1.6	6
95	1,50 " - 2,00 "	0,37		11,7			1.6	14
96	2,00 " - 2,50 "	0,86		12,0			1.6	14
97	2,50 " - 3,00 "	0,86		10,6			1.6	14
98	3,00 " - 3,50 "	2,03		11,3			1.6	33
99	3,50 " - 4,00 "	0,41		9,9				
2100	4,00 " - 4,50 "	0,23		7,7				

0.9

1.27

9.5

4.8

8.5

6.1

Sulitjelma, den ... 29 April 1970.

R. V.

N. Raith.

30/50 ↑

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 67 m Vest. På hengen. Plugg 15 + 12 m.

Nr 13

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	t/m ²	kg/m ²
1807	0,00 m - 0,50 m	0,28	0.3	7,7				
8	0,50 " - 1,00 "	0,37		9,7				
9	1,00 " - 1,50 "	0,30		8,7			1.4	7
10	1,50 " - 2,00 "	0,50		9,7			1.5	13
11	2,00 " - 2,50 "	0,86	0.58	12,0			1.5	8
12	2,50 " - 3,00 "	0,53		14,4			1.6	7
13	3,00 " - 3,50 "	0,45		18,2			1.6	6
14	3,50 " - 4,00 "	0,40		16,9			1.6	8
15	4,00 " - 4,50 "	0,56	0.4	15,1			1.5	13
16	4,50 " - 5,00 "	0,84		14,7				
17	5,00 " - 5,50 "	0,31		11,8				
18	5,50 " - 6,00 "	0,50		9,0				
19	6,00 " - 6,50 "	0,43		8,3				

Sulitjelma, den ... 16. April 1970.

[Signature]

Analyserapport

320/457

Sorjus II. 932

Prøve fra: Nivå - 67 m Vest. Plugg 31 + 11 m. På hengen.

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1519	0,00 m - 0,50 m	0,15		7,0				
20	0,50 " - 1,00 "	0,51		6,6				
21	1,00 " - 1,50 "	0,37		9,5				
22	1,50 " - 2,00 "	0,58		7,4				
23	2,00 " - 2,50 "	0,21		4,0				
24	2,50 " - 3,00 "	0,14		4,3				
25	3,00 " - 3,50 "	0,27		4,6				
26	3,50 " - 4,00 "	0,20		5,4				
27	4,00 " - 4,50 "	0,12		5,6				
28	4,50 " - 5,00 "	0,11		0,8				
29	5,00 " - 5,50 "	0,07		0,6				

Sulitjelma, den .. 9. April..... 1970..

[Signature]
R.W.

Analyserapport

Prøve fra: Sorjus II.
Nivå - 67 m Vest.

J.nr.	Plugg.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
6202	25 -	4,00 m.	1,80 m	1,52		14,0				
3	25 +	6,00 "	2,20 "	2,51		13,1				
4	26 -	1,50 "	2,00 "	1,31		16,1				
5	26 +	8,00 "	2,00 "	1,77		14,1				
6	26 +	18,00 "	2,20 "	1,69		13,6				

Sulitjelma, den 11 Desember 1969.

Analysereport

Sorjus II.

Prøve fra: Nivi - 67 m Vest.

J.nr.	Plugg.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
3869	20	+ 19,00 m.	1,80 m	1,00		19,4				
70	20	+ 29,00 "	2,00 "	1,96		14,5				
71	21	ny - 4,50 "	2,30 "	1,06		13,1				
72	21	+ 5,00 "	1,90 "	2,53		18,7				
73	ved 22.		1,90 "	0,79		13,5				
74	23	+ 1,00 "	2,30 "	1,17		18,3				
75	23	+ 11,00 "	2,00 "	2,66		19,4				
76	24	+ 4,00 "	2,00 "	2,74		15,0				

Sulitjelma, den ... 19. September 19.69

[Signature]

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Feltort - 67 m Vest.

J.nr.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2790	Pl. 14 + 3,00 m.	0,90 m	0,48		10,7				
91	ved " 15.	1,80 "	0,35		9,6				
92	" 15 + 10,00 "	1,30 "	0,31		5,9				
93	" 15 + 21,50 "	1,50 "	0,36		14,6				
94	" 16 + 1,00 "	2,00 "	0,45		11,7				
95	" 16 + 11,00 "	1,50 "	0,76		11,9				
96	" 16 + 21,00 "	1,80 "	0,30		8,1				
97	" 19 - 6,00 "	2,10 "	0,73		13,1				
98	" 19 + 4,00 "	2,80 "	0,65		7,5				
99	" 19 + 14,00 "	2,10 "	0,55		12,4				
2800	" 20 - 1,00 "	1,60 "	0,87		15,0				
1	" 20 + 9,00 "	2,00 "	1,50		17,2				

Sulitjelma, den ... 28 Juni 1969.

P.V.

Analysrapport

Sorjus synk II.
Prøve fra: Feltort - 67 m Vest. ↑

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
1364	Pl. 10+27 m. 0,00 m - 0,50 m	0,18		5,2				
65	" " 0,50 " - 1,00 "	0,04		5,2				
66	" " 1,00 " - 1,50 "	0,10		5,4				
67	" " 1,50 " - 2,00 "	0,08		4,7				
68	" " 2,00 " - 2,50 "	0,15		2,9				
69	" " 2,50 " - 3,00 "	0,17		4,3				
70	" " 3,00 " - 3,50 "	0,01		3,5				
71	" " 3,50 " - 4,00 "	0,07		2,4				
72	" 10+32 m. - - - - ?	0,05		1,2				

Sulitjelma, den 27 Mars 1969

R.W.

N. Earth

Analyserapport

Sorjus synk II.								
Prøve fra: Feltort - 67 m Vest. ↑								
J.nr.	Prøve av:			% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst
	<i>Nr. 3</i>							
1334	Pl. 10+7 m.	0,00 m	- 0,50 m	0,22		10,8		
35	" "	0,50 "	- 1,00 "	0,21		11,3		
36	" "	1,00 "	- 1,50 "	0,31		11,2		
37	" "	1,50 "	- 2,00 "	0,38		13,0		
38	" "	2,00 "	- 2,50 "	0,23		8,1		
39	" "	2,50 "	- 3,00 "	0,52		10,4		
40	" "	3,00 "	- 3,50 "	0,76		18,2		
41	" "	3,50 "	- 4,00 "	0,33		22,9		

Sulitjelma, den ... 27 Mars ... 19. 69.

K. W.

Analyserapport

Sorjus II.

Prøve fra: Nivå - 67 m Vest. På liggen.

J.nr.	Plugg.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	
1498	19+6 m.	0,00 m - 0,50 m	0,34	0,71	11,1			
99	"	0,50 " - 1,00 "	0,70		12,6			
1500	"	1,00 " - 1,50 "	0,96		17,4			
1	"	1,50 " - 2,00 "	0,61		16,7			
2	"	2,00 " - 2,50 "	0,79		10,2			
3	"	2,50 " - 3,00 "	0,71		12,6			
4	"	3,00 " - 3,50 "	0,35		7,7			
5	"	3,50 " - 4,00 "	0,27		9,1			
6	"	4,00 " - 4,50 "	0,16		7,3			Zn As
6572	Sorjus. Nivå - 67 m Vest. 5m fra stuff. M.h.		2,50 m.	Kloritt L -	siden.			0,000
73	" " " " " " " "		2,50 "	Kloritt H -	siden.			0,000

9/2 - 1970

Sulitjelma, den 20 Mars 1970.

h.4.

Analyserapport

Sorjus synk II.
Prøve fra: Feltort - 67 m Vest. (driftprøve)

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
777	Plugg 16 + 32,00 m.4,5 m-5,0 m	0,30		7,5				

Sulitjelma, den21. Februar..... 1969.

[Signature]
A.H.

Analyserapport

N. Rauh

Prøve fra: Sorjus II. 12. feb. 1970
Nivå - 67 m Vest.

J.nr.	Plugg.	Prøve av:	M.h.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
737	27 -	3,0 m A.	1,30 m	0,99		27,1				
38	27 -	3,0 " B.	1,70 "	1,37		13,6				
39	27 +	7,0 " A.	0,90 "	2,51		9,9				
40	27 +	7,0 " B.	1,80 "	0,88		8,4				
41	28 -	1,0 " A.	1,00 "	1,21		25,3				
42	28 -	2,0 " B.	2,10 "	1,65		10,7				
43	29 -	3,0 " A.	1,10 "	1,41		16,9				
44	29 -	3,0 " B.	2,20 "	1,38		13,3				
45	29 +	7,0 "	1,60 "	0,76		17,0				
46	29 +	27,0 "	1,60 "	1,59		14,7				
47	29 +	47,0 "	0,70 "	0,37		5,2				
48	29 +	57,0 "	1,00 "	1,25		16,9				

12 februar
1970

21 62

Prøve fra:

Hankabakken II.
Wagnerdrift ort 3 Øst. Hull G.

Beregn.	☒			
Profil	☒			
Malmkart	☒			
EDB	☒	Arkiv		

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
775	0,00 m - 0,50 m	1,26	0,05	12,0				
76	0,50 " - 1,00 "	0,86	0,03	20,0				
77	1,00 " - 1,50 "	1,06	0,03	20,1				
78	1,50 " - 2,00 "	1,00	0,02	17,1				
79	2,00 " - 2,50 "	0,74	0,06	7,0				
80	2,50 " - 3,00 "	0,48	0,10	3,8				
81	3,00 " - 3,50 "	0,36	0,11	3,8				
82	3,50 " - 4,00 "	0,28	0,14	3,2				
83	4,00 " - 4,50 "	0,30	0,09	9,2				
84	4,50 " - 5,00 "	0,25	0,14	13,0				
85	5,00 " - 5,50 "	0,20	2,18	19,1				
86	5,50 " - 6,00 "	0,14	3,06	9,8				

3/ Kors
Flin
Geol

Sulitjelma, den 28 Februar 1975.

[Signature]

Analysereport

Hankabakken II.
Wagnerdrift ort 3 Øst. Hull G.

Prøve fra:

Beregn.					
Profil	X				
Malmkart					
EDB			Arkiv		

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	$\frac{\text{Cu}}{\text{uløst}}$ kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
800	6,00 m - 6,50 m	0,14	1,36	3,8				
1	6,50 " - 7,00 "	0,06	0,32	0,3				
2	7,00 " - 7,50 "	0,10	0,18	0,1				
3	7,50 " - 8,00 "	0,04	0,07	0,1				
4	8,00 " - 8,50 "	0,10	0,06	0,1				
5	8,50 " - 9,00 "	0,12	0,05	0,1				
6	9,00 " - 9,50 "	0,10	0,03	0,1				
7	9,50 " - 10,00 "	0,08	0,02	0,1				
3/ Korr Flin Geol								

Sulitjelma, den 28 Februar 1975.

[Signature]
A. K.

Analysereport

21 F 2.

Prøve fra:

Hankabakken II.
Wagnerdrift ort 3 Øst. Hull F.

Bereg.	☒				
Profil	☒				
Malmkart	☒				
EDB	☒	Arkiv			

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	<u>Cu</u> uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
736	0,00 m - 0,50 m	1,06	0,04	13,0				
37	0,50 " - 1,00 "	1,10	0,03	22,8				
38	1,00 " - 1,50 "	1,54	0,08	18,2				
39	1,50 " - 2,00 "	4,64	0,10	16,1				
40	2,00 " - 2,50 "	2,96	0,08	16,3				
41	2,50 " - 3,00 "	0,84	0,08	11,0				
42	3,00 " - 3,50 "	0,76	0,04	9,2				
43	3,50 " - 4,00 "	0,98	0,03	9,2				
44	4,00 " - 4,50 "	0,54	0,04	5,6				
45	4,50 " - 5,00 "	0,40	0,03	5,6				
46	5,00 " - 5,50 "	0,38	0,04	4,8				
47	5,50 " - 6,00 "	0,38	0,03	6,4				
48	6,00 " - 6,50 "	0,38	0,04	7,8				
49	6,50 " - 7,00 "	0,44	0,03	9,4				
50	7,00 " - 7,50 "	0,36	0,04	9,4				
51	7,50 " - 8,00 "	0,34	0,05	10,0				

3/ Korr
Flin
Geol ✓

Sulitjelma, den 28 Februar 19.....

75.

[Signature]
A.H.

Analysereport

Hankabakken II. Mull 21 D.
Wagnerdrift. ort 3 Øst.

Prøve fra:

Beregn.	☒				
Profil	☒				
Malmkart	☒				
EDB	☒				

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	$\frac{S}{Fe}$	$\frac{Cu}{S}$ kg/m ²	$\frac{S}{Fe}$ kg/m ²	metall malm t/m ²
461	0,00 m - 0,50 m	1,08	0,03	12,4		8,80	16,18	185,75	1,5
62	0,50 " - 1,00 "	0,46	0,04	4,8			22,37	250,36	2,84
63	1,00 " - 1,50 "	0,38	0,08	2,4					
64	1,50 " - 2,00 "	0,26	0,13	0,3		6,96	24,37	480,35	6,90
65	2,00 " - 2,50 "	0,46	0,06	8,1					
66	2,50 " - 3,00 "	0,22	1,78	16,8					
67	3,00 " - 3,50 "	0,14	0,56	3,7		6,44	26,23	529,34	8,22
68	3,50 " - 4,00 "	0,12	0,16	0,6					
69	4,00 " - 4,50 "	0,05	0,06	0,1					
70	4,50 " - 5,00 "	0,04	0,04	0,1					
71	5,00 " - 5,50 "	0,05	0,04	0,1					
72	5,50 " - 6,00 "	0,30	0,09	1,8					
73	6,00 " - 6,50 "	0,04	0,03	0,1					
74	6,50 " - 7,00 "	0,02	0,03	0,1					

3/Korr
Flin
Geol

Sulitjelma, den 13 Februar 1975.

Analysereport

Prøve fra:

Hankabakken II. Hull 21 C.
Wagnerdrift ort 3 Øst.

Beregn.				
Profil				
Malmkart				
EDS		Arkiv		

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% S % Fe	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm tonn t/m ²
435	0,00 m - 0,50 m	1,08	0,05	9,2	12,32	43,15	368,14	2,99
36	0,50 " - 1,00 "	1,78	0,05	15,2				
37	1,00 " - 1,50 "	+ 0,58	0,04	+ 7,8	10,87	51,3	477,8	4,39
38	1,50 " - 2,00 "	+ 0,46	0,02	+ 10,6	10,81	58,03	632,78	5,86
39	2,00 " - 2,50 "	0,56	0,02	11,0	7,70	22,72	471,67	5,60
40	2,50 " - 3,00 "	0,24	0,02	3,8				
41	3,00 " - 3,50 "	0,34	0,01	4,8				
42	3,50 " - 4,00 "	0,18	0,02	0,2				
43	4,00 " - 4,50 "	0,12	0,03	0,1				
44	4,50 " - 5,00 "	0,10	0,02	0,1				
45	5,00 " - 5,50 "	0,08	0,02	0,1				
46	5,50 " - 6,00 "	0,07	0,02	0,1				
47	6,00 " - 6,50 "	0,08	0,04	0,1				
48	6,50 " - 7,00 "	0,08	0,03	0,1				

Sulitjelma, den 13 Februar 1975.

3.4.

3/Korr.
Flin
Geol

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II. Hull 21 E.
Wagnerdrift ort 3 Øst.

Beregn.	☒				
Profil	☒				
Malmkart	☒				
EDB	☒				
AKTV					

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	<u>Cu</u> most kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
416	0,00 m - 0,50 m	1,04	0,03	22,8				
17	0,50 " - 1,00 "	1,04	0,03	18,6				
18	1,00 " - 1,50 "	1,04	0,03	15,0				
19	1,50 " - 2,00 "	0,98	0,03	15,1				
20	2,00 " - 2,50 "	1,04	0,06	6,2				
21	2,50 " - 3,00 "	1,06	0,04	13,8				
22	3,00 " - 3,50 "	0,98	0,03	15,2				
3/	Korr Flin Geol	1,03		15,52		111,64	1689,5	10,88

Sulitjelma, den 13 Februar 1975.

Analyserapport

Mankabakken II.						Beregn.				
Prøve fra: ^{Hull 21 A} Wagner-drift ort 3 Øst.						Profil	X			
						Malmkart	X			
						EDB	X	Arkiv		
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu lost kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²		
335	2,00 m - 2,50 m	0,35	0,04	3,0	2,06	7,38	523	2,58		
36	2,50 " - 3,00 "	0,22	0,03	1,1						
37	3,00 " - 3,50 "	0,18	0,03	0,4						
38	3,50 " - 4,00 "	0,04	0,03	0,2						
3/	Korr ✓ Geol Flin									

Sulitjelma, den 13 Februar 1975.

af
f.w.

Analysereport

Hankabakken II.
Ort 3 Øst. Hull 7 A.

Prøve fra:

27A

Beregn.	☒				
Profil	☒				
Malmkart	☒				
EDB	☒				
		Arkiv			

27

F

276

274

271

27J

27K

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	C% uløst kg/kg	S kg/kg	Malm kg/kg
1869	0,00 m - 0,50 m	0,45	0,04	4,8				
70	0,50 " - 1,00 "	0,34	0,02	4,8				
71	1,00 " - 1,50 "	0,34	0,04	3,5				
72	1,50 " - 2,00 "	0,38	0,04	5,0				
73	2,00 " - 2,50 "	2,60	0,04	6,8				
74	2,50 " - 3,00 "	2,56	0,06	6,8				
	0 - 3m	1,13		5,30		91,77	431,41	8,30
	1,5 - 3m	1,86		6,21		76,65	256,00	4,12
	1,0 - 3m	1,49		5,55		81,14	302,20	5,44
	0,5 - 3m	1,26		5,40		85,71	366,80	6,79

Sulitjelma, den ... 3. Juli ... 1974.

P.4.

Analyserapport

Prøve fra: Hakkabakken II.
Ort 3 Øst. Hull 5 B. **25B**

Beregn.	☒	RA			
Profil	☒				
Malmkart	☒				
EDB	☒	Arkiv			

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	^S Cu u løst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1863	0,00 m - 0,50 m	0,48	0,14	4,8	4.68	27,32	314,60	6.72
64	0,50 " - 1,00 "	0,45	0,13	4,8				
65	1,00 " - 1,50 "	0,45	0,15	5,0				
66	1,50 " - 2,00 "	0,20	0,10	3,8				
67	2,00 " - 2,50 "	0,45	0,18	5,00				
68	2,50 " - 3,00 "	0,13	0,20	4,8				

Sulitjelma, den ... 3. Juli 19.74:

[Signature]
H.L.

Analyserapport

nr. 25

Hankabakken II.
Ort 3 Øst, Mull 5 A.

Prøve fra:

25A^P

Beregn.	☒	RF			
Profil	☒				
Malmkart	☒				
EDB	☒	Arkiv			

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu glost. kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
25 F 1557	0,00 m - 0,50 m	1,20	0,05	8,0	8,05	53,90	454,38	5,64
25 G 58	0,50 " - 1,00 "	0,76	0,03	8,0				
25 H 59	1,00 " - 1,50 "	0,90	0,04	8,4				
25 I 60	1,50 " - 2,00 "	0,96	0,04	7,8				
J 61	2,00 " - 2,50 "	0,56	0,05	10,0	9,15	32,67	524,68	5,73
K 62	2,50 " - 3,00 "	0,54	0,03	8,8				
L 63	3,00 " - 3,50 "	0,60	0,04	9,0				
M 64	3,50 " - 4,00 "	0,58	0,03	8,8				
	0 - 1 m	0,98		8,00		27,64	225,60	2,82

Sulitjelma, den 3 Juli 1974.

[Signature]
R.W.

Analysereport

Pr. 23

Hankabakken II.

Ort 3 Øst. Hull 3 B.

23 23 B

Prøve fra:

Beregn.	☒				
Profil	☒				
Malmkart	☒				
FDB	☒				
Arkiv					

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	$\frac{\% \text{ Cu}}{\text{kg/m}^2}$	$\frac{\% \text{ S}}{\text{kg/m}^2}$	Malm
1540	0,00 m - 1,00 m	0,91	0,06	9,6				
41	1,00 " - 1,50 "	0,76	0,06	9,0				
42	1,50 " - 2,00 "	0,66	0,10	7,4				
43	2,00 " - 2,50 "	0,75	0,06	9,7				
44	2,50 " - 3,00 "	0,68	0,10	9,0				
45	3,00 " - 3,50 "	0,80	0,05	9,3				
		0,78		9,09		78,38	911,33	10,02 78,38

Sulitjelma, den 3. Juli 1974.

A. L.

Analyserapport

Prøve fra:

Hankabakken II.
Ort 3 Øst. Hull 21 B.

Beregn.	☒	RF		
Profil	☒	OV		
Malmkart	☒			
EGG	☒	Arktiv		

J.nr.	Prøve av:		% Cu	% Zn	% S	% Fe	Cu uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1524	0,00 m - 1,00 m	×	0,75	0,08	10,0				
25	1,00 " - 1,50 "	×	0,70	0,09	9,8				
26	1,50 " - 2,00 "	×	0,78	0,08	9,9				
27	2,00 " - 2,50 "	×	0,60	0,18	9,0				
28	2,50 " - 3,00 "	×	0,78	0,06	11,6		0,73%	10,06	8,705
		↓	0,73		10,06		63,31	875,67	

Geol. t

Sulitjelma, den ... 3. Juli ... 1974.

A.H.

Hankabakken II.

Ort 3 Øst. Hull 3 A.

Prøve fra:

23A

Bereg.	☒	AD			
Profil	☒				
Malmkart	☒				
EDB	☒		Arkiv		

23F
23G
23H
23I
23J
23K

J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% S % Fe	Cg uløst kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
1413	0,00 m - 0,50 m	1,15	0,06	9,4	9.4	9,19	675,91	7,19
14	0,50 " - 1,50 "	1,15	0,07	9,2		114,83	136,54	10,05
15	1,50 " - 2,00 "	1,25	0,05	9,7				
16	2,00 " - 2,50 "	1,23	0,06	9,1				
17	2,50 " - 3,00 "	1,56	0,08	9,6				
18	3,00 " - 3,50 "	0,50	0,04	9,0				
		1,14		9,32				

Riktig.

Feil

Sulitjelma, den 29 April 1974.

A. L.

Prove fra: Hankabakken II.
Ort 3 Øst. Hull 1 A.

Sulitjelma, den 29 April 1974.

Analyserapport

Prove fra:

Hankabakken II.
Nivå ort 3 0 under + 222.

Beregn.					
Profil					
Malmkart	☒				
EDB	☒	Arkiv			

J.nr.	pr.nr.	Prove av:	M.h.	% Cu	% Zn Cu	% S	% Fe S	Cu kg/m ²	S kg/m ²	Malm t/m ²
5073	9A.	Pl. 11 + 20,00 m.	1,85 m	0,66	1.21	10,6	12,52	145,71	1502,25	12,00
74	9B.	" 11 + 20,00 "	2,15 "	1,67		14,1				
75	10A.	" 11 + 30,00 "	1,45 "	0,39	0.93	8,6	12,98	97,62	1369,1	10,54
76	10B.	" 11 + 30,00 "	2,05 "	1,27		15,8				
77	11A.	" 11 + 40,00 "	1,60 "	0,21	0.87	9,3	10,79	89,48	1006,79	10,26
78	11B.	" 11 + 40,00 "	1,90 "	1,41		12,0		29,62	404,82	3,29
NB 79	1C.	" 8 + 8,00 "	1,10 "	0,90		12,3				

Limit

% $\bar{M}$ $\frac{spv}{29}$ $\bar{T}$