



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3660	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Diamantborhull Knaben Bind IV				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Knaben Molybdengruver A/S	
Kommune Kvinesdal	Fylke Vest-Agder	Bergdistrikt Vestlandske	1: 50 000 kartblad 14123	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring	Dokument type		Forekomster	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Mo			
Sammendrag Rapporten inneholder olgger og kjernebeskrivelser til DBH 281 - 370, boret 1961 - 1964 Bind I (BV 3657) : DBH 101 - 160 Bind II (BV 3658) : DBH 161 - 220 Bind III (BV 3659) : DBH 221 - 280 Bind V (BV 3661) : DBH 371 - 420				

0V3660

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
92.6	0.061 293 0.155				
x					
96.6	0.460				
x					
96.6	0.116				
x					
96.0	0.292				
x					
72.4	0.062				
x					
93.3	0.135				
x					
96.3	0.198				
x					
95.6	0.043				
x					
98.0	0.015				
x					
97.6	0.198				
x					
99.0	spor				
x					
100.3	"				
x					
100.3	"				
x					
101.0	0.005				
x					
114.5	ikke spor				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328 Fall = - 30° Lengde = 45.41 m
 Kjerne %: 97.22 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: November 1964 Borer: Knabør/Larsen

Diamantborhull Nr.: 370
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 32. XIII etg
 HS

0,00	-	2,64	gfj. spor
2,64	-	2,66	kvarts
2,66	-	4,61	gfj.
4,61	-	4,63	pegm.
4,63	-	4,70	gfj.
4,70	-	4,72	kvarts m/ MoS 2
4,72	-	5,29	gfj. impr.
5,29	-	5,38	pegm. m/ st. MoS 2
5,38	-	5,77	gfj.
5,77	-	5,81	fahlbånd m/ MoS 2
5,81	-	8,33	gfj. spor
8,33	-	8,80	kvarts m/ MoS 2
8,80	-	9,00	pegm. feltspat
9,00	-	10,00	ovgfj.
10,00	-	11,52	gfj. spor
11,52	-	11,67	kvarts m/ st. MoS 2
11,67	-	13,56	ovgfj. spor
13,56	-	14,18	kjernetap
14,18	-	14,92	gfj. spor
14,92	-	14,96	kvarts
14,96	-	17,23	gfj. spor
17,23	-	17,27	kvarts m/ MoS 2
17,27	-	17,39	gfj.
17,39	-	17,56	kvarts m/ st. MoS 2
17,56	-	20,31	gfj. spor
20,31	-	20,85	gfj. st. impr.
20,85	-	21,63	gfj.
21,63	-	21,88	grovk. pegm.
21,88	-	23,00	gfj.
23,00	-	25,92	gfj. spor
25,92	-	27,00	pegmatit
27,00	-	28,40	gfj.
28,40	-	28,50	kvarts
28,50	-	28,85	gfj.
28,85	-	28,86	kvarts m/ st. MoS 2
28,86	-	29,80	gfj.
29,80	-	33,00	rødgranitt
33,00	-	34,22	gfj. spor
34,22	-	34,87	ovgfj.
34,87	-	35,55	gfj. spor
35,55	-	37,65	rødgranitt
37,65	-	39,80	gfj. spor MoS 2 + CuFeS 2
39,80	-	45,41	rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 25/3-1965.

Skofteland / O. Netland.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.6	0.110	48.6	0.511								
x											
97.6	0.103	33.1	0.139								
x											
96.6	0.046	31.7	0.077								
x											
94.9	0.162	29.5	0.990								
x											
97.3	0.128	27.5	0.318								
x											
97.0	0.028	30.9	0.043								
x											
96.6	0.046	25.5	0.043								
x											
97.0	0.720	27.7	1.470								
x											
97.3	0.050	34.9	0.104								
x											
108.2	0.121	32.5	0.106								
x											
110.0	0.040	28.5	0.052								
x											
96.6	0.083	26.3	0.083								
x											
89.0	0.075	24.4	0.099								
x											
100.4	Spor	21.7	0.022								
x											
97.0	0.118	22.3	0.080								
x											
93.3	0.037	29.7	0.024								
x											
92.6	Spor	18.3	0.061								

Beliggenhet: **X = 1017,986 X = 1318,350** Z =
 Retn.: Azim = — Fall = -90 Lengde = 56.00 m
 Kjerne %: 97.16 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: November 64 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 369

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr. 32, XIII etg
 Halvord 80/100

Hull 369. Profil 32, XIII etg. .Loddhull.

0,00 - 0,30 gfj. m/st. MoS 2
 0,30 - 1,53 gfj. spor
 1,53 - 1,57 kvarts m/ MoS 2
 1,57 - 3,00 gfj. sv. impr.
 3,00 - 3,10 kvarts
 3,10 - 3,42 gfj.
 3,42 - 3,43 kvarts m/ sv. MoS 2
 3,43 - 4,58 gfj. spor
 4,58 - 4,64 kvarts m/ st. MoS 2
 4,64 - 6,10 gfj. spor
 6,10 - 6,14 kvarts
 6,14 - 7,25 gfj. spor
 7,25 - 7,29 fahlbånd m/ MoS 2
 7,29 - 9,54 gfj.
 9,54 - 9,68 kvarts
 9,68 - 10,00 gfj.
 10,00 - 10,10 kvarts m/ MoS 2
 10,10 - 11,80 gfj. sv. impr.
 11,80 - 11,85 gfj. st. impr. 1 mm ren MoS 2
 11,85 - 12,12 gfj.
 12,12 - 12,19 kvarts m/ MoS 2
 12,19 - 16,00 gfj. impr.
 16,00 - 17,69 ovgfj. spor
 17,69 - 17,70 kvarts
 17,70 - 18,95 gfj. spor
 18,95 - 18,98 kvarts
 18,98 - 21,30 gfj. sv. impr.
 21,30 - 21,50 kvarts m/ st. Mo S2
 21,50 - 21,74 gfj.
 21,74 - 21,80 pegm.
 21,80 - 22,25 gfj.
 22,25 - 22,27 kvarts
 22,27 - 23,00 gfj.
 23,00 - 23,17 gfj. impr.
 23,17 - 23,26 kvarts m/ st. MoS 2 og CuFeS 2
 23,26 - 23,63 gfj.
 23,63 - 23,67 kvarts m/ st. MoS 2
 23,67 - 25,20 gfj. spor
 25,20 - 25,60 kvarts m/ sv. MoS2
 25,60 - 26,68 gfj. sv. impr.
 26,68 - 27,00 pegm.
 27,00 - 28,90 gfj. impr.
 28,90 - 29,00 kvarts m/ sv. MoS 2
 29,00 - 29,27 gfj.
 29,27 - 29,50 kvarts
 29,50 - 30,19 gfj.
 30,19 - 30,40 kvarts m/ sv. MoS 2
 30,40 - 32,64 gfj. sv. impr.
 32,64 - 32,74 pegm.
 32,74 - 34,50 gfj.
 34,50 - 34,55 pegm. m/ MoS 2
 34,55 - 35,85 gfj. spor
 35,85 - 36,30 gneis shipig sv. impr.
 36,30 - 37,40 gfj. spor
 37,40 - 38,84 rødgranitt
 38,84 - 42,14 gfj.
 42,14 - 42,18 kvarts m/ sv. MoS 2
 42,18 - 43,40 gfj.
 43,40 - 43,45 kvarts m/ st. MoS 2
 43,45 - 44,00 gfj.
 44,00 - 45,08 gfj. impr. + CuFeS 2

45,08 - 45,29 kvarts m/ sv. MoS 2 + CuFeS 2
45,29 - 48,30 øvgfj.
48,30 - 48,40 kvarts
48,40 - 48,85 rødgranitt
48,85 - 49,00 pegm.
49,00 - 56,00 rødgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, 25/3-1965

Skoftealand/ O.Netland.

Hull nr 368. Profil 31, XIII etg..

Kontrollhull mot heng . Fall 0°.

0,00 - 4,45 gfj. spor
4,45 - 4,49 gfj. sterkt Cu FeS 2 impr.
4,49 - 11,40 gfj. av og til et lite rødskjær spor MoS 2
11,40 - 11,49 kvarts
11,49 - 14,25 gfj. delvis svært kvartsrikt. Muliggens
svake spor av MoS 2.

Slutt.

Knaben Gruvor, 25/3-1965.

Skofteland/ O.Netland.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
94.6	0.025	49.2	0.025	x	33.6	it. spor					
x											
94.6	0.068	17.7	0.040								
x											
96.3	0.037	14.9	0.030								
x											
96.3	0.040	15.7	0.024								
x											
95.3	0.052										
x											
96.6	0.620										
x											
97.0	0.107										
x											
96.6	0.675										
x											
97.0	0.037										
x											
98.0	0.085										
x											
99.0	0.046										
x											
99.0	0.020										
x											
98.7	0.008										
x											
62.2	0.030										
x											
98.0	0.076										
x											
98.7	spor										
x											
93.9	"										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = - 30° Lengde = 52.00 m
 Kjerne %: 94.93 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: Oktober 1964 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 367

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Pr. 31. XII etg. hængt
 45.

Boret fra hengort.

0,00 - 5,52 gfj. spor
5,52 - 5,56 kvarts m/sv. MoS 2
5,56 - 6,49 gfj. spor
6,49 - 6,54 kvarts m/ MoS 2
6,54 - 7,39 gfj.
7,39 - 7,42 kvarts m/ MoS 2
7,42 - 10,66 gfj. spor
10,66 - 10,74 kvarts m sv. MoS 2
10,74 - 12,48 gfj. sv. impr.
12,48 - 12,90 kvarts m/ sv. MoS 2
12,90 - 15,38 gfj. spor
15,38 - 15,41 pegm. m/st. MoS 2
15,41 - 17,56 gfj. sv. impr.
17,56 - 18,12 pegm. m/ MoS 2
18,12 - 19,39 gfj. spor
19,39 - 19,41 kvarts m/ sv. MoS 2
19,41 - 21,12 gfj.
21,12 - 21,17 kvarts m/ st. MoS 2
21,17 - 21,24 gfj. impr.
21,24 - 21,54 fahlbånd m/ st. MoS 2
21,54 - 23,00 gfj. sv. impr.
23,00 - 23,005 MoS 2
23,005 - 26,70 gfj. spor
26,70 - 26,73 fahlbånd m/ CuFeS 2
26,73 - 26,92 gfj. impr.
26,92 - 27,08 fahlbånd m/ Cu FeS 2
27,08 - 28,38 gfj. spor
28,38 - 28,48 kvarts m/ MoS 2
28,48 - 28,90 rød pegm.
28,90 - 28,95 kvarts m/ sv. MoS 2
28,95 - 31,29 ovgfj.
31,29 - 31,33 kvarts m/ st. Cu FeS 2
31,33 - 32,25 gfj.
32,25 - 34,05 rødgranitt
34,05 - 34,12 kvarts
34,12 - 35,90 gfj.
35,90 - 35,96 kvarts
35,96 - 38,45 ovgfj.
38,45 - 41,00 gfb.
41,00 - 42,00 kjernetap
42,00 - 43,70 gfj.
43,70 - 45,47 ovgfj.
45,47 - 45,70 ovgfj. m/ glimmer og Cu FeS 2
45,70 - 45,77 kvarts m/ sv. MoS 2 + Cu FeS 2
45,77 - 46,10 gfj.
46,10 - 46,35 pegm.
46,35 - 49,00 ovgfj.
49,00 - 50,50 gfj.
50,50 - 52,00 rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 25/3-1965.

Skøfteland/ O. "etland.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.3	0.030	35.5	0.045	x							
x				105.4	Spør	24.1	Spør				
				x		12.5	"				
100.7	0.107	30.1	0.190								
x											
99.7	0.052	32.3	0.051								
x											
100.3	0.069	32.3	0.058								
x											
101.3	0.175	40.6	0.089								
x											
100.7	0.059	33.9	0.030								
x											
100.7	0.022	36.1	0.046								
x											
100.3	0.030	41.9	0.043								
x											
101.0	0.497	29.5	0.063								
x											
100.7	0.162	32.7	0.150								
x											
100.7	0.101	34.1	0.055								
x											
100.0	0.091	26.3	0.150								
x											
99.7	0.077	30.1	0.064								
x											
97.3	0.077	26.3	0.189								
x											
98.3	0.073	27.1	0.116								
x											
96.0	0.021	28.3	0.055								
x											
96.0	0.089	20.9	0.067								

Beliggenhet: ~~X~~ = 1035,454 ~~X~~ = 1341,763 Z =
 Retn.: Azim = - Fall = -100° Lengde = 55.00 m
 Kjerne%: 99.20 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: Oktober 1964 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 366

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr. 31. etg XIII
Halvund Skoftealand

Hull nr. 366. Profil 31 XIII etg.. Loddhull.

0,00	-	3,00	ovgfj. spor
3,00	-	4,15	gfj. spor
4,15	-	4,17	kvarts m/ MoS2
4,17	-	5,12	gfj. impr.
5,12	-	5,14	kvarts
5,14	-	6,55	gfj. spor
6,55	-	6,57	kvarts m/sv. MoS2
6,57	-	7,89	gfj. spor
7,89	-	7,91	kvarts
7,91	-	8,42	gfj. impr
8,42	-	8,46	kvarts m/ MoS2
8,46	-	11,04	gfj.
11,04	-	11,05	kvarts m/ MoS2
11,05	-	12,17	ovgfj.
12,17	-	12,22	kvarts m/sv. MoS2
12,22	-	13,29	gfj.spor
13,29	-	13,32	kvarts m/ MoS2
13,32	-	14,00	gfj. sv. impr.
14,00	-	14,18	pegm.
14,18	-	14,20	fahlband m/st. MoS2
14,20	-	16,95	gfj. spor
16,95	-	17,00	kvarts m/sv. MoS2
17,00	-	17,33	gfj. spor
17,33	-	17,35	kvarts m/ MoS2
17,35	-	18,37	gfj. spor
18,37	-	18,39	kvarts m/ MoS2
18,39	-	19,96	gfj.
19,96	-	19,97	kvarts m/sv. MoS2
19,97	-	21,31	gfj. sv. impr.
21,31	-	21,38	kvarts m/ MoS2
21,38	-	24,80	gfj. spor
24,80	-	24,94	gfj. st.impr.
24,94	-	25,36	gfj.
25,36	-	25,46	kvarts m/st. MoS2,3-4 mm gj.g. MoS2 slepper
25,46	-	27,00	gfj. impr.
27,00	-	27,10	kvarts
27,10	-	27,96	gfj.
27,96	-	28,14	gfj. impr.
28,14	-	29,70	gfj.
29,70	-	30,62	gfj. sv. impr.
30,62	-	30,64	fahlband m/his
30,64	-	36,82	gfj. spor
36,82	-	37,20	lys pegm., m/st. CuFes2
37,20	-	38,00	gfj.
38,00	-	39,50	ovgfj.
39,50	-	40,76	gfj. spor
40,76	-	40,82	fahlband m/sv. MoS2
40,82	-	44,10	gfj. sv. impr.
44,10	-	45,00	redgranitt
45,00	-	45,10	red pegm.
45,10	-	48,96	redgranitt
48,96	-	49,11	kvarts (uren) m/sv. MoS2
49,11	-	50,20	gfj. spor
50,20	-	54,35	redgranitt
54,35	-	55,00	kjernetap

Slutt.

Knaben Gruvor, 18/11-1964.

Skoftealand/O.stetland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
100.0	0.015 29.5 0.125				
99.3	Chalkspor 35.1 0.020				
101.0	" 30.9 Chalkspor				
30.0	" "				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128^g Fall = 0^g Lengde = 9.90 m
 Kjerne%: 100.50 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: Oktober 1964 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 365

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 30. et. XII
 Harald Skoteland

Hull 365. Profil 30. XIII etg., fall 0° mot heng.

0,00 - 0,04 fahlband m/st. MoS₂
0,04 - 0,70 gfj. sv. impr.
0,70 - 9,90 redgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skoftefjell/O. Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
95.6	0.058	49.8	0.058								
x											
100.7	0.132	26.3	0.092								
x											
92.5	0.030	38.4	0.030								
x											
98.0	0.132	27.1	0.168								
x											
97.6	0.107	31.9	0.128								
x											
		19.3	0.120								
99.7	0.158										
x											
99.7	0.080										
x											
92.3	0.030										
x											
99.0	0.154										
x											
100.0	0.135										
x											
100.3	0.080										
x											
99.0	0.098										
x											
92.3	0.197										
x											
99.0	0.040										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328.9 Fall = - 33.9 Lengde = 43.00 m
 Kjerne%: 99.89% Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: Oktober 1964 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 364

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 30, etg. III
 Helmer Skotte Lund

Hull nr. 364. Profil 30 XIII etg. . 30° mot ligg.

0,00	-	0,76	gfj. spor
0,76	-	0,78	kvarts m/ MoS2
0,78	-	1,06	gfj. impr.
1,06	-	1,22	pegm.
1,22	-	1,42	gfj.
1,42	-	1,50	pegm.
1,50	-	2,04	gfj.
2,04	-	2,07	kvarts
2,07	-	3,00	gfj. spor
3,00	-	3,03	kvarts m/sv. MoS2
3,03	-	3,35	gfj. spor
3,35	-	3,40	pegm.
3,40	-	4,26	gfj.
4,26	-	4,29	kvarts m/st. MoS2
4,29	-	7,60	gfj. spor
7,60	-	8,80	ovgfj.
8,80	-	9,22	gfj.
9,22	-	9,25	kvarts m/ MoS2
9,25	-	9,31	gfj.
9,31	-	9,311	MoS2
9,311	-	11,34	gfj. sv. impr.
11,34	-	11,46	kvarts m/sv. MoS2
11,46	-	12,95	gfj.
12,95	-	12,97	kvarts m/sv. MoS2
12,97	-	13,35	gfj. impr.
13,35	-	13,40	kvarts m/sv. MoS2
13,40	-	14,51	ovgfj. spor
14,51	-	14,54	kvarts m/ sv. MoS2
14,54	-	15,39	ovgfj. spor
15,39	-	15,47	kvarts m/ MoS2
15,47	-	18,58	gfj.
18,58	-	19,28	gfj. sv. impr.
19,28	-	19,35	kvarts m/ MoS2
19,35	-	19,83	gfj. spor
19,83	-	19,84	kvarts m/ MoS2
19,84	-	24,21	gfj. sv. impr.
24,21	-	24,48	kvarts m/sv. MoS2
24,48	-	24,53	gfj.
24,53	-	24,58	kvarts m/ MoS2
24,58	-	24,68	gfj.
24,68	-	24,78	kvarts
24,78	-	27,13	gfj. spor
27,13	-	27,20	kvarts
27,20	-	27,35	gfj.
27,35	-	27,58	kvarts
27,58	-	31,85	gfj. spor
31,85	-	31,90	kvarts m/ MoS2
31,90	-	32,05	gfj.
32,05	-	32,06	fahlband m/ MoS2
32,06	-	34,90	gfj. sv. impr.
34,90	-	35,09	gfj. st. impr.
35,09	-	36,53	gfj.
36,53	-	36,55	gfj. st. impr.
36,55	-	41,00	gfj. spor
41,00	-	42,30	rødgranitt
42,30	-	43,00	gfj. spor

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skoftealand/O. Wetland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
95.6	0.037	61.0	0.086								
x											
99.3	0.058	34.9	0.092								
x											
98.7	0.110	42.0	0.116								
x											
100.0	0.027	38.1	0.020								
x											
100.0	0.040	40.1	0.082								
x											
2.99	0.122	41.3	0.190								
x											
101.0	0.032	36.1	0.037								
x											
100.3	0.015	40.0	0.062								
x											
101.0	0.064	36.5	0.046								
x											
100.0	0.085	30.1	0.110								
x											
101.3	0.027	34.1	0.068								
x											
100.0	0.115	40.4	0.141								
x											
97.6	Spor	32.7	0.008								
x											
101.7	"	22.7	0.008								
x											
101.5	"	24.4	Spor								
x											
100.0	Ekst Spor	24.3	0.010								
x											
100.7	Spor	21.5	0.010								

Beliggenhet: $X = 1059,915$ $X = 1361,831$ $Z =$
 Retn.: Azim = — Fall = -100° Lengde = 51.00 m
 Kjerne %: 100.07 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: September 64 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 363

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr. 30, etg. XII, hengt
Hakon Skotteland

Hull nr. 363. Profil 30 , loddhull,

0,00 - 5,33 gfj. spor
5,33 - 5,35 kvarts m/ MoS2
5,35 - 5,66 gfj.
5,66 - 5,69 kvarts
5,69 - 5,78 gfj.
5,78 - 5,82 pegm.
5,82 - 6,45 ovgfj.
6,45 - 10,21 gfj.
10,21 - 10,23 kvarts m/ MoS2
10,23 - 14,00 gfj. spor
14,00 - 14,03 kvarts m/ MoS2
14,03 - 14,18 gfj.
14,18 - 14,21 kvarts m/sv. MoS2
14,21 - 15,36 gfj. sv. impr.
15,36 - 15,38 kvarts
15,38 - 16,29 gfj.
16,29 - 16,41 kvarts
16,41 - 17,71 gfj.
17,71 - 17,83 kvarts m/st. MoS2
17,83 - 18,30 gfj. impr.
18,30 - 18,32 kvarts m/sv. MoS2
18,32 - 19,58 gfj. spor
19,58 - 19,65 pegmatit
19,65 - 21,58 gfj. spor
21,58 - 21,64 kvarts m/ MoS2
21,64 - 24,47 aplit
24,47 - 25,00 gfj. impr.
25,00 - 27,33 gfj.
27,33 - 28,15 aplit sv. impr.
28,15 - 32,32 gfj. impr.
32,32 - 36,85 gfj. impr.
36,85 - 41,00 aplit grå
41,00 - 48,60 aplit rød
48,60 - 51,00 rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skoftealand/ O.Netland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
99.0 ikke spor	37.1 0.014				
x	x				
101.7 "	38.8 ikke spor				
x	x				
102.7 "	52.4 "				
x	x				
100.3 0.122					
x	26.5 spor				
102.4 ikke spor					
x	x				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128⁹ Fall = 09 Lengde = 15.00 m
 Kjerne %: 100.9 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: August 64 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 362

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr. 29. XII etg. hengort

Solmund Skov Indval

Hull nr. 362. Profil 29. Fall 0° mot heng.

0,00 - 11,20 redgranitt
11,20 - 12,55 gfj. sterkt skifrig spor MoS₂
12,55 - 12,62 kvarts
12,62 - 15,00 gfj. sterkt skifrig en del his.

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skotteland/O. Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
98.3	0.192	37.1	0.113								
x		x									
100.0	0.072	23.3	0.078								
x		x									
99.7	0.196	45.2	0.028								
x		x									
100.0	0.012	29.1	0.030								
x		x									
100.3	0.156	41.8	0.230								
x		x									
x		29.7	0.069								
99.0	0.077	x									
x											
100.0	1.908										
x											
100.3	0.055										
x											
100.7	0.060										
x											
98.3	0.122										
x											
99.0	0.091										
x											
100.3	0.143										
x											
95.3	0.010										
x											
86.2	spor										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = -33.3⁹ Lengde = 41.42 m
 Kjerne %: Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: August 1964 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 361
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 29/ctg XIII
 Harald Skjeltan

0,00 - 0,70 gfj.
0,70 - 0,72 fahlbånd
0,72 - 2,65 gfj.
2,65 - 2,70 kvarts
2,70 - 3,45 gfj.
3,45 - 3,48 kvarts m/ MoS2
3,48 - 4,18 gfj. spor
4,18 - 4,24 kvarts m/ MoS2
4,24 - 5,10 gfj.
5,10 - 6,57 ovgfj.
6,57 - 6,60 kvarts m/sv. MoS2
6,60 - 7,75 gfj. spor
7,75 - 7,78 kvarts m/st. MoS2
7,78 - 8,60 gfj. spor
8,60 - 8,65 pegm.
8,65 - 10,50 gfj. spor
10,50 - 10,52 kvarts m/sv. MoS2
10,52 - 13,30 gfj.
13,30 - 13,32 kvarts m/st. MoS2
13,32 - 15,00 ovgfj. spor
15,00 - 16,15 gfj. spor
16,15 - 16,20 kvarts m/ MoS2
16,20 - 16,62 gfj.
16,62 - 16,72 pegm.
16,72 - 17,95 gfj.
17,95 - 18,03 pegm.
18,03 - 18,54 gfj.
18,54 - 18,59 kvarts m/st. MoS2 , 2mm. gj.gående MoS2 strip
18,59 - 21,35 gfj. spor
21,35 - 21,43 kvarts
21,43 - 24,00 gfj. spor
24,00 - 24,40 aplit m/ MoS2
24,40 - 28,50 gfj. spor
28,50 - 30,35 aplit m/ MoS2
30,35 - 31,10 pegm. m/ MoS2
31,10 - 35,00 gfj. delvis aplitisk impr.
35,00 - 36,50 ovgfj.
36,50 - 41,30 aplit svakt redfarvet
41,30 - 41,42 redgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skoftealand/O.^Netland

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
		0.046 26.1 0.080						
x		x						
		0.087 28.1 0.087						
x		x						
		0.040 18.3 0.080						
x		x						
		0.070 24.1 0.100						
x		x						
		0.072 28.1 0.078						
x		x						
		0.336 31.1 0.272						
x		x						
		0.133 18.3 0.185						
x		x						
		0.046						
x		x						
		0.034 10.44 0.076						
x		x						
		0.030						
x		x						
		0.031 x						
x		x						
		spor						
x		x						
		"						
x		x						
		ikke spor						
x		x						
		"						
x		x						
		"						
x		x						
		"						

Beliggenhet: X = 1389.94 Y = 1076.56 Z =
 Retn.: Azim = — Fall = -100° Lengde = 49.22 m
 Kjerne%: 99.06 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: August 1964 Borer: Knabor/Larson

Diamantborhull Nr.: 360

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 29, etg XII

Salvør Skotteland

0,00	-	1,70	gfj. fink. sv.impr.
1,70	-	1,76	gfj.
1,76	-	1,77	kvarts m/ MoS2
1,77	-	3,36	gfj. skifrig spor
3,36	-	3,42	kvarts m/ sv. MoS2
3,42	-	3,64	gfj.
3,64	-	3,65	kvarts m/ MoS2 + CuFeS2
3,65	-	4,32	gfj.
4,32	-	4,35	kvarts m/ MoS2 på grensen
4,35	-	6,06	gfj. spor
6,06	-	6,10	kvarts m/sv. MoS2
6,10	-	7,31	gfj. spor
7,31	-	7,33	kvarts m/ MoS2
7,33	-	9,27	gfj. spor
9,27	-	9,30	kvarts m/st. MoS2
9,30	-	11,61	gfj. spor
11,61	-	11,64	kvarts m/ MoS2
11,64	-	11,95	gfj.
11,95	-	12,05	pegm.
12,05	-	13,20	ovgfj.
13,20	-	13,22	kvarts m/ MoS2 + CuFeS2
13,22	-	13,61	gfj. kvartsrikt spor MoS2
13,61	-	13,67	kvarts m/sv. MoS2
13,67	-	15,47	gfj.
15,47	-	15,60	kvarts m/st. MoS2
15,60	-	17,07	gfj. spor
17,07	-	17,20	kvarts m/st. MoS2
17,20	-	18,61	gfj.
18,61	-	18,64	kvarts m/sv. MoS2
18,64	-	19,05	gfj.
19,05	-	19,07	kvarts m/st. MoS2
19,07	-	19,84	gfj. spor
19,84	-	20,05	kvarts m/st. MoS2 på grensen
20,05	-	20,15	gfj.
20,15	-	20,18	kvarts
20,18	-	22,46	gfj. spor
22,46	-	22,58	kvarts m/ MoS2
22,58	-	23,30	gfj.
23,30	-	23,47	pegm.
23,47	-	23,52	gfj.
23,52	-	23,54	kvarts
23,54	-	24,00	gfj. impr.
24,00	-	25,80	gfj.
25,80	-	27,10	aplit spor
27,10	-	28,70	gfj. sv.impr.
28,70	-	29,54	gfj.
29,54	-	29,58	pegm.
29,58	-	30,63	gfj. spor
30,63	-	38,55	aplit
38,55	-	46,50	ovgfj. aplitisk
46,50	-	47,15	gfj. spor
47,15	-	47,17	kvarts m/ MoS2
47,17	-	49,22	redgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skotteland/ O.Hetland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
95.3	ikke spor	42.2	spor		
x	x				
97.6	"				
x					
97.0	"				
x					
97.6	"				
x					
98.0	"				
x					
65.3	"				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128.9 Fall = 0.9 Lengde = 17.03 m
 Kjerne %: 97.03 Timer: Boring = 36/22.9 Total =
 Boringsdato: August 1964 Borer: Knabot/Larsen

Diamantborhull Nr.: 359

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 28, XII 089

Salmons/ Skofhelms

Hull nr. 359. Profil 28, XIII etg.. Fall 0° ,mot heng.

0,00	-	4,50	ovgfj.
4,50	-	8,10	gfj. skifrig
8,10	-	8,13	kvarts
8,13	-	9,00	gfj.
9,00	-	9,25	glimmer amf.
9,25	-	10,46	gfj.
10,46	-	10,60	kvarts
10,60	-	12,40	gfj.
12,40	-	12,96	gl. amf.
12,96	-	13,00	kvarts
13,00	-	17,03	redgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skotteland/O. Wetland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96.0 ikke spor	38.6 0.046				
x	x				
95.3 0.098	47.0 0.106				
x	x 29.5 0.098				
95.6 0.107	x				
x					
97.0 0.029					
x					
96.3 0.070					
x					
96.6 0.086					
x					
97.0 0.116					
x					
96.0 0.037					
x					
96.0 0.068					
x					
92.3 0.043					
x					
88.9 ikke spor					
x					
93.6 "					
x					
93.6 spor					
x					
102.4 ikke spor					
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328 Fall = -33.3° Lengde = 42.18 m
 Kjerne%: 95.24 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boredato: August 1964 Borer: Knabot/Larsen

Diamantborhull Nr.: 358

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 28, XIII etg

Salomon Sko Helander

0,00	-	2,20	redgranitt
2,20	-	2,62	gfj.
2,62	-	2,64	kvarts m/sv. MoS2
2,64	-	6,44	gfj. spor
6,44	-	6,46	kvarts
6,46	-	6,71	gfj.
6,71	-	6,72	kvarts m/st. MoS2
6,72	-	7,50	gfj. spor
7,50	-	7,53	fahlbånd m/ MoS2
7,53	-	9,37	gfj.
9,37	-	9,40	fahlbånd m/ MoS2
9,40	-	11,91	gfj.
11,91	-	11,94	kvarts
11,94	-	13,10	gfj. spor
13,10	-	13,13	kvarts
13,13	-	13,35	gfj. spor
13,35	-	13,38	kvarts m/ MoS2
13,38	-	14,35	gfj.
14,35	-	14,45	kvarts
14,45	-	17,85	gfj. spor
17,85	-	17,88	kvarts m/st. MoS2
17,88	-	20,00	gfj. impr.
20,00	-	25,05	gfj.
25,05	-	25,25	gfj.st. impr.
25,25	-	28,10	gfj.
28,10	-	29,56	aplit
29,56	-	29,61	pegmatit
29,61	-	36,30	aplit delvis litt red
36,30	-	39,00	ovgfj. spor
39,00	-	42,18	redgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, 17/11-1964.

Skoftealand/ O.^uetland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
95.3 ikke spor					
x					
97.6 spor					
x					
96.6 0.058					
x					
96.6 0.035					
x					
96.6 0.046					
x					
97.3 0.063					
x					
96.3 0.052					
x					
95.3 0.046					
x					
96.0 0.092					
x					
94.9 0.068					
x					
94.9 0.013					
x					
95.3 ikke spor					
x					
96.6 spor					
x					
96.0 ikke spor					
x					
96.6 0.007					
x					
97.3 ikke spor					
x					
32.6					

Beliggenhet: X = 1414.20 Y = 1089.89 Z =
 Retn.: Azim = — Fall = -100 ° Lengde = 49.00 m
 Kjerne %: 96.25 Timer: Boring = 36/22⁹ Total =
 Børingsdato: juli 1964 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 357

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil: 28, XIII etg
 Samuel Skottelund

0,00	-	6,10	redgranitt
6,10	-	7,47	gfj. spor
7,47	-	7,48	kvarts m/ MoS ₂ + CuFeS ₂
7,48	-	7,84	gfj.
7,84	-	7,85	kvarts m/MoS ₂
7,85	-	8,48	gfj.
8,48	-	8,50	kvarts m/sv. MoS ₂
8,50	-	8,62	gfj.
8,62	-	8,82	lys pegmatit
8,82	-	9,10	gfj.
9,10	-	9,12	kvarts m/ MoS ₂
9,12	-	10,52	gfj. sv. impr.
10,52	-	10,57	kvarts
10,57	-	12,55	gfj. spor
12,55	-	12,59	kvarts m/ sv. MoS ₂
12,59	-	13,14	gfj. spor
13,14	-	13,19	kvarts m/MoS ₂
13,19	-	14,20	gfj. spor
14,20	-	14,24	kvarts m/MoS ₂
14,24	-	15,11	gfj. spor
15,11	-	15,13	kvarts m/ MoS ₂
15,13	-	17,15	gfj. spor
17,15	-	17,16	kvarts m/sv. MoS ₂
17,16	-	17,68	gfj. spor
17,68	-	17,71	kvarts m/ MoS ₂
17,71	-	17,89	gfj.
17,89	-	17,91	kvarts m/sv. MoS ₂
17,91	-	17,96	gfj.
17,96	-	18,02	kvarts m/sv. MoS ₂
18,02	-	18,09	gfj.
18,09	-	18,15	kvarts
18,15	-	18,21	gfj.
18,21	-	18,23	kvarts
18,23	-	19,36	gfj. spor
19,36	-	19,40	kvarts m/ MoS ₂
19,40	-	21,63	gfj. spor
21,63	-	21,65	kvarts
21,65	-	23,21	gfj. spor
23,21	-	23,26	kvarts m/ sv MoS ₂
23,26	-	23,32	gfj.
23,32	-	23,34	kvarts
23,34	-	23,67	gfj.
23,67	-	23,69	kvarts m/ MoS ₂
23,69	-	23,82	gfj.
23,82	-	23,83	kvarts m/ MoS ₂
23,83	-	26,88	gfj. spor
26,88	-	26,90	Kvarts m/ MoS ₂
26,90	-	29,36	gfj.
29,36	-	29,54	pegm.
29,54	-	32,56	gfj.
32,56	-	32,65	pegm.
32,65	-	35,80	gfj. aplit
35,80	-	36,41	ovgfj. aplit
36,41	-	36,53	pegm.
36,53	-	43,70	ovgfj. aplitisk m/ hyppige pegmatitganger
43,70	-	45,00	gfj.
45,00	-	46,50	redgranitt
46,50	-	47,32	gfj. spor
47,32	-	47,34	fahlband m/ MoS ₂
47,34	-	49,00	redgranitt.

Slutt.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
77.4	Spor				
x					
95.3	0.046				
x					
81.8	0.045				
x					
97.3	0.031				
x					
73.0	0.030				
x					
73.0	ikke Spor				
x					
97.0	"				
x					
97.5	"				
x					
97.6	0.043				
x					
93.3	0.031				
x					
94.2	Spor				
x					
24.8	0.012				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328.9 Fall = -33.39 Lengde = 33.77
 Kjerne %: 90.64 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: Mai 1964 Borer: Knabot/Larsen

Diamantborhull Nr.: 356

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

XIX etg. ved pumpeump
 Helmer Skjold

0,00 - 3,00 bortboret 0,62m
0,00 - 3,56 amfibolitt
3,56 - 7,80 ovgfj.
6,00 - 9,00 bortboret 0,37 m.
7,80 - 9,90 amf.
9,90 -10,35 pegmatitt
10,35 -11,50 gfj.
11,50 -11,52 kvarts m/ MoS2
11,52 -12,10 gfj.
12,10 -12,13 kvarts
12,00 -15,00 bortboret 0,6 m.
12,13 -14,00 ovgfj.
14,00 -14,25 gfj. kvartsrikt m/ MoS2
14,25 -24,00 ovgfj. spor
15,00 -18,00 bortboret 0,1 m.
24,00 -24,71 gfj. spor
24,71 -24,78 kvarts m/ MoS2
24,78 -25,00 gfj.
25,00 -28,10 ovgfj.
28,10 - 28,12 kvarts
28,12 -31,00 ovgfj.
31,00 -33,77 rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruver, 16/11-1964.

Skotteland/O.Netland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
101.3 ikke spor					
x					
105.0 "					
x					
106.7 "					
x					
103.0 "					
x					
99.3 "					
x					
100.0 spor					
x					
99.7 0.041					
x					
98.0 0.056					
x					
93.6 0.049					
x					
97.6 0.036					
x					
97.6 0.056					
x					
98.0 spor					
x					
98.0 0.007					
x					
72.3 0.092					
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128^g Fall = -5^g Lengde = 41.25 m
 Kjerne %: 99.61 Timer: Boring = 36/22^g Total =
 Boringsdato: Mai 1964 Borer: Knaben/Larsch

Diamantborhull Nr.: 355

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

~~AIX~~ etg ved pumpeump

Salmons Stofledning

Hull nr. 355. IXX etg. Motheng fall 5°.

Omboring av forrige hull.

0,00 - 10,90 amfibolitt m/enkelte gangfjellstriper.
10,90 - 16,73 ovgfj. flere uklare pegmatittganger
16,73 - 19,50 gfj. aplittisk spor
19,59 - 22,03 gfj. spor
22,03 - 22,10 kvarts m/ MoS₂
22,10 - 23,80 gfj. spor
23,80 - 23,85 kvarts m/ MoS₂
23,85 - 27,50 gfj. spor
27,50 - 30,75 ovgfj.
30,75 - 33,35 gfj. impr.
33,35 - 37,50 ovgfj.
37,50 - 38,50 gfj.
38,50 - 38,53 kvarts m/ MoS₂
38,53 - 39,92 gfj.
39,92 - 40,38 gfj. impr.
40,38 - 41,25 gfj.

Slutt.

Meget vanskelig å bore . Hullet er derfor sluttet av
litt tidligere enn normalt.

Knaben Gruver, 16/11-1964.

Skoftealand/ O.Netland.

† H. 18753 — Als Knaben Molybdängruher 50:1:9

Hull nr. 354 . IXX etg. , mot heng 0°.

0,00	-	4,54	amfibolitt
4,54	-	4,59	kvarts
4,59	-	5,66	amf.
5,66	-	5,85	pegmatitt
5,85	-	10,70	amf.
10,70	-	15,20	overfj.
15,20	-	18,31	gfj. sv. impr.
18,31	-		

Slutt, ikke mulig å bore lenger p.g.a. sterk friksjon
i hullet.

Knaben Graver, 16/11-1964.

Skotteland/ O. Netland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
98.7	0.088	100.0	ikke spor		
42.1	0.196				
94.9	ikke spor				
73.2	"				
97.3	"				
93.9	"				
98.0	"				
87.9	"				
98.0	"				
84.5	"				
72.8	"				
83.9	"				
95.3	0.028				
100.0	0.029				
101.0	0.033				
99.3	0.092				
99.3	ikke spor				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128° Fall = - 5,5° Lengde = 53.10 m
 Kjerne %: 90.2 Timer: Boring = 36/22° Total =
 Borningsdato: Februar 1964 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 352

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 12, XV etc.

Salvador Skjold

Hull nr. 352. Profil 12 XV etg. ca 5° fall, mot heng.

0,00	-	2,40	gfj. m/ CuFe s ₂
2,40	-	2,68	gfj. sv. impr.
2,68	-	2,80	gfj. impr.
2,80	-	3,10	gfj. spor
3,10	-	3,30	gfj. st. impr., ved 3,25 2 mm. ren MoS ₂
3,30	-	5,90	gfj. spor. Fra 3-6 m boret bort 0,61 m.
5,90	-	9,70	ovgfj. en del oppsprukket, tildels intens rødfarvet feltspat.
9,70	-	11,35	ovgfj. sterkt oppsprukket, 49 cm. borte.
11,35	-	23,90	ovgfj. delvis fink.
23,90	-	24,19	kjernetap
24,19	-	26,45	overgfj.
26,45	-	26,61	rød pegm.
26,61	-	29,64	ovgfj. fink.
29,64	-	30,00	kjernetap
30,00	-	37,55	løs bergart m/mye mørke mineraler (amfibolitt) m/ enkelte kalkspat striper.
Mellom	30- 33,	68	cm kjernetap
	33- 36,	45	cm kjernetap
	36- 39,	10	cm kjernetap
37,55	-	38,00	ovgfj.
38,00	-	41,30	gfj. spor 40,70
41,30	-	42,00	amf.
42,00	-	43,60	ovgfj.
43,60	-	45,30	gfj. spor
45,30	-	47,54	ovgfj.
47,54	-	47,55	kvarts
47,55	-	48,45	gfj. m/ CuFeS ₂
48,45	-	53,10	rødgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, 16/11-1964.

Skotteland/ O. Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
99.3	0.014 24.1 0.040				
x					
68.8	0.066 43.7 0.056				
x					
84.6	ikke spor				
x					
71.4	spor				
x					
Ikke mulig å bore videre p.g.a. store slepper.					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128° Fall = 0° Lengde = 11.50 m
 Kjerne %: 80.6 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Februar 1964 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 351

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 12, XV etg.

Salvør Skofteberg

Hull nr. 351. Profil 12. VX etg. 0⁰ mot heng.

6,00 - 4,00 gjfj. spor
4,00 - 6,00 boret bort 79 cm store slepper, + 30 cm vekk boret
4,00 - 6,20 sterkt oppsprukket fjell med intens rødfarvet
feltap
6,20 - 11,50 sterkt oppsprukket over fj. m/litt gjfj.
tapt 54 cm. fra 9,00 til 11,50 p.g.a. slepper
Ikke mulig å bore lenger p.g.a. slepper.

Slutt.

Knaben Gruvor, 13/11-1964.

Skoftealand/O. Netland

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 328^g Fall = 66.7^g Lengde = 11.90 m
Kjerne %: 95.8 Timer: Boring = 36/22 Total =
Boringsdato: Februar 1964 Borer: Knabor/Larsen

Samuel Schofield

Hull nr. 350. Profil 12, XV etg. 60° mot ligg.

0,00	-	4,35	gfj. spor
4,35	-	11,90	rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 16/11-1964.

Skoftealand/O.Netland.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
93.9	0.060	50.8	0.032								
x											
94.9	0.059	51.0	0.075								
x											
99.7	0.030	39.5	0.012								
x		18.9	0.006								
91.7	spor										
x											
100.3	ikke spor										
x											
101.0	spor										
x											
101.0	ikke spor										
x											
100.5	ikke spor										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = 0⁹ Lengde = 22.19 m
 Kjerne %: 97.7 Timer: Boring = 36/22⁹ Total =
 Boringsdato: Februar 1964 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 349

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr. 12, XV etg

Salvador Skofklund

Hull nr. 349. Profil 12 , XV etg., 0° mot ligg.

0,00 -	3,50	gfj. sv.impr.
3,50 -	6,00	gfj. spor
6,00 -	7,12	gfj. impr.
7,12 -	22,19	redgranitt grovkornet.

Slutt.

Knaben Gruvor, 16/11-1964.

Skoftealand/ O.Netland.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.0	0.124	36.0	0.092								
x											
97.3	0.092	37.8	0.136								
x											
99.3	0.072	39.8	0.102								
x											
100.0	0.373	34.2	0.464								
x											
100.0	0.062	34.9	0.080								
x											
98.0	0.078	23.3	0.102								
x											
97.3	0.100										
x											
98.3	0.101										
x											
100.0	0.107										
x											
99.3	0.183										
x											
99.0	0.090										
x											
100.3	0.070										
x											
100.0	5por										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 37.78 m
 Kjerne%: 99.04 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: januar 1964 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 348

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 30, V etg.

S. Lunde Skjoldland

Hull nr. 348. Profil 30, V etg. , 60° mot ligg.

0,00	-	1,29	gangfj. spor
1,29	-	1,31	kvarts
1,31	-	1,80	gangfj. spor
1,80	-	1,81	kvarts
1,81	-	2,34	gangfj.
2,34	-	2,36	kvarts
2,36	-	2,57	gangfj.
2,57	-	2,61	kvarts m/ MoS 2
2,61	-	2,71	gangfj.
2,71	-	2,74	kvarts m/ MoS 2
2,74	-	4,77	gangfj. spor
4,77	-	4,81	kvarts m/ MoS 2
4,81	-	5,58	gangfj. spor
5,58	-	5,60	kvarts
5,60	-	5,81	gangfj. spor
5,81	-	5,82	kvarts m/ MoS 2
5,82	-	7,58	gangfj. spor
7,58	-	7,60	kvarts m/ MoS 2
7,60	-	7,64	gangfj.
7,64	-	7,68	kvarts m/ MoS 2
7,68	-	8,13	gangfj. spor
8,13	-	8,16	kvarts m/ MoS 2
8,16	-	9,45	gangfj. spor
9,45	-	9,75	kvarts m/ sterk MoS 2,
			flere gjenomgående smale MoS 2 striper
9,75	-	10,00	gangfj. impr.
10,00	-	10,01	kvarts
10,01	-	10,83	gangfj. spor
10,83	-	10,84	kvarts m/ MoS 2
10,84	-	10,90	gangfj.
10,90	-	10,91	kvarts m/ MoS 2
10,91	-	11,15	gangfj.
11,15	-	11,16	kvarts m/ MoS 2
11,16	-	12,91	gangfj. spor
12,91	-	12,92	kvarts
12,92	-	13,43	gangfj. spor
13,43	-	13,47	kvarts m/ MoS 2
13,47	-	13,72	gangfj. impr.
13,72	-	13,74	kvarts m/ MoS 2
13,74	-	15,77	gangfj. spor
15,77	-	15,80	kvarts
15,80	-	16,39	gangfj.
16,39	-	16,45	kvarts
16,45	-	16,70	gangfj.
16,70	-	16,95	gangfj. oppsprukket rustfarvet
16,95	-	18,93	overgangsfj. spor
18,93	-	19,00	kvarts m/ MoS 2
19,00	-	20,51	gangfj. impr.
20,51	-	20,52	kvarts m/ MoS 2
20,52	-	20,70	gangfj. spor
20,70	-	20,71	kvarts m/ MoS 2
20,71	-	21,12	gangfj. spor
21,12	-	21,14	kvarts m/svak MoS 2
21,14	-	21,65	overgangsfj. spor
21,65	-	21,68	kvarts m/sterk MoS 2
21,68	-	22,30	gangfj. spor

22,30	-	23,72	gangfj. impr.
23,72	-	23,75	kvarts m/ MoS 2
23,75	-	23,96	gangfj. spor
23,96	-	24,00	pegmatitt lys
24,00	-	25,00	gangfj. spor
25,00	-	25,27	kvarts m/svak MoS 2
25,27	-	25,52	gangfj.
25,52	-	25,34	kvarts m/ MoS 2
25,34	-	25,58	gangfj. impr.
25,58	-	25,59	kvarts
25,59	-	26,00	gangfj. spor
26,00	-	26,02	kvarts m/sterk CuFe S 2
26,02	-	27,04	gangfj. impr. delvist
27,04	-	27,07	kvarts m/ svak MoS 2
27,07	-	27,35	gangfj.
27,35	-	27,37	kvarts
27,37	-	27,71	gangfj.
27,71	-	27,78	kvarts m/ sterk MoS 2
27,78	-	28,10	gangfj. impr.
28,10	-	28,12	kvarts
28,12	-	29,42	gangfj. spor
29,42	-	29,46	kvarts m/ sterk MoS 2
29,46	-	29,83	gangfj.impr.
29,83	-	29,85	kvarts m/ sterk MoS 2
29,85	-	30,17	gangfj. spor
30,17	-	30,50	röd pegmatitt
30,50	-	30,97	gangfj. spor
30,97	-	30,99	kvarts m/ svak MoS 2
30,99	-	31,24	gangfj. spor
31,24	-	31,25	kvartsm/ MoS 2
31,25	-	31,36	gangfj.impr.
31,36	-	31,38	kvarts m/ MoS 2
31,38	-	31,57	gangfj.svak impr.
31,57	-	31,58	kvarts m/MoS 2
31,58	-	32,30	gangfj.
32,30	-	32,33	kvarts
32,33	-	32,50	pegmatitt
32,50	-	32,51	kvarts m/ sterk MoS 2
32,51	-	32,60	gangfj.
32,60	-	32,63	kvarts m/ MoS 2
32,63	-	33,60	gangfj. spor
33,60	-	33,61	kvarts m/ svak MoS 2
33,61	-	35,80	gangfj. spor
35,80	-	37,78	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 21/4-1964. Sköfteland/O.Netland

% Mos₂
Kjerne Slam

% Mos₂
Kjerne Slam

% Mos₂
Kjerne Slam

0,166

0,144

	% Mos ₂	Kjerne	Slam		% Mos ₂	Kjerne	Slam		% Mos ₂	Kjerne	Slam
93.0	0.075	26.7	spør								
-x											
96.3	0.327	40.3	0.310								
-x											
94.2	0.039	11.7	0.030								
-x											
83.9	0.507										
-x											
98.0	0.062										
-x											
97.0	0.043										
-x											
111.2	0.115										
-x											
97.3	0.096										
-x											
97.3	0.085										
-x											
99.7	0.092										
-x											
98.0	0.059										
-x											
96.6	0.370										
-x											
99.3	0.030										
-x											
99.3	0.229										
-x											
98.0	0.126										
-x											
97.0	0.102										
-x											
98.0	0.090										

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 328⁹ Fall = -33.3⁹ Lengde = 51.00 m
Kjerne%: 97.28 Timer: Boring = 36/22⁸ Total =
Boringsdato: januar 1964 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 347

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 30. I etg.

Holm Skottelund

Hull nr. 347. Profil 30. 30° mot ligg.

0,00	-	0,05	gangfj.
0,05	-	0,06	kvarts m/ MoS 2
0,06	-	0,33	gangfj.
0,33	-	0,40	lys pegmatitt
0,40	-	1,50	gangfj. spor
1,50	-	2,44	pegmatitt
2,44	-	2,77	gangfj.
2,77	-	2,85	pegmatitt
2,85	-	3,05	gangfj.
3,05	-	3,35	lys pegmatitt
3,35	-	3,64	gangfj. aplitisk impr.
3,64	-	3,70	kvarts m/2mm MoS 2
3,70	-	4,80	gangfj. spor
4,80	-	4,81	kvarts m/ svak MoS 2
4,81	-	5,51	gangfj.
5,51	-	5,55	kvarts
5,55	-	6,54	gangfj.
6,54	-	6,64	gangfj. rustfarvet
6,64	-	8,85	overgangsfj.
8,85	-	8,87	kvarts
8,87	-	9,05	gangfj.
9,05	-	9,08	kvarts
9,08	-	9,31	gangfj.
9,31	-	9,70	kvarts m/ sterk MoS 2 på grensen
9,70	-	11,45	gangfj. delvis overgangsfj.
11,45	-	11,62	svart uren kvarts m/ MoS 2
11,62	-	11,75	gangfj.
11,75	-	11,76	kvarts
11,76	-	12,15	gangfj. spor
12,15	-	12,16	kvarts m/ MoS 2
12,16	-	13,27	gangfj.
13,27	-	13,28	kvarts m/ MoS 2
13,28	-	14,17	gangfj.
14,17	-	14,19	kvarts
14,19	-	15,09	gangfj.
15,09	-	15,11	kvarts
15,11	-	16,15	gangfj.
16,15	-	16,55	gangfj.spor
16,55	-	16,60	kvarts m/ sterk MoS 2
16,60	-	17,55	gangfj.
17,55	-	17,56	kvarts
17,56	-	19,00	gangfj.
19,00	-	19,01	kvarts spor
19,01	-	20,13	gangfj. spor
20,13	-	20,16	kvarts
20,16	-	20,23	gangfj.
20,23	-	20,24	kvarts m/ MoS 2
20,24	-	22,20	gangfj. svakt impr.
22,20	-	22,30	kvarts
22,30	-	23,86	gangfj.svakt impr.
23,86	-	23,87	kvarts m/MoS 2
23,87	-	28,00	gangfj. svakt impr.
28,00	-	29,55	gangfj. spor
29,55	-	29,56	kvarts m/ MoS 2
29,56	-	29,61	gangfj.
29,61	-	29,62	kvarts m/ MoS 2
29,62	-	29,73	gangfj.
29,73	-	29,74	kvarts m/ MoS 2

29,74	-	30,20	gangfj. spor
30,20	-	30,22	kvarts
30,22	-	31,60	gangfj.
31,60	-	31,80	lys pegmatitt
31,80	-	33,68	gangfj. spor
33,68	-	34,22	pegmatitt
34,22	-	34,25	gangfj. impr.
34,25	-	34,27	kvarts m/ sterk MoS 2
34,27	-	34,82	gangfj. spor
34,82	-	34,84	kvarts m/ MoS 2
34,84	-	36,85	gangfj. spor
36,85	-	36,87	kvarts m/ MoS 2
36,87	-	37,40	gangfj.
37,40	-	37,55	pegmatitt blek rød
37,55	-	38,10	gangfj. spor
38,10	-	38,32	pegmatitt
38,32	-	39,00	gangfj.
39,00	-	39,15	gangfj. impr.
39,15	-	40,13	gangfj. spor
40,13	-	40,14	kvarts m/ sterk MoS 2
40,14	-	41,98	gangfj. spor
41,98	-	42,21	kvarts m/ sterk MoS 2 på grensen
42,21	-	42,51	gangfj.
42,51	-	42,62	pegmatitt lys
42,62	-	45,15	gangfj. spor
45,15	-	45,32	kvarts
45,32	-	45,41	gangfj.
45,41	-	45,54	kvarts m/ svak MoS 2
45,54	-	48,34	gangfj.
48,34	-	48,43	kvarts m/ MoS 2
48,43	-	49,00	gangfj. spor
49,00	-	49,80	gangfj.
49,80	-	51,00	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 21/4-1964. Skofteland/O.Netland.

0.95 % MoS₂

% MoS ₂		% MoS ₂		% MoS ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
97.6	0.092				
x					
99.3	0.100				
x					
92.6	4.080				
x					
97.6	0.187				
x					
88.5	0.105				
x					
97.3	0.156				
x					
97.3	0.041				
x					
97.0	0.051				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = -66.7^g Lengde = 24.00 m
 Kjerne %: Timer: Boring = 36/22^p Total =
 Boringsdato: januar 1964 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 346

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 31, I etg

Helmer Stokkelund

Hull nr 346. Profil 31. V etg. 60^o mot ligg.

0,00	-	0,31	gangfj. spor
0,31	-	0,44	gangfj. impr.
0,44	-	1,08	gangfj spor
1,08	-	1,09	kvarts
1,09	-	1,47	gangfj.spor
1,47	-	1,49	kvarts
1,49	-	1,80	gangfj. spor
1,80	-	1,81	kvarts
1,81	-	2,85	gangfj. spor
2,85	-	2,95	pegmatitt rød
2,95	-	3,80	gangfj. spor
3,80	-	4,36	pegmatitt rød
4,36	-	5,44	gangfj. spor
5,44	-	5,46	kvarts m/ sterk MoS 2
5,46	-	6,56	gangfj. spor
6,56	-	7,45	kvarts m/ sterk MoS 2 , 7,20 -7,44ca.10 cm ren MoS2
7,45	-	9,33	gangfj. delvis impr.
9,33	-	9,37	kvarts m/ MoS 2
9,37	-	10,00	gangfj. spor
10,00	-	10,005	ren MoS 2
10,005	-	11,12	gangfj. spor
11,12	-	11,41	pegmatitt
11,41	-	12,58	gangfj. spor
12,58	-	12,64	gangfj. impr.
12,64	-	12,90	gangfj. spor
12,90	-	12,92	kvarts m/ MoS 2
12,92	-	13,57	gangfj.
13,57	-	13,60	kvarts
13,60	-	14,86	gangfj.
14,86	-	14,87	kvarts m/ MoS 2
14,87	-	15,19	gangfj.
15,19	-	15,34	gangfj.impr.
15,34	-	16,40	gangfj. spor
16,40	-	16,43	kvarts m/ MoS 2
16,43	-	17,34	gangfj.
17,34	-	17,46	kvarts m/ MoS 2
17,46	-	19,26	overgangsfj. svak impr.
19,26	-	19,46	aplit svak impr.
19,46	-	20,50	overgangsfj.spor
20,50	-	21,79	gangfj. spor
21,79	-	21,81	kvarts m/ MoS 2
21,81	-	22,03	gangfj. svak impr.
22,03	-	22,13	kvarts m/ svak MoS 2
22,13	-	22,39	gangfj. impr.
22,39	-	22,41	kvarts m/ MoS 2
22,41	-	24,00	gangfj. spor

S l u t t .

Knaben Gruvor, 20/4-1964. Skofteland/O.Netland.

F. H. 18753 - Als Knoben Molybdängruber 500:159

Hull nr 345. Profil 36 + 40° mot heng . V etg..

0,00	-	0,53	overgangfj.
0,53	-	0,57	röd pegmatitt
0,57	-	1,68	overgangfj. impr. svak
1,68	-	1,72	pegmatitt m/ svak MoS 2
1,73	-	2,14	overgangfj.
2,14	-	2,32	kvarts m/ MoS 2
2,32	-	3,61	overgangfj. spor
3,61	-	3,69	röd pegmatitt
3,69	-	4,26	overgangfj. svak impr.
4,26	-	4,29	kvarts
4,29	-	4,56	gangfj.
4,56	-	4,58	kvarts m/ MoS 2
4,58	-	4,73	gangfj.
4,73	-	4,75	kvarts m/ MoS 2
4,75	-	4,90	gangfj.
4,90	-	4,92	kvarts m/MoS 2
4,92	-	10,03	gangfj.spor
10,03	-	10,63	gangfj. impr.
10,63	-	10,85	kvarts m/ sterk MoS 2
10,85	-	13,17	gangfj. spor
13,17	-	13,20	kvarts
13,20	-	14,35	gangfj. spor

S l u t t .

Boret gjennom til str. 36.

Knaben Gruvor, 20/4- 1964. Skofteland/O.Netland

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 328^g Fall = -44.5^g Lengde = 18.93 m
Kjerne%: 100.10 Timer: Boring = 36/22^g Total =
Boringsdato: Desember 1963 Borer: Knabor/Larsen

Salmon Skiff chum

0,00	-	1,31	gangfj. spor
1,31	-	1,32	kvarts
1,32	-	1,88	gangfj.
1,88	-	1,90	kvartsm/ MoS 2
1,90	-	2,70	gangfj.
2,70	-	2,74	lys pegmatitt
2,74	-	3,15	gangfj.
3,15	-	3,17	kvarts, m/ MoS 2
3,17	-	4,18	gangfj. spor
4,18	-	4,22	pegmatitt
4,22	-	4,53	gangfj. spor
4,53	-	4,63	kvarts m/ MoS 2 + CuFe S 2
4,63	-	4,82	gangfj. spor
4,82	-	5,03	kvarts m/ MoS 2
5,03	-	6,10	gangfj.
6,10	-	6,14	kvarts m/ MoS 2
6,14	-	6,34	gangfj.
6,34	-	6,36	kvarts
6,36	-	6,61	gangfj.
6,61	-	6,65	kvarts m/ sterk MoS 2
6,65	-	8,05	gangfj. svak impr.
8,05	-	8,07	kvarts m/ MoS 2
8,07	-	8,26	gangfj. impr.
8,26	-	8,29	kvarts m/ MoS 2
8,29	-	8,48	gangfj.
8,48	-	8,59	kvarts m/ MoS 2
8,59	-	8,72	gangfj.
8,72	-	8,76	kvarts m/ MoS 2
8,76	-	8,98	gangfj.
8,98	-	9,05	kvarts m/ MoS 2
9,05	-	9,82	gangfj. spor
9,82	-	9,86	kvarts m/ MoS 2
9,86	-	10,69	gangfj. spor
10,69	-	10,71	kvarts m/ MoS 2
10,71	-	12,48	gangfj. spor
12,48	-	12,50	kvarts, m/ MoS 2
12,50	-	13,90	gangfj.
13,90	-	14,00	kvarts m/ MoS 2 på grensen
14,00	-	14,25	gangfj. impr.
14,25	-	14,30	kvarts
14,30	-	14,90	gangfj.
14,90	-	14,93	pegmatitt m/ svak MoS 2
14,93	-	15,00	gangfj.
15,00	-	15,08	pegmatitt
15,08	-	18,93	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 20/4-1964. Skofteland/ O.Netland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
97.3	0.041				
98.7	0.236				
96.6	1.590				
100.0	0.140				
101.0	0.048				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = -100° Lengde = 14.56 m
 Kjerne %: 98.34 Timer: Boring = 36/22" Total =
 Boringsdato: Desember 1963 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 343

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 36, V etg

Hull nr. 343. Profil 36. Strosse 36. Etg.V. Loddhull.

0,00	-	0,77	gangfj. spor
0,77	-	0,83	kvarts
0,83	-	2,46	gangfj.
2,46	-	2,50	kvarts m/ svak MoS 2
2,50	-	4,23	gangfj. spor
4,23	-	4,25	kvarts m/ svak MoS 2
4,25	-	4,55	gangfj.
4,55	-	4,75	kvarts m/sterk MoS 2 på grensen
4,75	-	5,93	gangfj. spor
5,93	-	6,03	lys pegmatitt
6,03	-	6,06	kvarts m/ MoS 2 +CuFe S 2
6,06	-	7,24	gangfj. spor
7,24	-	7,28	kvarts m/ MoS 2
7,28	-	7,34	gangfj.
7,34	-	7,39	kvarts m/ sterk MoS 2
7,39	-	7,64	gangfj. impr.
7,64	-	7,73	kvarts m/ sterk MoS 2 ca 20 mm ren MoS 2
7,73	-	8,00	gangfj.
8,00	-	8,01	kvarts m/ MoS 2
8,01	-	10, 82	gangfj
10,82	-	10,85	kvarts
10,85	-	11,30	gangfj.
11,30	-	11,40	kvarts m/ sterk MoS 2
11,40	-	13,60	gangfj.
13,60	-	13,68	kvarts
13,68	-	14,56	gangfj. spor

S l u t t .

Knaben Gruvor, 17/4- 1964. Skofteland/ O.Netland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
97.6	ikke spor-10.8 spor				
100.7	0.070 27.3 0.022				
101.0	0.060 26.1 0.055				
100.7	0.064 26.3 0.076				
101.0	0.171 15.7 0.310				
101.3	0.032 8.2 0.076				
100.0	0.054 18.4 0.073				
100.0	0.185 20.1 0.123				
100.3	0.127 17.3 0.206				
98.6	0.126				
100.3	0.076				
101.0	0.060				
100.3	0.048				
100.7	0.025				
100.0	spor				
101.0	0.006				
99.8	ikke sp				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = - 100° Lengde = 50.44 m
 Kjerne%: 99.92 Timer: Boring = 36/22' Total =
 Borningsdato: Desember 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 342

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 44-8m VIII etg
 Palamed Skjold land

Hull nr. 342. Profil 44. Etg. VIII. Loddhull.

0,00	-	4,70	rödgranitt
4,70	-	4,73	kvarts m/ sterk MoS 2
4,73	-	6,51	gangfj. svakt impr.
6,51	-	6,53	kvarts
6,53	-	7,00	gangfj. spor
7,00	-	8,00	overgangsfj.
8,00	-	8,04	kvarts m/ svak MoS 2
8,04	-	8,12	gangfj. impr.
8,12	-	8,13	kvarts m/ MoS 2
8,13	-	8,33	gangfj.
8,33	-	8,38	kvarts m/ MoS 2
8,38	-	8,52	gangfj.
8,52	-	8,54	kvarts m/ MoS 2
8,54	-	9,62	gangfj. impr.
9,62	-	9,64	kvarts m/ MoS 2
9,64	-	11,04	gangfj. spor
11,04	-	11,20	kvarts m/ MoS 2 på grensen
11,20	-	11,78	gangfj.
11,78	-	12,23	overgangsfj.fink.
12,23	-	12,25	kvarts m/ svak MoS 2
12,25	-	12,70	overgangsfj.
12,70	-	12,77	kvarts m/ MoS 2
12,77	-	12,86	gangfj.
12,86	-	12,89	kvarts m/ MoS 2
12,89	-	13,53	gangfj. spor
13,53	-	13,54	kvarts m/ sterk MoS 2
13,54	-	13,69	gangfj. spor
13,69	-	13,94	kvarts m/ MoS 2
13,94	-	14,42	gangfj. spor
14,42	-	14,75	kvarts m/ sterk MoS 2
14,75	-	16,32	gangfj. spor
16,32	-	16,34	kvarts
16,34	-	17,20	gangfj. spor
17,20	-	17,23	pegmatitt
17,23	-	17,62	overgangsfj. spor
17,62	-	18,23	rödgranitt
18,23	-	18,27	kvarts
18,27	-	18,82	gangfj. spor
18,82	-	19,00	uren kvarts m/ MoS 2
19,00	-	20,51	gangfj. spor
20,51	-	20,52	kvarts m/ MoS 2
20,52	-	21,96	gangfj. spor
21,96	-	22,00	kvarts m/ MoS 2
22,00	-	23,13	gangfj. svakt impr.
22,13	-	23,35	gangfj. sterkt impr. 1mm MoS 2 23,15
23,35	-	24,36	gangfj. spor
24,36	-	24,40	kvarts m/ MoS 2
24,40	-	25,10	gangfj. spor
25,10	-	25,34	gangfj. sterk impr.
25,34	-	26,32	gangfj. spor
26,32	-	27,00	gangfj. impr.
27,00	-	28,10	gangfj.
28,10	-	28,35	gangfj. impr.
28,35	-	28,42	kvarts m/ MoS 2
28,42	-	29,25	gangfj.

29,25	-	30,15	overgangfj. spor
30,15	-	30,25	pegmatitt
30,25	-	30,46	overgangfj. spor
30,46	-	30,48	kvartsm/ MoS 2
30,48	-	31,92	overgangfj.
31,92	-	32,90	gangfj.
32,90	-	33,00	kvarts m/ MoS 2
33,00	-	33,30	gangfj.
33,30	-	33,64	gangfj. impr.
33,64	-	34,00	gangfj. spor
34,00	-	34,01	kvarts
34,01	-	34,16	gangfj.
34,16	-	34,17	kvarts m/ svak MoS 2
34,17	-	35,16	gangfj.
35,16	-	35,17	kvarts m/ svak MoS 2
35,17	-	36,11	gangfj.
36,11	-	36,12	kvarts m/ svak MoS 2
36,12	-	37,20	gangfj. spor
37,20	-	39,52	overgangfj.
39,52	-	41,52	gangfj.
41,52	-	41,83	gangfj. impr.
41,83	-	41,85	kvarts m/ MoS 2
41,85	-	42,40	gangfj.
42,40	-	50,44	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 17/4- 1964. Skofteland/ O.Netland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96.0	0.097				
x					
99.3	0.048				
x					
101.0	0.082				
x					
100.3	0.046				
x					
101.0	0.078				
x					
101.0	0.057				
x					
100.3	0.013				
x					
100.3	0.086				
x					
100.0	0.286				
x					
99.3	0.465				
x	0.026				
101.3	0.129				
x					
99.7	0.062				
x					
98.3	0.068				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128° Fall = +27.8° Lengde = 39.85 m
 Kjerne %: 99.80 Timer: Boring = 36/22' Total =
 Boringsdato: September 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 341

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 30, etg VIII +10 m

Halvannet Skofte land

Hull nr. 341. Profil 30. Etg. VIII +10 +25° mot heng.

0,00	-	0,97	gangfj. svakt impr.
0,97	-	1,01	kvarts m/ MoS 2
1,01	-	2,11	gangfj. sv. impr.
2,11	-	2,18	pegmatitt m/ MoS 2
2,18	-	2,91	gangfj. sv. impr.
2,91	-	2,94	aplit
2,94	-	3,55	gangfj.
3,55	-	3,60	kvarts uren m/sv. MoS 2
3,60	-	4,68	gangfj.
4,68	-	4,69	kvarts
4,69	-	5,51	gangfj. spor
5,51	-	5,79	overgangsfj.
5,79	-	5,80	kvarts m/ MoS 2
5,80	-	12,45	overgangsfj.
12,45	-	12,47	kvarts
12,47	-	13,15	overgangsfj.
13,15	-	13,28	overgangsfj. impr.
13,28	-	13,46	overgangsfj.
13,46	-	13,47	kvarts
13,47	-	13,68	overgangsfj.
13,68	-	13,69	kvarts
13,69	-	15,00	overgangsfj.
15,00	-	15,14	gangfj. impr.
15,14	-	15,80	gangfj.
15,80	-	16,64	overgangsfj.
16,64	-	16,67	kvarts m/ MoS 2
16,67	-	17,98	overgangsfj. spor
17,98	-	18,02	kvarts
18,02	-	20,10	overgangsfj.
20,10	-	21,10	overgangsfj. spor
21,10	-	21,11	kvarts
21,11	-	21,37	gangfj. spor
21,37	-	21,42	kvarts m/ MoS 2
21,42	-	22,85	gangfj. spor
22,85	-	22,87	kvarts m/ MoS 2
22,87	-	25,00	gangfj. impr.
25,00	-	25,03	kvarts m/ MoS 2
25,03	-	26,60	gangfj. spor
26,60	-	26,83	kvarts m/ sterk 2 mm MoS 2 på grensen
26,83	-	27,05	gangfj. impr.
27,05	-	27,35	kvarts m/ sterk 2 mm MoS 2 på grensen
27,35	-	28,12	gangfj. sv. impr.
28,12	-	28,33	kvarts m/ MoS 2
28,33	-	29,00	gangfj. impr.
29,00	-	29,25	overgangsfj.
29,25	-	32,37	gangfj. spor
32,37	-	32,48	kvarts m/ svak MoS 2
32,48	-	32,72	gangfj.
32,72	-	32,80	kvarts m/ sterk MoS 2
32,80	-	33,25	gangfj.
33,25	-	33,27	kvarts m/ svak MoS 2
33,27	-	33,70	gangfj. spor
33,70	-	34,25	gangfj.
34,25	-	35,00	gangfj. spor
35,00	-	35,05	kvarts m/ svak MoS 2
35,05	-	35,30	gangfj.
35,30	-	35,33	kvarts m/ MoS 2
35,33	-	36,43	overgangsfj.
36,43	-	36,46	pegmatitt
36,46	-	37,32	gangfj. spor
37,32	-	37,34	kvarts m/ MoS 2
37,34	-	37,96	overgangsfj.
37,96	-	38,01	kvarts m/ svak MoS 2

38,01	- 39,23	rödgranitt
39,23	- 39,32	kvarts m/ sterk MoS 2
39,32	- 39,85	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 17/4- 1964. Skofteland/O. Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.0	0.025	30.9	0.062								
100.3	ikke spor	35.2	ikke spor								
100.7	Spor	490	0.008								
100.3	ikke spor	31.9	spor								
98.8	ikke spor										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = - 33^g Lengde = 13.58 m
 Kjerne %: 99.48 Timer: Boring = 56/22^g Total =
 Boringsdato: September 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 340

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 30. etg VIII +10m
Helmer Skofte

Hull nr. 340. VIII etg. +10. Profil 30 328° (mot ligg). Fall-33°.

0,00	-	1,45	gangfj.
1,45	-	1,49	pegmatitt
1,49	-	1,71	gangfj.
1,71	-	1,75	kvarts m/ sterk CuFeS 2 + svak MoS 2
1,75	-	2,19	gangfj. spor
2,19	-	2,28	pegmatitt
2,28	-	4,35	rödgranitt
4,35	-	4,85	pegmatitt
4,85	-	6,55	rödgranitt
6,55	-	7,00	overgangfj. fink.
7,00	-	7,10	pegmatitt
7,10	-	9,00	overgangfj.
9,00	-	9,80	gangfj.
9,80	-	11,80	gangfj.
11,80	-	13,58	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 16/4- 1964.

Skoftealand/O. Netland.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
98.0	0.130 49.6 0.155				
x					
99.0	0.091 33.1 0.140				
x					
98.0	0.259 34.8 0.230				
x					
100.3	0.043 36.2 0.072				
x					
98.3	0.055 36.1 0.065				
x					
	49.2 0.045				
100.3	0.202				
x					
100.0	0.175				
x					
98.0	0.071				
x					
98.7	0.092				
x					
101.0	0.111				
x					
98.3	0.079				
x					
101.0	0.270				
x					
103.2	ikke spor				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Rekn.: Azim = 328^g Fall = - 33.3^g Lengde = 37.92 m
 Kjerne%: Timer: Boring = 36/22^g Total =
 Boringsdato: August 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 339

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 40 + 5 m. etg. VIII
 Salmeid Skoftegaard

Hull nr. 339. Profil 40 + 5 m. VIII etg. ÷ 30⁰ mot ligg.

0,00	-	0,57	overgangsfj.
0,57	-	0,74	gangfj. sterk impr.
0,74	-	1,00	gangfj.
1,00	-	1,18	gangfj. lyst impr.
1,18	-	1,90	gangfj.
1,90	-	2,00	pegmatitt
2,00	-	2,35	gangfj. spor
2,35	-	3,77	overgangsfj.
3,77	-	3,97	kvarts uran m/MoS 2
3,97	-	4,16	gangfj.
4,16	-	4,17	kvarts m/ MoS 2
4,17	-	4,42	gangfj.
4,42	-	4,59	kvarts m/ MoS 2
4,59	-	5,65	gangfj. spor
5,65	-	7,55	overgangsfj. spor
7,55	-	8,00	gangfj. impr.
			gj.g. 1mm MoS 2 7,90
8,00	-	10,25	gangfj. spor
10,25	-	10,28	pegmatitt
10,28	-	13,37	gangfj. spor
13,37	-	13,52	kvarts m/ MoS 2
13,52	-	13,95	gangfj. spor
13,95	-	13,97	kvarts
13,97	-	16,24	gangfj. spor
16,24	-	16,32	aplit
16,32	-	17,08	gangfj. spor
17,08	-	17,14	gangfj. sterk impr.
17,14	-	18,57	gangfj.
18,57	-	18,60	kvarts m/ sterk MoS 2
18,60	-	18,68	gangfj.
18,68	-	18,75	kvarts m/ sterk MoS 2
18,75	-	25,43	gangfj. spor
25,43	-	25,47	pegmatitt
25,47	-	25,56	gangfj.
25,56	-	25,58	kvarts
25,58	-	27,24	gangfj.
27,24	-	27,27	kvarts m/ MoS 2
27,27	-	32,90	gangfj. spor
32,90	-	33,12	kvarts m/ MoS 2
33,12	-	37,92	overgangsfj.

S l u t t.

Knaben Gruvor , 16/4- 1964.

Skoftealand/ O. Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
99.7	0.029 31.1 0.062				
x					
96.0	0.126 30.5 0.248				
x					
100.3	0.068 45.3 0.068				
x					
102.0	0.058 42.4 0.052				
x					
97.6	0.162 36.3 0.480				
x					
101.7	0.068 39.3 0.068				
x					
98.3	0.059 36.1 0.081				
x					
97.6	0.052				
x					
100.0	0.048				
x					
97.3	0.272				
x					
99.0	0.091				
x					
100.3	0.009				
x					
98.4	spor				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -33.3° Lengde = 38.40 m
 Kjerne%: 99.14 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: August 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 338

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 40-5 m, etg VIII
 Salvard Skoftehaug

0,00	-	0,37	overgangsfj. sv. impr.
0,37	-	0,49	gangfj. sv. impr.
0,49	-	0,50	kvarts m/MoS2
0,50	-	1,23	gangfj. spor
1,23	-	1,24	kvarts
1,24	-	2,30	gangfj.
2,30	-	2,32	kvarts m/MoS2
2,32	-	2,63	gangfj.
2,63	-	2,64	kvarts m/svak MoS2
2,64	-	2,70	gangfj.
2,70	-	2,74	kvarts
2,74	-	3,17	gangfj.
3,17	-	3,18	kvarts m/MoS2
3,18	-	3,91	overgangsfj.
3,91	-	4,05	kvarts
4,05	-	4,89	gangfj.
4,89	-	4,91	kvarts
4,91	-	4,97	gangfj.
4,97	-	5,04	kvarts m/sterk MoS2
5,04	-	5,20	gangfj.
5,20	-	5,45	kvarts m/MoS2
5,45	-	6,70	gangfj.
6,70	-	6,71	kvarts m/MoS2
6,71	-	7,66	gangfj.
7,66	-	7,68	kvarts
7,68	-	8,17	overgangsfj.
8,17	-	8,18	kvarts
8,18	-	10,83	overgangsfj.
10,83	-	10,84	kvarts m/MoS2
10,84	-	11,22	gangfj.
11,22	-	11,24	kvarts m/sv. MoS2
11,24	-	11,28	gangfj.
11,28	-	11,31	kvarts
11,31	-	11,50	gangfj. impr.
11,50	-	12,15	overgangsfj.
12,15	-	12,18	pegmatitt lys
12,18	-	12,44	gangfj. spor
12,44	-	12,48	aplit
12,48	-	12,59	gangfj.
12,59	-	12,67	kvarts m/sterk MoS2
12,67	-	12,92	gangfj.
12,92	-	12,95	kvarts m/svak MoS2
12,95	-	13,87	gangfj.
13,87	-	14,10	kvarts m/MoS2
14,10	-	14,90	overgangsfj.
14,90	-	14,91	kvarts
14,91	-	16,70	overgangsfj.
16,70	-	18,66	gangfj. spor
18,66	-	18,70	pegmatitt
18,70	-	19,07	gangfj. spor
19,07	-	19,08	kvarts m/svak MoS2 + CuFeS2
19,08	-	19,40	gangfj. spor
19,40	-	19,42	kvarts
19,42	-	19,70	gangfj. spor
19,70	-	20,37	overgangsfj.
20,37	-	21,40	gangfj. spor
21,40	-	21,75	lys pegmatitt
21,75	-	23,00	gangfj. tildels grovkornet, pegmatitisk
23,00	-	23,02	kvarts m/MoS2
23,02	-	25,19	overgangsfj. spor
25,19	-	25,20	kvarts
25,20	-	27,16	gangfj. spor
27,16	-	27,18	kvarts

27,18	-	27,90	gangfj. impr.
27,90	-	28,02	kvarts m/sterk MoS ₂
28,02	-	29,78	gangfj. spor
29,78	-	29,79	kvarts m/MoS ₂
29,79	-	33,30	gangfj. spor
33,30	-	34,50	overgangsfj.
34,50	-	38,40	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 31/3-1964.

Skoftealand/Netland

Hull nr. 337. Profil 8 - dagbrudd.

0,00	-	1,10	overgangsfj. spor
1,10	-	1,27	gangfj. sv. impr.
1,27	-	1,40	kvarts m/MoS2 på overgangen
1,40	-	2,42	gangfj. sv. impr.
2,42	-	2,49	pegmatitt lys
2,49	-	3,20	gangfj. sv. impr.
3,20	-	3,90	overgangsfj.
3,90	-	5,18	gangfj. spor
5,18	-	5,19	kvarts
5,19	-	7,59	gangfj. sv. impr.
7,59	-	7,61	kvarts m/MoS2
7,61	-	8,44	gangfj. sv. impr.
8,44	-	8,46	kvarts m/MoS2
8,46	-	9,06	gangfj. sv. impr.
9,06	-	9,10	kvarts m/MoS2
9,10	-	10,15	gangfj. spor
10,15	-	10,16	kvarts m/MoS2
10,16	-	10,55	gangfj. spor
10,55	-	10,56	kvarts m/MoS2
10,56	-	11,12	gangfj. spor
11,12	-	11,15	kvarts m/MoS2
11,15	-	11,20	gangfj. impr.
11,20	-	11,60	kvarts m/MoS2
11,60	-	11,68	gangfj. impr.
11,68	-	11,73	kvarts m/MoS2
11,73	-	14,10	gangfj. spor
14,10	-	14,18	fahlbånd m/MoS2
14,18	-	14,89	gangfj.
14,89	-	14,90	kvarts
14,90	-	15,37	gangfj.
15,37	-	15,40	kvarts m/MoS2
15,40	-	18,42	overgangsfj. spor
18,42	-	18,48	kvarts m/MoS2
18,48	-	19,68	gangfj. spor
19,68	-	19,88	aplit sterkt impr.
19,88	-	20,00	gangfj. impr.
20,00	-	20,10	pegmatitt lys
20,10	-	20,58	gangfj. impr.
20,58	-	20,72	kvarts m/sterk MoS2, flere gjennomg. MoS2 ganger
20,72	-	20,83	gangfj.
20,83	-	20,87	kvarts m/MoS2
20,87	-	21,47	gangfj. sterkt impr.
21,50	-	21,50	kvarts
21,50	-	22,20	gangfj. impr.
22,20	-	22,22	kvarts
22,22	-	23,05	gangfj. sv. impr.
23,05	-	23,18	lys pegmatitt
23,18	-	25,00	gangfj. impr.
25,03	-	27,20	gangfj. impr.
27,20	-	27,25	kvarts m/MoS2
27,25	-	29,35	gangfj. impr.
29,35	-	29,40	kvarts m/MoS2
29,40	-	30,73	gangfj. sv. impr.
30,73	-	31,10	kvarts m/svak MoS2
31,10	-	31,45	gangfj. spor
31,45	-	31,50	kvarts m/svak MoS2

S l u t t.

Knaben Gruvor, 24/3-1964.

Skofteland/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
95.0	0.042				
—λ					
98.3	0.019				
—λ					
98.3	0.033				
—λ					
99.0	0.063				
—λ					
99.0	0.055				
—λ					
100.3	0.268				
—λ					
98.3	0.323				
—λ					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328.9 Fall = -66.7° Lengde = 19.80 m
 Kjerne %: 98.3/ Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: juni 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 336

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 9 Dagbrudd
 Selma Skjeltun

Hull nr. 336. Dagbrudd - profil 9. 60° mot ligg.


0,00	-	0,40	overgangsfj.
0,40	-	0,53	gangfj. sterkt impr. en del malm tapt
0,53	-	1,30	overgangsfj.
1,30	-	1,34	kvarts m/MoS2 - en del malm tapt
1,34	-	2,37	gangfj.
2,37	-	2,39	kvarts
2,39	-	3,00	gangfj. spor
3,00	-	4,31	overgangsfj. spor
4,31	-	4,32	kvarts
4,32	-	5,03	overgangsfj.
5,03	-	5,30	gangfj. spor
5,30	-	6,61	overgangsfj. gangfj.
6,61	-	6,69	uren kvarts m/MoS2
6,69	-	8,03	overgangsfj.
8,03	-	8,05	kvarts
8,05	-	8,20	gangfj.
8,20	-	8,34	sterkt uren kvartsgang m/MoS2
8,34	-	9,86	overgangsfj.
9,86	-	10,05	kvarts m/sterk MoS2
10,05	-	10,34	gangfj. spor
10,34	-	10,35	kvarts m/MoS2
10,35	-	11,20	overgangsfj. sv. impr.
11,20	-	11,50	gangfj. impr.
11,50	-	12,40	overgangsfj. spor
12,40	-	12,70	gangfj. spor
12,70	-	12,72	pegmatitt lys
12,72	-	13,76	gangfj. spor
13,76	-	13,81	aplit m/MoS2 + kis
13,81	-	14,15	gangfj. spor
14,15	-	14,17	lys pegmatitt
14,17	-	15,95	gangfj. spor
15,95	-	16,45	aplit sterkt impr.
16,45	-	16,80	gangfj. sterkt impr.
16,80	-	18,84	gangfj. spor
18,84	-	19,07	kvarts m/sterk MoS2
19,07	-	19,80	gangfj. sterkt impr.

Boret gjennom til strosse mellom II og III etg.

S l u t t .

Knaben Gruvor, 24/3-1964.

Skoftealand/Netland



Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 31.20 m
 Kjerne%: 98.70 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: juni 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 335

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 10, Dagbrudd
 Harald Skjold


Hull nr. 335. Profil 10 - dagbrudd. 60° mot ligg.

0,00	-	4,20	rödgranitt
4,20	-	4,75	gangfj. spor
4,75	-	4,85	kvarts m/MoS2
4,85	-	6,00	gangfj. spor
6,00	-	6,32	overgangsfj.
6,32	-	6,34	aplit
6,34	-	7,57	overgangsfj. spor
7,57	-	7,59	kvarts m/sterk MoS2
7,59	-	11,35	overgangsfj. spor
11,35	-	11,90	kvarts m/MoS2
11,90	-	11,95	gangfj.
11,95	-	12,01	kvarts m/sterk MoS2 2 mm ren MoS2
12,01	-	13,68	overgangsfj.
13,68	-	13,70	pegmatitt lys
13,70	-	15,63	gangfj. spor
15,63	-	15,67	pegmatitt lys
15,67	-	17,47	gangfj. spor
17,47	-	17,67	kvarts m/sterk MoS2 - flere gjennomg. MoS2 slepper
17,67	-	19,00	gangfj. impr.
19,00	-	19,05	kvarts m/sterk MoS2 2 mm gjennomgående MoS2
19,05	-	19,80	gangfj. sv. impr.
19,80	-	21,33	gangfj. sv. impr.
21,33	-	21,35	lys pegmatitt
21,35	-	23,13	gangfj. spor
23,13	-	23,47	aplit impr.
23,47	-	23,91	gangfj. sterkt impr.
23,91	-	23,97	kvarts m/MoS2
23,97	-	24,75	gangfj. impr.
24,75	-	24,85	pegmatitt lys
24,85	-	26,40	gangfj. st. impr.
26,40	-	26,80	kvarts m/svak MoS2
26,80	-	29,56	gangfj. sterkt impr. flere gjennomg. MoS2 slepper
29,56	-	29,60	kvarts m/sterk MoS2
29,60	-	30,10	gangfj. impr.
30,10	-	30,76	gangfj. spor
30,76	-	30,77	kvarts m/MoS2
30,77	-	31,20	gangfj. spor

S l u t t.

Knaben Gruvor, 24/3-1964.

Skoftealand/Netland



Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 30.50 m
 Kjerne %: 99.43 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: Mai 1963 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 334

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil II, Dagbrudd

Salmon Skotteland


Hull nr. 334. Profil 11 - dagbrudd. 60° mot ligg.

0,00	-	2,82	rödgranitt
2,82	-	2,86	kvarts m/sv. MoS2
2,86	-	6,20	rödgranitt
6,20	-	6,78	overgangsfj. nær gangfj. spor
6,78	-	6,90	gangfj. sterkt impr.
6,90	-	8,95	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,95	-	8,96	kvarts
8,96	-	11,05	overgangsfj. spor
11,05	-	11,14	kvarts m/sterk MoS2 2 mm ren MoS2
11,14	-	14,40	overgangsfj. nær gangfj. spor
14,40	-	14,75	fahlbånd m/MoS2
14,75	-	17,15	overgangsfj. nær gangfj. spor
17,15	-	17,17	kvarts m/CuFeS2
17,17	-	18,63	overgangsfj. nær gangfj. spor
18,63	-	18,86	kvarts m/sterk MoS2 1 mm ren MoS2
18,86	-	20,12	gangfj. spor
20,12	-	20,13	kvarts m/MoS2
20,13	-	20,57	kvarts m/CuFeS
20,57	-	21,10	gangfj. spor
21,10	-	24,15	overgangsfj. nær gangfj. spor
24,15	-	24,20	aplit
24,20	-	24,70	gangfj.
24,70	-	25,70	overgangsfj. nær gangfj.
25,70	-	25,73	pegmatitt lys
25,73	-	26,00	overgangsfj. nær gangfj.
26,00	-	26,02	pegmatitt rød
26,02	-	26,65	gangfj. spor
26,65	-	27,05	kvarts m/MoS2
27,05	-	27,10	gangfj.
27,10	-	27,12	kvarts
27,12	-	27,50	gangfj. spor
27,50	-	27,74	gangfj. impr.
27,74	-	27,80	kvarts
27,80	-	27,90	gangfj.
27,90	-	28,06	kvarts m/MoS2
28,06	-	29,13	gangfj. spor
29,13	-	30,50	gangfj. impr.

Boret gjennom til III etg.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 23/3-1964. Skoftealand/Netland



Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328.9 Fall = -66.7.9 Lengde = 27.35 m
 Kjerne %: 898.04 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: Mai 1963 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 333

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 12, Dagbrüdd

Salvador Skotteland

Hull nr. 333. Profil 12 - dagbrudd. 60° mot ligg.

0,00	-	7,80	rödgranitt
7,80	-	7,87	aplit spor
7,87	-	8,02	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,07	-	8,12	kvarts m/svak MoS2
8,12	-	8,79	gangfj. spor
8,79	-	8,86	gangfj. sterkt impr.
8,86	-	9,21	gangfj.
9,21	-	9,23	kvarts m/svak MoS2
9,23	-	9,88	overgangsfj. nær gangfj.
9,88	-	10,00	gangfj. impr.
10,00	-	10,45	gangfj. spor
10,45	-	10,53	kvarts m/MoS2
10,53	-	11,90	overgangsfj. nær gangfj.
11,90	-	12,18	gangfj.
12,18	-	12,23	kvarts m/sterk MoS2
12,23	-	13,02	overgangsfj. nær gangfj. 1 mm MoS2
13,02	-	13,05	overgangsfj. nær gangfj. impr.
13,05	-	13,38	gangfj.
13,38	-	13,40	gangfj. impr.
13,40	-	13,51	gangfj.
13,51	-	13,52	glimmer
13,52	-	14,00	gangfj.
14,00	-	17,42	overgangsfj. nær gangfj.
17,42	-	17,50	kvarts m. svak MoS2
17,50	-	18,55	overgangsfj. nær gangfj.
18,55	-	19,70	gangfj. spor
19,70	-	19,93	gangfj. impr.
19,93	-	19,95	kvarts m/MoS2
19,95	-	20,45	overgangsfj. nær gangfj. spor
20,45	-	20,70	gangfj. impr.
20,70	-	20,85	pegmatitt m/MoS2
20,85	-	24,73	overgangsfj. nær gangfj. spor.
24,73	-	25,39	gangfj. impr.
25,39	-	25,40	kvarts
25,40	-	25,63	gangfj.
25,63	-	25,73	kvarts m/sterk MoS2
25,73	-	26,38	gangfj.
26,38	-	26,44	pegmatitt
26,44	-	27,35	gangfj.

Boret gjennom til III etg.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 23/3-1964. Skofteland/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
99.0	500				
x					
98.3	0.046				
x					
97.6	0.080				
x					
99.3	0.239				
x					
99.0	0.066				
x					
97.6	0.188				
x					
99.3	0.146				
x					
99.7	0.063				
x					
98.7	0.101				
x					
97.6	1.270				
x					
110.9	1.420				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = + 66.7° Lengde = 31.30 m
 Kjerne %: 98.39 Timer: Boring = 36/22" Total =
 Boringsdato: Mai 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 332

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profel 13, Dagbrudd
 Salund Skofield

0,00	-	1,53	rödgranitt
1,53	-	1,55	pegmatitt
1,55	-	3,05	rödgranitt
3,05	-	3,53	forvitret rödgranitt
3,53	-	6,61	rödgranitt
6,61	-	6,83	aplit
6,83	-	7,42	gangfj. forvitret - impr.
7,42	-	8,32	gangfj. spor
8,32	-	8,38	kvarts m/sterk MoS2
8,38	-	8,92	gangfj. spor
8,92	-	8,99	kvarts m/sterk MoS2
8,99	-	9,64	gangfj. sv. impr.
9,64	-	9,66	kvarts m/MoS2
9,66	-	10,27	gangfj. spor
10,27	-	10,48	gangfj. sterkt impr.
10,48	-	12,74	gangfj. spor
12,74	-	12,77	gangfj. sterkt impr.
12,77	-	13,49	gangfj. spor
13,49	-	13,51	kvarts
13,51	-	13,86	gangfj. spor
13,86	-	13,87	gangfj. sterkt impr.
13,87	-	16,27	gangfj. spor
16,27	-	16,70	pegmatitt
16,70	-	17,46	gangfj. spor
17,46	-	17,69	kvarts
17,69	-	17,80	gangfj. sterkt impr.
17,80	-	18,42	gangfj. spor
18,42	-	18,43	kvarts m/MoS2
18,43	-	18,58	gangfj.
18,58	-	18,60	kvarts
18,60	-	19,62	gangfj. spor
19,62	-	19,63	kvarts m/MoS2
19,63	-	20,12	gangfj.
20,12	-	20,52	gangfj. forvitret
20,52	-	22,22	gangfj. spor
22,22	-	22,24	gangfj. impr.
22,24	-	23,15	gangfj. spor
23,15	-	23,18	kvarts
23,18	-	24,19	gangfj. spor
24,19	-	24,25	kvarts m/MoS2
24,25	-	24,93	gangfj. spor
24,93	-	25,00	kvarts
25,00	-	26,00	gangfj. sv. impr.
26,00	-	27,10	pegmatitt m/svak MoS2
27,10	-	27,92	gangfj. impr.
27,92	-	28,05	kvarts m/MoS2
28,05	-	28,54	gangfj. impr. 2 mm ren MoS2
28,54	-	28,80	gangfj. st. impr. m/flere tykke MoS2 striper - 5 mm av kjernen gått i stykker, så en del malm tapt
28,80	-	31,30	gangfj. impr., delvis st. impr.

Boret gjennom til III etg.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 20/3-1964.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
100.7	0.016				
x					
100.0	0.905				
x					
100.3	0.110				
x					
100.7	0.071				
x					
99.7	0.049				
x					
97.6	0.074				
x					
100.0	0.053				
x					
100.0	0.086				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = - 66.6^g Lengde = 21.60 m
 Kjerne %: 98.84 Timer: Boring = 36/22^g Total =
 Boringsdato: Mai 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 331

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 12, dagbrudd

Sakord Skottlund

0,00	-	2,21	rödgranitt
2,21	-	2,89	overgangsfj. nær gangfj. spor
2,89	-	2,92	pegmatitt
2,92	-	3,50	overgangsfj. nær gangfj. spor
3,50	-	3,54	kvarts m/MoS2 - en del malm tapp
3,54	-	3,78	gangfj. impr.
3,78	-	3,81	kvarts m/sterk MoS2
3,81	-	4,40	overgangsfj. nær gangfj. spor
4,40	-		2 mm ren MoS2
4,40	-	4,59	kvarts m/sterk MoS2
4,59	-	5,59	overgangsfj. nær gangfj. spor
5,59	-	5,61	kvarts m/MoS2
5,61	-	7,30	overgangsfj. nær gangfj. spor
7,30	-	7,34	kvarts m/CuFeS2 + svak MoS2
7,34	-	8,74	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,74	-	8,77	kvarts m/CuFeS2
8,77	-	8,84	gangfj.
8,84	-	8,88	kvarts m/sterk MoS2
8,88	-	11,28	overgangsfj. nær gangfj. spor
11,28	-	11,30	kvarts m/MoS2
11,30	-	12,82	overgangsfj. nær gangfj.
12,82	-	12,84	kvarts
12,84	-	14,00	gangfj. spor
14,00	-	16,19	overgangsfj. nær gangfj. spor
16,19	-	16,22	kvarts m/MoS2
16,22	-	17,40	gangfj. sv. impr.
17,40	-	18,22	overgangsfj. nær gangfj. spor
18,22	-	18,26	gangfj. sterkt impr.
18,26	-	21,60	gangfj. spor

S l u t t.

Knaben Gruvor, 20/3-1964.

Skoftealand/Wetland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
97.6	0.036				
x					
99.0	0.511				
x					
99.3	0.195				
x					
100.3	0.132				
x					
99.3	0.200				
x					
99.3	0.071				
x					
99.7	0.026				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = -66.7^g Lengde = 20.40 m
 Kjerne %: 99.3 Timer: Boring = 22/36^s Total =
 Boringsdato: Mai 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 330

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBEN
 Profil II, Dagbrudd

Salvador Skoefelt

0,00	-	0,84	rödgranitt
0,84	-	1,00	aplitt
1,00	-	1,05	rustsleppe
1,05	-	1,85	overgangsfj. nær gangfj. spor
1,85	-	1,92	pegmatitt rustfarvet m/MoS2
1,92	-	2,33	overgangsfj. nær gangfj. m/lite kvarts spor
2,33	-	3,64	overgangsfj. nær gangfj.
3,64	-	3,67	kvarts m/svak MoS2
3,67	-	3,81	gangfj.
3,81	-	3,84	kvarts m/MoS2
3,84	-	4,80	overgangsfj. nær gangfj.
4,80	-	4,82	overgangsfj. nær gangfj. spor
4,82	-	5,84	overgangsfj. nær gangfj. ca 2 mm MoS2
5,84	-	6,19	overgangsfj. nær gangfj.
6,19	-	6,35	overgangsfj. nær gangfj. impr.
6,35	-	8,43	overgangsfj. nær gangfj.
8,43	-	8,44	glimmer m/MoS2
8,44	-	8,93	overgangsfj. nær gangfj. 8,93 2 mm MoS2
8,93	-	14,88	overgangsfj. nær gangfj. spor
14,88	-	14,98	aplitt m/sterk MoS2
14,98	-	15,02	kvarts m/sterk MoS2
15,02	-	15,20	gangfj. impr.
15,20	-	16,12	gangfj. spor
16,12	-	16,35	aplit impr.
16,35	-	16,80	overgangsfj. nær gangfj.
16,80	-	17,40	gangfj.
17,40	-	19,67	overgangsfj. nær gangfj.
19,67	-	19,69	kvarts
19,69	-	20,40	overgangsfj. nær gangfj.

Boret gjennom til II etg.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 20/3-1964.

Skofteland/Wetland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.3	1.160	18.1	0.125								
x											
100.3	0.065	26.1	0.047								
x											
100.3	ikke spor	33.7	0.000								
x											
104.9	spor	53.1	spor								
x											
101.7	0.007	30.0	0.007								
x											
94.6	spor	34.0	spor								
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128° Fall = 0° Lengde = 17.40 m
 Kjerne%: 101.1 Timer: Boring = 36/22" Total =
 Børingsdato: April 1960 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 329

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBEN
 Profil 46, XI etg. hengslell
Selund Skoffelund

0,00	-	0,14	gangfj.
0,14	-	0,18	gangfj. sterkt impr. 3mm MoS ₂ sleppe
0,18	-	0,30	kvarts m/sterk MoS ₂
0,30	-	0,52	gangfj. spor
0,52	-	0,55	kvarts m/MoS ₂
0,55	-	1,00	gangfj. spor
1,00	-	2,96	overgangsfj. nær gangfj. spor
2,96	-	3,22	kvarts m/MoS ₂
3,22	-	3,50	gangfj. sv. impr.
3,50	-	5,15	overgangsfj. nær gangfj. spor
5,15	-	5,17	kvarts m/svak MoS ₂
5,17	-	5,41	gangfj. sv. impr.
5,41	-	5,44	kvarts
5,44	-	6,55	gangfj.
6,55	-	9,38	rödgranitt
9,38	-	9,39	kvarts
9,39	-	9,60	overgangsfj. nær gangfj.
9,60	-	11,08	gangfj. med en del kis
11,08	-	11,90	gangfj. spor
11,90	-	12,03	kvarts sv. impr.
12,03	-	12,38	gangfj. spor
12,38	-	12,44	kvarts m/CuFeS ₂
12,44	-	12,74	gangfj.
12,74	-	17,40	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 19/3-1964.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.6	0.050	29.7	0.081	108.0	ikke sp.						
x				x							
100.3	0.100	46.1	0.098								
x											
100.3	0.156	22.1	0.049								
x											
100.0	0.210										
x											
99.7	0.098										
x											
101.0	0.105										
x											
100.3	0.156										
x											
100.3	0.053										
x											
101.3	0.041										
x											
101.0	ikke sp.										
x											
102.0	"										
x											
100.7	"										
x											
99.0	"										
x											
101.3	"										
x											
100.7	"										
x											
99.7	"										
x											
98.0	0.016										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -33.3° Lengde = 52.90 m
 Kjerne %: 100.48 Tmer: Boring = 36/22" Total =
 Borningsdato: April 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 328
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBEN
 Profil 46, etg XL hengort
Sakund Skofte Land

0,00	-	1,65	overgangsfj. nær gangfj.
1,65	-	1,80	gangfj.
1,80	-	1,82	kvarts m/svak MoS2
1,82	-	2,05	gangfj.
2,05	-	2,07	kvarts m/MoS2
2,07	-	2,50	gangfj.
2,50	-	2,51	kvarts
2,51	-	2,90	gangfj.
2,90	-	4,17	overgangsfj. nær gangfj. spor
4,17	-	4,18	kvarts
4,18	-	4,61	gangfj. sv. impr.
4,61	-	4,63	kvarts m/MoS2
4,63	-	5,00	gangfj. spor
5,00	-	7,20	overgangsfj. nær gangfj.
7,20	-	7,30	gangfj. m/meget sterk MoS2
7,30	-	8,00	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
8,00	-	8,03	kvarts m/svak MoS2
8,03	-	8,60	gangfj. impr.
8,60	-	8,80	overgangsfj. nær gangfj. impr.
8,80	-	9,20	gangfj. spor
9,20	-	9,40	kvarts m/sterk MoS2
9,40	-	10,13	gangfj. sv. impr.
10,13	-	10,19	kvarts m/MoS2
10,19	-	10,24	gangfj.
10,24	-	10,28	kvarts m/sterk MoS2
10,28	-	11,03	gangfj. impr.
11,03	-	11,62	overgangsfj. nær gangfj.
11,62	-	11,69	pegmatitt
11,69	-	11,83	gangfj. impr.
11,83	-	11,94	gangfj. m/mye glimmer
11,94	-	12,13	gangfj.
12,13	-	12,17	kvarts
12,17	-	12,34	gangfj.
12,34	-	12,36	kvarts
12,36	-	12,60	gangfj.
12,60	-	12,75	kvarts m/MoS2
12,75	-	12,92	gangfj.
12,92	-	12,95	kvarts m/CuFeS2 + svak MoS2
12,95	-	16,30	gangfj. spor
16,30	-	16,32	kvarts
16,32	-	17,50	gangfj. sv. impr.
17,50	-	18,43	overgangsfj. nær gangfj.
18,43	-	18,46	kvarts m/sterk MoS2
18,46	-	19,11	gangfj.
19,11	-	19,12	glimmer m/sterk MoS2
19,12	-	20,66	gangfj. spor
20,66	-	20,67	kvarts m/CuFeS2 + svak MoS2
20,67	-	21,74	gangfj. sv. impr.
21,74	-	21,93	aplit
21,93	-	22,09	gangfj.
22,09	-	22,11	kvarts m/MoS2
22,11	-	22,72	gangfj.
22,72	-	22,79	kvarts m/kis + MoS2
22,79	-	23,90	gangfj. spor
23,90	-	23,97	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
23,97	-	24,23	gangfj.
24,23	-	24,30	kvarts m/MoS2
24,30	-	25,15	gangfj.
25,15	-	25,22	kvarts m/MoS2
25,22	-	27,10	gangfj.
27,10	-	29,90	rödgranitt
29,90	-	30,19	gangfj. spor
30,19	-	36,00	rödgranitt
36,00	-	36,23	rödgranitt impr.
36,23	-	49,33	rödgranitt

49,33	-	49,67	gangfj. spor
49,67	-	49,70	kvarts m/CuFeS ₂ + svak MoS ₂
49,70	-	50,19	gangfj. spor
50,19	-	50,27	kvarts m/sterk CuFeS ₂ + svak MoS ₂
50,27	-	52,90	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 19/3-1964.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.3	0.020	48.0	0.055								
x											
97.0	0.075	46.4	0.076								
x											
100.0	0.139	34.9	0.137								
x											
99.7	0.084	30.3	0.044								
x											
99.7	0.055	50.7	0.120								
x											
100.0	0.125	31.2	0.197								
x											
99.7	0.130	36.1	0.276								
x											
100.3	0.081	37.3	0.071								
x											
101.0	0.203	24.4	0.342								
x											
101.0	0.027	29.7	0.070								
x											
101.3	0.030	31.8	0.021								
x											
101.7	0.026	26.3	0.049								
x											
103.0	ikke sp	47.6	0.010								
x											
103.7	ikke sp	22.2	spor								
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = -100° Lengde = 42.00 m
 Kjerne %: 100.26 Timer: Boring = 36/22' Total =
 Børingsdato: April 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 327

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBEN

Profil 46. XI etg. hengort
 Salund Skofteid

0,00	-	0,90	overgangsfj. nær gangfj. spor
0,90	-	0,93	kvarts
0,93	-	3,14	overgangsfj. nær gangfj.
3,14	-	3,24	kvarts m/MoS2
3,24	-	4,19	overgangsfj. nær gangfj. spor
4,19	-	4,28	overgangsfj. m/mye kvarts impr.
4,28	-	5,83	overgangsfj. nær gangfj.
5,83	-	5,85	kvarts m/MoS2
5,85	-	8,06	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,06	-	8,37	gangfj. impr.
8,37	-	8,43	kvarts m/st. MoS2
8,43	-	8,73	gangfj. sv. impr.
8,73	-	8,80	kvarts og glimmer m/sterk MoS2
8,80	-	10,17	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
10,17	-	10,19	pegmatitt
10,19	-	11,96	overgangsfj. nær gangfj.
11,96	-	12,00	kvarts
12,00	-	14,29	overgangsfj. nær gangfj. spor
14,29	-	14,32	kvarts m/MoS2
14,32	-	14,61	overgangsfj. nær gangfj.
14,61	-	14,62	kvarts m/MoS2
14,62	-	15,55	overgangsfj. nær gangfj.
15,55	-	15,56	kvarts m/MoS2
15,56	-	19,22	gangfj. impr.
19,22	-	19,25	kvarts m/sterk MoS2
19,25	-	19,78	gangfj. spor
19,78	-	21,41	gangfj. impr.
21,41	-	21,43	kvarts
21,43	-	23,96	overgangsfj. nær gangfj. spor
23,96	-	23,98	kvarts m/MoS2
23,98	-	24,18	overgangsfj. nær gangfj.
24,18	-	24,21	kvarts m/MoS2
24,21	-	24,75	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
24,75	-	24,93	kvarts m/sterk MoS2
24,93	-	25,62	gangfj. spor
25,62	-	25,70	pegmatitt
25,70	-	25,86	gangfj.
25,86	-	25,94	kvarts m/sterk MoS2 1 mm MoS2 sleppe
25,94	-	26,72	gangfj. spor
26,72	-	26,75	kvarts m/MoS2
26,75	-	26,83	gangfj.
26,83	-	26,93	kvarts m/svak MoS2
26,93	-	28,30	overgangsfj. nær gangfj.
28,30	-	29,76	rödgranitt
29,76	-	29,81	kvarts m/MoS2
29,81	-	30,00	gangfj. sterkt impr.
30,00	-	30,37	overgangsfj. nær gangfj.
30,37	-	30,45	kvarts
30,45	-	31,15	overgangsfj. nær gangfj. spor
31,15	-	31,81	gangfj.
31,81	-	32,94	overgangsfj. nær gangfj.
32,94	-	33,70	gangfj. sv. impr.
33,70	-	34,10	overgangsfj. nær gangfj.
34,10	-	37,28	rödgranitt
37,28	-	37,32	pegmatitt
37,32	-	42,00	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 19/3-1964. Skofteland/Netland


% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.0	0.117	43.4	0.042								
x											
99.0	0.142	49.5	0.110								
x											
100.7	0.245	35.8	0.308								
x											
101.3	0.246	9.2	0.145								
x											
99.3	0.225										
x											
101.0	1.460										
x											
98.7	0.605										
x											
100.3	0.064										
x											
102.0	spor										
x											
101.7	0.014										
x											
103.2	spor										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = - 50° Lengde = 33.85 m
 Kjerne %: 100.6 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringsdato: Mars 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 326
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBE
 Profil 45, XI etg hengort
 Salvauf Skoffelund

0,00	-	0,98	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
0,98	-	1,02	pegmatitt
1,02	-	2,53	overgangsfj. nær gangfj. spor
2,53	-	2,54	kvarts m/svak MoS2
2,54	-	2,60	gangfj.
2,60	-	2,62	kvarts m/MoS2
2,62	-	2,82	gangfj.
2,82	-	2,86	kvarts m/CuFeS2
2,86	-	3,97	gangfj. impr.
3,97	-	4,01	kvarts m/sterk MoS2
4,01	-	5,10	gangfj. spor
5,10	-	6,32	overgangsfj. nær gangfj. spor
6,32	-	6,34	kvarts
6,34	-	6,88	gangfj. impr.
6,88	-	7,17	kvarts m/MoS2
7,17	-	8,51	gangfj. impr.
8,51	-	8,55	kvarts
8,55	-	10,76	gangfj. sv. impr.
10,76	-	10,87	glimmergang m/sterk MoS2
10,87	-	12,21	gangfj. spor
12,21	-	12,22	kvarts m/MoS2
12,22	-	13,61	gangfj. sv. impr.
13,61	-	13,63	granittpegm.
13,63	-	14,28	gangfj. sv. impr.
14,28	-	14,34	pegmatitt
14,34	-	15,10	gangfj.
15,10	-	15,12	kvarts m/MoS2
15,12	-	15,40	gangfj. sv. impr.
15,40	-	15,41	kvarts
15,41	-	15,78	gangfj. impr.
15,78	-	15,80	kvarts m/sterk MoS2 2 mm gjennomg. MoS2
15,80	-	15,89	gangfj.
15,89	-	15,91	kvarts m/sterk MoS2
15,91	-	18,37	gangfj. impr.
18,37	-	18,40	kvarts
18,40	-	18,44	gangfj.
18,44	-	18,53	kvarts m/MoS2
18,53	-	18,56	gangfj. impr.
18,56	-	18,61	kvarts m/sterk MoS2
18,61	-	19,89	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
19,89	-	19,91	kvarts
19,91	-	21,24	overgangsfj. nær gangfj. spor
21,24	-	21,26	kvarts m/MoS2
21,26	-	21,63	gangfj. spor
21,63	-	21,65	kvarts
21,65	-	21,94	gangfj. impr.
21,94	-	21,96	pegmatitt
21,96	-	22,20	gangfj. spor
22,20	-	25,40	rödgranitt
25,40	-	26,80	overgangsfj. nær gangfj.
26,80	-	27,70	gangfj. sv. impr.
27,70	-	29,50	overgangsfj. nær gangfj.
29,50	-	32,03	rödgranitt
32,03	-	32,09	pegmatitt
32,09	-	33,85	rödgranitt

S l u t t.



Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128^g Fall = 0^g Lengde = 8.55 m
 Kjerne %: 100.6 Timer: Boring = 36/22^g Total =
 Boringsdato: Mars 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 325
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBE
 Profil 44, XI etg. hengord
 Haldor Skotteland

0,00	-	0,38	gangfj. spor
0,38	-	0,40	kvarts
0,40	-	0,78	gangfj.
0,78	-	1,30	overgangsfj. nær gangfj.
1,30	-	2,11	gangfj. spor
2,11	-	3,20	pegmatitt
3,20	-	3,80	overgangsfj. nær gangfj.
3,80	-	4,76	gangfj.
4,76	-	4,79	kvarts
4,79	-	5,00	gangfj.
5,00	-	5,13	kvarts m/sterk kis svak MoS ₂
5,13	-	7,60	gangfj. gråfarvet men ikke type som har malm
7,60	-	8,55	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 18/3-1964. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
98.3	0.081	41.2	0.410								
99.7	0.165	41.8	0.444								
100.7	0.342	50.0	0.527								
99.3	0.572	26.5	0.073								
101.0	0.065										
100.0	0.091										
97.6	0.150										
97.7	spor										
92.6	0.081										
101.7	ikke sp.										
101.0	ikke sp.										
102.8	ikke sp.										

Stor sleppe på 13.60 m

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = - 50^g Lengde = 34.05 m
 Kjerne %: 96.53 Timer: Boring = 36/22^ø Total =
 Borningsdato: Mars 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 324
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRU
 Profil 44 XI etg heng.
 Harald Shoffeland

0,00	-	0,99	gangfj. sv. impr.
0,99	-	1,02	kvarts
1,02	-	2,00	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
2,00	-	2,12	kvarts m/MoS2
2,12	-	2,88	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
2,88	-	2,94	kvarts
2,94	-	3,40	overgangsfj. nær gangfj. impr.
3,40	-	3,42	kvarts m/sterk MoS2
3,42	-	6,00	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
6,00	-	6,29	overgangsfj. nær gangfj. spor
6,29	-	6,31	pegmatitt
6,31	-	7,00	overgangsfj. nær gangfj. impr.
7,00	-	7,26	kvarts m/svak MoS2
7,26	-	7,70	gangfj. impr.
7,70	-	8,30	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,30	-	9,13	gangfj. sv. impr.
9,13	-	9,20	kvarts m/MoS2
9,20	-	10,00	gangfj. spor
10,00	-	12,17	overgangsfj. nær gangfj. impr.
12,17	-	12,29	pegmatitt
12,29	-	13,54	overgangsfj. nær gangfj.
13,54	-	13,57	kvarts m/svak MoS2
13,57	-	14,43	gangfj. impr. 13,60 sleppe
14,43	-	14,44	kvarts m/MoS2
14,44	-	14,65	gangfj. sv. impr.
14,65	-	14,99	overgangsfj. nær gangfj.
14,99	-	15,00	kvarts m/MoS2
15,00	-	15,80	gangfj. spor
15,80	-	16,00	kvarts
16,00	-	16,95	overgangsfj. nær gangfj.
16,95	-	16,97	kvarts m/sterk MoS2
16,97	-	18,30	gangfj. spor
18,30	-	19,75	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
19,75	-	20,48	gangfj. impr.
20,48	-	20,52	kvarts m/MoS2
20,52	-	21,50	gangfj. impr.
21,00	-	21,80	kjernetap
21,80	-	22,78	gangfj. oppsprukket, spor
22,78	-	24,65	rödgranitt
24,65	-	24,70	pegmatitt m/svak MoS2
24,70	-	24,75	kvarts m/svak MoS2
24,75	-	25,28	rödgranitt
25,28	-	27,10	gangfj. finkornet med mye kvarts, spor
27,10	-	30,13	rödgranitt
30,13	-	30,22	pegmatitt
30,22	-	34,05	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 18/3-1964.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
98.7	0.161	31.8	0.398								
99.7	0.072	29.8	0.087								
100.0	0.116	43.9	0.232								
98.7	0.084	49.0	0.107								
99.7	0.068	43.9	0.088								
100.3	0.384	43.6	0.840								
100.7	0.216	40.6	0.184								
100.0	0.078	34.3	0.129								
100.0	0.066	45.8	0.025								
100.7	0.013										
97.6	ikke sp.										
100.7	"										
103.0	"										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 38.62 m
 Kjerne %: 99.92 Timer: Boring = 22/36 Total =
 Borningsdato: Mars 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 323

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUE

Profil 42, etg XI hengort

Salvador Støffeland

0,00	-	1,50	rödgranitt
1,50	-	1,62	kvarts m/sterk MoS2
1,62	-	2,13	övergångsfj. nær gangfj.
2,13	-	2,30	kvarts m/MoS2
2,30	-	3,90	övergångsfj. nær gangfj. sv. impr.
3,90	-	6,31	gangfj. impr.
6,31	-	6,42	kvarts m/svak MoS2
6,42	-	8,48	gangfj. impr.
8,48	-	8,55	pegmatitt
8,55	-	10,95	gangfj. spor
10,95	-	11,13	kvarts m/svak MoS2
11,13	-	12,05	gangfj. spor
12,05	-	12,11	kvarts m/svak MoS2
12,11	-	12,25	gangfj. impr.
12,25	-	12,30	kvarts m/MoS2
12,30	-	14,00	övergångsfj. nær gangfj.
14,00	-	14,02	kvarts
14,02	-	15,10	gangfj. spor
15,10	-	15,57	gangfj. st. impr.
15,57	-	17,20	övergångsfj. nær gangfj.
17,20	-	17,41	gangfj.
17,41	-	17,45	kvarts
17,45	-	18,19	övergångsfj. nær gangfj.
18,19	-	18,23	kvarts
18,23	-	19,12	övergångsfj. nær gangfj.
19,12	-	19,17	kvarts
19,17	-	20,92	övergångsfj. nær gangfj. sv. impr.
20,92	-	22,40	övergångsfj. nær gangfj. sv. impr.
22,40	-	22,62	kvarts m/svak MoS2
22,62	-	23,60	gangfj. spor
23,60	-	23,77	kvarts m/MoS2
23,77	-	25,50	övergångsfj. nær gangfj.
25,50	-	27,45	gangfj. spor
27,45	-	28,00	övergångsfj. nær gangfj. rödgranitt
28,00	-	38,62	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 17/3-1964. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
98.3	0.081	22.7	0.055								
x											
99.7	0.382	39.0	0.350								
x											
99.7	0.236	28.7	0.194								
x											
99.0	0.171	43.6	0.200								
x											
100.7	0.094	43.6	0.165								
x											
99.3	0.097	40.2	0.275								
x											
100.3	0.102	44.8	0.142								
x											
100.3	0.078	36.4	0.107								
x											
100.7	0.060	40.2	0.150								
x											
97.3	0.016	36.0	0.045								
x											
98.3	ikke sp.										
x											
100.7	spor										
x											
98.7	spor										
x											
100.1	0.005	2									

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 39.89 m
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Februar 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 322

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 41, XI etg. hengstøll
Salvør Skjeltved

0,00	-	2,13	overgangsfj. nær gangfj. spor
2,13	-	2,23	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
2,23	-	2,59	gangfj. spor
2,59	-	2,61	kvarts m/MoS2
2,61	-	3,69	gangfj. impr.
3,69	-	3,71	kvarts m/MoS2
3,71	-	4,16	gangfj.
4,16	-	4,28	kvarts m/MoS2
4,28	-	4,51	gangfj. spor
4,51	-	4,53	kvarts m/MoS2
4,53	-	5,94	gangfj. impr. 5,13 2mm MoS2
5,94	-	5,95	kvarts m/svak MoS2
5,95	-	6,04	gangfj.
6,04	-	6,06	kvarts
6,06	-	6,20	gangfj. impr.
6,20	-	6,21	kvarts
6,21	-	6,33	gangfj.
6,33	-	6,34	kvarts
6,34	-	8,80	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,80	-	8,83	kvarts m/MoS2
8,83	-	11,10	overgangsfj. nær gangfj.
11,10	-	12,18	gangfj. impr.
12,18	-	12,22	kvarts m/svak MoS2
12,22	-	14,17	gangfj. spor
14,17	-	14,18	kvarts m/MoS2
14,18	-	14,25	gangfj.
14,25	-	14,28	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
14,28	-	14,49	gangfj.
14,49	-	14,53	kvarts m/svak MoS2 + CuFeS2
14,53	-	15,61	gangfj. spor
15,61	-	15,78	kvarts m/st. MoS2
15,78	-	16,95	gangfj. spor
16,95	-	16,98	kvarts
16,98	-	17,03	glimmer m/MoS2
17,03	-	18,04	gangfj. spor
18,04	-	18,10	kvarts m/MoS2
18,10	-	18,89	gangfj.
18,89	-	18,97	kvarts m/sterk MoS2
18,97	-	20,00	gangfj. spor
20,00	-	22,38	overgangsfj. nær gangfj. spor
22,38	-	22,40	kvarts
22,40	-	23,61	overgangsfj. nær gangfj. spor
23,61	-	23,87	kvarts m/MoS2
23,87	-	24,40	gangfj. spor
24,40	-	24,44	kvarts m/MoS2 + sterk CuFeS2
24,44	-	27,55	overgangsfj. nær gangfj. spor
27,55	-	28,50	gangfj.
28,50	-	29,25	overgangsfj. nær gangfj.
29,25	-	29,33	kvarts
29,33	-	29,85	gangfj.
29,85	-	30,19	overgangsfj. nær gangfj.
30,19	-	30,21	kvarts
30,21	-	36,58	overgangsfj. nær gangfj.
36,58	-	36,63	pegmatitt
36,63	-	37,25	overgangsfj. nær gangfj.
37,25	-	37,91	aplit rödfarvet
37,91	-	39,89	overgangsfj. nær rödgranitt

S l u t t.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
98.3	0.142 40.7 0.252				
x					
99.0	0.045 43.7 0.101				
x					
99.7	0.401 45.6 0.338				
x					
98.7	0.071 60.8 0.160				
x					
100.0	0.301 44.2 0.695				
x					
100.0	0.665 38.2 0.655				
x					
101.7	0.203 33.5 0.298				
x					
96.6	0.078 37.8 0.130				
x					
99.0	0.214 32.7 0.256				
x					
98.7	0.035 35.8 0.080				
x					
101.0	0.023 27.3 0.125				
x					
100.7	ikke spor 31.8 0.030				
x					
101.7	" 26.3 spor				
x					
98.7	spor 24.3 0.018				
x					
99.6	ikke spor				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = - 66.7° Lengde = 44.26 m
 Kjerne %: 99.59 Timer: Boring = 36/22 ø Total =
 Borningsdato: Februar 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 321

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBE

Profil 40, XI etg hengort

Edvard Skjeltland

0,00	-	0,25	gangfjell	
0,25	-	0,27	kvarts m/MoS2	
0,27	-	0,91	overgangsfj. nær gangfj.	
0,91	-	0,92	kvarts	
0,92	-	2,00	gangfj.	
2,00	-	2,002	MoS2	
2,002	-	2,27	gangfj. impr.	
2,27	-	2,30	kvarts m/MoS2	
2,30	-	2,71	gangfj.	
2,71	-	2,74	kvarts m/MoS2	
2,74	-	3,59	gangfj. spor	
3,59	-	3,66	kvarts	
3,66	-	4,20	gangfj. sv. impr.	
4,20	-	6,10	overgangsfj. nær rødgranitt	
6,10	-	6,45	gangfj. spor	
6,45	-	6,47	kvarts m/MoS2	
6,47	-	6,68	gangfj.	
6,68	-	6,71	kvarts m/MoS2	
6,71	-	7,19	gangfj.	
7,19	-	7,25	kvarts m/sterk MoS2	7,25 gjennomgående 1 mm slep
7,25	-	7,72	gangfj.	
7,72	-	7,73	kvarts m/sterk MoS2	
7,73	-	7,77	gangfj.	
7,77	-	7,87	kvarts m/MoS2	
7,87	-	8,65	gangfj.	
8,65	-	8,67	kvarts	
8,67	-	9,42	gangfj. sv. impr.	
9,42	-	9,44	kvarts m/svak MoS2	
9,44	-	11,37	gangfj.	
11,37	-	11,38	pegmatitt m/MoS2	
11,38	-	11,56	gangfj. impr.	
11,56	-	11,57	kvarts m/MoS2	
11,57	-	12,00	gangfj.	
12,00	-	12,22	pegmatitt m/svak MoS2	
12,22	-	12,57	gangfj. impr.	
12,57	-	12,80	gangfj. st. impr.	12,63 2 mm MoS2 slepp
12,80	-	14,08	gangfj. sv. impr.	
14,08	-	14,09	kvarts m/MoS2	
14,09	-	14,87	pegmatitt	
14,87	-	14,89	kvarts m/st. MoS2	
14,89	-	15,15	gangfj. st. impr.	
15,15	-	15,17	kvarts m/MoS2	
15,17	-	16,41	gangfj. spor	
16,41	-	16,43	kvarts	
16,43	-	16,72	gangfj. impr.	
16,72	-	16,79	kvarts m/sterk MoS2	16,75 2 mm MoS2
16,79	-	17,55	gangfj. spor	
17,55	-	17,61	glimmer m/MoS2	
17,61	-	19,21	overgangsfj. nær gangfj.	
19,21	-	19,27	kvarts m/MoS2 + CuFeS2	
19,27	-	19,36	gangfj.	
19,36	-	19,38	kvarts	
19,38	-	19,56	gangfj.	
19,56	-	19,57	kvarts	
19,57	-	20,96	gangfj. impr.	
20,96	-	21,00	kvarts m/sterk MoS2	21,00 1 mm MoS2 sleppe
21,00	-	23,05	gangfj. spor	
23,05	-	23,85	pegmatitt	
23,85	-	24,15	gangfj.	
24,15	-	24,17	kvarts m/svak MoS2	
24,17	-	24,37	gangfj.	
24,37	-	24,72	kvarts m/MoS2	
24,72	-	26,94	gangfj. spor	
26,94	-	26,96	kvarts	

26,96	-	27,05	gangfjell
27,05	-	27,07	kvarts
27,07	-	27,51	gangfj. spor
27,51	-	28,32	overgangsfj. nær gangfj.
28,32	-	29,00	gangfj. spor
29,00	-	29,02	kvarts m/svak MoS2
29,02	-	30,39	gangfj. spor
30,39	-	30,40	kvarts m/MoS2
30,40	-	33,70	overgangsfj. nær gangfj.
33,70	-	33,75	pegmatitt
33,75	-	34,80	overgangsfj. nær gangfj.
34,80	-	34,82	pegmatitt
34,82	-	39,23	overgangsfj. nær gangfj.
39,23	-	39,70	aplit rödfarvet
39,70	-	39,71	pegmatitt m/svak MoS2
39,71	-	43,88	aplit rödfarvet
43,88	-	44,26	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 28/3-1963.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.0	0.056	47.1	0.547								
x	0.183										
100.3	0.044	43.0	0.098								
x											
98.7	0.043	33.7	0.101								
x											
98.7	0.072	38.8	0.072								
x											
99.7	0.085	31.9	0.430								
x											
99.7	0.185	27.9	0.140								
x											
99.7	0.245	5.2	0.665								
x											
99.0	0.316										
x											
99.7	0.348										
x											
100.0	0.036										
x											
100.7	spor										
x											
100.3	0.015										
x											
100.7	ikke spor										
x											
98.7	0.047										
x											
102.4	spor										
x											
100.7	ikke spor										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = -66.7^g Lengde = 48.69 m
 Kjerne%: 99.85 Timer: Boring = 36/22^g Total =
 Borningsdato: Februar 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 320

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 39, XI etg. hengort
 Salmand Skoftehus

0,00	-	1,39	overgangsfj. nær gangfj.spor
1,39	-	1,40	kvarts m/MoS2
1,40	-	1,52	gangfj.
1,52	-	1,54	kvarts
1,54	-	2,33	gangfj. spor
2,33	-	2,34	kvarts
2,34	-	2,64	gangfj. impr.
2,64	-	2,70	kvarts m/MoS2
2,70	-	3,60	gangfj. sv. impr.
3,60	-	3,65	kvarts
3,65	-	6,54	gangfj. spor
6,54	-	6,64	pegmatitt svak MoS2
6,64	-	9,51	overgangsfj. nær gangfj. spor
9,51	-	9,55	kvarts m/sterk MoS2
9,55	-	11,30	overgangsfj. nær gangfj. impr
11,30	-	11,79	overgangsfj. nær gangfj. impr.
11,79	-	11,80	kvarts m/MoS2
11,80	-	12,30	gangfj.
12,30	-	12,31	kvarts m/MoS2
12,31	-	13,10	gangfj.
13,10	-	13,20	kvarts m/sterk MoS2
13,20	-	13,47	gangfj. impr.
13,47	-	13,52	kvarts m/MoS2
13,52	-	14,24	gangfj. impr.
14,24	-	14,28	kvarts m/MoS2
14,28	-	14,46	gangfj. impr.
14,46	-	14,53	kvarts m/svak MoS2
14,53	-	15,20	gangfj. impr.
15,20	-	15,23	kvarts m/MoS2
15,23	-	15,60	gangfj. sv. impr.
15,60	-	16,62	gangfj. spor
16,62	-	16,63	kvarts
16,63	-	17,26	gangfj.
17,26	-	17,27	kvarts m/MoS2
17,27	-	17,60	gangfj. impr.
17,60	-	17,63	kvarts
17,63	-	17,73	gangfj. impr.
17,73	-	17,76	kvarts m/MoS2
17,76	-	19,00	gangfj.
19,00	-	19,62	gangfj. impr.
19,62	-	19,64	kvarts m/MoS2
19,64	-	19,70	glimmer m/MoS2
19,70	-	20,00	gangfj.
20,00	-	20,02	kvarts
20,02	-	21,37	gangfj. sv. impr
21,37	-	21,56	pegmatitt
21,56	-	21,67	kvarts m/MoS2
21,67	-	21,77	gangfj.
21,77	-	21,82	glimmer m/MoS2
21,82	-	22,37	gangfj. impr.
22,37	-	22,40	pegmatitt
22,40	-	23,50	gangfj. spor
23,50	-	23,57	kvarts m/MoS2
23,57	-	24,35	gangfj. impr.
24,35	-	25,68	gangfj.
25,68	-	25,71	kvarts m/MoS2
25,71	-	26,73	gangfj. m/mye fri kvarts, impr.
26,73	-	26,79	kvarts m/sterk MoS2
26,79	-	27,10	gangfj.
27,10	-	27,11	kvarts m/sterk MoS2
27,11	-	28,90	overgangsfj. nær gangfj.
28,90	-	28,91	kvarts
28,91	-	29,12	overgangsfj. nær gangfj.
29,12	-	29,15	kvarts m/MoS2

29,15	-	30,75	overgangsfj. nær gangfj.
30,75	-	31,37	gangfj.
31,37	-	31,42	kvarts m/svak MoS ₂
31,42	-	32,40	overgangsfj. nær gangfj.
32,40	-	34,90	gangfj. spor
34,90	-	35,23	overgangsfj. nær gangfj.
35,23	-	35,45	pegmatitt
35,45	-	38,26	overgangsfj. nær gangfj.
38,26	-	42,20	aplit spor
42,20	-	48,69	overgangsfj. nær gangfj.

S l u t t .

Knaben Gruvor, 26/3-1963. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.0	0.094	57.6	0.205								
x	0.111										
97.6	0.054	43.5	0.076								
x											
99.7	0.512	49.0	0.360								
x											
99.7	0.070	47.0	0.090								
x											
100.0	0.194	40.0	0.323								
x											
100.3	0.158	39.0	0.298								
x											
99.7	0.353	44.7	0.495								
x											
101.7	0.032	39.0	0.031								
x											
97.6	0.058	37.0	0.085								
x											
101.7	0.058	34.6	0.037								
x											
100.3	0.015	40.1	0.094								
x											
100.0	0.151	23.7	0.716								
x	0.171										
100.3	0.006	40.3	spor								
x											
100.3	ikke spor	31.3	0.029								
x											
100.7	0.020	31.3	0.035								
x											
101.0	0.119	39.1	0.137								
x											
99.9	spor	17.2	spor								

38.0 % slamutvinning

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 328° Fall = - 66.7° Lengde = 50.49 m
Kjerne %: 100.0 Timer: Boring = Total =
Boringsdato: Februar 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 319

A/S KNABEN MOLYBDÆNGR
Profil 38, XI etg heng
Salvaf Skotland

Hull nr. 319. Profil 38, hengstoll XI.

0,00	-	0,32	gangfj.
0,32	-	0,34	kvarts m/MoS2
0,34	-	1,49	gangfj. spor
1,49	-	1,58	pegmatitt
1,58	-	2,22	gangfj. spor
2,22	-	2,30	pegmatitt
2,30	-	2,50	gangfj. spor
2,50	-	2,53	kvarts
2,53	-	2,84	gangfj.
2,84	-	2,88	kvarts m/MoS2
2,88	-	3,04	gangfj.
3,04	-	3,05	kvarts
3,05	-	3,58	gangfj. spor
3,58	-	3,65	kvarts m/MoS2
3,65	-	4,93	gangfj.
4,93	-	5,03	kvarts m/svak MoS2
5,03	-	7,42	gangfj.
7,42	-	7,54	kvarts m/MoS2
7,54	-	7,55	ren MoS2
7,55	-	8,24	gangfj. spor
8,24	-	8,25	kvarts
8,25	-	8,74	gangfj.
8,74	-	8,75	kvarts m/MoS2
8,75	-	9,26	gangfj. spor
9,26	-	9,32	kvarts m/CuFeS2 + MoS2
9,32	-	9,77	gangfj.
9,77	-	9,78	kvarts
9,78	-	9,90	gangfj. impr.
9,90	-	9,91	kvarts
9,91	-	10,13	gangfj.
10,13	-	10,16	kvarts
10,16	-	10,56	gangfj. sv. impr.
10,56	-	10,57	fahlbånd m/MoS2
10,57	-	11,86	overgangsfj. nær gangfj.
11,86	-	11,87	kvarts m/CuFeS2
11,87	-	14,37	overgangsfj. nær gangfj.
14,37	-	14,50	kvarts m/sterk MoS2
14,50	-	14,66	gangfj.
14,66	-	14,73	kvarts m/sterk MoS2
14,73	-	15,27	gangfj. impr.
15,27	-	15,28	kvarts m/MoS2
15,28	-	16,43	gangfj. spor
16,43	-	16,45	kvarts m/MoS2
16,45	-	16,58	gangfj.
16,58	-	16,82	kvarts m/MoS2
16,82	-	19,26	overgangsfj. nær gangfj. spor
19,26	-	19,38	kvarts m/MoS2
19,38	-	20,17	gangfj.
20,17	-	20,25	kvarts m/MoS2
20,25	-	20,39	gangfj.
20,39	-	20,45	kvarts m/MoS2
20,45	-	20,83	gangfj.
20,83	-	22,20	amfibolitt biotit
22,20	-	25,00	gangfj. spor
25,00	-	25,02	kvarts m/MoS2
25,02	-	26,44	gangfj. sv. impr.
26,44	-	26,50	kvarts m/MoS2
26,50	-	27,30	gangfj.
27,30	-	29,00	overgangsfj. nær gangfj.
29,00	-	29,18	gangfj.
29,18	-	29,25	kvarts m/svak MoS2
29,25	-	29,66	gangfj. spor
29,66	-	29,76	kvarts
29,76	-	30,10	gangfj. impr.
30,10	-	30,17	kvarts m/svak MoS2

30,17	-	31,20	overgangsfj. nær gangfj.
31,20	-	31,43	gangfj. spor
31,43	-	31,47	kvarts m/MoS2
31,47	-	35,00	gangfj. impr.
35,00	-	35,03	kvarts $\frac{1}{2}$ cm. MoS2
35,03	-	35,19	gangfj.
35,19	-	35,21	kvarts m/MoS2
35,21	-	35,90	gangfj. spor
35,90	-	38,70	overgangsfj. nær gangfj.
38,70	-	39,40	gangfj. aplitisk
39,40	-	44,30	overgangsfj. nær rødgranitt
44,30	-	45,56	kvarts m/CuFeS2
45,56	-	45,62	gangfj.
45,62	-	45,65	kvarts m/CuFeS2
45,65	-	46,00	gangfj.
46,00	-	46,30	kvarts m/MoS2
46,30	-	46,46	gangfj.
46,46	-	46,48	kvarts m/CuFeS2 + svak MoS2
46,48	-	48,70	gangfj.
48,70	-	50,49	overgangsfj. nær gangfj.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 22/3-1963. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.3	spor	29.1	0.038								
99.7	0.198	38.2	0.072								
101.3	0.115	37.3	0.175								
101.0	0.090	37.0	0.115								
101.0	0.043	38.2	0.060								
101.7	0.032	36.0	0.070								
99.7	0.056	31.4	0.314								
100.7	0.300	36.9	0.101								
101.0	0.061	23.1	0.160								
103.0	1.430	32.5	0.833								
99.0	0.094	38.0	0.030								
101.0	spor										
101.0	spor										
99.7	0.033										
99.0	ikke spor										
100.0	0.008										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 47.12 m
 Kjerne %: 99.30 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: januar 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 312

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRI
 Profil 37, XI etg, heng
 Salvør Skotteland

0,00	-	0,53	overgangsfj. nær gangfj.
0,53	-	0,75	pegmatitt
0,75	-	2,60	overgangsfj. nær gangfj.
2,60	-	5,93	gangfj. spor
5,93	-	6,02	kvarts m/sterk MoS2
6,02	-	6,20	gangfj.
6,20	-	6,23	kvarts m/MoS2
6,23	-	6,38	gangfj.
6,38	-	6,41	pegmatitt
6,41	-	7,00	gangfj.
7,00	-	7,76	gangfj. impr.
7,76	-	8,27	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,27	-	8,29	kvarts m/MoS2
8,29	-	8,86	overgangsfj.
8,86	-	8,88	kvarts m/svak MoS2
8,88	-	8,95	pegmatitt
8,95	-	9,55	gangfj. impr.
9,55	-	9,58	kvarts m/MoS2
9,58	-	9,98	gangfj.
9,98	-	10,01	pegmatitt
10,01	-	10,40	gangfj.
10,40	-	10,44	kvarts
10,44	-	10,91	gangfj.
10,91	-	10,92	kvarts m/MoS2
10,92	-	11,53	gangfj. impr.
11,53	-	11,55	kvarts m/MoS2
11,55	-	13,56	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
13,56	-	13,74	kvarts m/svak MoS2
13,74	-	13,79	pegmatitt
13,79	-	15,96	overgangsfj. spor
15,96	-	15,97	kvarts m/MoS2
15,97	-	16,69	gangfj. spor
16,69	-	16,71	fahlbånd m/CuFeS2
16,71	-	18,92	gangfj. spor
18,92	-	18,93	kvarts m/MoS2
18,93	-	19,33	gangfj.
19,33	-	19,44	kvarts m/MoS2
19,44	-	21,77	gangfj. spor
21,77	-	21,78	kvarts m/sterk MoS2
21,78	-	22,50	overgangsfj. nær gangfj. spor
22,50	-	22,72	gangfj.
22,72	-	23,15	kvarts m/MoS2
23,15	-	23,68	gangfj.
23,68	-	23,78	pegmatitt
23,78	-	23,90	gangfj.
23,90	-	23,92	kvarts m/MoS2
23,92	-	24,75	gangfj.
24,75	-	24,77	kvarts
24,77	-	24,86	gangfj.
24,86	-	24,87	kvarts
24,87	-	25,00	overgangsfj. spor
25,00	-	25,03	aplitt
25,03	-	28,04	gangfj. spor
28,04	-	28,19	kvarts m/sterk MoS2
28,19	-	28,80	gangfj. spor
28,80	-	28,87	kvarts m/sterk MoS2 3/4 cm ren MoS2
28,87	-	31,55	overgangsfj. nær gangfj.
31,55	-	31,57	kvarts m/MoS2
31,57	-	32,50	gangfj. spor
32,50	-	33,49	overgangsfj.
33,49	-	33,70	gangfj.
33,70	-	33,72	kvarts m/sv. MoS2
33,72	-	33,89	gangfj.
33,89	-	38,15	overgangsfj. nær gangfj.
38,15	-	38,65	gangfj. spor

38,65	-	39,70	overgangsfj.
39,70	-	40,58	gangfj. spor
40,58	-	40,75	kvarts m/MoS2
40,75	-	41,12	gangfj. spor
41,12	-	41,25	kvarts m/MoS2
41,25	-	42,40	gangfj. spor
42,40	-	47,12	overgangsfj. nær gangfj.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 21/3 - 1963.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.3	0.037	3.6	0.061								
x											
98.7	0.047	39.2	0.065								
x											
98.0	0.314	33.7	0.133								
x											
100.7	0.960	21.7	1.02								
x											
99.7	0.313										
x											
98.7	0.382										
x											
100.0	0.966										
x											
99.3	0.559										
x											
98.3	0.071										
x											
102.0	1.050										
x											
98.7	0.147										
x											
97.6	0.029										
x											
101.7	ikke spor										
x											
97.3	spor										
x											
103.0	ikke spor										
x											
102.3	spor										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = - 66.7° Lengde = 46.52 m
 Kjerne %: 101.01 Timer: Boring = Total =
 Boredato: januar 1963 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 317

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 36, hengort XI etg.
Edvard Skjold

0,00	-	0,17	gangfjell
0,17	-	0,19	kvarts m/svak MoS2
0,19	-	0,95	gangfj. sv. impr.
0,95	-	1,80	overgangsfj. nær gangfj.
1,80	-	1,82	kvarts
1,82	-	2,00	overgangsfj. nær gangfj.
2,00	-	2,38	granittpegm.
2,38	-	2,78	gangfj.
2,78	-	2,80	kvarts
2,80	-	4,67	gangfj.
4,67	-	4,77	pegmatitt
4,77	-	4,80	kvarts m/MoS2
4,80	-	6,31	gangfj. spor
6,31	-	6,35	kvarts m/MoS2
6,35	-	6,46	gangfj.
6,46	-	6,49	kvarts m/MoS2
6,49	-	8,89	gangfj.
8,89	-	9,00	gangfj. impr.
9,00	-	9,74	gangfj.
9,74	-	9,75	fahlbånd m/MoS2
9,75	-	9,85	gangfj.
9,85	-	9,87	kvarts m/MoS2
9,87	-	10,51	gangfj. spor
10,51	-	10,53	kvarts m/MoS2
10,53	-	10,57	gangfj.
10,57	-	10,81	kvarts m/sterk MoS2 flere gjennomgående slepper
10,81	-	11,97	gangfj.
11,97	-	11,98	pegmatitt
11,98	-	12,34	gangfj.
12,34	-	12,50	gangfj. st. impr.
12,50	-	14,17	gangfj.
14,17	-	14,19	fahlbånd m/CuFeS2 + MoS2
14,19	-	15,56	gangfj.
15,56	-	18,16	gangfj. impr.
18,16	-	18,29	kvarts m/MoS2
18,29	-	19,00	gangfj.
19,00	-	20,00	overgangsfj. nær gangfj.
20,00	-	20,05	gangfj. st. impr. $\frac{1}{2}$ cm gjennomgående MoS2
20,05	-	20,68	gangfj.
20,68	-	21,06	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
21,06	-	21,32	gangfj. spor
21,32	-	21,49	kvarts m/svak MoS2
21,49	-	24,57	overgangsfj. nær gangfj. spor
24,57	-	24,62	pegmatitt
24,62	-	25,13	overgangsfj. nær gangfj. spor
25,13	-	25,14	kvarts m/svak MoS2
25,14	-	25,50	gangfj. spor
25,50	-	25,51	kvarts
25,51	-	27,36	gangfj. sv. impr.
27,36	-	27,40	kvarts m/sterk MoS2
27,40	-	28,29	gangfj. spor
28,29	-	28,45	kvarts m/sterk MoS2
28,45	-	28,62	gangfj.
28,62	-	28,71	kvarts m/sterk MoS2 $\frac{1}{2}$ cm gjennomgående MoS2 slep.
28,71	-	28,74	gangfj.
28,74	-	28,79	kvarts m/MoS2
28,79	-	29,33	gangfj.
29,33	-	29,35	kvarts m/svak MoS2
29,35	-	32,26	gangfj. spor
32,26	-	32,28	kvarts
32,28	-	33,45	gangfj. spor
33,45	-	35,07	rödgranitt
35,07	-	35,10	kvarts m/MoS2
35,10	-	35,40	gangfj.

35,40	-	36,90	rödgranitt
36,90	-	37,15	biotitrikt gangfj.
37,15	-	37,30	pegmatitt
37,30	-	37,76	biotisert amfibolitt
37,76	-	41,20	övergangsfj. nær gangfj.
41,20	-	41,50	gangfj. impr.
41,50	-	46,52	övergangsfj. nær gangfj.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 21/3-1963.

Skoftefand/Netfand

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
93.6	0.128	39.7	0.083	100.0	ikke spor						
x				x							
97.6	0.036	37.2	0.036								
x											
100.7	0.540	32.4	0.252								
x											
98.7	0.552	37.9	0.940								
x											
98.3	0.054	24.7	0.083								
x											
98.3	0.061	28.8	0.119								
x											
101.3	0.122	34.4	0.151								
x											
100.3	0.047	27.1	0.080								
x											
99.7	0.087	23.5	0.115								
x											
98.7	0.104	25.7	0.140								
x											
96.6	0.115										
x											
97.3	0.079										
x											
94.2	ikke spor										
x											
89.5	"										
x											
96.6	spor										
x											
98.0	"										
x											
100.3	ikke spor										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = - 66.7° Lengde = 51.97 m
 Kjerne %: 97.6° Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Desember 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 316

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUB

Profil 35, hengort IX

Sakund Skottelund

0.00	-	0.80	overgangsfj. nær gangfj.
0.80	-	1.55	gangfj. sv. impr.
1.55	-	1.80	granittpegmatitt
1.80	-	2.19	gangfj. spor
2.19	-	2.36	granittpegm.
2.36	-	2.66	gangfj. spor
2.66	-	2.67	kvarts
2.67	-	3.42	gangfj.
3.42	-	3.49	kvarts
xxxxxxxxxxxxxxxgammalfjxxxxxxxxxxxfjx			
3.42	-	4.37	overgangsfj. nær gangfj.
4.37	-	4.67	granittpegm.
4.67	-	5.46	overgangsfj. nær rødgranitt
5.46	-	5.47	kvarts m/MoS ₂
5.47	-	5.65	gangfj.
5.65	-	5.66	kvarts
5.66	-	5.85	gangfj. spor
5.85	-	5.86	kvarts
5.86	-	6.12	gangfj.
6.12	-	6.23	kvarts m/sterk MoS ₂
6.23	-	6.39	overgangsfj. nær rødgranitt
6.39	-	6.46	pegmatitt
6.46	-	6.69	overgangsfj. nær rødgranitt
6.69	-	6.73	kvarts
6.73	-	7.06	overgangsfj. nær rødgranitt
7.06	-	7.26	kvarts m/MoS ₂
7.26	-	8.05	overgangsfj. nær gangfj.
8.05	-	10.00	gangfj. spor
10.00	-	10.07	kvarts m/sterk MoS ₂
10.07	-	10.63	gangfj. spor
10.63	-	10.73	kvarts m/sterk MoS ₂
10.73	-	11.10	gangfj.
11.10	-	11.51	overgangsfj. nær gangfj.
11.51	-	11.59	pegmatitt
11.59	-	12.27	overgangsfj. nær gangfj.
12.27	-	12.28	gangfj.
12.28	-	13.70	overgangsfj. nær gangfj.
13.70	-	14.03	gangfj. spor
14.03	-	14.05	kvarts m/MoS ₂
14.05	-	14.70	overgangsfj. nær gangfj.
14.70	-	15.63	gangfj. spor
15.63	-	15.64	kvarts
15.64	-	16.79	overgangsfj. nær gangfj.
16.79	-	16.82	kvarts m/MoS ₂
16.82	-	17.34	overgangsfj. nær gangfj.
17.34	-	17.42	kvarts m/MoS ₂ + CuFeS ₂
17.42	-	18.34	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
18.34	-	18.46	gangfj.
18.46	-	18.48	kvarts
18.48	-	18.63	gangfj.
18.63	-	18.70	kvarts
18.70	-	18.89	gangfj.
18.89	-	18.93	kvarts
18.93	-	19.54	gangfj.
19.54	-	19.60	kvarts
19.60	-	19.95	gangfj.
19.95	-	19.96	kvarts m/MoS ₂
19.96	-	20.45	gangfj.
20.45	-	20.46	kvarts m/MoS ₂
20.46	-	21.07	gangfj.
21.07	-	21.08	kvarts m/MoS ₂
21.08	-	21.59	gangfj. spor

21,59	-	21,61	kvarts m/MoS2
21,61	-	24,15	gangfj. spor
24,15	-	24,91	overgangsfj. nær gangfj.
24,91	-	24,92	fahlbånd m/MoS2
24,92	-	25,36	overgangsfj. nær gangfj.
25,36	-	25,38	kvarts m/MoS2
25,38	-	26,10	gangfj. spor
26,10	-	26,30	granittpegm.
26,30	-	26,55	gangfj.
26,55	-	26,71	kvarts m/svak MoS2
26,71	-	26,76	gangfj.
26,76	-	26,78	kvarts m/MoS2
26,78	-	26,91	gangfj. impr.
26,91	-	26,92	kvarts m/svak MoS2
26,92	-	27,41	gangfj.
27,41	-	27,50	kvarts m/svak MoS2
27,50	-	27,92	gangfj. spor
27,92	-	28,00	pegmatitt
28,00	-	28,21	gangfj.
28,21	-	28,23	kvarts
28,23	-	31,29	gangfj. spor
31,29	-	31,38	kvarts m/MoS2
31,38	-	33,48	gangfj. spor
33,48	-	33,70	gangfj. sterkt impr.
33,70	-	35,10	gangfj.
35,10	-	36,50	overgangsfj. nær gangfj.
36,50	-	37,30	gangfj. svært oppsprukket, slepper
37,30	-	38,32	overgangsfj. nær gangfj.
38,32	-	38,38	pegmatitt
38,38	-	41,25	overgangsfj. nær gangfj.
41,25	-	41,78	aplitt
41,78	-	49,82	overgangsfj. nær rødgranitt
49,82	-	49,90	granittpegmatitt
49,90	-	51,97	overgangsfj. nær rødgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 20/3-1963. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
93.9	0.563	43.6	0.450								
x											
100.3	0.061	22.1	0.105								
x											
98.3	0.101	28.1	0.155								
x											
95.3	0.270	35.8	0.486								
x											
97.6	0.070	28.1	0.090								
x											
100.7	0.266	32.7	0.486								
x											
100.3	0.090	24.9	0.195								
x											
97.0	0.072	22.9	0.101								
x											
100.7	0.049	23.3	0.098								
x											
100.3	0.045	24.1	0.086								
x											
100.3	0.086	23.9	0.083								
x											
101.3	0.054	18.9	0.125								
x											
103.4	0.151	19.5	0.108								
x											
103.0	0.025	17.1	0.036								
x											
101.3	0.022	10.7	0.038								
x											

Slamutvinning 25.03 %

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 45.03 m
Kjerne %: 99.5/ Timer: Boring = Total =
Boringsdato: Desember 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 315

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBEN

Profil 34, hengert XI

Salvør Skofstad

0,00	-	0,95	overgangsfj. nær gangfj.
0,95	-	1,23	gangfj. impr. gjennomgående MoS2 sleppe ved 1,09
1,23	-	1,39	kvarts m/sterk MoS2, 2 gjennomgående MoS2 slepper
1,39	-	2,24	overgangsfj. nær gangfj.
2,24	-	2,27	kvarts
2,27	-	3,57	overgangsfj. nær gangfj.
3,57	-	3,59	kvarts m/svak MoS2
3,59	-	4,93	overgangsfj. nær gangfj.
4,93	-	4,95	kvarts
4,95	-	5,06	gangfj. sv. impr.
5,06	-	5,07	kvarts m/MoS2
5,07	-	6,82	gangfj. impr.
6,82	-	6,84	kvarts m/sterk MoS2
6,84	-	8,28	gangfj. spor
8,28	-	8,33	pegmatitt
8,33	-	9,26	gangfj. sv. impr.
9,26	-	9,265	MoS2
9,265	-	11,35	gangfj. spor
11,35	-	11,45	kvarts m/MoS2 + kis
11,45	-	11,83	gangfj.
11,83	-	12,18	granitpegm.
12,18	-	12,48	gangfj.
12,48	-	12,62	kvarts m/MoS2
12,62	-	13,57	gangfj.
13,57	-	14,50	overgangsfj. nær gangfj.
14,50	-	15,63	gangfj. spor
15,63	-	15,64	kvarts m/svak MoS2
15,64	-	16,21	gangfj.
16,21	-	16,50	uren kvarts m/MoS2
16,50	-	17,40	gangfj.
17,40	-	17,41	kvarts m/MoS2
17,41	-	17,95	gangfj.
17,95	-	18,00	kvarts m/sterk MoS2, gjennomgående slepper
18,00	-	19,36	gangfj. spor
19,36	-	19,50	kvarts m/MoS2 19,50 gjennomgående MoS2 sleppe
19,50	-	20,34	gangfj.
20,34	-	20,38	kvarts
20,38	-	20,90	gangfj.
20,90	-	21,15	aplitt
21,15	-	21,50	gangfj. impr.
21,50	-	22,61	gangfj. oppsprukket flere slepper
22,61	-	24,11	gangfj. spor
24,11	-	24,19	kvarts svak MoS2
24,19	-	25,52	gangfj. spor
25,52	-	25,83	kvarts m/MoS2
25,83	-	29,69	gangfj. spor
29,69	-	29,70	kvarts m/MoS2
29,70	-	30,85	gangfj. spor
30,85	-	30,86	kvarts m/MoS2
30,86	-	31,07	gangfj. impr.
31,07	-	31,13	pegmatitt
31,13	-	32,34	gangfj. spor
32,34	-	32,40	kvarts m/MoS2
32,40	-	32,72	gangfj.
32,72	-	32,81	kvarts m/MoS2
32,81	-	34,07	gangfj. spor
34,07	-	34,10	kvarts m/MoS2
34,10	-	34,82	gangfj. spor
34,82	-	34,96	granitpegm.
34,96	-	35,17	gangfj. spor
35,17	-	35,19	kvarts m/MoS2
35,19	-	36,72	gangfj.
36,72	-	36,77	kvarts m/MoS2
36,77	-	37,09	gangfj. kvartsrikt m/kis + svak MoS2

37,05	-	37,055	MoS2
37,055	-	37,25	gangfjell
37,25	-	40,89	overgangsfj. nær gangfj.
40,89	-	40,92	pegmatitt
40,92	-	41,06	overgangsfj. nær gangfj.
41,06	-	41,30	gangfj.
41,30	-	41,43	aplitt
41,43	-	41,81	gangfj.
41,81	-	41,94	kvarts
41,94	-	42,18	gangfj. meget kvartsrikt
42,18	-	42,44	gangfj.
42,44	-	42,53	kvarts m/svak MoS2
42,53	-	43,48	overgangsfj. nær rødgranitt
43,48	-	43,51	kvarts
43,51	-	45,03	overgangsfj. nær gangfj.

S l u t t .

Knaben Gruvor, 19/3-1963.

Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
0.043	94.9	31.5	0.071	x							
x				uksp.	100.0	36.6	0.026				
0.040	95.6	21.3	0.070								
x											
0.068	88.7	47.5	0.137								
x											
0.047	95.3	41.8	0.090								
x											
0.093	100.3	30.7	0.198								
x											
0.410	99.7	36.0	0.375								
x											
0.069	100.7	29.5	0.205								
x											
0.040	99.0	36.8	0.104								
x											
0.187	100.3	21.7	0.330								
x											
0.047	98.7	17.6	0.047								
x											
0.104	100.3	28.9	0.151								
x											
0.133	100.0	22.1	0.208								
x											
0.051	98.0	20.9	0.101								
x											
0.070	100.0	22.9	0.038								
x											
0.078	99.3	22.9	0.065								
x											
0.065	101.3	21.7	0.070								
x											
uksp.	102.0	10.0	0.020								

Slamutvinning 28.73%

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 328° Fall = -66.7° Lengde = 53.06 m
Kjerne%: 98.76 Timer: Boring = Total =
Boringsdato: Desember 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 314

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUE
Profil 33, hengort, XI

Salomon Skofstad

0,00	-	2,46	overgangsfj. nær gangfj. spor
2,46	-	2,48	kvarts
2,48	-	3,00	overgangsfj. nær gangfj. spor
3,00	-	3,93	gangfj. sv. impr.
3,93	-	4,00	granittpegmatitt
4,00	-	4,42	gangfj.
4,42	-	4,46	kvarts m/svak MoS2
4,46	-	4,60	gangfj.
4,60	-	4,62	kvarts
4,62	-	6,62	overgangsfj. nær gangfj. spor
6,62	-	6,64	kvarts
6,64	-	8,84	overgangsfj. nær gangfj.
8,84	-	8,87	kvarts m/MoS2
8,87	-	10,43	gangfj.
10,43	-	10,44	kvarts m/sterk MoS2
10,44	-	11,63	gangfj.
11,63	-	11,64	kvarts
11,64	-	13,90	gangfj. spor
13,90	-	13,91	kvarts m/MoS2
13,91	-	14,03	gangfj.
14,03	-	14,07	kvarts/svak MoS2
14,07	-	14,21	gangfj.
14,21	-	14,29	kvarts m/MoS2
14,29	-	14,50	gangfj.
14,50	-	14,54	kvarts
14,54	-	14,80	gangfj.
14,80	-	14,83	kvarts
14,83	-	15,37	gangfj. impr.
15,37	-	15,40	kvarts
15,40	-	16,55	gangfj.
16,66	-	16,78	kvarts m/sterk MoS2
16,78	-	17,23	gangfj. impr.
17,23	-	17,25	kvarts m/sterk MoS2, 2 mm ren MoS2
17,25	-	17,88	gangfj. spor
17,88	-	17,90	fahlbånd m/MoS2
17,90	-	20,37	gangfj. spor
20,87	-	20,90	kvarts m/sterk MoS2
20,90	-	22,00	gangfj. spor
22,00	-	22,18	kvarts m/MoS2
22,18	-	22,62	pegmatitt
22,62	-	22,77	kvarts m/MoS2
22,77	-	24,90	gangfj. spor
24,90	-	24,93	kvarts m/MoS2
24,93	-	25,29	gangfj.
25,29	-	25,39	kvarts m/MoS2
25,39	-	25,66	gangfj. impr.
25,66	-	25,78	kvarts m/sterk MoS2
25,78	-	25,95	pegmatitt m/MoS2
25,95	-	27,20	gangfj. impr.
27,20	-	28,53	gangfj. spor
28,53	-	28,58	pegmatitt
28,58	-	29,85	gangfj. spor
29,85	-	30,43	gangfj. spor
30,43	-	30,44	gjennomgående MoS2 sleppe litt uren
30,44	-	32,35	gangfj. spor
32,35	-	32,36	kvarts
32,36	-	32,94	gangfj. impr.
32,94	-	33,10	kvarts m/sterk MoS2
33,10	-	35,22	gangfj. spor
35,22	-	35,23	kvarts m/MoS2
35,23	-	36,07	gangfj. spor
36,07	-	36,08	fahlbånd m/MoS2
36,08	-	36,97	gangfj. spor
36,97	-	37,60	overgangsfj. nær gangfj.

37,60	-	38,17	gangfj. spor
38,17	-	38,19	kvarts
38,19	-	39,50	gangfj. spor
39,50	-	39,57	kvarts m/MoS2
39,57	-	39,60	kvarts m/svak MoS2
39,60	-	39,94	gangfj.
39,94	-	41,44	overgangsfj. nær gangfj.
41,44	-	41,45	fahlbånd m/MoS2
41,45	-	42,80	gangfj.
42,80	-	43,65	overgangsfj. nær gangfj.
43,65	-	43,70	kvarts m/svak MoS2
43,70	-	43,82	gangfj.
43,82	-	43,85	kvarts m/svak MoS2
43,85	-	44,11	gangfj. tynn malmgang 44,04
44,11	-	44,14	fahlbånd m/MoS2
44,14	-	44,53	gangfj.
44,53	-	44,55	kvarts
44,55	-	44,94	gangfj.
44,94	-	44,96	kvarts m/MoS2
44,96	-	45,35	gangfj. spor m/kis + svak MoS2
45,35	-	45,50	granitpegm.
45,50	-	45,60	gangfj.
45,60	-	45,76	uren kvarts m/kis + svak MoS2
45,76	-	45,96	gangfj.
45,96	-	46,00	kvarts m/MoS2
46,00	-	46,05	gangfj.
46,05	-	46,06	kvarts m/MoS2
46,06	-	46,14	gangfj.
46,14	-	46,36	uren kvarts m/kis + svak MoS2
46,36	-	47,21	gangfj. spor
47,21	-	53,06	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 16/3-1963.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
93.9	0.073	x			
x		101.0	ikke spor		
93.7	0.058	x			
x					
94.2	0.040				
x					
98.0	0.061				
x					
98.0	0.296				
x					
97.3	0.256				
x					
98.7	0.175				
x					
98.7	0.525				
x					
100.0	0.068				
x					
98.7	0.065				
x					
99.3	0.061				
x					
99.7	0.039				
x					
99.7	0.150				
x					
100.7	0.050				
x					
100.0	0.030				
x					
100.3	2.080				
x					
101.0	0.012				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = - 66.6^g Lengde = 55.10 m
 Kjerne %: 98.2 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Oktober 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 313

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 32 XL etg, heng
Selmauf Skof Wund

Hull nr. 313. Profil 32. XI etg.

0,00	-	3,00	gangfj. sv. impr.
3,00	-	6,52	gangfj. spor
6,52	-	6,53	kvarts m/MoS2
6,53	-	8,20	gangfj. spor
8,20	-	8,35	granittpegmatitt
8,35	-	8,90	gangfj. spor
8,90	-	8,95	kvarts m/MoS2
8,95	-	12,55	gangfj. spor
12,55	-	12,58	kvarts m/MoS2
12,58	-	13,05	gangfj. spor
13,05	-	13,10	kvarts m/sterk MoS2
13,10	-	13,29	gangfj. spor
13,29	-	13,32	kvarts m/sterk MoS2
13,32	-	14,00	gangfj. spor
14,00	-	14,10	kvarts m/sterk MoS2
14,10	-	14,75	gangfj. sv. impr.
14,75	-	14,79	kvarts m/sterk MoS2
14,79	-	15,58	gangfj. spor
15,58	-	15,80	kvarts m/MoS2
15,80	-	16,06	gangfj. spor
16,06	-	16,10	kvarts m/MoS2
16,10	-	16,42	gangfj. spor
16,42	-	16,44	kvarts m/MoS2
16,44	-	16,72	gangfj. spor
16,72	-	16,92	kvarts m/MoS2
16,92	-	17,75	gangfj. spor
17,75	-	17,82	kvarts m/MoS2
17,82	-	18,23	gangfj. spor
18,23	-	18,26	kvarts m/MoS2
18,26	-	19,18	gangfj. spor
19,18	-	19,20	kvarts
19,20	-	19,73	overgangsfj. nær gangfj.
19,73	-	19,75	kvarts m/MoS2
19,75	-	20,13	gangfj. spor
20,13	-	20,18	pegmatitt
20,18	-	20,85	gangfj. spor
20,85	-	20,97	kvarts m/sterk MoS2
20,97	-	21,94	gangfj. spor
21,94	-	21,95	MoS2
21,95	-	22,20	gangfj. impr.
22,20	-	22,80	overgangsfj. nær gangfj.
22,80	-	22,82	kvarts m/MoS2
22,82	-	22,97	gangfj.
22,97	-	22,99	kvarts m/MoS2
22,99	-	23,08	gangfj.
23,08	-	23,10	kvarts m/MoS2
23,10	-	24,20	gangfj. spor
24,20	-	24,27	gangfj. impr.
24,27	-	25,33	gangfj. sv. impr.
25,33	-	25,38	kvarts m/MoS2
25,38	-	26,82	gangfj. impr.
26,82	-	26,84	granittpegmatitt
26,84	-	27,18	gangfj. impr.
27,18	-	27,24	gangfj. st. impr.
27,24	-	28,67	gangfj. spor
28,67	-	28,69	kvarts
28,69	-	30,42	gangfj. spor
30,42	-	30,46	kvarts m/MoS2
30,46	-	32,00	gangfj. sv. impr.
32,00	-	32,09	gangfj. st. impr.
32,09	-	32,63	gangfj. spor
32,63	-	32,67	granittpegmatitt
32,67	-	33,66	gangfj. spor
33,66	-	33,70	pegmatitt

33,70	-	37,03	gangfj. spor
37,03	-	38,92	gangfj. impr.
38,92	-	38,96	kvarts m/MoS2
38,96	-	39,70	gangfj. impr.
39,70	-	40,73	rödgranitt
40,73	-	40,78	pegmatitt
40,78	-	40,90	rödgranitt
40,90	-	40,95	pegmatitt
40,95	-	43,60	rödgranitt
43,60	-	43,62	kvarts m/MoS2
43,62	-	44,90	gangfj. spor
44,90	-	44,93	kvarts m/MoS2
44,93	-	47,12	gangfj. spor delvis aplitt
47,12	-	47,15	MoS2 sleppe m/litt gangfj.
47,15	-	49,25	gangfj. spor
49,25	-	55,10	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 22/11-1962. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
92.8	0.016	20.3	0.038	x							
x				97.8	ikke spor	30.2	0.018				
x				x							
95.6	0.143	48.5	0.140								
x											
98.3	0.101	30.4	0.105								
x											
98.7	0.090	35.0	0.061								
x											
94.9	0.126	31.4	0.204								
x											
94.2	0.104	38.2	0.154								
x											
96.6	0.104	40.3	0.140								
x											
99.3	0.090	38.7	0.183								
x											
98.0	0.575	24.1	0.204								
x											
99.3	0.386	32.1	0.775								
x											
95.3	0.133	25.6	0.348								
x											
96.0	0.065	35.8	0.140								
x											
97.6	0.043	28.1	0.072								
x											
97.0	0.090	23.9	0.136								
x											
97.0	0.064	25.5	0.058								
x											
98.0	spor	23.7	0.029								
x											
97.6	0.025	22.3	0.035								

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = -66^g Lengde = 54.36 m
 Kjerne %: 97.25 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Oktober 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 312

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 31/xi hengort
Silkeborg Skovland

Hull nr. 312. Profil 31.

0,00	-	1,00	overgangsfj. nær gangfj.
1,00	-	1,70	gangfj.
1,70	-	3,04	overgangsfj. nær gangfj.
3,04	-	3,07	kvarts m/sterk MoS ₂
3,07	-	3,85	overgangsfj. nær gangfj. spor
3,85	-	4,75	lyst gangfj. grovkornet, spor
4,75	-	4,80	kvarts svak MoS ₂
4,80	-	6,04	gangfj. spor
6,04	-	6,07	kvarts m/sterk MoS ₂
6,07	-	7,27	gangfj. impr.
7,27	-	7,33	gangfj. rustsleppe
7,33	-	11,24	overgangsfj. nær gangfj. spor
11,24	-	11,26	kvarts m/MoS ₂
11,26	-	11,96	overgangsfj. nær gangfj.
11,96	-	12,13	kvarts m/sterk MoS ₂
12,13	-	12,88	gangfj. spor
12,88	-	13,10	pegmatitt
13,10	-	13,60	gangfj.
13,60	-	14,06	kvarts m/MoS ₂
14,06	-	14,47	gangfj. impr.
14,47	-	14,60	kvarts sv. MoS ₂
14,60	-	15,39	gangfj. spor
15,39	-	15,42	kvarts
15,42	-	16,03	gangfj. sv. impr.
16,03	-	16,05	kvarts
16,05	-	17,23	gangfj. spor
17,23	-	17,28	kvarts
17,28	-	17,96	gangfj. impr.
17,96	-	18,10	overgangsfj. nær gangfj.
18,10	-	20,25	gangfj. impr.
20,25	-	20,37	kvarts m/MoS ₂
20,37	-	21,05	gangfj. spor
21,05	-	21,16	kvarts m/svak MoS ₂
21,16	-	24,25	gangfj. spor
24,25	-	24,26	gjennomgående MoS ₂ sleppe
24,26	-	26,26	gangfj.
26,26	-	26,30	pegmatitt
26,30	-	27,00	gangfj. impr.
27,00	-	27,88	gangfj.
27,88	-	27,92	kvarts
27,92	-	28,66	gangfj.
28,66	-	28,68	kvarts sterk MoS ₂
28,68	-	28,69	MoS ₂
28,69	-	29,82	gangfj. spor
29,82	-	31,31	gangfj. impr.
31,30	-	36,65	gangfj. spor
36,65	-	37,35	pegmatitt
37,55	-	38,50	gangfj.
38,50	-	39,00	overgangsfj. nær gangfj.
39,00	-	39,80	gangfj. spor
39,80	-	39,85	kvarts m/sterk MoS ₂
39,85	-	40,50	gangfj. spor
40,50	-	40,53	kvarts m/MoS ₂
40,53	-	41,13	gangfj. litt CuFeS ₂
41,13	-	41,17	pegmatitt
41,17	-	42,31	overgangsfj. nær rödgranitt
42,31	-	43,29	gangfj.
43,29	-	43,34	kvarts m/svak MoS ₂
43,34	-	45,10	overgangsfj. nær gangfj.
45,10	-	47,36	gangfj.
47,36	-	47,40	kvarts m/sv. MoS ₂
47,40	-	48,29	gangfj.
48,29	-	48,31	kvarts
48,31	-	48,69	gangfj.

48,69 - 48,73 pegmatitt
48,73 - 49,70 gangfj.
49,70 - 49,74 pegmatitt
49,74 - 50,20 overgangsfj. nær gangfj.
50,20 - 54,40 rødgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 22/11-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
94.2	0.010	12.3	0.025	x							
x				101.7	ikke						
					spor						
98.0	0.076	8.0	0.028	x							
x				102.0	"						
98.3	0.048										
x											
93.9	0.112										
x											
99.0	0.108										
x											
98.3	0.104										
x											
99.7	0.298										
x											
98.0	0.052										
x											
99.3	0.165										
x											
99.3	1.280										
x											
100.3	0.370										
x											
100.0	0.043										
x											
100.3	0.040										
x											
99.7	0.042										
x											
100.0	0.044										
x											
100.7	0.068										
x											
100.0	0.015										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -66.6° Lengde = 55.21 m
 Kjerne %: 98.97 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: September 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 311

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profib 30 XI etg. hengort
Selma Hoffmann

Hull nr. 311. Profil 30 XI etg.

0,00	-	2,32	overgangsfj. nær gangfj. flere slepper
2,32	-	2,36	kvarts m/MoS2
2,36	-	3,26	overgangsfj. nær gangfj.
3,26	-	3,35	pegmatitt
3,35	-	3,71	overgangsfj. nær gangfj.
3,71	-	3,73	pegmatitt
3,73	-	4,89	overgangsfj. nær gangfj.
4,89	-	5,00	gangfj. spor
5,00	-	5,03	kvarts m/MoS2
5,03	-	5,72	gangfj. spor
5,72	-	5,73	kvarts m/MoS2
5,73	-	5,93	gangfj. spor
5,93	-	5,96	kvarts m/MoS2 + kis
5,96	-	6,40	gangfj. spor
6,40	-	6,87	gangfj. sv. impr.
6,87	-	6,89	kvarts m/MoS2
6,89	-	7,24	gangfj. spor
7,24	-	7,26	kvarts m/svak MoS2
7,26	-	7,82	gangfj. spor, 1 rustsleppe
7,82	-	7,85	kvarts m/MoS2
7,85	-	8,93	gangfj.
8,93	-	8,97	pegmatitt
8,97	-	11,40	gangfj. impr.
11,40	-	11,70	overgangsfj. nær gangfj.
11,70	-	11,72	kvarts m/MoS2
11,72	-	12,90	overgangsfj. nær gangfj. spor
12,90	-	12,92	kvarts m/sterk MoS2
12,92	-	14,29	overgangsfj. nær gangfj. spor
14,29	-	14,30	kvarts spor
14,30	-	15,07	overgangsfj. nær gangfj.
15,07	-	15,12	fahlbånd m/MoS2 + kis
15,12	-	15,68	overgangsfj. nær gangfj. spor
15,68	-	15,76	kvarts svak MoS2
15,76	-	16,06	obergangsfj. nær gangfj.
16,06	-	16,10	kvarts m/svak MoS2
16,16	-	16,48	gangfj. spor
16,48	-	16,52	kvarts svak MoS2
16,52	-	16,64	gangfj. spor
16,64	-	17,01	kvarts svak MoS2
17,01	-	17,91	gangfj. spor
17,91	-	17,92	kvarts svak MoS2
17,92	-	18,48	gangfj. impr.
18,48	-	18,56	kvarts m/sterk MoS2
18,56	-	18,62	gangfj.
18,62	-	18,66	kvarts m/MoS2
18,66	-	18,84	gangfj.
18,84	-	18,87	kvarts
18,87	-	19,47	gangfj. spor
19,47	-	19,49	kvarts m/svak MoS2
19,49	-	20,61	overgangsfj. nær gangfj. spor
20,61	-	20,65	kvarts m/svak MoS2
20,65	-	21,40	overgangsfj. nær gangfj.
21,40	-	21,41	kvarts m/MoS2
21,41	-	21,75	overgangsfj. nær gangfj.
21,75	-	21,77	kvarts
21,77	-	24,64	gangfj. spor
24,64	-	24,66	kvarts m/MoS2
24,66	-	24,91	gangfj. spor
24,91	-	24,92	kvarts
24,92	-	25,14	gangfj. spor
25,14	-	25,16	kvarts m/MoS2
25,16	-	25,64	overgangsfj. nær gangfj.
25,64	-	25,65	kvarts
25,65	-	26,26	gangfj. st. impr.
26,26	-	26,74	gangfj. spor

26,74	-	26,80	Kvarts
26,80	-	27,82	gangfj. spor
27,82	-	27,83	MoS2
27,83	-	28,09	gangfj. spor
28,09	-	28,34	kvarts m/sterk MoS2
28,34	-	28,41	gangfj.
28,41	-	28,55	aplitt impr.
28,55	-	32,09	gangfj. spor
32,09	-	32,11	gangfj. spor kvarts
32,11	-	32,27	gangfj.
32,27	-	32,37	kvarts
32,37	-	32,60	gangfj.
32,60	-	32,80	gangfj. st. impr.
32,80	-	33,74	gangfj. spor
33,74	-	33,79	pegmatitt
33,79	-	34,75	gangfj. sv. impr.
34,75	-	34,80	kvarts m/MoS2
34,80	-	36,41	gangfj. sv. impr.
36,41	-	36,45	fahlbånd m/MoS2 + kis
36,45	-	37,89	gangfj. spor
37,89	-	37,96	pegmatitt
37,96	-	38,12	gangfj.
38,12	-	38,15	kvarts m/MoS2
38,15	-	38,27	gangfj.
38,27	-	38,35	pegmatitt
38,35	-	39,00	gangfj. sv. impr.
39,00	-	42,01	gangfj. spor
42,01	-	42,03	kvarts m/MoS2
42,03	-	43,44	gangfj. spor
43,44	-	43,57	gangfj. impr.
43,57	-	44,48	gangfj. spor
44,48	-	44,57	pegmatitt
44,57	-	45,63	gangfj. spor
45,63	-	46,15	pegmatitt
46,15	-	47,08	gangfj. spor
47,08	-	47,11	kvarts
47,11	-	47,16	gangfj.
47,16	-	47,27	kvarts m/MoS2
47,27	-	47,52	gangfj.
47,52	-	47,61	kvarts
47,61	-	48,63	gangfj.
48,63	-	48,65	kvarts
48,65	-	51,02	gangfj. spor
51,02	-	55,21	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 15/11-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
98.3	ikke spor				
x					
99.7	"				
x					
100.0	"				
x					
101.7	"				
x					
101.3	"				
x					
101.7	"				
x					
103.7	"				
x					
100.7	0.097				
x					
101.7	0.927				
x					
100.7	0.323				
x					
99.3	0.129				
x					
99.0	0.222				
x					
100.3	0.126				
x					
104.1	0.079				
x					
98.0	0.065				
x					
97.4	0.018				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = 50^g Lengde = 47.24 m
 Kjerne %: 100.53 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: August 1962 Borer: Knaben / Larsen

Diamantborhull Nr.: 310

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 20+14 Dagbrudd
 Salund Skofte land

Hull nr. 310 (dagbrudd). Profil 20 + 14.

0,00	-	15,00	rödgranitt
15,00	-	15,65	rödgranitt rustfarvet
15,65	-	23,10	overgangsfj. nær rödgranitt
23,10	-	23,65	aplitt
23,65	-	26,18	gangfj. st. impr.
26,18	-	26,26	kvarts m/MoS2
26,26	-	27,68	gangfj. st. impr.
27,68	-	27,72	kvarts m/MoS2
27,72	-	29,61	gangfj. impr.
29,61	-	29,63	kvarts
29,63	-	32,90	gangfj. spor
32,90	-	33,04	kvarts m/MoS2
33,04	-	33,55	aplitt spor
33,55	-	34,23	gangfj. impr.
34,23	-	34,32	kvarts m/MoS2
34,32	-	37,23	gangfj. sv. impr.
37,23	-	37,55	aplitt
37,55	-	37,58	kvarts
37,58	-	39,26	aplitt
39,26	-	43,00	aplitt impr.
43,00	-	43,27	kvarts m/MoS2
43,27	-	43,69	gangfj. spor
43,69	-	43,71	kvarts
43,71	-	44,37	gangfj.
44,37	-	45,57	overgangsfj. nær gangfj. spor
45,57	-	45,61	kvarts sv. MoS2
45,61	-	46,90	overgangsfj. nær gangfj. spor
46,90	-	46,91	kvarts m/sv. MoS2
46,91	-	47,24	overgangsfj. nær gangfj.

. S l u t t .

Knaben Gruvor, 19/9-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
99.3 ikke spor					
x					
99.0 0.005					
x					
102.0 spor					
x					
99.3 spor					
x					
99.0 0.101					
x					
94.9 0.118					
x					
93.4 0.194					
x					
97.0 0.472					
x					
97.6 0.072					
x					
98.7 spor					
x					
97.3 0.018					
x					
101.3 spor					
x					
103.5 ikke spor					

Dårlig kjernevinding
i malmsonen. NB.

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 328° Fall = 50° Lengde = 37.15 m
Kjerne%: 98.42 Timer: Boring = Total =
Boringsdato: August 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 309
A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
Profil 20*14 Dagbrudd
Sakaluf Skjoldkjøl

0,00	-	13,00	rödgranitt
13,00	-	13,30	overgangsfj. nær gangfj.
13,30	-	13,31	kvarts
13,31	-	13,40	gangfj. impr.
13,40	-	13,75	gangfj.
13,75	-	13,79	uren kvarts m/MoS2
13,79	-	14,70	gangfj. impr.
14,70	-	15,39	aplitt
15,39	-	15,67	gangfj. rustfarvet sv. impr.
15,67	-	15,69	kvarts
15,69	-	18,39	gangfj. impr.
18,39	-	18,45	kvarts m/MoS2
18,45	-	18,86	gangfj. sterkt oppsprukket, rustfarvet, impr.
18,86	-	19,00	aplitt impr.
19,00	-	19,23	gangfj. impr.
19,23	-	19,69	aplitt
19,69	-	20,00	aplitt rustfarvet, sv. impr.
20,00	-	20,05	kvarts m/MoS2
20,05	-	20,52	aplitt st. impr.
20,52	-	21,00	kvarts svak MoS2
21,00	-	21,22	aplitt impr.
21,22	-	21,23	kvarts m/MoS2
21,23	-	23,10	aplitt st. impr.
23,10	-	23,21	gangfj. impr.
23,21	-	23,26	kvarts m/st. MoS2, 1 cm MoS2 sleppe
23,26	-	24,80	gangfj. impr.
24,80	-	26,30	overgangsfj. nær gangfj.
26,30	-	27,35	gangfj.
27,35	-	27,36	kvarts m/MoS2
27,36	-	30,40	gangfj. spor
31,15	-	31,41	gangfj. spor
31,41	-	32,64	overgangsfj. nær gangfj.
32,64	-	37,15	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 19/9-1962. Skofteland/Netland

Hull nr. 308. Profil 20.

0,00	-	11,39	rödgranitt
11,39	-	11,42	kvarts
11,42	-	12,19	övergångsfj. nær gangfj.
12,19	-	12,21	kvarts m/MoS ₂
12,21	-	12,49	gangfj.
12,49	-	12,64	aplitt
12,64	-	12,90	gangfj.

Slutt

Knaben Gruvor, 19/9-1962. Skofteland/Netland

Hull nr. 307. Profil 19 + 14.

0,00	-	12,66	rödgranitt
12,66	-	13,90	aplitt
13,90	-	14,69	gangfj. sv. impr.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 19/9-1962. Skofteland/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
95.3	spor				
x					
95.3	ikke spor				
x					
98.3	"				
x					
100.0	"				
x					
101.3	"				
x					
100.3	spor				
x					
102.0	ikke spor				
x					
98.7	0.248				
x					
98.0	0.125				
x					
95.5	0.069				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = -50° Lengde = 29.00 m
 Kjerne %: 98.7 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: juni 1962 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 306

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 20 Dagbrudd
 Salvaud Skofte land

Hull nr. 306. Profil 20.

0,00	-	0,95	rödgranitt
0,95	-	1,00	pegmatitt
1,00	-	19,70	rödgranitt
19,70	-	20,95	aplitt
20,95	-	22,63	gangfj. impr.
22,63	-	23,00	gangfj. rustfarvet spor
23,00	-	23,13	gangfj. impr.
23,13	-	23,15	kvarts m/MoS2
23,15	-	24,63	gangfj. impr.
24,63	-	25,93	gangfj. m/ m små aplitt slirer, spor
25,93	-	25,98	kvarts m/MoS2
25,98	-	28,63	gangfj. m/små aplittslirer spor
28,63	-	28,66	kvarts m/MoS2
28,66	-	28,80	gangfj. spor
28,80	-	29,00	gangfj. gneisstruktur, spor

S l u t t.

Knaben Gruvor, 19/9-1962. Skofteland/Netland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
98.3	ikke sp				
x					
100.3	"				
x					
98.7	spor				
x					
102.0	ikke sp.				
x					
99.7	spor				
x					
101.0	ikke sp.				
x					
100.7	spor				
x					
100.0	0.012				
x					
100.7	1.551				
x					
97.6	0.738				
x					
99.3	0.400				
x					
98.0	0.113				
x					
90.5	0.037				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = 50° Lengde = 37.50 m
 Kjerne %: 99.30 Timer: Boring = Total =
 Boredato: juni 1962 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 305

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 19x14 Dagbrudd
Salvans Skoftehus

Hull nr. 305 (dagbrudd). Profil 19 + 14.

0,00	-	9,61	overgangsfj. nær gangfj rødgranitt
9,61	-	9,65	granitt pegmatitt
9,65	-	21,03	overgangsfj. nær rödgarnitt
21,03	-	21,24	gangfj. sv. CuFeS ₂
21,24	-	22,09	overgangsfj. nær gangfj.
22,09	-	24,47	gangfj. kvartsrikt spor
24,47	-	24,71	granitt pegmatitt
24,71	-	24,81	kvarts m/sterk MoS ₂ + CuFeS ₂
24,81	-	24,94	gangfj. impr.
24,94	-	25,02	kvarts m/serrk MoS ₂
25,02	-	26,70	gangfj. impr.
26,70	-	27,00	kvarts uren m/MoS ₂
27,00	-	27,73	gangfj. impr.
27,73	-	27,81	kvarts m/MoS ₂
27,81	-	32,68	gangfj. kvartsrikt impr.
32,68	-	35,24	gangfj. kvartsrikt
35,24	-	35,59	gangfj. kvartsrikt impr.
35,59	-	36,63	gangfj. kvartsrikt sv. impr.
36,63	-	37,50	oppsprukket rustfarvet gangfj. sv. impr.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 18/9-1962.

Skoftealand/Netland

0,00	-	0,75	gangfjell
0,75	-	2,33	overgangsfj. nær gangfj.
2,33	-	2,39	kvarts sv. MoS2
2,39	-	3,75	overgangsfj. nær gangfj.
3,75	-	5,05	gangfj.
5,05	-	8,25	overgangsfj. nær gangfj.
8,25	-	9,59	gangfj. spor
9,59	-	9,73	kvarts m/MoS2
9,73	-	10,08	gangfj. spor
10,08	-	10,10	kvarts m/MoS2
10,10	-	10,72	gangfj.
10,72	-	10,75	kvarts m/MoS2
10,75	-	11,73	gangfj. sv. impr.
11,73	-	12,22	granitt pegmatitt
12,22	-	13,49	overgangsfj. nær gangfj.
13,49	-	13,63	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
13,63	-	15,96	overgangsfj. nær gangfj.
15,96	-	16,05	overgangsfj. nær gangfj. impr.
16,05	-	18,62	overgangsfj. nær gangfj.
18,62	-	18,65	kvarts m/MoS2
18,65	-	21,69	overgangsfj. nær gangfj.
21,69	-	22,03	kvarts m/MoS2
22,03	-	22,13	gangfj.
22,13	-	22,30	kvarts m/MoS2
22,30	-	22,95	rödgranitt
22,95	-	23,03	kvarts st. MoS2
23,03	-	23,25	overgangsfj. nær gangfj.
23,25	-	23,27	kvarts m/st. MoS2
23,27	-	23,67	gangfj.
23,67	-	23,97	kvarts uren m/MoS2
23,97	-	24,22	gangfj.
24,22	-	24,36	kvarts st. MoS2
24,36	-	25,09	gangfj.
25,09	-	25,21	kvarts
25,21	-	25,41	gangfj.
25,41	-	26,08	kvarts m/MoS2
26,08	-	26,63	gangfj. impr.
26,63	-	27,29	kvarts
27,29	-	29,21	gangfj. spor
29,21	-	29,24	kvarts sv. MoS2
29,24	-	29,97	gangfj.
29,97	-	30,10	kvarts m/MoS2
30,10	-	31,50	gangfj. spor
31,50	-	31,63	aplitt sv. impr.
31,63	-	32,20	overgangsfj. nær gangfj.
32,20	-	32,49	kvarts m/sv. MoS2
32,49	-	36,10	overgangsfj. nær gangfj.
36,10	-	36,60	gangfj. sv. impr.
36,60	-	36,71	kvarts m/st. MoS2
36,71	-	41,34	gangfj. spor
41,34	-	41,60	gangfj. impr.
41,60	-	42,80	overgangsfj. nær gangfj.
42,80	-	44,96	gangfj. spor
44,96	-	45,70	overgangsfj. nær gangfj.
45,70	-	46,52	gangfj.
46,52	-	46,54	kvarts m/sv. MoS2
46,54	-	47,42	gangfj.
47,42	-	47,44	kvarts
47,44	-	48,20	gangfj. spor
48,20	-	49,60	overgangsfj. nær gangfj.
49,60	-	51,10	gangfj. fink. spor
51,10	-	55,41	rödgranitt

S l u t t.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
x				x							
99.3	0.025	33.5	0.055	97.6	0.069	17.7	0.066				
x				x							
99.3	0.062	34.6	0.145	101.0	0.014	14.6	spor				
x				x							
98.3	0.041	27.7	0.036	101.0	0.036	13.6	0.045				
x				x							
97.6	0.085	25.9	0.110	99.0	0.116						
x				x							
98.7	0.095	30.0	0.084	94.9	0.102						
x				x							
98.7	0.028	18.1	0.035	98.0	0.055						
x				x							
100.3	0.073	19.7	0.222	101.0	0.016						
x											
102.7	0.120	21.7	0.102								
x											
102.0	0.055	20.7	0.088								
x											
100.7	0.045	16.6	0.029								
x											
99.7	0.124	19.3	0.178								
x											
101.7	0.055	16.3	0.030								
x											
100.3	0.098	4.1	0.098								
x											
84.9	0.076	21.1	0.124								
x											
99.0	0.214	10.4	1.090								
x											
102.0	0.080	10.8	0.120								
x											
92.3	0.103	13.2	0.125								

Beliggenhet: X = 999,504 Y = 1235,480 Z =
 Retn.: Azim = Fall = - 100° Lengde = 69.69 m
 Kjerne %: 98.68 Timer: Boring = Total =
 Boringdato: juni 1962 Borer: Knabor / Larsen
 og Eriksen

Diamantborhull Nr.: 303

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
Pr. 35/XIII

Salomon Stokkum

0,00	-	1,61	gangfj. delvis overgangsfj.
1,61	-	1,63	kvarts sv. MoS2
1,63	-	1,90	gangfj. spor
1,90	-	1,91	kvarts
1,91	-	3,81	gangfj.
3,81	-	4,48	overgangsfj. nær gangfj.
4,48	-	4,50	kvarts
4,50	-	4,86	overgangsfj. nær gangfj.
4,86	-	4,96	kvarts m/MoS2
4,96	-	5,24	gangfj.
5,24	-	5,25	kvarts m/MoS2
5,25	-	6,52	gangfj. spor
6,52	-	6,54	kvarts
6,54	-	8,50	gangfj.
8,50	-	10,17	overgangsfj. nær gangfj.
10,17	-	10,21	kvarts m/MoS2
10,21	-	10,64	gangfj.
10,64	-	10,68	kvarts sv. MoS2
10,68	-	10,76	gangfj.
10,76	-	10,78	kvarts
10,78	-	11,10	gangfj.
11,10	-	11,13	kvarts m/MoS2
11,13	-	12,70	gangfj. spor
12,70	-	12,80	kvarts
12,80	-	13,40	gangfj.
13,40	-	13,50	gangfj. impr.
13,50	-	14,80	gangfj.
14,80	-	15,07	gangfj. sv. impr.
15,07	-	15,14	kvarts uren m/MoS2
15,14	-	15,60	gangfj.
15,60	-	16,10	granitt pegmatitt
16,10	-	16,82	overgangsfj. nær gangfj.
16,82	-	16,83	kvarts
16,83	-	17,51	overgangsfj. nær gangfj.
17,51	-	17,52	kvarts m/MoS2
17,52	-	19,65	gangfj. spor
19,65	-	19,69	kvarts m/st. MoS2
19,69	-	19,95	gangfj.
19,95	-	19,98	kvarts sv. MoS2
19,98	-	20,70	overgangsfj. nær gangfj.
20,70	-	21,00	gangfj. impr.
21,00	-	21,72	gangfj.
21,72	-	21,74	kvarts m/MoS2
21,74	-	22,52	gangfj.
22,52	-	22,54	kvarts
22,54	-	22,84	gangfj.
22,84	-	22,95	kvarts m/MoS2
22,95	-	26,39	gangfj. spor
26,39	-	26,42	kvarts
26,42	-	28,09	overgangsfj. nær gangfj. spor
28,09	-	28,12	kvarts sv. MoS2
28,12	-	29,38	gangfj. spor
29,38	-	29,47	kvarts sv. MoS2
29,47	-	29,75	gangfj.
29,75	-	29,77	kvarts sv. MoS2
29,77	-	30,08	gangfj.
30,08	-	30,29	kvarts m/MoS2
30,29	-	30,65	gangfj.
30,65	-	30,66	kvarts m/MoS2
30,66	-	31,78	gangfj.
31,78	-	31,79	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
31,79	-	31,94	gangfj.
31,94	-	31,95	kvarts m/MoS2
31,95	-	32,90	gangfj.
32,90	-	33,15	pegmatitt m/MoS2

33,15	-	34,48	gangfj. spor
34,48	-	34,59	uren kvarts m/MoS2
34,59	-	35,40	rödgranitt
35,40	-	35,98	gangfj. spor
35,98	-	36,00	kvarts m/MoS2
36,00	-	36,38	gangfj. kvartsrikt
36,38	-	36,44	kvarts sv. MoS2
36,44	-	37,25	gangfj.
37,25	-	37,26	kvarts
37,26	-	37,55	gangfj.
37,55	-	37,72	aplitt
37,72	-	39,81	gangfj. spor, MoS2 sleppe ved 37,96
39,81	-	39,83	pegmatitt
39,83	-	40,40	gangfj. grovk.
40,40	-	40,83	kjernetap
40,83	-	41,96	gangfj.
41,96	-	42,64	gangfj. grovk.
42,64	-	42,93	gangfj.
42,93	-	43,05	gangfj. st. impr.
43,05	-	44,20	gangfj. spor
44,20	-	44,22	fahlbånd m/MoS2 + CuFeS2
44,22	-	44,49	gangfj.
44,49	-	44,55	gangfj. st. impr.
44,55	-	47,03	gangfj. spor
47,03	-	47,09	fahlbånd m/MoS2, CuFeS2 + FeS2
47,09	-	47,58	gangfj.
47,58	-	47,97	rödgranitt
47,97	-	49,48	gangfj. spor
49,48	-	49,51	kvarts m/MoS2
49,51	-	50,84	gangfj. spor
50,84	-	51,05	gangfj. st. impr.
51,05	-	52,63	gangfj.
52,63	-	52,76	kvarts m/MoS2
52,76	-	53,16	gangfj.
53,16	-	53,35	glimmergang
53,35	-	56,82	rödgranitt
56,82	-	59,84	gangfj. spor
59,84	-	60,67	rödgranitt
60,67	-	61,04	gangfj.
61,04	-	61,08	kvarts m/MoS2
61,08	-	61,86	gangfj. spor
61,86	-	61,93	kvarts
61,93	-	67,95	gangfj. delvis oppsprukket
67,95	-	68,05	kvarts
68,05	-	69,69	gangfj.

S l u t t .

Knaben Gruvor, 14/9-1962. Skofteland/Netland

Hull nr. 302. Profil 36/XIII.

0,00	-	1,00	overgangsfj. nær gangfj.
1,00	-	2,50	gangfj.
2,50	-	2,52	kvarts
2,52	-	3,62	gangfj. spor
3,62	-	3,64	kvarts
3,64	-	4,64	gangfj.
4,64	-	4,66	kvarts m/MoS2
4,66	-	4,75	gangfj.
4,75	-	4,77	kvarts
4,77	-	5,05	gangfj.
5,05	-	5,07	kv. sv. MoS2
5,07	-	5,37	gangfj.
5,37	-	5,39	kvarts m/MoS2
5,39	-	7,25	gangfj.
7,25	-	7,27	kvarts st. MoS2
7,27	-	8,50	gangfj.
8,50	-	8,53	kvarts m/MoS2
8,53	-	8,83	gangfj.
8,83	-	8,94	kvarts m/st. MoS2
8,94	-	9,35	gangfj.
9,35	-	9,40	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
9,40	-	10,93	gangfj. spor
10,93	-	10,97	kvarts m/sv. MoS2
10,97	-	11,56	gangfj.
11,56	-	11,64	kvarts m/st. MoS2
11,64	-	12,20	gangfj.
12,20	-	12,50	pegmatitt
12,50	-	13,09	gangfj.
13,09	-	13,24	kvarts m/MoS2
13,24	-	13,55	gangfj.
13,55	-	13,62	kvarts m/MoS2
13,62	-	14,35	overgangsfj. nær gangfj.
14,35	-	16,03	gangfj. spor
16,03	-	16,05	kvarts
16,05	-	16,20	gangfj.
16,20	-	16,73	kvarts uren m/MoS2
16,73	-	19,20	gangfj.
19,20	-	19,30	kvarts st. MoS2
19,30	-	19,76	gangfj.
19,76	-	21,30	gangfj. spor
21,30	-	21,40	kvarts m/MoS2
21,40	-	22,07	gangfj.
22,07	-	22,13	kvarts st. MoS2
22,13	-	22,65	gangfj. impr.
22,65	-	22,74	kvarts m/MoS2
22,74	-	24,15	gangfj.
24,15	-	24,75	gangfj. impr.
24,75	-	27,23	gangfj.
27,23	-	27,24	kvarts m/FeS2
27,24	-	27,30	granitt pegmatitt
27,30	-	28,70	gangfj. spor
28,70	-	28,90	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
28,90	-	29,15	gangfj.
29,15	-	29,18	kvarts m/MoS2
29,18	-	29,39	gangfj.
29,39	-	29,41	kvarts m/st. MoS2 + FeS2
29,41	-	30,70	gangfj.
30,70	-	30,82	kvarts m/st. MoS2
30,82	-	31,08	gangfj.
31,08	-	31,14	kvarts m/sv. MoS2
31,14	-	31,35	gangfj. spor
31,35	-	31,37	kvarts
31,37	-	33,00	gangfj.
33,00	-	33,10	kvarts

33,10 - 33,29 gangfj.
33,29 - 33,30 kvarts m/MoS2
33,30 - 34,15 gangfj.
34,15 - 34,25 kvarts
34,25 - 35,10 övergångsfj. nær gangfj.
35,10 - 38,80 gangfj. spor
38,80 - 38,88 kvarts m/MoS2
38,88 - 43,90 gangfj. spor
43,90 - 44,14 gangfj. impr.
44,14 - 44,16 kvarts m/MoS2
44,16 - 45,10 gangfj. spor
45,10 - 50,01 r dgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 29/8-1962.

Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
98.3	0.077			96.3	0.226						
x				x							
99.3	0.018	18.5	0.027	82.4	0.014						
x				x							
89.6	0.008	19.9	0.022	102.4	spor						
x				x							
98.3	0.040	25.5	0.066	100.7	0.194						
x				x							
94.9	0.021	20.1	0.034	97.6	0.066						
x				x							
96.0	0.025	5.4	0.031	100.3	0.071						
x				x							
97.3	0.017	3.1	0.036	102.4	0.068						
x				x							
99.7	0.124	15.3	0.128	101.5	ikke spor						
x				x							
99.3	0.058	10.1	0.044								
x											
99.3	0.030	12.0	0.032								
x											
101.7	0.156	8.2	0.276								
x											
104.0	0.120										
x											
100.7	0.080										
x											
99.0	0.051										
x											
99.7	0.061										
x											
98.0	0.171										
x											
96.3	0.040										

Beliggenhet: **X = 986,365** **X = 1210,801** Z =
 Retn.: Azim = Fall = **- 100.9** Lengde = **73.92 m**
 Kjerne %: **98.15** Timer: Boring = Total =
 Boredato: **Mai 1962** Borer: **Knabor/Eriksen**
 og **Larsen**

Diamantborhull Nr.: **301**

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 36/XIII

Johnsen/Edvardsson

0,00	-	0,87	overgangfj nær gangfj.
0,87	-	2,55	gangfj.
2,55	-	2,68	gangfj. st. impr.
2,68	-	5,21	gangfj. spor
5,21	-	6,68	rödgranitt
6,68	-	6,70	kvarts
6,70	-	8,25	gangfj.
8,25	-	8,49	gangfj. impr.
8,49	-	11,75	gangfj.
11,75	-	11,77	kvarts m/MoS2
11,77	-	15,54	gangfj. spor
15,54	-	15,60	kvarts m/MoS
15,60	-	17,66	gangfj.
17,66	-	17,68	kvarts sterk MoS2
17,68	-	19,68	gangfj. spor
19,68	-	20,12	pegmatitt granitt
20,12	-	20,33	kvarts
20,33	-	20,52	pegmatitt
20,52	-	21,83	gangfj. sv. impr.
21,23	-	21,235	MoS2
21,235	-	29,25	gangfj. spor, gjennomgående MoS2 sleppe 25,08 m
29,25	-	29,30	kvarts m/MoS2 + sterk CuFeS2
29,30	-	30,59	gangfj.
30,59	-	30,60	kvarts m/MoS2
30,60	-	31,60	gangfj.
31,60	-	31,73	kvarts m/MoS2
31,73	-	32,33	gangfj.
32,33	-	32,55	gangfj. impr.
32,55	-	32,62	kvarts st. MoS2
32,62	-	32,77	gangfj. impr.
32,77	-	33,49	gangfj.
33,49	-	33,54	kvarts
33,54	-	34,39	gangfj. sv. impr.
34,39	-	34,91	gangfj. spor
34,91	-	34,96	kvarts
34,96	-	36,18	gangfj.
36,18	-	36,30	kvarts
36,30	-	38,03	gangfj.
38,03	-	38,05	kvarts m/MoS2
38,05	-	38,50	gangfj.
38,50	-	38,60	kvarts st. MoS2
38,60	-	39,66	gangfj.
39,66	-	39,71	kvarts
39,71	-	40,23	gangfj. spor
40,23	-	40,33	kvarts
40,33	-	40,70	gangfj.
40,70	-	40,77	kvarts
40,77	-	43,82	gangfj. spor
43,82	-	43,83	kvarts m/MoS2
43,83	-	44,96	gangfj. spor, gjennomgående MoS2 sleppe 43,93
44,96	-	45,05	kvarts
45,05	-	46,20	gangfj. spor
46,20	-	46,43	gangfj. impr.
46,43	-	47,60	gangfj. spor
47,60	-	47,71	kvarts st. MoS2
47,71	-	50,15	gangfj.
50,15	-	50,17	kvarts rik MoS2
50,17	-	51,76	gangfj. spor
51,76	-	52,15	gangfj. st. impr.
52,15	-	53,13	gangfj. spor
53,13	-	54,67	glimmergang m/feltspat spor MoS2
54,67	-	55,48	kjernetap
55,48	-	56,55	gangfj.
56,55	-	56,77	glimmer
56,77	-	58,00	gangfj.

58,00	-	59,73	rödgranitt
59,73	-	60,16	gangfj.
60,16	-	60,70	gangfj. impr.
60,70	-	60,72	kvarts m/MoS2
60,72	-	60,89	gangfj. impr.
60,89	-	60,90	kvarts m/MoS2
60,90	-	62,35	gangfj. sv. impr.
62,35	-	62,38	kvarts st. MoS2
62,38	-	63,40	gangfj. kvartsrikt impr.
63,40	-	65,40	gangfj. spor
65,40	-	65,65	gangfj. impr.
65,65	-	65,67	kvarts
65,67	-	66,50	gangfj.
66,50	-	66,52	kvarts
66,52	-	66,70	gangfj.
66,70	-	67,20	gangfj. spor
67,20	-	67,50	gangfj.
67,50	-	67,55	kvarts m/st. MoS2
67,55	-	69,24	gangfj. spor
69,24	-	69,38	kvarts m/MoS2
69,38	-	69,60	gangfj.
69,60	-	69,67	kvarts
69,67	-	70,58	gangfj. spor
70,58	-	73,92	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 23/8-1962. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				84.5	spor						
100.0	0.029	29.2	0.040								
x											
100.7	0.036	26.4	0.035								
x											
101.0	0.069	25.3	0.105								
x											
101.0	0.098	27.1	0.135								
x											
100.3	0.106	22.5	0.273								
x											
100.3	0.107	19.3	0.211								
x											
99.7	0.035	13.0	0.120								
x											
98.7	0.032	20.1	0.062								
x											
95.3	0.064	19.9	0.204								
x											
98.7	0.074	12.5	0.145								
x											
99.0	0.156	17.3	0.163								
x											
98.7	0.055	26.1	0.229								
x											
97.0	0.027	13.7	0.032								
x											
98.0	0.033	16.5	0.066								
x											
103.0	0.026	15.7	0.009								
x											
102.0	0.010	spor									
x											

Beliggenhet: X = 1164,319 Y = 951,074 Z =
 Retn.: Azim = Fall = -100° Lengde = 52.40 m
 Kjerne %: 98.48 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: April 1962 Borer: Knaben / Eriksen
 og Larsen

Diamantborhull Nr.: 300

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 38/XII
 Sørensen & Sørensen

Hull nr. 300. Profil 38/XIII.

0,00	-	4,36	overgangsfj. nær gangfj.
4,36	-	4,39	kvarts m/MoS2
4,39	-	5,00	overgangsfj. nær gangfj.
5,00	-	5,05	kvarts m/MoS2
5,05	-	7,37	overgangsfj. nær gangfj.
7,37	-	7,42	kvarts svak MoS2
7,42	-	7,83	overgangsfj. nær gangfj.
7,83	-	7,85	kvarts m/sterk MoS2
7,85	-	9,63	overgangsfj nær gangfj. spor
9,63	-	10,05	gangfj.
10,05	-	10,07	kvarts m/MoS2
10,07	-	10,13	gangfj.
10,13	-	10,17	kvarts m/MoS2
10,17	-	10,88	gangfj.
10,88	-	10,91	kvarts m/MoS2
10,91	-	11,00	gangfj.
11,00	-	11,03	kvarts
11,03	-	11,78	gangfj.
11,78	-	11,92	kvarts m/MoS2
11,92	-	13,50	gangfj.
13,50	-	13,57	pegmatitt
13,57	-	14,18	gangfj. spor
14,18	-	14,28	kvarts sterk MoS2
14,28	-	14,83	gangfj. spor
14,83	-	14,90	kvarts sterk MoS2
14,90	-	15,32	overgangsfj. nær gangfj.
15,32	-	15,54	pegmatitt
15,54	-	16,16	overgangsfj. nær gangfj.
16,16	-	16,28	kvarts m/MoS2
16,28	-	17,35	overgangsfj. nær gangfj.
17,35	-	17,60	kvarts svak MoS2
17,60	-	17,79	gangfjell
17,79	-	17,83	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
17,83	-	18,65	gangfj.
18,65	-	18,72	kvarts m/MoS2
18,72	-	20,40	overgangsfj. nær gangfj.
20,40	-	21,00	gangfj.
21,00	-	21,87	kvarts svak MoS2
21,87	-	24,31	gangfj.
24,31	-	24,37	kvarts
24,37	-	25,60	gangfj.
25,60	-	25,75	kvarts m/MoS2
25,75	-	28,05	gangfj. spor
28,05	-	28,11	kvarts m/MoS2
28,11	-	28,57	gangfj.
28,57	-	28,68	kvarts m/MoS2
28,68	-	29,16	gangfj.
29,16	-	29,20	kvarts sterk MoS2
29,20	-	30,64	gangfj.
30,64	-	30,69	kvarts m/MoS2
30,69	-	30,76	gangfj.
30,76	-	30,82	kvarts m/MoS2
30,82	-	31,56	gangfj.
31,56	-	31,88	gangfj. impr.
31,88	-	33,10	gangfj.
33,10	-	33,25	kvarts uren m/MoS2
33,25	-	34,39	gangfj.
34,39	-	34,44	kvarts
34,44	-	35,30	gangfj.
35,30	-	36,14	gangfj. spor
36,14	-	36,85	gangfj.
36,85	-	36,88	kvarts/svak MoS2
36,88	-	39,55	gangfj.
39,55	-	43,00	gangfj. spor
43,00	-	44,17	gangfj.

44,17	-	44,27	kvarts + glimmer
44,27	-	45,80	overgangsfj. nær gangfj.
45,80	-	45,95	pegmatitt
45,95	-	46,84	overgangsfj. nær gangfj.
46,84	-	46,95	kvarts m/MoS ₂ + CuFeS ₂
46,95	-	47,40	gangfj.
47,40	-	52,40	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 22/8-1962.

Skoftealand/Netland

[illegible]

Salmon Shoal Island

0,00	-	0,12	overgangsfj. nær rødgranitt
0,12	-	0,13	kvarts m/MoS2
0,13	-	0,41	overgangsfj. nær rødgranitt
0,41	-	0,42	kvarts svak MoS2
0,42	-	2,80	overgangsfj. nær gangfj.
2,80	-	2,92	gangfj. st. impr.
2,92	-	3,71	overgangsfj. nær gangfj. spor
3,71	-	4,03	gangfj. spor
4,03	-	4,92	overgangsfj. nær gangfj.
4,92	-	6,73	gangfj. impr.
6,73	-	7,74	overgangsfj. nær gangfj.
7,74	-	7,76	kvarts m/MoS2
7,76	-	8,36	overgangsfj. nær gangfj.
8,36	-	8,42	kvarts m/MoS2
8,42	-	9,50	overgangsfj. nær gangfj.
9,50	-	9,70	kvarts svak MoS2
9,70	-	9,96	gangfj.
9,96	-	9,97	kvarts
9,97	-	11,00	overgangsfj. nær gangfj.
11,00	-	11,62	gangfj.
11,62	ø	11,84	pegmatitt
11,84	-	12,60	gangfj.
12,60	-	12,70	gangfj. st. impr.
12,70	-	14,13	overgangsfj. nær gangfj.
14,13	-	14,35	kvarts m/MoS2
14,35	-	16,64	overgangsfj. nær gangfj. spor
16,64	-	16,73	pegmatitt
16,73	-	17,00	overgangsfj. nær gangfj.
17,00	-	17,10	gangfj.
17,10	-	17,15	kvarts m/MoS2
17,15	-	18,44	gangfj. spor
18,44	-	18,64	pegmatitt
18,64	-	19,72	gangfj. spor
19,72	-	19,76	kvarts m/MoS2
19,76	-	21,50	gangfj. sv. impr.
21,50	-	21,55	kvarts m/MoS2
21,55	-	21,75	gangfj. impr.
21,75	-	21,89	kvarts m/MoS2
21,89	-	22,26	gangfj. spor
22,26	-	22,37	kvarts m/MoS2
22,37	-	23,75	gangfj.
23,75	-	23,87	kvarts
23,87	-	26,45	gangfj.
26,45	-	26,50	kvarts svak MoS2
26,50	-	27,46	gangfj.
27,46	-	27,54	pegmatitt
27,54	-	27,62	kvarts m/MoS2
27,62	-	28,08	gangfj.
28,08	-	28,13	kvarts svak MoS2
28,13	-	30,30	gangfj. spor
30,30	-	30,36	kvarts rik MoS2
30,36	-	30,97	gangfj. spor
30,97	-	31,11	kvarts m/MoS2
31,11	-	31,48	gangfj.
31,48	-	31,55	pegmatitt
31,55	-	32,57	gangfj. spor
32,57	-	32,60	kvarts rik MoS2
32,60	-	34,17	gangfj. sv. impr.
34,17	-	36,55	overgangsfj. nær gangfj.
36,55	-	39,28	amfibolitt glimmer
39,28	-	40,00	overgangsfj. nær gangfj.
40,00	-	45,65	rödgranitt
45,65	-	45,75	pegmatitt
45,75	-	46,04	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 22/8-1962. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.0	0.135	42.2	0.145								
x											
103.0	0.085	33.1	0.070								
x											
101.0	0.152	38.0	0.135								
x											
93.4	0.022	31.0	0.062								
x											
97.7	0.091	20.7	0.104								
x											
99.3	0.045	15.7	0.075								
x											
103.3	0.080	11.5	0.080								
x											
100.0	0.087	9.4	0.146								
x											
101.0	0.076	13.7	0.055								
x											
101.7	0.142	6.2	0.166								
x											
98.7	0.449										
x											
100.6	0.075										
x											
103.3	0.080										
x											
103.5	ikke spor										
x											
105.5	spor										
x											

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = 328° Fall = -33° Lengde = 43.52 m
 Kjerne %: 100.39 Timer: Boring = _____ Total = _____
 Boringsdato: Mars/April 1962 Borer: Knaben/Eriksen

Diamantborhull Nr.: 298

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 39/XIII

Silkeborg Skovskov

0,00	-	1,00	overgangsfj. nær gangfj.
1,00	-	1,86	gangfj. spor
1,86	-	1,93	kvarts m/rik MoS2
1,93	-	2,23	gangfj. impr.
2,23	-	2,24	kvarts m/MoS2
2,24	-	2,37	gangfj.
2,37	-	2,39	kvarts
2,39	-	3,06	overgangsfj. nær gangfj.
3,06	-	3,08	kvarts sterk MoS2
3,08	-	4,77	gangfj. spor
4,77	-	4,83	gangfj. st. impr.
4,83	-	6,05	overgangsfj. nær gangfj. spor
6,05	-	6,11	gangfj. st. impr., gjennomgående MoS2 6,06
6,11	-	6,45	gangfj.
6,45	-	6,47	kvarts
6,47	-	7,50	gangfj. impr.
7,50	-	8,40	gangfj.
8,40	-	8,45	pegmatitt
8,45	-	11,43	gangfj. spor
11,43	-	11,95	pegmatitt
11,95	-	12,42	gangfj. spor
12,42	-	12,49	kvarts svak MoS2
12,49	-	12,75	gangfj. spor
12,75	-	12,94	kvarts m/MoS2
12,94	-	16,08	gangfj. spor
16,08	-	16,16	pegmatitt
16,16	-	17,73	gangfj. spor
17,73	-	18,35	gangfj. sv. impr.
18,35	-	21,08	overgangsfj. nær gangfj.
21,08	-	21,13	pegmatitt
21,13	-	21,58	gangfj. spor
21,58	-	21,59	kvarts m/st. MoS2
21,59	-	22,19	gangfj.
22,19	-	22,22	kvarts
22,22	-	22,58	gangfj.
22,58	-	22,64	kvarts m/st. MoS2
22,64	-	23,55	overgangsfj. nær gangfj
23,55	-	23,59	kvarts svak MoS2
23,59	-	24,51	gangfj.
24,51	-	24,53	kvarts
24,53	-	24,98	gangfj.
24,98	-	24,99	kvarts
24,99	-	26,00	gangfj. spor
26,00	-	26,08	kvarts svak MoS2
26,08	-	26,96	gangfj. Gjennomgående 1 mm MoS2 sleppe 26,52 m
26,96	-	26,98	kvarts
26,98	-	27,77	gangfj.
27,77	-	27,82	kvarts m/MoS2
27,82	-	28,02	gangfj.
28,02	-	28,04	kvarts m/MoS2
28,04	-	30,38	gangfj. Gjennomgående MoS2 28,50 m
30,38	-	30,45	kvarts m/MoS2
30,45	-	30,75	gangfj.
30,75	-	31,00	gangfj. st. impr.
31,00	-	33,68	gangfj. spor
33,68	-	33,70	kvarts
33,70	-	34,63	gangfj. spor
34,63	-	34,64	kvarts m/MoS2
34,64	-	35,38	overgangsfj. nær gangfj.
35,38	-	35,42	kvarts svak MoS2
35,42	-	36,93	gangfj. sv. impr.
36,93	-	36,98	kvarts
36,98	-	37,12	glimmer m/MoS2
37,12	-	37,42	rödgranitt

37,42	-	38,00	amfibolitt glimmergang
38,00	-	39,37	gangfj.
39,37	-	41,70	rödgranitt
41,70	-	42,50	gangfj.
42,50	-	43,30	rödgranitt
43,30	-	43,33	kvarts
43,33	-	43,52	gangfj.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 21/8-1962.

Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
98.7	0.207	23.5	0.163								
x											
100.6	0.081	15.5	0.120								
x											
102.3	0.055	6.8	0.048								
x											
102.3	0.032	24.5	0.055								
x											
101.0	0.091	17.8	0.068								
x											
101.0	0.127	13.9	0.088								
x											
99.3	0.036	14.0	0.006								
x											
101.0	0.057	16.7	0.062								
x											
103.1	0.331	20.1	0.230								
x											
100.6	0.100	8.4	0.066								
x											
99.7	0.098	ikke prøve									
x											
100.3	0.069	ikke prøve									
x											
101.7	0.083	15.1	0.098								
x											
99.7	0.045	7.2	0.080								
x											
99.3	0.036	12.1	0.070								
x											
89.2	0.205	7.6	0.127								
x											

Beliggenhet: X = 1137,451 Y = 939,730 Z =
 Retn.: Azim = Fall = - 1009 Lengde = 47.63 m
 Kjerne %: 100.08 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Mars/April 1962 Borer: Knabor/Erikse og
 Larsen.

Diamantborhull Nr.: 297

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 39/XIII

Selund Skoftehaug

0,00	-	0,29	gangfj.
0,29	-	0,31	kvarts
0,31	-	0,77	gangfj.
0,77	-	0,78	kvarts m/MoS2
0,78	-	1,68	gangfj.
1,68	-	1,78	kvarts m/sterk CuFeS2 + svak MoS2
1,78	-	2,10	gangfj.
2,10	-	2,14	kvarts m/sterk MoS2
2,14	-	3,10	gangfj. spor
3,10	-	4,34	overgangsfj. nær gangfj.
4,34	-	4,35	kvarts m/MoS2
4,35	-	4,74	gangfj.
4,74	-	4,79	kvarts m/sterk MoS2 + CuFeS2
4,79	-	5,03	gangfj.
5,03	-	5,07	kvarts m/sterk MoS2
5,07	-	6,14	overgangsfj. nær gangfj. spor
6,14	-	6,16	kvarts m/MoS2
6,16	-	9,00	overgangsfj. nær gangfj. spor
9,00	-	9,54	gangfj. sv. impr.
9,54	-	9,55	kvarts
9,55	-	10,35	gangfj. spor
10,35	-	10,37	kvarts
10,37	-	10,94	gangfj.
10,94	-	10,98	kvarts
10,98	-	11,86	gangfj.
11,86	-	11,93	pegmatitt rød
11,93	-	12,30	gangfj.
12,30	-	12,65	kvarts m/svak MoS2
12,65	-	13,90	overgangsfj. nær gangfj. spor
13,90	-	13,97	kvarts m/sterk MoS2
13,97	-	14,67	overgangsfj. nær gangfj.
14,67	-	14,69	fahlbånd m/MoS2 + CuFeS2
14,69	-	15,02	gangfj.
15,02	-	15,32	granittpegmatitt
15,32	-	15,96	gangfj. spor
15,96	-	16,07	kvarts svak MoS2
16,07	-	16,21	gangfj.
16,21	-	16,28	kvarts m/MoS2
16,28	-	16,92	gangfj.
16,92	-	17,00	kvarts m/sterk MoS2
17,00	-	17,50	gangfj. impr.
17,50	-	17,98	overgangsfj. nær gangfj.
17,98	-	18,01	pegmatitt
18,01	-	18,22	overgangsfj. nær gangfj.
18,22	-	18,24	pegmatitt
18,24	-	18,75	overgangsfj. nær gangfj.
18,75	-	21,82	gangfj.
21,82	-	21,88	kvarts svak MoS2
21,88	-	21,92	gangfj.
21,92	-	21,97	kvarts sterk MoS2
21,97	-	24,07	gangfj. spor
24,07	-	24,15	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
24,15	-	25,08	gangfj.
25,08	-	25,11	kvarts svak MoS2
25,11	-	25,19	gangfj.
25,19	-	25,28	kvarts svak MoS2
25,28	-	26,29	gangfj. spor
26,29	-	26,50	gangfj. st. impr. kvartsrikt
26,50	-	29,17	gangfj. spor
29,17	-	29,32	kvarts svak MoS2
29,32	-	30,53	gangfj.
30,53	-	30,73	gangfj. impr.
30,73	-	30,85	kvarts m/MoS2
30,85	-	32,55	gangfj.
32,55	-	32,57	kvarts m/MoS2

32,57	-	32,90	gangfj. impr.
32,90	-	33,72	overgangsfj. nær gangfj.
33,72	-	33,79	granittpegmatitt
33,79	-	34,70	gangfj. spor
34,70	-	34,75	kvarts m/rik MoS2
34,75	-	34,96	gangfj.
34,96	-	35,00	kvarts
35,00	-	36,67	overgangsfj. nær gangfj.
36,67	-	36,73	pegmatitt
36,73	-	38,62	gangfj. spor
38,62	-	38,63	kvarts
38,63	-	39,34	gangfj.
39,34	-	39,35	kvarts m/MoS2
39,35	-	39,45	gangfj.
39,45	-	39,50	kvarts m/MoS2
39,50	-	41,00	overgangsfj. nær gangfj.
41,00	-	41,77	overgangsfj. nær gangfj. mye glimmer impr.
41,77	-	41,87	kvarts m/MoS2
41,87	-	42,64	overgangsfj. nær gangfj.
42,64	-	44,71	gangfj.
44,71	-	45,30	kvarts rik MoS2
45,30	-	46,60	gangfj. impr.
46,60	-	47,63	overgangsfj. nær rødgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 21/8-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.7	0.013	37.8	0.010								
X											
98.3	0.015	21.7	spor								
X											
100.3	0.068	52.4	0.040								
X											
98.7	0.073	38.2	0.077								
X											
96.7	0.049	18.7	0.005								
X											
100.3	0.060	10.1	0.057								
X											
98.0	0.091										
X											
98.3	0.036										
X											
100.0	0.022										
X											
100.3	0.113										
X											
99.0	0.075										
X											
99.7	0.067										
X											
99.0	0.045										
X											
98.0	0.062										
X											
101.0	0.070										
X											
99.3	ikke spor										
X											
	11										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = - 33° Lengde = 49.66 m
 Kjerne%: 99.10 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Mars 1962 Borer: Knabor / Eriksen

Diamantborhull Nr.: 296

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 41/xIII

Helmut Skov Knud

Hull nr. 296. Profil 41/XIII.

0,00	-	0,90	rödgranitt
0,90	-	0,92	pegmatitt
0,92	-	1,25	övergångsfj. nær gangfj.
1,25	-	1,72	gangfj. sv. impr.
1,72	-	2,05	aplitt
2,05	-	2,37	gangfj.
2,37	-	2,38	kvarts svak MoS2
2,38	-	2,76	gangfj. spor
2,76	-	3,00	granitt pegmatitt
3,00	-	3,95	gangfj.
3,95	-	4,13	granitt pegmatitt
4,13	-	4,35	gangfj.
4,35	-	4,38	pegmatitt
4,38	-	4,59	gangfj.
4,59	-	4,62	pegmatitt
4,62	-	5,21	övergångsfj. nær gangfj. spor
5,21	-	5,30	granitt pegmatitt
5,30	-	5,80	rödgranitt
5,80	-	5,92	kvarts svak MoS2
5,92	-	6,32	övergångsfj. nær gangfj.
6,32	-	6,34	kvarts sterk MoS2
6,34	-	6,71	övergångsfj. nær gangfj. spor
6,71	-	6,72	kvarts
6,72	-	7,13	gangfj. spor
7,13	-	7,15	kvarts m/MoS2
7,15	-	9,54	gangfj. sv. impr.
9,54	-	9,59	kvarts svak MoS2
9,59	-	11,80	övergångsfj. nær gangfj. spor
11,80	-	11,89	kvarts m/MoS2
11,89	-	14,03	övergångsfj. nær gangfj. spor
14,03	-	14,10	kvarts
14,10	-	15,32	gangfj.
15,32	-	15,42	kvarts m/MoS2
15,42	-	17,18	övergångsfj. nær gangfj.
17,18	-	17,20	kvarts
17,20	-	18,81	övergångsfj. nær gangfj.
18,81	-	18,87	kvarts m/MoS2
18,87	-	19,30	övergångsfj. nær gangfj.
19,30	-	19,87	gangfj. spor
19,87	-	20,33	gangfj. impr.
20,33	-	20,34	kvarts
20,34	-	21,00	gangfj.
21,00	-	21,09	kvarts
21,09	-	21,61	gangfj.
21,61	-	21,66	kvarts svak MoS2
21,66	-	22,30	gangfj.
22,30	-	22,36	kvarts
22,36	-	22,90	övergångsfj. nær gangfj.
22,90	-	23,56	gangfj.
23,56	-	23,63	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
23,63	-	26,46	gangfj.
26,46	-	26,53	kvarts
26,53	-	27,60	gangfj. spor
27,60	-	27,69	glimmer m/MoS2
27,69	-	28,80	gangfj. impr.
28,80	-	29,81	gangfj. sv. impr.
29,81	-	31,68	gangfj. sv. impr.
31,68	-	31,74	pegmatitt
31,74	-	32,16	övergångsfj. nær gangfj.
32,16	-	32,20	pegmatitt
32,20	-	32,34	gangfj.
32,34	-	32,37	kvarts m/MoS2
32,37	-	33,10	övergångsfj. nær gangfj.
33,10	-	33,23	gangfj. impr.
33,23	-	33,26	kvarts m/MoS2

33,26	-	36,62	gangfj. spor
36,62	-	36,63	gjennomgående MoS ₂ sleppe
36,63	-	37,33	overgangsfj. nær gangfj.
37,33	-	38,25	gangfj.
38,25	-	39,00	pegmatitt
39,00	-	40,87	overgangsfj. nær rødgranitt
40,87	-	40,89	kvarts m/MoS ₂
40,89	-	41,30	gangfj. impr.
41,30	-	41,33	kvarts m/MoS ₂ + CuFeS ₂
41,33	-	41,70	gangfj. sv. impr.
41,70	-	41,75	kvarts svak MoS ₂
41,75	-	42,30	gangfj. impr.
42,30	-	42,33	kvarts m/MoS ₂
42,33	-	43,00	gangfj. spor
43,00	-	49,66	rødgranitt.

S l u t t .

Knaben Gruver, 9/8-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.0	0.030	14.5	0.095								
x											
99.0	0.078	28.5	0.145								
x											
102.0	0.029	29.1	0.043								
x											
83.5	0.394	23.1	0.408								
x											
98.7	0.042	20.9	0.050								
x											
100.6	0.160										
x											
100.0	0.390										
x											
100.0	0.030										
x											
102.0	0.060										
x											
100.6	0.072										
x											
104.8	0.210										
x											
100.3	0.233										
x											
99.3	0.048										
x											
102.3	0.064										
x											
102.3	0.050										
x											
101.7	ikke spor										
x											

Beliggenhet: X = 1090,825 Y = 909,909 Z =
 Retn.: Azim = Fall = 100° Lengde = 48.04 m
 Kjerne %: 99.75 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Mars 1962 Borer: Knabor/Eriksen

Diamantborhull Nr.: 295

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 41/xiii

Stavns Skofabrik

0,00	-	1,90	rödgranitt
1,90	-	2,22	gangfj.
2,22	-	2,33	kvarts uren svak MoS2
2,33	-	2,81	gangfj.
2,81	-	2,86	kvarts m/MoS2
2,86	-	3,45	gangfj.
3,45	-	4,33	granitt pegmatitt
4,33	-	4,77	overgangsfj nær gangfj.
4,77	-	4,78	kvarts
4,78	-	5,29	gangfj. impr.
5,29	-	5,32	pegmatitt
5,32	-	5,66	gangfj. impr.
5,66	-	5,68	kvarts
5,68	-	6,15	gangfj.
6,15	-	6,22	pegmatitt
6,22	-	7,42	overgangsfj. nær gangfj.
7,42	-	7,47	kvarts m MoS2 + CuFeS2
7,47	-	8,00	overgangsfj. nær gangfj.
8,00	-	9,82	gangfj. spor
9,82	-	9,85	nesten ren MoS2 sleppe
9,85	-	9,90	gangfj. impr.
9,90	-	9,94	kvarts m/MoS2
9,94	-	10,25	gangfj.
10,25	-	10,26	kvarts m/MoS2
10,26	-	10,69	gangfj.
10,69	-	10,72	kvarts
10,72	-	11,55	gangfj. sv. impr.
11,55	-	12,00	kjernetap
12,00	-	13,15	overgangsfj. nær gangfj.
13,15	-	13,16	kvarts
13,16	-	13,39	overgangsfj. nær gangfj.
13,39	-	13,43	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
13,43	-	15,81	gangfj.
15,81	-	15,82	kvarts m/MoS2
15,82	-	16,59	gangfj.
16,59	-	16,65	gangfj. st. impr.
16,65	-	17,55	gangfj.
17,55	-	17,56	kvarts
17,56	-	17,78	gangfj.
17,78	-	17,79	kvarts svak MoS2
17,79	-	19,26	gangfj.
19,26	-	19,29	kvarts
19,29	-	19,69	gangfj.
19,69	-	19,73	kvarts
19,73	-	20,02	gangfj.
20,02	-	20,06	gangfj. st. impr.
20,06	-	20,31	gangfj.
20,31	-	20,48	gangfj. impr.
20,48	-	20,55	kvarts m/MoS2
20,55	-	20,72	gangfj. spor
20,72	-	20,74	kvarts
20,74	-	21,24	gangfj. spor
21,24	-	21,26	kvarts m/MoS2
21,26	-	21,90	gangfj.
21,90	-	23,20	overgangsfj. nær gangfj.
23,20	-	23,25	pegmatitt
23,25	-	23,60	gangfj. impr.
23,60	-	24,28	gangfj.
24,28	-	24,40	kvarts sterk MoS2
24,40	-	28,07	gangfj. spor
28,07	-	28,08	kvarts
28,08	-	28,30	gangfj. impr.
28,30	-	29,70	gangfj. spor
29,70	-	29,96	gangfj. impr.
29,96	-	29,97	kvarts m/MoS2

29,97	-	30,25	gangfj. impr.
30,25	-	30,34	kvarts m/CuFeS ₂
30,34	-	30,59	gangfj.
30,59	-	30,65	kvarts m/MoS ₂
30,65	-	31,10	gangfj.
31,10	-	31,12	kvarts
31,12	-	31,90	gangfj.
31,90	-	31,92	aplit impr.
31,92	-	32,20	gangfj.
32,20	-	32,25	kvarts svak MoS ₂ (Gjennomgående MoS ₂ gang 32,25)
32,25	-	33,00	gangfj. spor
33,00	-	33,36	gangfj. st. impr.
33,36	-	34,10	overgangsfj. nær gangfj.
34,10	-	34,12	kvarts
34,12	-	35,63	rödgranitt
35,63	-	35,68	kvarts m/MoS ₂
35,68	-	36,04	overgangsfj. nær gangfj.
36,04	-	36,06	kvarts m/MoS ₂
36,06	-	37,08	overgangsfj. nær gangfj.
37,08	-	37,12	kvarts m/MoS ₂ & CuFeS ₂
37,12	-	37,49	overgangsfj. nær gangfj.
37,49	-	37,72	gangfj. spor.
37,72	-	39,81	overgangsfj. nær gangfj.
39,81	-	39,83	kvarts m/MoS ₂
39,83	-	39,93	gangfj.
39,93	-	39,94	kvarts m/MoS ₂
39,94	-	40,36	gangfj. impr.
40,36	-	41,26	overgangsfj. nær gangfj.
41,26	-	41,27	kvarts m/MoS ₂
41,27	-	41,37	gangfj.
41,37	-	41,41	kvarts m/MoS ₂
41,41	-	42,38	overgangsfj. nær gangfj. spor
42,38	-	42,70	pegmatitt
42,70	-	42,85	gangfj.
42,85	-	44,30	overgangsfj. nær gangfj.
44,30	-	47,20	gangfj. spor ganske mye CuFeS ₂
47,20	-	48,04	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 15/8-1962.

Skoftefjell/Netland

295

Hull nr. 294. Profil 39/VX.

0,00	-	0,12	overgangsfj. nær gangfj.
0,12	-	0,18	kvarts m/MoS ₂ + CuFeS ₂
0,18	-	0,48	gangfj.
0,48	-	0,56	kvarts svak MoS ₂
0,56	-	1,22	gangfj.
1,22	-	1,30	kvarts svak MoS ₂
1,30	-	1,52	gangfj.
1,52	-	1,64	pegmatitt
1,64	-	3,70	rödgranitt
3,70	-	4,17	kjernetap
4,17	-	4,27	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 27/7-1962. Skofteland/Netland

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = 128 Fall = + Lengde = 12,74 m
Kjerne %: 100,48 Timer: Boring = Total =
Boringsdato: Februar - 1962 Borer: Knabor/Dreyer
og Eriksen

F 14 18753 - A.s Knabor Molybdængruber 500 i 59

Profil 39 V

0,00	-	1,72	Gangfjell spor
1,72	-	1,81	kvarts rik MoS ₂ gjennomgående MoS ₂ 1,76
1,81	-	1,90	gangfj. spor
1,90	-	1,91	kvarts svak MoS ₂
1,91	-	2,05	gangfj. sterk MoS ₂ gjennomgående ved 2,03
2,05	-	2,50	gangfj.
2,50	-	2,83	gangfj. rik MoS ₂
2,83	-	2,87	kvarts svak MoS ₂
2,87	-	3,65	gangfj.
3,65	-	3,80	gangfj. rik MoS ₂
3,80	-	3,81	gjennomgående MoS ₂
3,81	-	4,73	gangfj. spor
4,73	-	4,75	kvarts m/MoS ₂
4,75	-	5,12	gangfj. spor
5,12	-	5,15	kvarts m/MoS ₂ + CuFeS ₂
5,15	-	6,15	gangfj. spor
6,15	-	6,19	kvarts
6,19	-	6,66	gangfj.
6,66	-	6,74	pegmatitt
6,74	-	7,75	gangfj. spor
7,75	-	7,80	kvarts rik MoS ₂
7,80	-	8,08	gangfj.
8,08	-	8,10	kvarts m/MoS ₂
8,10	-	8,23	gangfj. impr.
8,23	-	8,25	kverts m/MoS ₂
8,25	-	8,73	gangfj.
8,73	-	8,80	overgangsfj. nær gangfj.
8,80	-	12,74	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 25/6-1962.

Skofteland/Netland

F. H. 18753 - Als Knaben Molybdængruber 500 : 59

0,00	-	0,60	gangfj. spor
0,60	-	0,62	kvarts
0,62	-	1,35	gangfj.
1,35	-	1,37	kvarts m/MoS ₂ + CuFeS ₂
1,37	-	1,96	gangfj.
1,96	-	2,07	kvarts m/MoS ₂
2,07	-	2,66	gangfj. spor
2,66	-	2,68	kvarts
2,68	-	3,17	gangfj.
3,17	-	3,18	kvarts
3,18	-	3,30	gangfj.
3,30	-	3,33	kvarts m/MoS ₂ + CuFeS ₂
3,33	-	4,25	gangfj.
4,25	-	4,38	kvarts rik MoS ₂
4,38	-	4,51	gangfj. spor
4,51	-	4,68	kvarts rik MoS ₂
4,68	-	5,00	gangfj.
5,00	-	6,00	overgangsfj. nær gangfj.
6,00	-	7,76	rödgranitt.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 26/9-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.7	ikke spor	40.0	0.005								
X											
98.4	0.015	39.2	0.029								
X											
97.7	0.020	49.4	0.024								
X											
97.0	0.035	29.7	0.068								
X											
95.3	0.029	29.1	0.131								
X											
101.7	0.080	24.1	0.152								
X											
101.7	0.055	22.3	0.147								
X											
99.0	0.044	23.7	0.145								
X											
97.7	0.020	22.7	0.095								
X											
101.7	0.040	25.8	0.080								
X											
98.7	0.064	18.7	0.084								
X											
94.8	0.167	25.1	0.401								
X											
101.0	0.033	24.6	0.054								
X											
101.0	ikke spor	27.8	0.028								
X											
100.5	"	25.8	0.012								
X											

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = - 33° Lengde = 46.72 m
 Kjerne %: 98.84 Timer: Boring = _____ Total = _____
 Borningsdato: Februar 1962 Borer: Knaben/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 291

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 42/III hengert

Salund Skofeland

0,00	-	1,35	rödgranitt
1,35	-	1,60	gangfj. sv. impr.
1,60	-	3,30	overgangsfj. nær gangfj.
3,30	-	3,85	overgangsfj. nær gangfj. fink.
3,85	-	4,10	gangfj.
4,10	-	4,50	overgangsfj. nær gangfj.
4,50	-	5,30	gangfj. spor
5,30	-	5,84	overgangsfj. nær gangfj.
5,84	-	5,86	kvarts
5,86	-	6,70	gangfj.
6,70	-	6,71	kvarts
6,71	-	7,21	gangfj.
7,21	-	7,23	kvarts m/MoS2
7,23	-	7,42	gangfj.
7,42	-	7,63	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
7,63	-	8,00	gangfj.
8,00	-	8,05	kvarts svak MoS2 + CuFeS2
8,05	-	9,87	gangfj. spor
9,87	-	10,89	overgangsfj. nær gangfj.
10,89	-	10,90	kvarts m/MoS2
10,90	-	11,66	overgangsfj. nær gangfj.
11,66	-	11,68	kvarts m/MoS2
11,68	-	12,50	gangfj. impr.
12,50	-	12,58	pegmatitt
12,58	-	12,83	gangfj.
12,83	-	13,00	kvarts
13,00	-	13,58	overgangsfj. nær gangfj.
13,58	-	13,63	pegmatitt
13,63	-	16,22	overgangsfj. nær gangfj. spor
16,22	-	16,24	kvarts m/MoS2
16,24	-	16,78	overgangsfj. nær gangfj. impr.
16,78	-	16,79	kvarts
16,79	-	17,44	overgangsfj. nær gangfj. spor
17,44	-	17,50	pegmatitt
17,50	-	17,62	gangfj. spor
17,62	-	17,65	kvarts
17,65	-	18,00	gangfj. kvartsrikt impr.
18,00	-	19,11	gangfj.
19,11	-	19,12	kvarts
19,12	-	19,19	gangfj.
19,19	-	19,25	kvarts m/MoS2
19,25	-	19,41	gangfj.
19,41	-	19,43	kvarts m/MoS2
19,43	-	19,51	gangfj.
19,51	-	19,52	kvarts
19,52	-	19,80	gangfj.
19,80	-	21,17	overgangsfj.
21,17	-	21,19	kvarts
21,19	-	21,43	gangfj.
21,43	-	21,45	kvarts m/MoS2
21,45	-	22,17	overgangsfj. nær gangfj.
22,17	-	22,19	kvarts
22,19	-	22,85	overgangsfj. nær gangfj.
22,85	-	22,89	kvarts
22,89	-	23,05	gangfj. st. impr.
23,05	-	23,85	overgangsfj. nær gangfj.
23,85	-	24,63	gangfj. impr.
24,63	-	24,70	kvarts m/MoS2
24,70	-	25,24	gangfj.
25,24	-	25,26	kvarts
25,26	-	28,00	overgangsfj. nær gangfj. spor
28,00	-	28,14	gangfj.
28,14	-	28,19	kvarts m/MoS2
28,19	-	28,46	gangfj.
28,46	-	28,48	kvarts

28,48	-	28,53	gangfjell
28,53	-	28,54	kvarts
28,54	-	29,58	gangfj.
29,58	-	30,17	gangfj. spor
30,17	-	30,19	kvarts svak MoS2
30,19	-	30,38	gangfj.
30,38	-	30,40	kvarts
30,40	-	32,05	overgangsfj. nær gangfj. spor
32,05	-	32,10	kvarts
32,10	-	32,96	overgangsfj. nær gangfj. spor
32,96	-	33,28	kvarts uren sterk MoS2
33,28	-	35,55	gangfj. spor
35,55	-	37,35	overgangsfj. nær gangfj.
37,35	-	37,79	gangfj.
37,79	-	37,80	kvarts
37,80	-	38,53	gangfj. spor
38,53	-	38,55	kvarts m/MoS2
38,55	-	38,65	fahlbånd m/MoS2 + CuFeS2
38,65	-	42,70	overgangsfj. nær gangfj.
42,70	-	42,76	pegmatitt
42,76	-	46,72	overgangsfj. nær rødgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 21/6-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.7	ikke spor	35.6	ikke spor	x							
x				106.2	ikke spor						
99.7	0.018	43.4	0.010	x							
x											
97.7	0.033	28.9	0.044								
x											
99.7	0.120	25.6	0.525								
x											
97.7	0.021	22.9	0.083								
x											
101.4	0.080	23.7	0.171								
x											
120.6	0.135	23.1	0.100								
x											
100.0	0.087	22.3	0.091								
x											
100.0	0.051	21.5	0.080								
x											
97.7	0.048	22.7	0.091								
x											
96.7	0.254	32.9	0.378								
x											
100.3	0.086	23.5	0.060								
x											
102.0	0.045										
x											
98.0	0.030										
x											
100.3	ikke spor										
x											
99.7	ikke spor										
x											
100.0	0.018										

Beliggenhet: X = 1067,053 Y = 892,860 Z =
 Retn.: Azim = Fall = -100° Lengde = 54.74 m
 Kjerne %: 99.93 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Februar 1962 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 290

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 42/XIII hengort

Salund Skofteknud

0,00	-	0,90	rödgranitt
0,90	-	1,20	pegmatitt röd
1,20	-	3,05	rödgranitt
3,05	-	3,55	övergangsfj. nær gangfj. finkornet
3,55	-	5,80	gangfj.
5,80	-	8,67	gangfj. spor
8,67	-	8,69	kvarts
8,69	-	9,25	gangfj.
9,25	-	9,26	fahlbånd m/MoS2 + CuFeS2
9,26	-	9,30	gangfj.
9,30	-	9,31	kvarts
9,31	-	9,72	gangfj.
9,72	-	10,39	gangfj. spor
10,39	-	10,48	kvarts m/flere gjennomgående MoS2 slepper
10,48	-	10,90	gangfj.
10,90	-	10,91	kvarts m/MoS2
10,91	-	11,70	övergangsfj. nær gangfj.
11,70	-	12,45	gangfj. spor
12,45	-	12,93	övergangsfj. nær gangfj.
12,93	-	12,94	kvarts
12,94	-	13,47	gangfj.
13,47	-	13,50	kvarts m/MoS2
13,50	-	13,83	gangfj.
13,83	-	13,85	pegmatitt
13,85	-	14,43	gangfj. spor
14,43	-	14,46	fahlbånd m/MoS2 + CuFeS2
14,46	-	14,48	kvarts
14,48	-	15,10	gangfj.
15,10	-	15,96	övergangsfj. nær gangfj.
15,96	-	16,19	gangfj. st. impr.
16,19	-	16,23	kvarts m/sterk MoS2
16,23	-	16,70	gangfj. impr.
16,70	-	17,57	övergangsfj. nær gangfj.
17,57	-	17,60	kvarts
17,60	-	17,85	gangfj.
17,85	-	17,87	kvarts
17,87	-	18,63	gangfj.
18,63	-	18,65	kvarts svak MoS2
18,65	-	19,00	gangfj. spor
19,00	-	19,02	kvarts m/CuFeS2
19,02	-	19,72	gangfj. impr.
19,72	-	19,74	kvarts sterk MoS2
19,74	-	20,68	gangfj.
20,68	-	21,18	gangfj. impr.
21,18	-	21,22	kvarts m/MoS2
21,22	-	22,00	gangfj. spor
22,00	-	22,04	kvarts m/MoS2
22,04	-	22,24	övergangsfj. nær gangfj.
22,24	-	22,28	kvarts sterk MoS2
22,28	-	23,10	övergangsfj. nær gangfj.
23,10	-	23,13	fahlbånd m/MoS2 + CuFeS2
23,13	-	24,29	övergangsfj. nær gangfj.
24,29	-	24,31	kvarts svak MoS2
24,31	-	24,57	gangfj.
24,57	-	24,58	kvarts m MoS2
24,58	-	25,86	övergangsfj. nær gangfj. spor
25,86	-	25,89	kvarts
25,89	-	26,00	övergangsfj. nær gangfj.
26,00	-	26,07	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
26,07	-	26,38	övergangsfj. nær gangfj.
26,38	-	26,41	kvarts
26,41	-	27,91	övergangsfj. nær gangfj.
27,91	-	27,97	pegmatitt svak MoS2
27,97	-	29,18	övergangsfj. nær gangfj.
29,18	-	29,20	kvarts m/MoS2

29,20	-	30,00	overgangsfj. nær gangfj.
30,00	-	30,46	overgangsfj. nær gangfj. impr.
30,46	-	30,66	pegmatitt m/MoS2
30,66	-	30,74	kjernetap
30,74	-	30,83	overgangsfj. nær gangfj.
30,83	-	30,98	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
30,98	-	32,03	overgangsfj. nær gangfj.
32,03	-	32,05	kvarts m/MoS2
32,05	-	32,98	overgangsfj. nær gangfj.
32,98	-	33,01	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
33,01	-	34,02	overgangsfj. nær gangfj. spor
34,02	-	34,76	gangfj. m/fahlbåndsoner MoS2 impr.
34,76	-	34,86	kvarts
34,86	-	35,92	overgangsfj. nær gangfj.
35,92	-	36,20	pegmatitt
36,20	-	36,90	overgangsfj. nær gangfj.
36,90	-	38,92	gangfj. spor
38,92	-	38,94	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
38,94	-	40,60	gangfj. spor
40,60	-	47,70	overgangsfj. nær gangfj.
47,70	-	48,70	gangfj. spor
48,70	-	54,74	overgangsfj nær gangfj.


S l u t t.

Knaben Gruvor, 22/6-1962.

Skofteland/Netland

290





Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = 0 Lengde = 6.96 m
 Kjerne %: 97.68 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Januar 1962 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 289

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 40/XIII hengort

Helmut Skoftefeldt

0,00	-	0,15	övergångsfj. nær röggranitt
0,15	-	0,43	glimmer amfibolitt
0,43	-	6,96	röggranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 21/6-1962. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.4	0.153	30.6	0.135	x							
x				102.4	ikke spor	11.7	0.012				
94.7	0.059	43.2	0.095	x							
x				84.0	"	20.0	0.006				
94.4	0.097	44.7	0.116	x							
x											
98.7	0.036	33.0	0.066								
x											
97.4	0.022	20.5	0.022								
x											
95.7	0.096	33.0	0.160								
x											
99.0	0.056	23.5	0.138								
x											
98.0	0.182	21.7	0.053								
x											
101.0	0.051	23.7	0.110								
x											
97.4	0.081	19.7	0.062								
x											
101.7	1.151	18.5	0.885								
x											
98.7	0.095	10.8	0.309								
x											
102.4	0.074	23.3	0.084								
x											
100.6	0.025	18.1	0.040								
x											
102.0	Spor	11.6	0.025								
x											
102.7	0.028	3.1	Spor								
x											
100.6	ikke spor	25.5	0.014								

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = -33° Lengde = 57.48 m
 Kjerne %: 98.28 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Januar 1962 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 288
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 40/xiii hengort
Haknand Skofslund

0,00	-	0,90	overgangsfj. nær rødgranitt
0,90	-	1,42	gangfj. finkornet
1,42	-	1,44	kvarts m/svak MoS2
1,44	-	1,94	gangfj. impr.
1,94	-	2,00	kvarts sterk MoS2
2,00	-	2,20	gangfj. impr.
2,20	-	2,21	kvarts svak MoS2
2,21	-	2,49	gangfj.
2,49	-	2,50	kvarts
2,50	-	3,03	gangfj.
3,03	-	3,05	kvarts m/MoS2
3,05	-	3,88	overgangsfj. nær gangfj.
3,88	-	5,25	gangfj. impr. sv.
5,25	-	5,26	kvarts m. MoS2
5,26	-	6,09	overgangsfj. nær gangfj. spor
6,09	-	6,18	kjernetape
6,18	-	6,20	kvarts m. svak MoS2
6,20	-	6,62	overgangsfj. nær gangfj.
6,62	-	6,63	kvarts
6,63	-	9,79	overgangsfj. nær gangfj.
9,79	-	9,82	kvarts-pegmatitt
9,82	-	9,97	gangfj.
9,97	-	9,98	kvarts
9,98	-	10,09	gangfj.
10,09	-	10,11	kvarts
10,11	-	10,69	overgangsfj. nær gangfj.
10,69	-	10,88	gangfj.
10,88	-	10,96	kvarts svak MoS2
10,96	-	11,08	gangfj. impr.
11,08	-	11,10	pegmatitt
11,10	-	12,00	gangfj. spor
12,00	-	12,86	overgangsfj. nær gangfj.
12,86	-	12,87	kvarts svak MoS2
12,87	-	14,83	overgangsfj. nær gangfj.
14,83	-	15,00	gangfj. kvartsrikt
15,00	-	15,04	kvarts m/MoS2
15,04	-	15,11	gangfj.
15,11	-	15,22	kvarts m/MoS2
15,22	-	16,00	gangfj. spor
16,00	-	17,00	overgangsfj. nær gangfj.
17,00	-	17,54	gangfj.
17,54	-	17,55	kvarts rik MoS2
17,55	-	17,80	gangfj.
17,80	-	18,65	overgangsfj. nær gangfj.
18,65	-	18,79	gangfj.
18,79	-	18,82	kvarts m/MoS2
18,82	-	20,28	gangfj. sv. impr.
20,28	-	20,31	kvarts m/MoS2
20,31	-	21,18	gangfj. kvartsrikt spor
21,18	-	21,24	kvarts svak MoS2 sterk CuFeS2
21,24	-	21,32	gangfj.
21,32	-	21,37	kvarts m/MoS2
21,37	-	21,96	overgangsfj. nær gangfj.
21,96	-	22,00	kvarts
22,00	-	22,55	gangfj. kvartsrikt spor
22,55	-	22,57	kvarts
22,57	-	24,08	gangfj. kvartsrikt impr.
24,08	-	26,45	gangfj. sv. impr.
26,45	-	26,55	kvarts m/MoS2
26,55	-	27,51	gangfj. sv. impr.
27,51	-	27,53	kvarts
27,53	-	29,50	gangfj. sv. impr.
29,50	-	29,90	gangfj.
29,90	-	29,95	kvarts m/MoS2
29,95	-	30,63	overgangsfj. nær gangfj.

30,63	-	30,70	gangfj. sterk MoS ₂ impr. m/gjennomgående slepper
30,70	-	31,45	overgangsfj. nær gangfj.
31,45	-	31,50	kvarts m/MoS ₂
31,50	-	32,34	overgangsfj. nær gangfj.
32,34	-	32,46	kvarts m/MoS ₂
32,46	-	32,62	gangfj.
32,62	-	32,67	kvarts m/MoS ₂
32,67	-	32,91	gangfj. kvartsrikt impr.
32,91	-	33,02	glimmer amfibolitt + kvarts
33,02	-	34,84	gangfj. impr.
34,84	-	34,90	kvarts m/MoS ₂
34,90	-	34,99	gangfj.
34,99	-	35,15	kvarts m/MoS ₂
35,15	-	36,00	gangfj. impr.
36,00	-	36,47	overgangsfj. nær gangfj.
36,47	-	36,49	kvarts m/MoS ₂
36,49	-	38,10	gangfj. sv. impr. 36,78 gjennomgående MoS ₂ sleppe
38,10	-	38,60	overgangsfj. nær gangfj.
38,60	-	39,24	gangfj.
39,24	-	39,28	kvarts
39,28	-	39,40	gangfj.
39,40	-	39,47	kvarts
39,47	-	39,87	gangfj. impr. svak
39,87	-	41,81	gangfj.
41,81	-	41,82	kvarts
41,82	-	43,90	overgangsfj. nær gangfj.
43,90	-	44,71	gangfj. spor
44,71	-	44,73	kvarts
44,73	-	45,86	gangfj. spor
45,86	-	45,88	kvarts
45,88	-	47,32	gangfj. spor
47,32	-	47,33	kvarts m/CuFeS ₂
47,33	-	51,19	overgangsfj. nær gangfj.
51,19	-	51,25	granitt pegmatitt
51,25	-	57,48	rödgranitt

S l u t t .

Knaben Gruvor, 21/6-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.7	Spor	435	0.020	X							
X				101.0	ikke spor	136	Spor				
97.7	0.084	430	0.117	X							
X				100.6	"	149	"				
94.4	0.036	245	0.018	X							
X				105.0	"	98	"				
92.7	0.020	230	0.012								
X											
101.7	0.091	220	0.081								
X											
100.6	0.095	200	0.148								
X											
99.3	0.163	250	0.193								
X											
99.3	0.084	169	0.110								
X											
97.7	0.109	179	0.244								
X											
99.0	0.435	16.7	0.800								
X											
99.7	0.055	18.5	0.080								
X											
100.0	0.036	17.5	0.100								
X											
99.3	0.035	12.0	0.072								
X											
101.0	0.070	10.4	0.080								
X											
101.7	0.088	13.3	0.131								
X											
100.0	0.032	9.6	0.044								
X											
100.3	Spor	140	0.015								

Beliggenhet: X = 1113,578 Y = 926,586 Z =
 Retn.: Azim = Fall = -100.9 Lengde = 59.15 m
 Kjerne %: 99.35 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Januar 1962 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 287

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 40/XIII etg. hengort
 Salmeid Skoffeland

0,00	-	2,56	rödgranitt
2,56	-	2,72	gangfj. sv. impr.
2,72	-	5,15	overgangsfj. nær gangfj.
5,15	-	5,24	kvarts m/MoS2
5,24	-	5,45	overgangsfj. nær gangfj.
5,45	-	5,50	feltspat pegmatitt
5,50	-	6,10	overgangsfj. nær gangfj.
6,10	-	6,70	gangfj. spor
6,70	-	9,00	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
9,00	-	9,70	pegmatitt
9,70	-	12,74	gangfj. spor
12,74	-	12,78	kvarts
12,78	-	13,15	gangfj. sv. impr.
13,15	-	13,18	kvarts sterk MoS2
13,18	-	13,70	overgangsfj. nær gangfj.
13,70	-	14,30	gangfj. spor
14,30	-	14,90	overgangsfj. nær gangfj.
14,90	-	14,92	kvarts sterk MoS2
14,92	-	15,26	overgangsfj. nær gangfj.
15,26	-	15,28	pegmatitt
15,28	-	15,55	gangfj. impr.
15,55	-	16,45	overgangsfj. nær gangfj. spor
16,45	-	17,10	gangfj. spor
17,10	-	17,16	kvarts sterk MoS2
17,16	-	17,87	overgangsfj. nær gangfj.
17,87	-	18,08	gangfj. impr.
18,08	-	18,10	kvarts sterk MoS2
18,10	-	18,49	gangfj. impr.
18,49	-	18,51	pegmatitt
18,51	-	19,15	gangfj. spor
19,15	-	19,98	overgangsfj. nær gangfj.
19,98	-	20,01	kvarts
20,01	-	20,70	gangfj. spor
20,70	-	20,75	kvarts m/MoS2
20,75	-	20,79	gangfj.
20,79	-	20,85	kvarts m/MoS2
20,85	-	21,66	gangfj. sv. impr.
21,66	-	21,71	kvarts rik MoS2
21,71	-	21,95	gangfj.
21,95	-	22,00	kvarts m/MoS2
22,00	-	23,91	gangfj.
23,91	-	23,96	kvarts svak MoS2
23,96	-	24,30	overgangsfj. nær gangfj. spor
24,30	-	25,17	gangfj. impr.
25,17	-	25,24	kvarts m/MoS2
25,24	-	25,64	gangfj.
25,64	-	25,66	kvarts m/sterk MoS2
25,66	-	26,90	gangfj.
26,90	-	27,02	kvarts m/MoS2
27,02	-	27,78	gangfj. impr.
27,78	-	27,98	kvarts svak MoS2 sterk CuFeS2
27,98	-	28,40	gangfj. impr. sterk CuFeS2 i breksje
28,40	-	29,70	overgangsfj. nær gangfj. spor
29,70	-	29,81	gangfj. impr. st.
29,81	-	29,88	kvarts m/MoS2
29,88	-	29,89	MoS2 sleppe
29,89	-	30,12	overgangsfj. nær gangfj.
30,12	-	30,20	granitt pegmatitt
30,20	-	31,08	rödgranitt
31,08	-	31,10	kvarts sterk MoS2
31,10	-	31,49	rödgranitt
31,49	-	31,59	kvarts
31,59	-	32,56	rödgranitt
32,56	-	32,57	kvarts m/MoS2
32,57	-	34,20	overgangsfj. nær gangfj.

34,20	-	34,32	gangfjell
34,32	-	34,34	kvarts m/MoS2
34,34	-	34,57	gangfj.
34,57	-	34,60	kvarts m/MoS2 og CuFeS2
34,60	-	36,33	overgangsfj. nær gangfj. spor
36,33	-	36,91	gangfj. lyst
36,91	-	36,96	fahlbånd m/MoS2 og sulfider
36,96	-	37,98	overgangsfj. nær gangfj.
37,98	-	38,00	kvarts m/MoS2
38,00	-	38,30	gangfj.
38,30	-	38,31	kvarts m/MoS2
38,31	-	38,53	gangfj.
38,53	-	40,00	overgangsfj. nær gangfj. spor
40,00	-	40,31	gangfj.
40,31	-	40,32	kvarts m/MoS2
40,32	-	40,50	gangfj. impr.
40,50	-	40,60	kvarts m/MoS2
40,60	-	41,40	gangfj. sv. impr.
41,40	-	43,22	overgangsfj. nær gangfj. spor
43,22	-	43,26	kvarts m/MoS2 + CuFeS2
43,26	-	44,80	overgangsfj. nær gangfj. sv. impr.
44,80	-	45,92	granitt pegmatitt
45,92	-	46,47	gangfj. sv. impr. + CuFeS2
46,47	-	49,05	overgangsfj. nær gangfj.
49,05	-	59,15	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 22/6-1962. Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
-x-	94.4	0.190	27.7	0.480	-x-						
-x-					101.7	spor					
-x-	97.4	0.047	49.8	0.061	-x-						
-x-					101.7	0.058					
-x-	98.7	0.036	41.4	0.087	-x-						
-x-					99.0	0.085					
-x-					-x-						
-x-	100.3	0.173	53.5	0.101							
-x-					94.4	0.052					
-x-	98.0	0.066	39.2	0.086	-x-						
-x-					98.3	0.005					
-x-	100.0	0.160	42.0	0.276	-x-						
-x-					107.9	ikke spor					
-x-	100.6	0.025	33.5	0.033	-x-						
-x-					97.2	"					
-x-	98.3	0.070	26.7	0.110	-x-						
-x-					101.7	"					
-x-	98.7	0.200	52.0	0.455	-x-						
-x-					100.5	"					
-x-											
-x-	96.7	0.284	34.6	1.620							
-x-											
-x-	96.7	0.080	23.1	0.190							
-x-											
-x-	100.3	0.146	16.7	0.135							
-x-											
-x-	100.6	0.034	21.1	0.036							
-x-											
-x-	99.7	0.251	20.5	0.077							
-x-											
-x-	100.3	0.645	19.1	0.036							
-x-											
-x-	100.6	0.028									
-x-											
-x-	102.3	0.048									

Beliggenhet: $\gamma = 964,851$ $\chi = 1188,331$ $Z =$
 Retn.: Azim = Fall = -100° Lengde = 76.18
 Kjerne %: 99.03 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Desember 1961 Borer: Knabot/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 286

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 37/XIII

Edvard Skjoldkvad

0,00	-	1,08	gangfj. impr.
1,08	-	1,47	kvarts uren m/MoS2
1,47	-	1,88	gangfj. spor
1,88	-	1,92	kvarts rik MoS2
1,92	-	2,10	gangfj. impr.
2,10	-	3,98	overgangsfj. nær gangfj.
3,98	-	4,05	overgangsfj. nær gangfj. impr.
4,05	-	6,05	overgangsfj. nær gangfj.
6,05	-	6,28	gangfj. aplitt
6,28	-	6,63	gangfj.
6,63	-	6,68	pegmatitt
6,68	-	6,73	gangfj.
6,73	-	6,79	kvarts m/MoS2
6,79	-	7,07	overgangsfj. nær gangfj.
7,07	-	7,09	kvarts
7,09	-	8,27	overgangsfj. nær gangfj.
8,27	-	8,29	kvarts
8,29	-	9,75	overgangsfj. nær gangfj.
9,75	-	9,82	kvarts m/rik MoS2 Gjennomgående MoS2gang 9,80
9,82	-	10,41	overgangsfj. nær gangfj. spor
10,41	-	10,42	kvarts m/MoS2
10,42	-	10,62	gangfj.
10,62	-	10,64	kvarts m/MoS2
10,64	-	11,00	overgangsfj. nær gangfj.
11,00	-	11,02	kvarts
11,02	-	12,08	gangfj.
12,08	-	12,09	kvarts m/MoS2
12,09	-	12,75	gangfj.
12,75	-	13,10	gangfj. impr.
13,10	-	13,75	gangfj. spor
13,75	-	13,76	kvarts m/MoS2
13,76	-	14,13	gangfj. sv. impr.
14,13	-	14,18	pegmatitt
14,18	-	15,56	gangfj.
15,56	-	15,58	kvarts
15,58	-	15,73	gangfj.
15,73	-	16,00	gangfj. st. impr.
16,00	-	16,86	gangfj. sv. impr.
16,86	-	16,88	kvarts svak MoS2
16,88	-	17,00	gangfj.
17,00	-	17,13	pegmatitt
17,13	-	17,70	gangfj.
17,70	-	18,42	pegmatitt
18,42	-	18,68	gangfj.
18,68	-	18,80	pegmatitt
18,80	-	19,20	gangfj.
19,20	-	19,22	kvarts m/MoS2
19,22	-	20,81	gangfj.
20,81	-	20,83	kvarts svak MoS2
20,83	-	20,94	gangfj.
20,94	-	20,96	kvarts m/MoS2
20,96	-	21,37	gangfj.
21,37	-	21,42	gangfj. kvartsrikt impr.
21,42	-	21,80	gangfj.
21,80	-	21,86	kvarts m/MoS2
21,86	-	22,00	gangfj.
22,00	-	22,07	kvarts svak MoS2
22,07	-	24,57	gangfj. impr.
24,57	-	24,65	pegmatitt
24,65	-	25,63	gangfj. sv. impr.
25,63	-	25,83	gangfj. st. impr.
25,83	-	25,87	kvarts m/MoS2
25,87	-	26,13	gangfj. spor
26,13	-	26,15	kvarts svak MoS2
26,15	-	26,24	gangfj.

26,24	-	26,58	kvarts rik MoS2
26,58	-	27,24	gangfj. spor
27,24	-	27,26	pegmatitt
27,26	-	27,62	gangfj. impr.
27,62	-	27,70	pegmatitt
27,70	-	28,40	gangfj. impr.
28,40	-	28,72	kvarts uren svak MoS2
28,72	-	28,94	gangfj.
28,94	-	29,00	kvarts m/MoS2
29,00	-	29,26	gangfj.
29,26	-	29,65	kvarts m/MoS2
29,65	-	29,76	gangfj.
29,76	-	29,82	kvarts
29,82	-	30,10	kvarts rik MoS2
30,10	-	30,20	gangfj. impr.
30,20	-	31,20	kvarts m/MoS2
31,20	-	31,69	gangfj. spor
31,69	-	31,71	kvarts m/MoS2
31,71	-	32,35	gangfj. spor
32,35	-	32,37	kvarts m/MoS2
32,37	-	32,42	gangfj.
32,42	-	32,45	kvarts svak MoS2
32,45	-	32,57	gangfj. sv. impr.
32,57	-	32,64	kvarts uren m/MoS2
32,64	-	33,62	gangfj. impr.
33,62	-	33,67	kvarts m/MoS2
33,67	-	34,93	gangfj. impr. sv.
34,93	-	34,98	kvarts m/MoS2
34,98	-	35,64	gangfj. spor
35,64	-	35,65	kvarts svak MoS2
35,65	-	36,96	gangfj. spor
36,96	-	36,97	kvarts m/MoS2
36,97	-	37,53	gangfj. spor
37,53	-	37,56	pegmatitt
37,56	-	39,03	gangfj.
39,03	-	39,05	kvarts
39,05	-	41,00	gangfj.
41,00	-	41,02	kvarts
41,02	-	41,35	gangfj. impr.
41,35	-	41,42	kvarts
41,42	-	41,53	gangfj. spor
41,53	-	41,54	MoS2-sleppe gjennomgående
41,54	-	42,08	gangfj. spor
42,08	-	42,26	gangfj. st. impr.
42,26	-	42,45	gangfj. spor
42,45	-	42,46	kvarts
42,46	-	44,65	gangfj. spor
44,65	-	44,66	kvarts
44,66	-	45,38	gangfj.
45,38	-	45,39	kvarts m/MoS2
45,39	-	48,42	gangfj. spor
48,42	-	48,43	kvarts m/MoS2
48,43	-	48,56	gangfj.
48,56	-	48,57	kvarts m/MoS2
48,57	-	49,23	gangfj. spor
49,23	-	49,24	kvarts m/MoS2
49,24	-	49,55	gangfj. spor
49,55	-	49,70	glimmer grovk.
49,70	-	50,29	overgangsfj. nær gangfj.
50,29	-	50,32	pegmatitt
50,32	-	50,68	overgangsfj. nær gangfj
50,68	-	50,75	glimmer amf.
50,75	-	51,30	overgangsfj. nær gangfj.
51,30	-	51,63	gangfj.
51,63	-	52,27	glimmer amf.
52,27	-	53,00	gangfj. sv. impr.

53,00	-	54,59	overgangsfj. nær gangfj.
54,59	-	54,65	pegmatitt
54,65	-	56,07	overgangsfj. nær gangfj.
56,07	-	57,63	gangfj. impr.
57,63	-	57,65	kvarts
57,65	-	58,83	gangfj. spor
58,83	-	58,88	kvarts
58,88	-	58,99	gangfj.
58,99	-	59,00	kvarts m/MoS2
59,00	-	61,60	gangfj. impr.
61,60	-	61,90	kvarts
61,90	-	62,76	gangfj. spor
62,76	-	62,92	pegmatitt
62,92	-	64,30	gangfj.
64,30	-	68,00	overgangsfj. nær gangfj.
68,00	-	68,42	gangfj.
68,42	-	76,23	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 1/6-1962.

Skoftealand/Netland

286

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
94.4	0.084	41.6	0.020								
-X											
99.0	0.036	33.4	0.015								
-X											
100.0	ikke spor	22.1	spor								
-X											
101.0	"	34.0	ikke spor								
-X											
102.0	"	22.6	"								

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = 0° Lengde = 14.02 m
 Kjerne %: 99.06 Timer: Boring = _____ Total = _____
 Borningsdato: Desember 1961 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 285

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 37/XIII

Stoknes Skjold

Hull nr. 285. Profil 37/XIII.

0,00	-	0,40	overgangsfj. nær gangfj.
0,40	-	0,55	gangfj. impr.
0,55	-	0,94	gangfj. spor
0,94	-	0,96	kvarts svak MoS ₂
0,96	-	1,58	gangfj.
1,58	-	1,82	kvarts svak MoS ₂
1,82	-	3,40	gangfj.
3,40	-	3,50	kvarts m/Cu FeS ₂ + svak MoS ₂
3,50	-	5,38	overgangsfj. nær gangfj.
5,38	-	5,65	kvarts uren m/CuFeS ₂ + svak MoS ₂
5,65	-	14,02	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 23/5-1962.

Skofteland/Netland

285

		% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
		Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96.7	0.026	20.7	0.035	X			
X				100.3	ikke spor		
101.7	0.110	32.0	0.158	X			
X				100.0	"		
100.0	0.275	31.4	0.760	X			
X				101.0	"		
84.4	0.047	31.4	0.084	X			
X				100.3	"		
101.0	0.087	24.0	0.276	X			
X				99.3	"		
100.3	0.101	24.2	0.136	X			
X				101.7	"		
98.7	0.117	25.1	0.092				
X							
100.6	0.119	27.7	0.113				
X							
101.0	0.078	27.9	0.126				
X							
99.2	0.177	27.9	0.260				
X							
98.0	0.455	34.6	0.390				
X							
97.0	0.110	24.7	0.164				
X							
99.3	0.043	29.2	0.069				
X							
98.7	ikke spor	7.7	0.062				
X							
102.3	"						
X							
99.7	"						
X							
101.0	"						

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = -33.3^g Lengde = 67.74 m
 Kjerne %: 99.3 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Desember 1961 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 284

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 37/XIII

Edvard Skofsholm

0,00	-	1,28	overgangsfj. nær gangfj. spor
1,28	-	1,35	kvarts m/CuFeS ₂ + svak MoS ₂
1,35	-	1,55	gangfj.
1,55	-	1,57	kvarts m/MoS ₂
1,57	-	1,92	gangfj. impr.
1,92	-	1,94	kvarts m/MoS ₂
1,94	-	4,00	overgangsfj. nær gangfj.
4,00	-	4,23	kvarts m/svak MoS ₂
4,23	-	4,47	gangfj. impr.
4,47	-	4,48	kvarts
4,48	-	4,72	4,72 gangfj.
4,72	-	4,76	pegmatitt
4,76	-	5,15	gangfj.
5,15	-	5,20	kvarts
5,20	-	5,55	gangfj. m/mye glimmer st. impr.
5,55	-	5,87	gangfj.
5,87	-	5,92	kvarts m/MoS ₂
5,92	-	6,34	overgangsfj. nær gangfj. impr.
6,34	-	6,86	overgangsfj. nær gangfj.
6,86	-	6,90	kvarts sterk MoS ₂
6,90	-	7,28	overgangsfj. nær gangfj. spor
7,28	-	7,32	kvarts m/sterk MoS ₂
7,32	-	7,34	gangfj.
7,34	-	7,38	kvarts m/sterk MoS ₂
7,38	-	7,50	gangfj. impr.
7,50	-	7,56	kvarts m/sterk MoS ₂ . Gjennomgående MoS ₂ 7,55
7,56	-	8,08	overgangsfj. nær gangfj. spor
8,08	-	9,05	gangfj. sv. impr.
9,05	-	9,35	pegmatitt
9,35	-	11,58	gangfj. spor
11,58	-	11,73	kvarts svak MoS ₂
11,73	-	11,85	pegmatitt
11,85	-	12,00	gangfj.
12,00	-	12,05	kvarts
12,05	-	14,55	gangfj. spor
14,55	-	15,03	gangfj. impr.
15,03	-	15,13	kvarts m. MoS ₂
15,13	-	15,56	gangfj.
15,56	-	15,81	pegmatitt rik MoS ₂
15,81	-	16,16	gangfj. impr.
16,16	-	16,60	overgangsfj. nær gangfj.
16,60	-	17,70	gangfj.
17,70	-	18,00	overgangsfj. impr.
18,00	-	19,47	overgangsfj. spor
19,47	-	19,50	kvarts m/MoS ₂
19,50	-	19,74	Gangfj.
19,74	-	19,76	kvarts m/MoS ₂
19,76	-	20,93	gangfj. sv. impr.
20,93	-	20,98	kvarts
20,98	-	21,03	gangfj.
21,03	-	21,11	kvarts m/MoS ₂
21,11	-	21,31	gangfj.
21,31	-	21,36	kvarts m/MoS ₂
21,36	-	23,15	gangfj. spor
23,15	-	23,90	gangfj.
23,90	-	24,76	gangfj. impr.
24,76	-	24,77	kvarts
24,77	-	25,15	gangfj.
25,15	-	25,21	kvarts svak MoS ₂
25,21	-	25,44	gangfj. spor
25,44	-	25,48	kvarts svak MoS ₂
25,48	-	25,61	gangfj.
25,61	-	25,63	kvarts m/MoS ₂
25,63	-	25,68	gangfj.
25,68	-	25,71	kvarts m/MoS ₂

25,71	-	25,89	gangfjell
25,89	-	25,91	kvarts
25,91	-	26,36	gangfj. spor
26,36	-	26,50	kvarts m/MoS2
26,50	-	27,48	overgangsfj. nær gangfj. spor
27,48	-	27,50	kvarts
27,50	-	28,23	overgangsfj. nær gangfj. spor
28,23	-	28,25	kvarts
28,25	-	28,67	overgangsfj. nær gangfj.
28,67	-	28,71	kvarts m/MoS2
28,71	-	28,97	pegmatitt m/MoS2
28,97	-	29,42	overgangsfj. nær gangfj.
29,42	-	29,78	gangfj. st. impr.
29,78	-	29,89	kvarts rik MoS2
29,89	-	30,195	gangfj. spor
30,195	-	30,20	MoS2 sleppe
30,20	-	34,21	gangfj. sv. impr.
34,21	-	34,22	kvarts m/MoS2
34,22	-	34,29	gangfj. impr.
34,29	-	34,30	kvarts m/MoS2
34,30	-	34,60	gangfj. impr.
34,60	-	34,62	kvarts m/MoS2
34,62	-	35,10	gangfj. impr.
35,10	-	35,11	kvarts svak MoS2
35,11	-	35,82	gangfj.
35,82	-	35,88	kvarts m/MoS2
35,88	-	35,98	gangfj.
35,98	-	36,05	kvarts svak MoS2
36,05	-	36,92	gangfj. spor
36,92	-	36,93	kvarts svak MoS2
36,93	-	37,36	gangfj.
37,36	-	37,40	gangfj. m/mye glimmer + MoS2
37,40	-	37,85	gangfj. spor
37,85	-	37,89	pegmatitt
37,89	-	37,95	gangfj.
37,95	-	37,96	kvarts m/MoS2
37,96	-	38,74	gangfj. sv. impr.
38,74	-	40,00	overgangsfj. nær rødgranitt
40,00	-	40,61	gangfj. spor
40,61	-	40,63	pegmatitt
40,63	-	42,81	overgangsfj. nær gangfj.
42,81	-	42,97	granittpegmatitt
42,97	-	49,00	overgangsfj. nær gangfj.
49,00	-	56,55	overgangsfj. nær gangfj.
56,55	-	57,90	gangfj.
57,90	-	60,94	overgangsfj. nær gangfj.
60,94	-	60,95	kvarts svak MoS2
60,95	-	61,35	gangfj. spor
61,35	-	61,36	kvarts
61,36	-	61,98	gangfj.
61,98	-	62,02	pegmatitt
62,02	-	63,10	gangfj.
63,10	-	67,74	overgangsfj. nær gangfj.

S l u t t .

Knaben Gruvor, 25/5-1962.

Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
95.6	0.238	37.7	0.018								
x											
101.0	0.090	40.5	0.066								
x											
100.0	0.015	28.7	0.080								
x											
98.0	ikke spor	19.3	spor								
x											
99.7	0.008	15.9	0.018								
x											
101.0	ikke spor	26.5	ikke spor								
x											
99.7	"	21.5	"								
x											
102.4	"	6.0	"								
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = 0° Lengde = 24.70 m
 Kjerne %: 99.82 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: November 1961 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 283

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 34/XIII

Helmer Skjoldland

Hull nr. 283. Profil 34/XIII mot hengen.

0,00	-	0,45	overgangsfj. nær gangfj.
0,45	-	1,50	gangfj. st. impr.
1,50	-	2,08	overgangsfj. nær gangfj. impr.
2,08	-	2,14	kvarts m/MoS2
2,14	-	3,00	overgangsfj. nær gangfj.
3,00	-	4,22	gangfj. impr.
4,22	-	4,25	kvarts m/MoS2
4,25	-	5,15	gangfj. spor
5,15	-	5,21	gangfj. aplitt
5,21	-	6,20	gangfj. impr.
6,20	-	6,75	overgangsfj. nær gangfj.
6,75	-	6,77	kvarts m/MoS2
6,77	-	18,95	rödgranitt
18,95	-	19,10	pegmatitt
19,10	-	24,70	rödgranitt

S l u t t.

Knaben Gruvor, 23/5-1962.

Skofteland/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.0	0.050	34.8	0.054	X	100.7	0.029					
X				X							
99.0	0.072	30.7	0.072		99.0	0.061					
X				X							
97.3	0.036	51.0	0.083		101.6	0.274					
X				X							
97.3	0.035	41.6	0.054		99.4	0.030					
X				X							
100.0	0.047	30.5	0.083		100.0	0.020					
X				X							
99.0	0.072	27.3	0.068		99.7	0.069					
X				X							
99.4	0.015	14.3	0.080		100.0	0.028					
X				X							
80.5	0.072	20.3	0.082		100.0	Spor					
X				X							
115.7	0.010	12.3	0.054		99.4	Spor					
X				X							
105.3	0.045	9.2	0.112		101.6	0.029					
X				X							
102.0	0.101	14.3	0.130		99.7	0.054					
X				X							
100.6	0.062	20.9	0.083		95.3	ikke spor					
X				X							
96.0	0.191	18.4	0.360		102.1	ikke spor					
X				X							
99.4	0.030	30.6	0.101								
X											
97.7	0.054	21.6	0.062								
X											
99.4	0.153										
X											
100.0	0.216										

ikke slamprøver

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = 0° Lengde = 90.04 m
 Kjerne %: 99.86 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: November 1961 Borer: Knabor/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 282

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 34/XIII

Salvend Skofte Land

0,00	-	0,60	gangfj. spor
0,60	-	3,00	overgangsfj. nær gangfj. spor
3,00	-	5,00	overgangsfj. nær gangfj.
5,00	-	5,48	gangfj. spor
5,48	-	5,52	kvarts m/MoS2
5,52	-	6,55	gangfj. impr.
6,55	-	7,11	overgangsfj. nær gangfj.
7,11	-	7,12	kvarts m/MoS2
7,12	-	7,80	overgangsfj. nær gangfj. spor
7,80	-	7,81	kvarts m/MoS2
7,81	-	9,25	overgangsfj. nær gangfj. spor
9,25	-	9,26	kvarts
9,26	-	9,46	gangfj. spor
9,46	-	9,47	kvarts m/MoS2
9,47	-	9,67	gangfj.
9,67	-	10,40	gangfj. spor
10,40	-	10,55	pegmatitt
10,55	-	11,13	overgangsfj. nær gangfj.
11,13	-	11,14	kvarts svak MoS2
11,14	-	11,98	overgangsfj. nær gangfj.
11,98	-	12,10	pegmatitt
12,10	-	13,20	overgangsfj. nær gangfj. spor
13,20	-	13,22	kvarts m/MoS2
13,22	-	13,50	gangfj. m/MoS2
13,50	-	13,85	overgangsfj. nær gangfj.
13,85	-	13,90	pegmatitt
13,90	-	15,02	gangfj. m/MoS2
15,02	-	15,04	kvarts m/sterk MoS2
15,04	-	15,20	gangfj. spor
15,20	-	15,90	overgangsfj. nær gangfj.
15,90	-	15,92	kvarts m/sterk MoS2
15,92	-	16,56	overgangsfj. nær gangfj. spor
16,56	-	16,58	kvarts m/MoS2
16,58	-	17,25	overgangsfj. nær gangfj.
17,25	-	17,42	gangfj.
17,42	-	17,44	kvarts
17,44	-	17,65	gangfj. spor
17,65	-	18,17	overgangsfj. nær gangfj.
18,17	-	18,22	kvarts rik MoS2
18,22	-	18,50	overgangsfj. nær gangfj.
18,50	-	19,00	overgangsfj. nær gangfj.
19,00	-	19,02	kvarts rik MoS2
19,02	-	21,80	overgangsfj. nær rødgranitt sv. impr.
21,80	-	21,82	kvarts
21,82	-	21,98	gangfj.
21,98	-	22,00	kvarts m/MoS2
22,00	-	22,28	gangfj. impr.
22,28	-	22,32	kvarts m/MoS2
22,32	-	23,00	gangfj. sv. impr.
23,00	-	24,00	overgangsfj. nær gangfj.
24,00	-	24,02	pegmatitt
24,02	-	26,45	overgangsfj. nær gangfj. spor
26,45	-	27,30	granit pegmatitt
27,30	-	27,33	kvarts sterk MoS2
27,33	-	28,45	overgangsfj. nær gangfj. spor
28,45	-	29,78	overgangsfj. nær gangfj. spor
29,78	-	29,80	kvarts sterk MoS2
29,80	-	29,82	gangfj.
29,82	-	29,84	kvarts m/MoS2
29,84	-	29,91	gangfj.
29,91	-	29,92	kvarts svak MoS2
29,92	-	31,00	gangfj.
31,00	-	31,06	kvarts m/MoS2
31,06	-	31,12	gangfj.

31,12	-	31,32	kvarts m/MoS2
31,32	-	31,65	gangfj.
31,65	-	32,15	kvarts m/MoS2
32,15	-	32,50	gangfj.
32,50	-	33,20	kvarts svak MoS2
33,20	-	33,60	gangfj. impr.
33,60	-	34,55	gangfj.
34,55	-	34,57	kvarts svak MoS2
34,57	-	35,31	overgangsfj. nær gangfj. spor
35,31	-	35,33	kvarts m/MoS2
35,33	-	36,50	overgangsfj. nær gangfj. spor
36,50	-	36,52	kvarts
36,52	-	37,27	gangfj.
37,27	-	37,28	kvarts svak MoS2
37,28	-	37,37	gangfj.
37,37	-	37,40	kvarts m/MoS2
37,40	-	37,58	gangfj.
37,58	-	38,20	kvarts m/rik MoS2
38,20	-	39,22	gangfj. spor
39,22	-	40,00	overgangsfj. nær gangfj.
40,00	-	40,73	gangfj.
40,73	-	40,74	kvarts svak MoS2
40,74	-	42,15	gangfj. spor
42,15	-	42,16	glimmer m/MoS2
42,16	-	44,50	overgangsfj. nær gangfj. kvartsrikt spor
44,50	-	44,52	kvarts svak MoS2
44,52	-	46,70	overgangsfj. nær gangfj.
46,70	-	46,95	gangfj.
46,95	-	47,20	gangfj. apolitisk
47,20	-	47,50	gangfj.
47,50	-	47,87	kvarts m/MoS2
47,87	-	48,15	gangfj. st. impr.
48,15	-	49,05	gangfj. spor
49,05	-	49,20	kvarts uren m/MoS2
49,20	-	50,00	gangfj.
50,00	-	50,06	gangfj. kvartsrikt impr.
50,06	-	50,77	gangfj. spor
50,77	-	50,80	kvarts m/MoS2
50,80	-	54,64	gangfj. sv. impr.
54,64	-	54,66	kvarts rik MoS2
54,66	-	54,89	gangfj. sv. impr.
54,89	-	54,91	kvarts m/MoS2
54,91	-	55,20	gangfj.
55,20	-	55,24	pegmatitt
55,24	-	55,52	gangfj.
55,52	-	55,56	kvarts m/MoS2
55,56	-	57,10	gangfj. spor
57,10	-	57,30	kvarts m/MoS2
57,30	-	57,52	gangfj. st. impr.
57,52	-	57,89	gangfj. spor
57,89	-	58,15	kvarts svak MoS2
58,15	-	60,65	gangfj.
60,65	-	60,68	kvarts m/MoS2
60,68	-	63,70	gangfj. spor
63,70	-	63,72	kvarts svak MoS2
63,72	-	63,88	gangfj.
63,88	-	63,90	kvarts svak MoS2
63,90	-	64,20	gangfj.
64,20	-	64,24	pegmatitt
64,24	-	65,20	gangfj. spor
65,20	-	66,80	gangfj. skifrig spor
66,80	-	67,05	gangfj. pegmatitisk m/MoS2
67,05	-	67,54	gangfj.
67,54	-	67,70	gangfj. impr. mye mørke mineraler
67,70	-	68,58	gangfj.
68,58	-	74,98	overgangsfj. nær rødgranitt

74,98	-	75,89	gangfjell
75,89	-	75,91	kvarts m/MoS2
75,91	-	76,92	gangfj.
76,92	-	77,02	kvarts svak MoS2
77,02	-	77,80	gangfj.
77,80	-	78,66	overgangsfj. nær gangfj.
78,66	-	78,76	gangfj.
78,76	-	78,78	kvarts svak MoS2
78,78	-	79,65	gangfj. spor
79,65	-	79,74	kvarts svak MoS2
79,74	-	80,30	gangfj.
80,30	-	81,85	overgangsfj. nær gangfj.
81,85	-	82,48	gangfj. spor
82,48	-	82,55	kvarts m/MoS2
82,55	-	83,30	gangfj. kvartsrikt impr.
83,30	-	83,95	gangfj.
83,95	-	84,45	overgangsfj. nær gangfj.
84,45	-	84,76	overgangsfj. nær gangfj. rustsone
84,76	-	87,05	overgangsfj. nær gangfj.
87,05	-	87,08	pegmatitt
87,08	-	90,04	overgangsfj. nær gangfj.

S l u t t.

Knaben Gruvor, 23/5-1962.

Skoftealand/Netland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.3	0.012	28.7	0.010	x							
x				100.3	0.055	13.2	0.130				
96.7	0.110	30.3	0.209	x							
x				101.0	Spor	15.4	Spor				
91.6	0.037	45.0	0.008	x							
x				99.0	0.030	27.1	0.025				
104.7	0.015	50.0	0.030	x							
x				93.0	0.486	27.2	0.417				
101.0	0.288	28.3	0.202	x							
x				84.6	0.108	15.7	0.205				
100.3	0.032	27.5	0.095	x							
x				96.3	0.090						
101.0	0.030	30.1	0.065	x							
x				101.0	0.010						
97.4	0.032	24.9	0.047	x							
x				19.2	0.020						
98.8	0.292	22.1	0.234								
x				x							
98.7	0.076	16.2	0.070	101.4	ikke spor						
x				x							
100.0	0.043	18.1	0.126	101.7	"						
x				x							
100.3	0.076	16.5	ikke spor	101.7	Spor						
x				x							
97.7	0.037	13.7	0.061	102.6	Spor						
x				x							
99.3	0.216	16.7	0.175								
x											
100.6	0.148	21.2	0.202								
x											
100.0	0.097	18.7	0.109								
x											
99.7	0.070	24.5	0.079								

ikke slamprøver

Beliggenhet: $X = 1011,491$ $X = 1259,105$ $Z =$
 Retn.: Azim = Fall = Lengde = 90.47 m
 Kjerne %: 93.62 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: November 1961 Borer: Knaben/Dreyer

Diamantborhull Nr.: 281

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 34/XIII

Palmer Stofkand

0,00	-	2,52	overgangsfj. nær gangfjell
2,52	-	2,53	glimmergang m/FeS2 Cu FeS2 + MoS2
2,53	-	4,30	overgangsfj. nær gangfj. spor
4,30	-	4,35	pegmatitt
4,35	-	5,13	gangfj. spor
5,13	-	5,22	kvarts m/MoS2
5,22	-	5,48	gangfj. impr.
5,48	-	5,49	kvarts
5,49	-	5,90	gangfj.
5,90	-	6,10	gangfj. impr.
6,10	-	6,93	gangfj.
6,93	-	8,80	gangfj. spor
8,80	-	9,02	overgangsfj. nær gangfj.
9,02	-	9,13	pegmatitt
9,13	-	9,66	overgangsfj. nær gangfj.
9,66	-	9,68	kvarts pegmatitt
9,68	-	9,95	overgangsfj. nær gangfj.
9,95	-	11,90	overgangsfj. nær gangfj. spor
11,90	-	11,92	kvarts svak MoS2
11,92	-	12,55	overgangsfj. nær gangfj. spor
12,55	-	12,56	pegmatitt svak MoS2
12,56	-	12,81	gangfj. sv. impr.
12,81	-	12,92	kvarts m/MoS2
12,92	-	13,00	gangfj. impr.
13,00	-	13,05	kvarts svak MoS2
13,05	-	13,21	gangfj. sv. impr.
13,21	-	13,22	kvarts
13,22	-	13,66	overgangsfj. nær gangfj. spor
13,66	-	13,67	kvarts
13,67	-	13,75	gangfj.
13,75	-	13,78	kvarts m/MoS2. Ved 13,78 2mm MoS2 gang
13,78	-	15,28	overgangsfj. nær gangfj. spor
15,28	-	15,32	kvarts svak MoS2
15,32	-	15,64	gangfj.
15,64	-	15,67	kvarts rik MoS2
15,67	-	16,65	gangfj. sv. impr.
16,65	-	17,60	gangfj.
17,60	-	18,50	overgangsfj. nær gangfj.
18,50	-	19,51	gangfj. sv. impr.
19,51	-	19,52	kvarts m/MoS2
19,52	-	19,81	overgangsfj. nær gangfj.
19,81	-	19,86	uren kvarts m/MoS2
19,86	-	20,02	gangfj.
20,02	-	20,05	kvarts m/MoS2
20,05	-	20,28	gangfj. impr.
20,28	-	20,30	kvarts
20,30	-	20,77	overgangsfj. nær gangfj.
20,77	-	21,15	gangfj.
21,15	-	21,45	overgangsfj. nær gangfj. spor
21,45	-	21,46	kvarts
21,46	-	22,39	overgangsfj. nær gangfj.
22,39	-	22,40	pegmatitt
22,40	-	23,31	overgangsfj. nær gangfj. spor
23,31	-	23,70	pegmatitt
23,70	-	24,22	overgangsfj. nær gangfj.
24,22	-	24,26	kvarts m/MoS2
24,26	-	24,34	gangfj.
24,34	-	24,35	kvarts
24,35	-	24,72	overgangsfj. nær gangfj.
24,72	-	24,80	kvarts M/MoS2
24,80	-	24,96	gangfj.
24,96	-	25,00	pegmatitt
25,00	-	25,38	gangfj. spor
25,38	-	25,40	kvarts svak MoS2

25,40	-	25,87	gangfj. spor
25,87	-	25,90	kvarts rik MoS2
25,90	-	26,50	gangfj.
26,50	-	26,60	kvarts m/MoS2
26,60	-	26,93	gangfj.
26,93	-	26,95	kvarts
26,95	-	27,30	gangfj. spor
27,30	-	27,34	kvarts rik MoS2
27,34	-	28,000	gangfj. spor
28,00	-	29,21	overgangsfj. nær gangfj.
29,21	-	29,23	kvarts m/MoS2
29,23	-	29,42	overgangsfj. nær gangfj.
29,42	-	29,90	overgangsfj. nær gangfj.
29,90	-	30,68	gangfj.
30,68	-	30,75	gangfj. lyst aplitisk spor
30,75	-	30,96	gangfj.
30,96	-	31,04	kvarts
31,04	-	31,96	gangfj. impr.
31,96	-	32,93	overgangsfj. nær gangfj.
32,93	-	32,94	kvarts m/MoS2
32,94	-	33,30	overgangsfj. nær gangfj.
33,30	-	33,31	kvarts m/MoS2
33,31	-	33,90	gangfj. spor
33,90	-	34,00	gangfj. aplit
34,00	-	34,47	overgangsfj. nær gangfj.
34,47	-	34,48	kvarts m/MoS2
34,48	-	34,57	gangfj.
34,57	-	34,59	kvarts m/sterk MoS2
34,59	-	35,51	overgangsfj.
35,51	-	35,57	kvarts svak MoS2
35,57	-	35,82	gangfj.
35,82	-	35,84	kvarts
35,84	-	36,22	gangfj. spor
36,22	-	36,25	kvarts sterk MoS2
36,25	-	38,00	gangfj. spor
38,00	-	38,75	overgangsfj. nær gangfj.
38,75	-	38,85	aplit
38,85	-	39,74	gangfj.
39,74	-	40,22	pegmatitt
40,22	-	40,40	gangfj.
40,40	-	40,50	gangfj. sterkt impr.
40,50	-	41,22	gangfj. spor
41,22	-	41,23	pegmatitt
41,23	-	41,95	gangfj.
41,95	-	41,97	kvarts m/MoS2
41,97	-	43,00	gangfj. spor
43,00	-	43,03	kvarts m/MoS2
43,03	-	43,52	gangfj. spor
43,52	-	43,65	gangfj. sterkt impr.
43,65	-	44,48	gangfj. sv. impr.
44,48	-	44,51	kvarts m/MoS2
44,51	-	45,64	gangfj. spor
45,64	-	45,67	kvarts m/MoS2
45,67	-	46,00	gangfj. spor
46,00	-	46,20	gangfj. impr.
46,20	-	47,07	gangfj. spor
47,07	-	47,09	kvarts svak MoS2
47,09	-	47,75	gangfj. spor
47,75	-	48,00	gangfj. sterkt impr.
48,00	-	49,38	gangfj. spor
49,38	-	49,44	glimmergang
49,44	-	50,00	gangfj. impr.
50,00	-	51,78	gangfj.
51,78	-	51,81	kvarts
51,81	-	52,30	gangfj.
52,30	-	52,45	gangfj. sterkt impr.

52,45	-	53,38	gangfj. spor	
53,38	-	53,47	kvarts rik MoS2	
53,47	-	54,07	gangfj. spor	
54,07	-	54,47	prgmatitt spor	
54,47	-	56,25	overgangsfj. nær rødgranitt	
56,25	-	57,00	gangfj.	
57,00	-	57,60	overgangsfj. nær gangfj.	
57,60	-	58,15	kvartsrikt gangfj.	
58,15	-	58,20	pegmatitt	
58,20	-	58,43	gangfj.	
58,43	-	58,45	kvarts m/MoS2	
58,45	-	58,81	gangfj. impr.	
58,81	-	60,45	overgangsfj. nær gangfj.	
60,45	-	60,55	kvarts rik MoS2	
60,55	-	61,14	overgangsfj. nær gangfj.	60,84 - 60,90 kjernet
61,14	-	61,22	kvarts rik MoS2	ap
61,22	-	61,41	gangfj.	
61,41	-	61,43	kvarts svak MoS2	
61,43	-	62,33	gangfj. spor	
62,33	-	62,37	kvarts rik MoS2	
62,37	-	62,56	gangfj. impr.	
62,56	-	62,59	kvarts m/MoS2	
62,59	-	63,23	gangfj. sterkt impr. 1 cm MoS2 sleppe ved 62,92	
63,23	-	63,24	kvarts uren	
63,24	-	63,92	gangfj. sv. impr.	
63,92	-	63,97	kvarts rik MoS2	
63,97	-	65,10	gangfj.	
65,10	-	65,50	kjernetap	
65,50	-	66,00	gangfj. impr.	
66,00	-	66,60	gangfj. spor	
66,60	-	67,20	gangfj. oppsprukket forvitret	
67,20	-	68,54	gangfj.	
68,54	-	68,60	kvarts svak MoS2	
68,60	-	70,63	overgangsfj.	
70,63	-	71,27	gangfj.	
71,27	-	71,30	kvarts	
71,30	-	71,95	gangfj.	
71,95	-	71,97	kvarts svak MoS2	
71,97	-	72,06	gangfj. sv. impr.	
72,06	-	72,08	kvarts svak MoS2	
72,08	-	72,33	overgangsfj. nær gangfj.	
72,33	-	76,98	kjernetap	
76,98	-	81,65	overgangsfj. nær gangfj.	
81,65	-	81,67	pegmatitt	
81,67	-	83,96	overgangsfj. nær gangfj.	
83,96	-	85,30	gangfj.	
85,30	-	85,32	kvarts svak MoS2	
85,32	-	85,51	gangfj.	
85,51	-	85,55	kvarts uren m/MoS2	
85,55	-	87,45	overgangsfj. nær gangfj.	
87,45	-	87,47	pegmatitt	
87,47	-	90,49	overgangsfj. nær gangfj.	

S l u t t.

Knaben Gruvor, 30/3-1962.

Skofteland/Netland

