



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 4528	Intern Journal nr 1771/95	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Lyngen steinindustri AS	Fortrolig pga Prospekteringsfondet 1993	Fortrolig fra dato:
Tittel Rapport fra blokkuttak i Tyttebærvik og Furuflaten				
Forfatter Sæves Karl-Erik		Dato okt 1995	Bedrift Lyngen steinindustrier AS	
Kommune Lyngen	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 16343	1: 250 000 kartblad Nordreisa
Fagområde Geofysikk	Dokument type Prospekteringsfondet		Forekomster Tyttebærvik Furuflaten	
Råstofftype Bygningstein	Emneord gneis gabbro marmor			
Sammendrag Kortfattet rapport uten vedlegg som omtaler prøveuttak av sort gneis kalt svart lapponia, grønn gabbro kalt Green fjord og marmor kalt Lyngen fantasi.				

Lyngen steinindustri A.S.

9062 Furuflaten

0 4. 10. 95	
Jnr 177195	
Arbeidsnr: BL	
✓	
7	
Dokument: for nei	
Arbeid:	
Prosjekt:	
PR	

Ramparkwi

Til Bergvesenet ved Hr. Li^eungh

Jeg beklager denne sene rapport og håper dere er mennesker nok til å se gjennom fingrene med dette.

Rapport 1 : Lyngen fantasi

Det meste av kjerneboringen er utført på denne steintype og viser det dårligste resultat.

Grunnen var at markedet var mest interesert i denne stein foredlet ved industrien i Lyngen.

Steinen har for mye sprekkdannelse til å kunne utnyttes økonomisk til markedets pris.

Samt at den har visse belastningsskader som vi ikke er sikre på skyldes store trykk fra gamle tider istid etc. eller sprengningsskader fra tidligere.

Se kjernerapport:

Rapport 2 : Svart lapponia

Dette er den mest interessante stein i Lyngen kommersielt. Kjerneboringen er meget positiv og viser gode blokkhøyder. Mot elven og det naturlige angrepspunkt er stenen meget sprø og skifrig.

dette er konklusjonen etter et uttak på 8 kubikmeter et stykke oppe langs elven. ellers har vi saget ut en kile i fronten av bruddet som viser vesentlig bedring av sprekkdannelse i bunnen av denne som bekrefter

god stein innenfor dagens stuff:se kjernelogg.

Praktiske forsøk har vist steinen tar polering godt.

Den har en fantastisk skifrihet kan klyves 60x60cm med økseslegge.Denne steinen har et stort potensiale som spaltstein både til gulv og til fasade samt som polert flis.Grunnet økonomi har vi stoppet uttak,men vil konsentrere oss om denne steintype vår/sommer 1996.

Hvis vi får denne støtte Troms fylke har lovet oss når det gjelder fjerning av skrot.

Rapport 3 : Tyltebergvika ;grønn gabbro

Den mest lovende stein til fasade og bygningssteinformål ifølge større internasjonale konsern i Italia. Samt som knust grus til veimasser ifølge firma i Hamburg,men transport avstand var avskrekkende.(N.B. ikke med 20 000 tonner)

Som Liungh bemerket ved første besiktigelse ,var steinen problematisk når det gjelder sprekkdannelse:se kjernelogg.

Men tyttebærneset viser vesentlig bedre stein og lokalisering av bedre område er overlatt til

G.A.Johannessen Vi saget kun ut en tunnel som kun bekrefter at sprekkdannelse ikke lukker seg hvilket bekrefter Hr. Liungh's teori.

Kjernelogg viser resten

Hjertelig hilsen Karl-Erik Sæves