



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 549	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv Nordlandske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Terra Mining A/S	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Det store eksamensarbeid: Undersøk oppredningsmulighetene for gullmalm fra Kolsvik i Bindalen, og lever utkast til et mindre anlegg.

Forfatter Geir O Strand	Dato 10/9 1940	Bedrift NTH Bergavdelingen
----------------------------	-------------------	-------------------------------

Kommune Bindal	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad 18252	1: 250 000 kartblad
-------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Fagområde Oppredning	Dokument type	Forekomster Kolsvik
Råstofftype Malm/metall	Emneord Au	

Sammen drag

Gullet forekommer bare i metallisk tilstand. Gullinnholdet i den tilsendte 400 kg prøve var høyt anslått til 14 g/t. Kornstørrelsen på gullet var 0.6 mm og mindre, mens korn >0.6 mm var svært sjeldne. Aspy inneholdt lite gull, som like vel forekom hyppig på grensen mellom Aspy og kvarts. Gullet er lett å frimale. Allerede ved -65 mesh er det bare spor av gull igjen som ikke er frimalt.

Innholdsfortegnelse.

Opprørens tekst	s. 1
Worekonst	" 1
Prøvetaking	" 3
Forholdet mellom	" 5
Mikroskops undersøkelse	" 7
Fluoresing	" 10
Almens hardhet	" 12
Corduroy- vasking	" 17
Amalgamering	" 25
Flotasjon	" 28
Reagenser og gallinnhold	" 32
Diskusjon	" 43
Cyanering	" 45
Uttvøvelse	" 47
Kolorimetrisk bestemmelse	" 50
Analysen under drift	" 53
Diskusjon	" 56
Sammendrag	" 63

Dokument 10.9.1940

NORGES TEKNISKE HØISKOLE
BERGAVDELINGEN

[Handwritten signature]

17/940 luv
17/940

Det store eksamensarbeid.

Utført våren 1940 av Geir Strand.

Opgavens tekst:


"Undersøk opredningsmuligheter for gullmalm fra Kolsvik i Bindalen, og lever utkast til et mindre anlegg."

Til rettleiding ved besvarelsen pekes på flg. punkter: Grovt gull søkes koncentrert våtmekanisk - fint gull ved flotasjon, cyanering eller ved amalgamering. Sammenlign de ulike metoders brukbarhet, støttet på forsøkene og oppgaver i tidsskrifter etc.

Malmens arsenkis floterer. Kan gull påvises mikroskopisk i kisen. Utvinningsmetode for gullinnhold undersøkes og diskuteres.

Til utførelse av forsøkene fikk jeg sennt 400 kg malm fra Kolsvik ved bergmester Rasmussen i Bodø. Partiet er prøvetatt fra Bolidenstollen, se skisse av profil over denne. Stollen er drevet på tvers av strøket som går nord-syd. Fall-
let er ca 60° øst.

Bolidenstollen.



Prøver til analyse på gull er tatt flere ganger fra Polkenstollen. Resultater av analysene av 2 forskjellige prøvetakinger:

- 1: Prøve av lys granitt I: 10.5 og 12.5 g Au pr. ton
2: " " rød granitt II: 8.7, 7.5 og 8.8 " " " "

Partiet på 400 kg. som jeg fikk sennt er tatt over hele stollens lengde. Prøver til analyser av partiet er prøvedelt ut av bergmester Rasmussen og sennt til hyttemester Støren, Kongsberg, til analyse på gull. Resultatet av 2 analyser var henholdsvis 11.0 og 16.5 g Au pr. ton.

Sammenholdt med de foregående analyser av granitt I og II, viser denne analyse over hele mektigheten overraskende stort gullinnhold. Dersom en kan gå ut fra at prøvetakinger og analyser var like omhyggelig utført i disse tilfeller, og man regner den midlere verdi av analysene for granitt I og II og over hele mektigheten, må rød granitt III holde 84.4 g Au pr. ton.

Sannsynligheten for dette er svært liten. Hvis man ser på skissen over forholdene, så må uten tvil den rike kvartsgang være den primære gullkilde, ettersom denne kvartsgang holder svært mye gull. Stollen går ikke gjennom kvartsganger, den er drevet inn i sidestenen. Uten å komme inn på de geologiske forhold kan en etter all sannsynlighet gå ut fra at gullet i sidestenen er avsatt etter at kvartsgangen er dannet, og at gullet i sidestenen da er kommet fra kvartsgangen, gjerne som en innpregnasjon. Dette gjelder ikke bare gullet, men også arsenkiese. Hvis man ser bort fra sprekker og svalmetslinjer i sidestenen, vil den mengde gull som er avsatt kunne regnes omvendt proporsjonal med avstanden fra kvartsgangen, rikest like inntil, så fattigere jo lenger vekk en kommer.

Analysene av granitt I og II viser god overensstemmelse med dette. Gullinnholdet faller fra I til II fra gjennomsnittlig 11.5 g pr. ton til 8.2 g pr ton. Så kommer granitt

14. vol. 14 merke etter bergning ad omveier, op i 24.4 g pr ton. Muligheten for riktigheten av dette er tilstede, nemlig at kvartsgangen gjennom sprekker eller på grunn av andre forhold har stått i nøie kontakt med granitt III. Men granitt III's farge tyder ikke på dette, idet den lyse farge på granitt I etter all sannsynlighet nettopp kommer av kontakt-påvirkning på kvartsgangen, og indikerer kontakten. (Hvis da ikke grunnen til den lyse fargen er at granitten har ligget i dagen, se senere.)

Årsaken til den høje gullgehalt i min prøve mener jeg ligger i at gullfordelingen i granitten er så ujevn at man selv ved den omhyggeligste prøvetaking ikke kan vente å få to like resultater. Jeg skulle anta at mitt parti på 400 kg virkelig inneholder omlag 14 g Au pr ton, kanskje høyt regnet, men jeg er villig til å anta at dette ikke er noen representativ farge av den gjennomsnittlige gehalt over hele mektigheten. De foreløpige analyser av granitt I og II gir for lave verdier til at dette kan være tilfelle. (Ang. nøyaktigheten av prøvetaking, se senere). Av denne grunn er det hapløst på grunnlag av små laboratorieforsøk å gi seg av med noen som helst kjemisk beregning av en eventuell drift.

Usikkerheten i prøvetakingen når det gjelder gullanalyser er også den største vanskelighet når en skal løse så sent tekniske spørsmål ved opredningen i laboratoriemessig målestokk. Forsøkene gang på jo hele tiden kontrolleres med målinger. De kjemiske analyser er absolutt det beste vi har til å bedømme forsøkene verdi idet de så å si er uavhengig av observatørens egne feil og erfaringer, eller mangler på sådanne. Men vanskeligheten ved å prøvete f.eks. kvartsgangsvanger er ikke mindre enn når det gjelder hele stollen, en enkelt prøvetaking kan gi et forvansket bilde

av forholdene.

Docent Mortenson [7] gir en omfattende utredning om prøvetaking av malmen, og særlig av gullmalmen fra havet som et eksempel på vanskelighetene. En formel til å prøve nøyaktigheten av prøvetaking av en malme er utviklet. Ved hjelp av denne har jeg beregnet hvor stor prøve jeg måtte ta ut av gods +0.4 mm, for at feilen ved av et ekstra gullhorn, som nettopp går gjennom denne maskvidde, blir med i prøven eller ikke, skal kunne holdes under de foreskrevne grenser. Jeg skal ikke ta med utregningen og de data som går inn i den, men henviser til docent Mortensons forelesninger. Utregningen gir det resultat, at av dette gods, malt + 0.4 mm en prøve på 310 kg tas ut for at feilen skal holde seg innenfor den angitte grense, 0.7 % pr ton. Etter Richards som angir erfaringsverdier om det samme, skulle 40 - 60 kg være seg. Forskjellen i beregnet og erfaringsmessig mengde spiller ingen rolle i denne forbindelse, hovedsaken er at en her får et klart bilde av vanskelighetene ved uttaking av en representativ prøve av gullmalmen. Nå ligger årsaken til uoverensstemmelsen ved de forskjellige prøvetakinger av stollen klart i dagen. Her dreier det seg om gods av gjennomsnittlig størrelse 15-20 mm, og kravene til den uttatte prøves størrelse stiger jo med dimensjonene på godset,

Forholdene stiller seg jo likevel anderledes når det gjelder analyse av godset i laboratorieforsøkene. Her legges det mest vekt på utvinnings, og den er ikke så avhengig av grunnleggende gullinnhold i godset. Men også her vil et enkelt gullhorn gi stor innflytelse på tydingen av resultatene, hvis man skal holde seg til de enkelte tall som analysene av konsentrat og avgang etter de forskjellige prosesser gir, dette vil nye mer som antall analyser på grunn av omstendig-

betene kan bli fl. Derfor har jeg lagt en på å finne andre forhold som også kan belyse forsknene lang og bare tatt gullanalyser hvor jeg kunne være sikker på at de analyser vil gi et noenlunde riktig bilde av forholdene. En bestemmelse av fremgangsskridten ved dette vil en finne vanlig i avsnittet om flotasjon.

Forholdet sølv-gullinnhold.

Gullet i Kolsvikmassen er alltid lagert med sølv som i de fleste gullmasser ellers. Dette kan påvises ved å behandle gullkorn med kokevann. Det løstes lett, oppløsingen var gul av farge. Etter en tid feltes et bunnfall, som viste seg å være hvitt. Bunnfallet la seg på resten av gullkornet og hindret videre oppløsning. Det utfeltes er sølvklorid, $AgCl$. Noen kvantitative målinger av sølvgehalten lot seg ikke gjennomføre på denne måten. Innsikten ble observert i mikroskop.

Jeg foretok i det hele tatt ingen kvantitativ analyse på sølv. Av de analyser som er foretatt før med dette for sie, vil en se at sølvgehalten er ujevn i gullet. Den varierer etter de forskjellige ganger hvorfra prøven er tatt mellom 9 og 60 % sølv. Det kan sees av analyseprotokollen fra Bindalen, som jeg har hatt adgang til å studere. På grunnlag av analysene derfra kan en med noenlunde sannsynlighet trekke følgende slutninger om sølv-gullfordelingen, idet jeg går ut fra at alt sølv som er analysert foreligger som sølv-gulllegering, altså ingen andre sølvminerale forekommer. Sølvgehalten er størst i forhold til gullgehalten i de fattigste ganger. I følgende tabell har jeg satt opp gullinnhold i g pr ton, og sølvgehalten i gullkornene i prosent for de forskjellige ganger.

	A-:	B-:	C-:	D-:	E-:	F-:	G-:	H-:	I-:
Sted:	gang:	gang:	gang:	gang:	gang:	gang:	Seksa:	Seksa:	Seksa:
Gull :	2.1 :	25 :	51 :	10.5 :	1 :	1 :	14 :	52 :	5.3 :
Sølv :	55 :	9 :	15 :	54 :	60 :	19 :	12 :	15 :	53 :

Satt op i diagram, F.l. (Anhang).

Man kan en ikke ta den som det synes ganske regel-
bunde sølvfordeling, i avhengighet av gullgehalten som kur-
ven viser alt for bokstavelig. Analysene er jo ikke tatt
systematisk med en undersøkelse av dette forhold for alle,
heller ikke gir analyseprotokollen sådanne anvisninger at jeg
kunne plukke ut de analyser som alt tatt i betraktning vil-
le vise forholdet best. En annen kilde til feil er at en får
langt nøyaktigere resultater ved analyser av rikt gods enn
av fattig, og det sistes gehalt er en da gjerne tilbøyelig
til å ønske for høyt.

Særlig de analyseresultater som er krysset i tab-
ellen er det grunn til å merke seg. Hver av dem er nemlig
resultatet av en bearbeiding av ca 20 ton gods, som ble sen-
nt til Boliden for opredning. De viser også, at både gull-
og sølvgehalten er lite influert av arsenkishgehalten. Godset
fra C-gangen var nemlig kvartsrikt gods, fra Seksa var det
svært arsenkisholdig. Analysene viser:

	Gull	Sølv	SiO ₂	As	Cu	S
	g pr:ton	:	:	:	:	:
C-gang :	51 :	9 :	34.6% :	1.58% :	0.03% :	1.0% :
Seksa :	52 :	9 :	39.7% :	19.5% :	0.04% :	9.2% :

Mikroskopisk undersøkelse av slip av malmen.

Gjennom mikroskoperingen av koncentrat og avgang fikk jeg etterhvert et godt innblikk i mineral sammensetningen i malmen. Den største interesse hadde det jo for meg å få vite hvorledes gullet opptatte i malmen, om den lå i kvartsen eller i arsenkisen, eller på grensen mellom disse to, og eventuell mengdefordelingen og størrelsesorden av gullkornene. For om mulig å bringe klarhet i disse spørsmål egner i alminnelighet mikroskopering av slip av malmen seg best. Men når det gjelder en gullmalm som Kolsvik-malmen, hvor gullgehalten er liten og fordelingen som jeg gikk ut fra uregelmessig, er det en vanskelig oppgave å skaffe en samling av slip som virkelig gir et representativt bilde av forholdene. Da forhand hadde jeg gjennomgått en del av godset med forstørrelsesglass uten at jeg hadde vært i stann til å oppdage fritt gull. Det ville antagelig bare være den rene slump om jeg kunne få et gullkorn med på slipet.

Oppgaven ble etter dette begrenset til å prøve å finne ut om en vesentlig del av gullet gikk inn i arsenkisen eller ikke. Med dette for øie fikk jeg laget 2 slip, et av et stykke ren arsenkis, og et av kvarts med impregnasjonskis.

Ved mikroskopering fant jeg ikke gull i noen av disse slip. Hverken stykk-kisen eller impregnasjonskisen inneholder altså gull i så store korn at de er synlige i mikroskop. Dette er i overensstemmelse med hvad både prof. Thv. Vogt og docent Bjørlykke har iaktatt, selv med den største forstørrelse.

Arsenkisens evne til å binne gull er kjent og iaktatt mange ganger. Dette må bero på en viss gjensidig oppløselighet. Hvorledes denne oppløselighet forholder seg i

arsenkisen er smeltet tilstann i de to forskjellige faser, er
sant. Under den antagelse at gullet i Binalen er
smeltet sammen med de steinene samtidig som arsenkisen, m. arsenkisen
har litt liten evne til å holde gull oppløst i alle fall
i tilstann. Dette viser både analyser av arsenkisen
og slipp som er vist på fotografiet.



Dette slipp er fremstillet av et
stykke av en særlig rik stuff,
som hører til samlingen på geo-
logisk institutt. Gullet er
under den antagelse som er gjort
ovenfor utskilt av arsenkisen ved
overgangen fra flytende til fast
fase, og man må anta at beting-

ene er tilstede for at arsenkisen her er mettet på gull.

Anten nå arsenkisen er mettet på gull eller ikke,
er det ut til at Kolsvålmalmens gull ikke finnes i arsen-
kisen, men vesentlig i kvartsen. Analyse av arsenkis, +100
mesh, gir til resultat 35 og 37 g pr ton, det vil si, når en
blander med en malm som holder 14 g Au pr ton og 8.5 % arsen-
kis. Et av gullet inngår bare 6.5 % i arsenkisen, og dette
arsenkis + 100 mesh, som sannsynligvis holder en del av
gullet som halvkorner som lett kan deles ved videre nedknu-
sing.

Dette støttes av forholdene i de malmpartier som
er kjent til Boliden. De to partier, som bestod av vesens-
forskjellig malm, holdt henholdsvis ca 3.7 og 48.0 % arsen-
kis. Den gullgehalten var bare 1 g pr ton høyere i det arsen-
rikere godset. Altså: gullavsetning er ikke proporsjonal
arsenkisavsetning.

Fotografiet viser gull også i kvartsen. Gull er skravert med rødt, hvit er arsenkis, sort bergart (kvarts).

Det forhold at gullet er så lett å frigjøre av bergarten, som er påvist under flotasjon, taler også for at gullet må ligge på sprekker i kvartsen. På et annet mikroslip av samme art som jeg har hatt høve til å se, det tilhørte doc. Bjørlykke, finnes gull avsatt på en sprekk i kvartsen. Sprekkdannelsen kan iakttaes og er tydelig markert ved en rustavsetning i sprekken. I det hele er kvartsen i malmen karakterisert ved sprekkdannelser, et forhold som har sin grunn i at malmen er tatt nær dagen.

Alle disse forhold synes ikke å gi noen støtte til den antagelse som er gjort foran, at gullet er tilført sammen med arsenkisen. Men å komme inn på de genetiske forhold, som saviat jeg forstår ennå er delvis uløste i Bindalen, har jeg ingen forutsetninger til. Jeg har omtalt dette nærmest fordi jeg med det materiale som mikroskoperingen har gitt, har måttet gjøre mange antagelser om gullet's fordeling i malmen.

En bergartsanalyse foreligger av granitt III:

SiO ₂ :	Al ₂ O ₃ :	Fe ₂ O ₃ :	CaO:	MgO:	TiO ₂ :	H ₂ O:	Na ₂ O:	As:	S:	FeO:	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
73.16	13.83	0.52	2.18	0.02	0.03	5.62	4.40	0.92	0.74	0.04	

Arseninholdet svarer til ca 2.5 % arsenkis.

Flere om mikroskopering under flotasjon.

Foruten gull og arsenkis og de mineraler som går inn i granitten har jeg funnet rutil, realgar, magnetitt, wolfram og sannsynligvis kobberkis og dessuten antagelig molybdensulfid. Jeg observerte dette mineral flere ganger, men kan ikke si noe sikkert, fordi det samtidig pågikk oppredning av store mengder molybdenglans i laborator-

190. Imidlertid angir bergmester Rasmussen at han har sett solfidsenglene i Bindalen, sa en kan gå ut fra at den følger elven. Tutil og realgar forekommer bare i sm. mengder, likevel avviklis. Magnetitten er det en god del av. Den foreligger delvis som sma kuler med 0.2-0.4 mm diameter, delvis i form av spon. Sponene var alltid dekket av et rustlag.

Engen fant jeg et rødt svampig gull, helt forskjellig fra det vanlige. Dette kan være et omvandlet gullmineral, som gjerne finnes i denne form i oksydasjonssonen i malngangene. Siden fant jeg et bløtt, sølvglinsende mineral med hardhet mellom 1 og 2. Dessverre kom det bort, men utseendet tyder på et gullmineral. Det vilde ha vært av betydelig interesse om gullmineralet kunne påvises, ikke for malmasens opredning, men for en geologisk undersøkelse.

Om knusing av malmen.

Nedknusing av malmen er en meget viktig prosess i opredingen. Mensikter er en frigjøring av de verdifulle mineralkorn, altså er bestemmelsen av nedknusingsgraden av største viktighet. Den beste pekepinn for denne gjelder mikroskoperingen å gi. Man har den alminnelige regel at en nedknusing til en masketapping ca 4 ganger så stor som det areal som fylles av det mineralkorn som skal frigjøres, er tilstrekkelig. I mitt tilfelle er resultatet av mikroskoperingen av malmen så vagt at denne bestemmelse ikke kan gjøres på det grunnlag. Derfor var det først etterhvert jeg kunne bestemme nedknusingsgraden ved iakttagelse av flotasjonsproduktene.

For å få en mest mulig jevn fordeling av gullet i godset tilpåsætning av de forskjellige apparater, måtte jeg

knusingen i laboratoriet om ved dette for sig. Jeg kverte mest mulig gods på en gang i kjeftetyggen og passet på å bli inne godt under punningen av tyggen, ved å ta gods avvekslende fra de forskjellige sekler. Godset som ble brukt i flotasjonsforsøkene, ble så spadd godt om, forsiktig for at ikke gullet skulle anrikes i bunnen. Av dette godset tok jeg ut chargene til møllene, hvorfra godset gikk direkte på cellen.

Ved en senere knusing tørrmalte jeg etter kjeftetyggen i møllen, og fikk et meget finere utgangsgods for de enkelte forsøk. Jo finere godset er knust, desto jevnere kan jeg nå fordelingen av gullkornene ved en etterfølgende forsiktig onspading. Godset må knuses tørt fordi gullet ellers anrikes ved stratifikasjon, som uvegerlig vil finne sted i tørre eller mindre grad under oplegging for lagring, uttaking av prøver o.s.v..

Jeg har ikke her gått nævere inn på de forskjellige forhold som bestemmer arten av knusingen. Jeg har bare foretatt en bestemmelse av malmons hardhet ved forsøksmalning.

Bestemmelse av malmens hardhet etter
ing. Mortensons metode.

Av hensyn til den store prosent som utgiftene til møllemalingen utgjør av de totale opredningskostninger, er det ønskelig å finne et uttrykk for malmens hardhet, d.v.s. i dette tilfelle motstanden mot nedknusing i mølle. Møletiden og dermed malarbeidet er da direkte proporsjonal hardheten.

Etter ing. F. Mortensons metode [8] bestemmes malmens hardhet i forhold til kvarts, hvis hardhet settes = 100. Arrangementsmåte og forsøksbetingelser skal omtales i korthet.

Mølingen foregår i en lukket mølle, indre diameter 250 mm og lengde 110 mm. Den gjør 75 r.p.m.. Godset knuses først ned i tyger, og korn mellom 2.5 mm og 1.6 mm siktes ut og settes på møllen. Møllecharge: 2.1 kg kuler a 45 mm diam., 1000 ml H_2O og 2 kg gods.

Prinsipp.

Siktekurver tas av kvarts, som er malt under de nevnte forsøksbetingelser i forskjellig tid, 45 - 90 - 120 - 150 min.. Av disse siktekurver bestemmes den gjennomsnittlige diameter på kvartskornene etter mølingen. Den gjennomsnittlige diameter defineres som den maskevidde som 50 % av godset går gjennom etter knusingen, tas av siktekurvene.

Mortenson har funnet:

50 % gjennom	
Måletid	maskvidde:
0	2.05 mm.
45	1.50 "
90	0.80 "
135	0.19 "
450	0.07 "

II grunnlag av dette konstrueres diagram **F.2**, som viser forholdet mellem knusetid og gjennomsnittlig korn-diameter.

Malm som skal undersøkes måles under de samme betingelser en bestemt tid. Av siktelurven får den gjennomsnittlige diameter. Av diagram F.2. finnes så hvor lenge kvartsen må males for den har nådd samme gjennomsnittlige diameter. Malles måletiden for den undersøkte malm for A, så finner vi av diagrammet, at kvartsen må males i B min. for å ha samme gjennomsnittlige diameter. Hardheten av den undersøkte malm er da, når kvartsens hardhet settes = 100.

$$\text{Hardhet} = f = 100 \cdot \frac{A}{B}.$$

Dette betyr da, at hvis kvartsen males i 100 min. så må den undersøkte malm males i $100 \cdot \frac{A}{B}$ min. for å ha samme gjennomsnittlige diameter. Hvis vi setter knusetiden direkte proporsjonal knusearbeide, som man kan gjøre uten altfor stor feil ved til en viss korngrænse, har man dermed funnet et uttrykk for malens hardhet som tillater en lettvinnt beregning av malekostningene.

undersøke av Holavikvassens årsinnt etter denne
veide.

Der ble brukt under de samme forsøksbetingelser som
første. Trusetid = 90 min. Godset ble tatt ut av
silt og sikket. Mortenson anbefaler å sikte hele
saker å unngå feil ved siktingen. Da de store silt-
partikler tatt og gav store feil, måtte jeg bruke silt
apparatet og nyde mig derfor med å prøvedele ut 4
prøver.

Resultat av silteanalyse; gjennomsnittlig å prøven;

Prosent	Sum.prosent.
1.7	25.5
37.9	47.4
22.1	25.3
3.6	10.1
11.8	

For kurve diagram F 2. Av dette finnes at 50 % går
for. Av diagram F 3, sees, at dette svarer til
tid for tvangs.

$$\text{Det. T} = 100 \cdot \frac{90}{150} = \underline{\underline{60}}$$

For å sammenligne: dette tall skal jeg til sammen-

likke med hardhetstall for norske malmer, hentet fra

Malmen	f = 43
Malmen	" = 43
Malmen	" = 71
Malmen	" = 48
Malmen	" = 64
Malmen	" = 68 - 70

Holovilmulden er altså en middels hard malm, men
som lettvisst enn er skalle vante etter det store kranse-
arbeidet. Dette kommer nok delvis av at malmen er tatt like
under forvitningssonen. Hverten er mye opprullet, den
viser ofte rustbelegg av overflatevann. Malmen på dypt vil
sikkert vise seg å bli tyngre å bruke.

Hønsbergens vasketromm.

Jeg hadde valgt mellom 2 vasker i denne eller den lignende formen av vasketromm. D.s.s. at jeg straks fikk stilt en vasker til disposisjon, og all vasking blitt foretatt med denne. Trossen var en almindelig vasker, diameter i bunnen 47 cm, øvre kant 55 cm, høyde 45 cm, med hullrom. Den har mindre kapasitet, men vasker kanskje nøyaktigst av de forskjellige vaskemønstre. Den er en panne eller et vasketrug og nesten uunnværlig under disse oppbeholdningsforhold til en hurtig kontroll av ferskens stand, skal jeg gi en tegning og beskrivelse av forskjellige typer av vasketrug eller Rittinger. [10]

Skisse 1. Scheidtrug. Den er etter Rittinger utført i et kvadratisk. Da Hønsberg brukes dette vasketrug, men den med kobbarkunn. Man vasker ved å støte truget mot larene. Ved riktig bevegelse vil gullet legge seg øverst ved kanten, mens det lette gods skilles over kanten. Truget er brukt til kontroll av hardvasking. Det tar selv kringull. Bruker lite vann. Godset må dog være klassifisert på forhånd.

Skisse 2. Rickertrug. Dette støter man mot handballen.

Schese. Man støter eller gynger truget. Gullet legger seg nærmest hodet. Egner seg spesielt godt for bladis og skjellformig gull.

Corduroy-vaskings.

Utvaskning av fritt gull på bord som er dekket av en duk er en sagnet kort tid har lenge vært brukt. Meningen er da at gullet lettere skal kunne vaskes og holdes igjen på duken enn på tre, som i almindelighord og renner. Slik vaskedukt ble brukt sammen med amalgameringsbord, for å utvinne de gullkorn som ikke måtte feste seg på dette. I den siste tid har tendensen gått i retning av helt å sløyfe amalgameringsbord og la corduroy-dekkete bord erstatte dem, delvis som en følge av at en etterfølgende cyanering antas å bli dårligere når gullet har vært i berøring med kvikksølv først.

Den absolutt mest brukte duktype idag er corduroy-duk fra James Johnson, Manchester, England, "English pulp-bleeding cloth." Duken leveres opprullet i stykker 77 yard lange, 48 eller 36 tommer brede. Stripene går langssetter duken. Duken skjæres i passende lengder etter bordets bredde og legges overlapp nedover dette. Stripene er lister sammensatt av korte tråder som er vevet inn i duken, de er formet slik at listenes ene kant er litt høyere enn den annen. Listene ligger så på tvers av pulpstrømmen med den høyeste kant mot denne.

Denne engelske corduroy er meget anvendt både i Syd-Afrika, Australia og Amerika. Siden 1923 har det i Witwatersrand foregått en planmessig utskifting av amalgameringsbord med corduroy-bord.

Anordning ved forskjellige anlegg: I Willing Methods 1926 finnes beskrivelse av et par anlegg som benytter seg av corduroy-vasking.

Dome Mines, Porcupine district. Ontario, har et særlig effektivt vaskebord-anlegg. Bordene har der

stor andel i den gode utvinning av gullet som opnas, ialt 22.1 %. Hvorav bordene tar 73.1 %. Bordene er trebord, l ngde 3 fot, bredde 4.3 fot, helling $1\frac{3}{8}$ tomme pr fot. Duken er 33 tommer bred. Kapaciteten er 4.3 tonn pr fot² skift, hvorav 3.1 tonn er sirkulerende gods, resten p satt nytt. Gods 30 % + 200 masker, pulp 1:3. I Dome har bordene forholdsvis stor kapasitet, ellers er 3.5 tonn pr fot², skift alminnelig pasetning, som ved Lake View and Star Mines, Western Australia.

Technikken ved bordvasking: Bordene er i alminnelighet 4 fot brede, 3-5 fot lange, helling 1 : 3. Pulp 1:4, gods 100 % + 16 masker.

Duken tas av bordene og vaskes 3-5 ganger i skiftet. Det foregar p  den m ten at pasetningen stoppes. Duken rulles sammen og transporteres til en samletank, fylt med vann. Den vaskes ved   dyppe den noen ganger, mens listene holdes vertikalt. En grundigere rensing av duken foregar n r denne er utslitt, den cyaneres da.

Koncentratet som samles etter hvert i tanken settes p  en liten m lle, 3-4 fot diameter og 5 fot lang, med ca 200 kg kuler 1-1.5 tomme. S  males f rst uten kvikks lv i noen timer,  rte med tils ts av kalk. Mensikten er   rense gullet overflate og gj re det skikket for amalgamering. Kvikks lv settes til og m llen settes igang igjen for en tid. Etter endt amalgamering t rnes m llen, det uamalgamerte vaskes rent. Amalgamen renses med kokende vann og presses rent for kvikks lv. Til slutt avdrives kvikks lv og gullet f s som residuum.

P  grunn av krymping m  duken skj res rummelig til. Den holdes p  plass av flatjern. Dukens levetid avhenger av forskjellige forhold, som st rrelse av pasetningen, og malmens

ert. Den slites hurtigst sverst hvor godset settes på.

Jernsplinter fra kulemsilen setter seg i duken og volder en del brydri. De kan fjernes ved en magnet som gullstrømmen må passere. Jern tas også ut av konsentratet før amalgamering.

Corduroy-bordene er billige i drift. De trenger bare menneskap til å skifte dukene og vaske dem. For å spare inn på utgiftene til pass er det konstruert selvvaskende bord, se skisse. 3. Duken er montert på et endeløst belte. Konsentratet følger med rundt og spyles av når det passerer på undersiden av bordet ned i en samletank. Resultater fra drift med slike bord har jeg ikke sett offentliggjort. Jeg kan tenke meg at eventuelle vanskeligheter vilde ligge i å skille konsentrat og avgang ordentlig, og i å få et konsentrat som ikke holder for nye bergart sammen med gullet, på grunn av bordets spesielle konstruksjon. På den annen side vil risikoen for at gullkornene ved etter hvert å rives med over bordet til slutt gå i avgangen elimineres, når gullet vaskes av straks.

Forsøksvasking med corduroy-bord.

Ved velvillig inntakommenhet fra firmaet James Johnson, Manchester, fikk jeg sennt en prøve på den corduroy de fabrikkerer. Det var 2 forskjellige typer, en med 11 og en med 17 ribber pr 15 cm. Begge ble prøvet.

Jeg var på forhand oppmerksom på de vanskeligheter disse vaskeforsøk ville by på når de skulle utføres i laboratorie-målestokk. De vil antagelig kreve svært mye for til pasetningen for å gi et noenlunde riktig bilde av forholdene. Da knusingen med utstyret på laboratoriet er sent og krever mye arbeide, blir det en begrenset godseende jeg kan arbeide med.

godsmengde påsett i naturlig målestokk kan man regne gjennomsnittlig 5.5 tonn pr fot skift. Det blir omregnet 0.001 tonn pr cm³ vann. Na kan man ikke sette på godset bare etter flatestørrelsen av bordet. Tasetningen avhenger av bordets form, det vil igjen si av bordets lengde. I naturlig målestokk er bordets lengde 5-6 fot, 1.80 - 2.10 meter, bordets lengde er begrenset av hensynet til hendigheten for betjening og reparasjon. Da kapasiteten det vil si pulpstrømhastighet er, om ikke direkte proporsjonal, så iallfall avhengig av bordets lengde, kan man teoretisk ved å bruke et kort bord komme så langt ned i påsetning at det passer for de godsmengder jeg har til disposisjon. Men uønsktigheten forureningene blir mindre jo mindre gods jeg setter på. Det finnes derfor også en praktisk grense nedad, uten at den er så lett å finere, især med slikt gods som jeg arbeider med, hvor gullet er så ujevnt fordelt. Jeg regner med å måtte ta 1-2.0 kg. av avgangen til undersøkelsene i hvert forsøk. Det betyr at mye mere må settes på, idet bordet må ha en tid til å innstille seg på driftsforholdene. Derfor har jeg satt på ca 4 ganger så mye gods, 4-5 kg. i hvert forsøk. Det tatt prøver av avgang med bestemte mellomrom.

Det er forresten ikke helt riktig når det er sagt at det er påsetningen regnet i godsmengde som bestemmer bordets lengde. Det er rettere pulpestrømmens hastighet, som bestemmes jo vesentlig av vannmengden, som danner en overveiende del av påsetningen. Kapasiteten skulle altså regnes på påsett gods og vann tilsammen. Da pulpens tykkelse ikke skulle ha noe større å si for gulldornenes ersetningshastighet, innen visse grenser, vil det lønne seg å sette på med en tykkelse som mulig. Alminnelig brukt er 1:1 til 1:5. Skjønt det ikke står bent frem i beskrivelsene av

corduroy-vevning, vil jeg anta at pulpens tykkelse er bestemt av hensyn til den foregående og etterfølgende behandling.

Som det er praktisk grense nedad for pulpstrømmens hastighet er det også en øvre grense. Hastigheten må ikke bli så stor at gullkornene som er avsatt rives opp igjen. Det gjelder for corduroyen at denne hastighet kan bli temmelig stor på grunn av dukens spesielle egenskaper, hvilket igjen betinger dens overlegenhet i anvendelsen.

Jeg valgte rennens lengde = 70 cm, som var lengden av duken, slik at jeg slapp å sette flere stykker sammen. Dette er altså litt mindre enn det halve av naturlig lengde. Rennets bredde skulle være temmelig likoyldeig for forsøket, minste bredde er bestemt av strømmingene i kanten. Valgt bredde = 7 cm. Flatinnholdet blir da 490 cm².

Rennen er vist på skisse 4. Rennets sider tjener samtidig til å holde fast duken, og det blir tilstrekkelig ått å klemme nedtil med en tvinge. Da er det også enkelt å variere bredden.

Utsetting etter naturlig tilstand: 0.008 kg pr cm² min

Nedrusning av godset: *Mining Magazine* bruker i forbindelse av bordene en vanlig nedrusning av alt gods til + 16 masker. Minne bruker som før nevnt 60 + 200 masker, altså temmelig stor nedrusning.

Siktenalyse av pugging forsøksbord. Gjennomsnitt av 7 sikteprøver. Siktediagram er vist på fig. 4.

+ 0.700 mm	15.0 %	82.0 % cum. %
+ 0.300 "	20.5 %	87.5 % "
+ 0.150 "	31.5 %	96.0 % "
+ 0.085 "	42.0 %	98.0 % "
+ 0.065 "	54.0 %	

Alt gods er knust + 20 masker, 50 % gjennom 0.275mm. Etter analysen av bergarten fra flotasjonsavgang er det meste gull frigjort + 60 masker, da det bare er spor igjen. Her er ca 50 % av godset + 60 masker.

Det viste seg at de forsøk jeg gjorde bare kan regnes som rent orienterende. For å få frem variasjonen i utvinning, med forsøksbetingelsene, må et langt større antall analyser til. Disse vaskerforsøk synes seg ikke i det hele tatt å laboratoriskole, men passer best og utføres i forbindelse med et lite opredningsverk ved gruva. Her jeg liker seg godt på å passe mye inn på corduroy-vasking, er det fordi det gir det godtgjort på så mange forskjellige hold at corduroy-vasking har store fordeler når det gjelder å ta ut maksimalt gull, og er såpass mye prøvet, at en må ta det i betraktning ved anlegg av et opredningsverk for Holsvik. Men, da den netopp er av en maltype som skulle egne seg for det.

Slutsresultater:

Dette på godset fra beholder ved hjelp av et belte for levering fra dette. Vann fra slange. Gjennom et ble pulpen satt på rotapparatet hvorfra den gikk ut gjennom en spalt. Vannet fikk en heftig sirkulerende bevegelse i traktten, så godset ble bra rottet. Det beste hadde vært å la godset i en tank først, men forsøkene lot seg ikke utføre slik. I hvert forsøk passet + kg, uttatt ca

1 kg av kullhorn til prøve.

Mr. Wendtall. Det er de 12 kullhorn 1:2, 3:4, 4:5, 5:6, 6:7, 7:8, 8:9, 9:10, 10:11, 11:12, 12:13, 13:14, 14:15.

1	1:2	Stør	0	10	1:2	3 korn	små korn
2	1:3	"	2	8	1:4	3 "	" "
3	1:3	"	2	12	1:5	4 "	3 store
4	1:3	"	2	12	1:6	5 "	små korn
5	1:3	grov	0	10	1:6	12 "	

Wendtall var en eldre, nysgjerrig mann, idet jeg brukte en annen metode enn i flotasjonen til bestemmelsen. Under noen undersøkelsesforhold la jeg merke til at tross i at det meste av kullhornene var små, var det noen få som var ganske store. Derfor gjorde jeg en undersøkelse i gassen under utvaskingen av disse prøver. Det viste seg at jeg på denne måten kunne påvise og undersøke de største kullhornene enn før.

Koncentratene ble samlet under ett og valset ut. De fleste kullhornene ble ikke bestemt, men det kunne dreie seg om 0,1-0,2. Det største korn hadde dimensjoner 0,4-0,6-0,1 mm. Det største korn hadde dimensjoner 0,02 mm som største dimensjon.

De variasjoner som ble foretatt i beregning og i flotasjonen var ikke noe grunnlag til å bestemme de beste forholdene. Derimot viste de to duktyper høyst forskjell i resultatet. Dukken med små og tettstående ribber ga det beste resultatet. Et forhold som jeg skulle tro influerte var dukkens størrelse. Den la seg på duken og dekket helt mellomrommet mellom ribbene, etter en tids ligging. Av denne grunn kunne man kanskje trekke paralleller med drift i net. Det var en mangel på ut fra at iallfall det meste av kullhornene var små og derfor settes på bordet. Det er sannsynlig

at dette arsenikholdet gyldte innflytelse på gullutvinningen og derfor uthyttet.

Diese resultater bekrefter min antagelse om at det er vanskelig å utføre systematiske forsøk med corduroy-duk i laboratoriemessig målestokk, men viser likevel at det ikke er umulig at de gode resultater som duken viser andre steder også kan overføres på Kolsvikmalmen. Det var ikke mulig av forsøkene å trekke slutninger om hvilke forholdsrelser av gullet som ble best utvunnet. Jeg skulle anta at det ikke er noe i veien for å ta både grovt og forholdsvis fint gull på corduroyduk ved passende valg av duktype og forsøksbetingelser. Men det aller fineste gull må i hvert fall utvinnes med andre metoder.

Amalgamering.

Amalgamering har vært en av de mest utbredte metoder til utvinning av fritt gull. Skjønt amalgamering etter hvert i stor utstrekning er blitt erstattet av andre metoder, brukes den fremdeles med fordel, når det gjelder mange malmer. En bruker uttrykket "Free-milling ores" om malmer hvis gullinnhold er lett å utvinne ved amalgamering.

De moderne oppredningsmetoder har gjerne tilbøyelighet til å overse betydningen av amalgamering. Amalgamering har ikke undergått store forandringer i tidens løp. Imidlertid kan de vanlige kobberplater med sølvbelegg og kvikksølv erstattes av bedre apparatur. Kobberplatene har stor uttreining, krever mye plass, og det er lett å stjele gull fra dem. Hvis platene erstattes med amalgameringstromler, unngår man disse ulemper. Tromlene tar også lettere det fine gullet enn platene gjør.

En av grunnene til at man etterhvert er gått fra amalgamering er den utbredte oppfatning at en forutgående amalgamering hindrer cyaneringen. Etter Pryor vil en hinne av kvikksølv som gullkornene kan få etter å ha passert gjennom amalgameringsapparatene sinke cyaneringen. Tyere undersøkelser synes å tyde på at en forutgående amalgamering ikke hindrer cyaneringen, men tvertimot letter denne. Edwige A. W. Allen [4] skal forøvrig ha vist dette. Man beskriver vaskingen av kvikksølv slik: kvikksølvhinnen på gullkornene gjør disse lett oppløselig i cyanlut, sannsynligvis fordi denne hinne består av en legering av gull og kvikksølv. (Et amalgam) Man konkluderer med at muligheten for at kvikksølv skal lette cyaneringen fortjener en nøye undersøkelse.

Forsøk med amalgamering av gullet i Holovikmalmen
har ikke vært drevet kvantitativt. Jeg innskrenket meg til
å undersøke forholdene en gang det gjaldt å utvinne gullet
i en vanlig gullrik malnustuff. Denne var på 3.8 kg, og bestod
av kvarts, arsenkis og gull. Gullinnholdet kunne dreie seg
om ca 3 gram. Gullet ble amalgamert i vaskepannen^{Etter grøvknetting}. Som en
kunne vente det under slike forsøksbetingelser så gullet ut
til å amalgamere lett. Det fantes jo heller intet i vaske-
pannen som skulle kunne hindre den. Av større interesse var
forsøkene på amalgamering av gullet sammen med finmalt arsen-
kis. Ved amalgameringen kunne en da se hvorledes gullet
hadde vanskeligheter med å komme i kontakt med kvikksølv.
En fin hinne av arsenkis la seg utenpå kvikksølv og syntes
å bevirke dette. Et tydelig tegn på at kvikksølvs over-
flate ble gjort inaktivt var at det var vanskelig å få kvikk-
sølvperlene til å løpe sammen igjen etter amalgameringen.

Enda mere utpreget var dette forhold når jeg amalgam-
erte i mølle sammen med arsenkis. Kvikksølv la etter malingen
som små, grå perler utover i arsenkisen. Gullet i møllen var
bare delvis amalgamert. Den største vanskelighet lå imidler-
tid i å skille ut kvikksølv igjen fra arsenkisen. De kunne
bare skilles ut på grunnlag av forskjell i spesifikk vekt
møllen arsenkis og kvikksølv. Etter dette er amalgamering i
murver av fin arsenkis ingen økonomisk prosess.

Dette stemmer med de erfaringer som er gjort i et
oppveidningsanlegg i Nova Scotia [6]. Der ble også den skadelige
utvinning av finmalt arsenkis iaktatt. Der amalgamertes i trommel
odset males først uten kvikksølv, så slannes det av for å
skjære fin arsenkis, kulene siktes ut, hvorpå kvikksølv til-
settes, og trommelen kjøres.

Arsenikkens skadelige virkning kan delvis opp-
heves ved tilsetts av blysalt som det gjøres i Nera Bøttin.

Oppløselige sulfater kan også virke skadelig på
fiskeegglv. Tilsetts av natriumblysalt kan brukes for å
gjøre de skadeligste disse. Etter Tryon[9]

Det kan også anføres at en hindre på gull hvis
færdighet ikke er nærmere beskrevet, og som hindret amalga-
miseren, ble gjort uskadelig ved å sette til kaliumbi-
sulfat. Tryon.

Flotasjonsforsøk med Polsviltkalken.

Rent metallisk gull hører til de lett floterbare mineraler. Det floterer like lett som met. sølv, met. kobber og de lettest floterbare sulfider. I almindelighet er gullet som finnes i kalkene naturlig lagert med sølv. Dette har, som man da også skulle vente ingen merkbar innflytelse på flotasjonsegenskaper. Man regner at omtrent 100 % av gullet floterer når det foreligger mindre enn 15 masker. Skjell floterer helt op til 40-45 masker, som synes å danne grensen opad.

Uvilkentid finner man ofte, at gull som en skulle tro med letthet vilde flotere, ikke påvirkes av de almindelige agenser og blir ingen i overgangen. Dette er et fenomen som er iaktatt i andre stoffer. Noen reiser sammenheng mellom dette og adsorpsjonen, som en ellers skulle vente er i terte, har jeg ikke funnet påvist i litteraturen. En antar at det står i forbindelse med gullkornenes overflateegenskaper, som er avhengig av de forhold gullet har vært utsatt under i tidens løp. Det er jo en kjennetegnning at gull i elvesann floterer dårlig, antagelig da som følge av at gullet har vært lett utsatt for angrep. En kan anta at den adsorpsjon i overflateegenskapen som man har funnet sted i kalken er resultatet av en adsorpsjon av fremmede stoffer til gullet enn av kjemisk påvirkning, ettersom gull er det edleste av alle metaller, minst kjemisk angripelig. Adsorpsjonsfenomener er ennå forholdsvis lite utforsket, og en kjenner ikke arten av den adsorpsjon som eventuelt finner sted på gulloverflaten. Det var muligens som en følge av en lignende prosess at enkelte gullkorn i Polsviltkalken ikke lot seg flotere.

Gullet floterer alltid sammen med desulfider som finnes i kalken. I flotering gullet selektivt fra sulfidene er vanskelig å gjennomføre, og har heller ikke noen suksess, som man regel da.

Oftest vil nemlig en ønselig del av gullet gå inn i sulfidene, og holder mange ganger så mye gull pr. tonn som gangarten. Sulfidene kan heller sies å være en betingelse for flotasjonen av gull, da det uten disse ville være vanskelig å få et beredelig slurm av et slurm som lar seg skille lett fra pulpen.

En har erfaring for at de agenser som tar sulfidene også er de beste for gullet. Det har vist seg ved forskjellige oppredningsverk at dette er en almindelig gjeldende regel. Det letter i høi grad mitt arbeid med flotering av Holsvismalmen at jeg kan gå ut fra denne regel. Å ta analyser på gull i alle kond. og avg. ville være både brysomt og dyrt, isteden har jeg lagt an på å flotere arsenkisen best mulig ut. Riktignok kan jeg også kontrollere gullinnholdet til en viss grad, men denne bestemmelse er langt mere usikker enn av arsenkisen.

Fitt om agenser for gull-flotasjon: Ved å gjennngå litteraturen over emnet vil en finne at en mengde forskjellige agenser blir og har vært brukt til gullflotasjon. Men som i flotasjonsteknikken forøvrig begynner det nå å bli slik at visse agenser går igjen fra oppredningsverk til oppredningsverk. En kan nesten snakke om en standardisering av agenser for de forskjellige mineralgrupper, ikke så avhengig lenger av de lokale forhold. Denne tendens er særlig tydelig når det gjelder sulfider og metaller, hvor forøvrig også flotasjonsteknikken er drevet lengst.

De mest brukte agenser er:

Av skummere: Pineoil og cresylsyre. Pineoil er mest anvendt, ofte også pineoil og cresylsyre sammen.

Av samlede: Xanthat er brukt så vel i alle moderne anlegg. Etyl- amyl- og pentasolxanthat veksler. Aerofloat er også overordentlig mye brukt. Trikarbanilid var mere brukt før, men finner fremdeles anvendelse.

Til regulering av pulpens pH anbefales brukt soda fremfor kalk, da denne siste antas å trykke gull.

en egentlig aktivator for gull tror jeg ikke en har. Natursulfid trykker gull. Natriumasilikat, som brukes for å hindre at det fine slan setter seg på floterbare partikler, oggis også å trykke gull.

Hil Folsvikmalmen har jeg forsøkt flg. agenser:

Pineoil, almindelig dampdestillert.

Pentacol xanthat, en blanning av forskjellige xanthater, kanskje den mest brukte ellers, også billigere enn de andre.

Aerofloat nr. 15. Ellers er nr. 25 mest brukt, den er sterkere enn nr. 15, forskjellen er ikke vesentlig.

Nickarbanilid, oppløst i o-Toluidin. Agensen har skumende egenskaper, prøvd uten pineoil.

Kongent 407, et nytt preparat som av fabrikanten oggis å ha gode skumegenskaper på morsagt alt mulig. Den skal spesielt stimulere virkningen av xanthat. Tungt oppløselig, tilsatt i møll

Pulptykkelse: Etter nyere undersøkelser skal den rolle pulptykkelsen spiller for flotasjonen være mindre enn før antatt, når den bare holdes innen visse rimelige grenser. I gullflotasjonen har jeg funnet brukt pulptykkelser fra 1:1 til 1:4.

Pulpens pH-verdi: Denne varierer endel i de forskjellige flotasjonsverk. De ekstreme tilfeller jeg har funnet er pH på 7 (land) og pH på 8.7-8.9. I begge tilfeller floterer gull sammen med sulfider. Den innflytelse alkaliteten har på gull alene er ikke angitt. En finner ofte antatt at gull floterer best i sur pulp. Av hensyn til at en de fleste steder cyanerer etter flotasjon, skulde en tro at det vil bli forsøkt unngått å syre pulpen mer en absolutt nødvendig.

Nedmusinsgrad: Resultatene av makroskoperingen ga ikke stort å holde sig til når det gjelder nedmusin sgraden. Når det gjelder arsenkisen er saken grei, den frigjøres ved en nedmusin til 60-70 masker. Da det ikke er å vente at gullet frigjøres så lett blir smeltiden avhengig av dette forhold. Nå var som før

nevnt halvkornt gull-arsenkis vanskelig å oppdage i mikroskop. Jeg har sett den helt ned i 300 masker. Da jeg heller ikke på denne måten kunne fastslå grensen oppad for konnstruksjonen, valgte jeg imidlertid i sluttforsøktene ut fra den erfaring jeg i mellomtiden hadde fått om beste nedkryssingsgrad. Ved gullanalyser av avgangen fra flotasjonsforsøkt fikk jeg siden påliteligere material å bygge på.

Forsøksbetingelser: Alle flotasjonsforsøkt med Holsvirkulmen er foretatt i en liten Fehrenwald celle, se skisse . Lort og gamle agenser hadde lett for å hefte ved cellens vegger, så jeg vasket den ved å kjøre gjennom ren vann og grønnsåpevann hver gang jeg skiftet agenser. Dette er absolutt nødvendig for å få pålitelige resultater, da selv den minste forurensning har innvirkning på flotasjonens forløp. Ved en av de første flotasjoner, jeg floterte med aerofloat, det gjaldt en reproduksjon av en foregående flotasjon, avvok resultatene meget fra hverandre. Jeg antok at spor av pineoil i cellen hadde skylden, og senere flotasjoner bekreftet dette. Hvis en puster rask ned på skumet faller det sammen. En gang jeg floterte i eter-atmosfære fikk jeg også tydelig dårligere resultater. Det henger antagelig sammen med at eter nedsetter vannets overflatespenning betydelig.

Malmen ble velt i kulepølle med vann før flotasjonen. Alle flotasjoner foregikk umiddelbart etter at malingen var ferdig, ca 10 min. etter at lodset var tatt ut av pøllen. Det er nødvendig å ha noenlunde like forhold når det gjelder av hensyn til arsenkissens oksydasjon.

Behandling av koncentrat og avsang:

Disse måtte behandles videre for å kunne bestemme arsenik og gullinnhold. For bestemmelse av arsenikinnholdet kunne en tørre, blande godt, fraksjonere og mikroskopere, eller best ta en kjemisk analyse på arsen. Ifølge det som er nevnt om at gull pleier flotere under de samme betingelser som sulfidene, kunne det kanskje være noldt å bestemme bare arsenikisen. Men en tilfredsstillende løsning vilde ikke dette være, derfor har jeg prøvet å finne en metode som også tar hensyn til gullinnholdet. Jeg er blitt stående ved å vaske ut både gull og kis, telle gullkornene i mikroskop, og veie arsenikisen.

Den mest rimelige arsenikisen vil valses over i pannen, og i et sm. mengden at det ikke vil ha noe å si for bedømmelsen av resultatene. Den relative utvinning av arsenik vil iallfall bli helt nøyaktig forutsatt lik vasking.

For å undersøke om denne metode er berettiget, har jeg prøvd å oppstille en beregning av gullinnholdet.

Beregning av gullinnhold: Gullkornene er malt i pulverform, som har et rutenett med maskevidde i synsfeltet på 0.1 mm. Kornenes form er jo i regelen uregelmessig. De dimensjoner er forholdsvis lett å anslå for å ville den tredje av kornene snues, og da dette er et ørstedelig arbeid, har jeg derfor stort antall prøver som skulle sjekkes, har jeg derfor med å ta en del målinger og ut i fra disse regne ut den tredje dimensjonen i de andre tilfeller.

Kornene har for en del form av stikkell. Stikkellene kan disse variere. Stikkellene er lette å skille ut fra de andre kornene, som enten kommer som mere klumper i forren eller som stikkell. Ved korn telling har jeg notert dimensjonen av en stikkell, klump eller stav. Av dette har jeg så anslått

høye net vakte.

Watte gullkuller. Talleenhet = $\frac{1}{10}$ mm.

lengde	3	4	3	3	4	12	4	3	3	3	4	3	4
Bredde	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	1	1	3
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5			
Tykk.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5				
Forh.	13	14	17	15	14	14	15	14	13	13	15	15	13

Forhold betyr forholdet mellom middeltallet av $\frac{1}{10}$ mm bredde og lengde, og tykkelse. Forholdet er her gjennomsnittlig 1:5.

Gullklurver:

lengde	3	3	3	2	2	0.5	1	4	5	5	4
Bredde	1	3	2	1	2	1	1	4	2	3	3
Tykk.	3	2.5	2.5	2	1.5	1	0.5	3	4	3	3
Middelt.	2.5	3	2.5	1.5	2	0.75	1	4	3.5	4	3.5

Middeltall betyr middeltallet av lengde og bredde.

Sum tykk. = 26.0

" middeltall = 27.75

For klurver regner jeg altså med middeltallet av bredde og lengde som tykkelse.

Stavene er lette å beregne.

Tangensinger av noen kulleriteter og avveier.

Wt. (g)	25	25	25	27	25	25	21	22
Wt. (g)	2700	2800	1150	1700	2800	2250	1400	1300
Wt. (g)	0	550	1300	2100	1200	2000	1200	70
Wt. (g)	2700	2800	2550	1500	2700	2250	1750	1300

Wt. er regnet i $\frac{1}{1000}$ kg.

Middlere gullinnhold i disse 9 kulleriteter = 1000 = 3.2 mg., svarer til ca 11,5 g gullinnholdet i en klurver med 14 g pr tonn (gull).

[illegible][illegible]

En stillbilde av betydningen av halvkonstant. Det kan vara en
 punkt som ligger i en sådan. De som stillbilden är till förvaring
 i en bok till att det betyder att stillbilden är en betydande anse-
 lighetspunkt.

en 100 % af den forbrændte og forbrændt lignende, og alle
 afholdelse i mellem den først og 10 % . Hvis en ordi-
 nær afholdelse for halskæde og andre faldt, kan en halskæde
 afholdelse i afholdelseprocenten til 15. Da der endel af gullet i en
 halskæde. Der er det 2 analysen af gullet og på gullet. Dis-
 kussion af forholdene 30 og 45 g Au/torr. Det vil si at 7 % af
 gullet der i halsen, resultatet af 45 g Au/torr analysen. Da
 7 % af gullet forbrændt lignende. Testen, 70 %, skulle se fore-
 holdene af gullet 10 % . Der skal guldforholdene i forhold til
 halskæden synes først usædvanlig. Det vil nemlig si at i en
 halskæde der er det samme som det halskæde guld halskæde
 10 % . Der, 100 g guld og 10 % . Dette er usædvanlig.

for at se om feilen muligens skulle ligge i utilstrekkelig
informasjon under vedlingen, forutsette jeg en hel del prøver på dette.

Utvaskingsprosedyren:

Med den tanke at de prøver som blir satt til den floterende gullkorn vil bli flytt over i pannen. Dette gjelder for konsentratene. Arvingen blir så utpødd under utvaskingen av cellen at arsenens virkning oppheves.

Konsentratene er karakterisert ved en hinne oppl., som er vanskelig å slå ned. Denne ble skurmet av på en melke konsentrat og sendt til analyse på gull. Analysene viste bare spor av gull. Allerede dette viser at arsenens floterende virkning i pannen er liten.

For sikkerhets skyld har jeg likevel satt til arsenrikt i konsentratene. Virkningen av denne var tydelig. Bare det aller minste slutt unngikk å bli slått ned. Så ble konsentratene dampet inn til tørhet i tørne kapp, inntil den karakteristiske lukt av arsenene var borte. Etter denne behandling skulle alt ligge til rette for en effektiv vasking.

Selve vaskingen tok det en tid å komme inn i. Når de nødvendige floteringsfærdigheter begynte å komme tok jeg en prøve på min vaskemerkelighet. Jeg tok avgang av arsenene som var nokså tydelig utvasket på gull, blannet i en bestemt mengde gullkorn av alle størrelser, sette til de vanlige arsenen og vasket. Resultater:

Endevask mv.	1	2	3
Gullkorn tilsett	20	14	31
Gullet fjer	26	12	27

Gullet igjen ca. 30 % av gullet.

Det åpenbare misforhold mellom gjenfunnet gull i kons. og avg. og den ut fra gullanalysene beregnede mengde som skulle finnes i chargen, lar sig ikke forklare på annen måte enn at analysene vil vise for gode resultater.

... og vil etter dette ikke gi noe
allergot billade av gullutvinningen. Jeg vil bare få forholdet
til floterende og ikke floterende korr... Den nye prøve for flot
... korr har jeg i det følgende satt de som har en strakte
... på ca. 30 cm, iast jeg også har tatt hensyn til korrnes
... som heretter føres op i avgangen er altså uuner der
... . De forenende vektberegninger tok jeg med alle korrh.

For røver med 10 skjellige agenser: Agensene ble satt
til litt en gangen, for å kunne bedømme virkningen av flot til-
... . Prøvetiden var litt forskjellig i forsøkene. Charge 1.5 kg.
... svarer til en pulpttykkelse på ca. 1:3.

Resultater:

1. Agenser. Virkninger.
2. 7.0. 3. og 4. floter, litt kis.
3. 1.0. 1. og 2. floter, middels utv. kis, 3. og 4.
4. 1.0 + 2.0 Mindre skum, bedre utv. kis og 4. enn 3.
5. 1.0. 1. og 2. floter, 3. og 4. enn 3.
6. 1.0. + 2.0 Bra.

Disse forsøk bekrefter at gull viser utpreget floterende
... , eftersom noen korr floterer alt med 10. (pineoil)
... gir særlig kraftig skum. Ser ut til å floter
... , mens kisen ikke går helt ut. 1.3 og 1.4. 3. ikke
... resultater. Det kan mer sikkert av, at
... 1.5 var spor av pineoil i cellen fra foreg. flota. 1.5
... og viser pineoils gunstige innvirkning.

... floterer kisen bra, og tar også gullet bra
... ventet en jevnere fordeling av gullet i de for-
... charger enn tilfellet var. For å se om dette korrer av
... er blannet godt holdt på forhand. Inne i jeg et st
... og blannet ekstra godt før de neste forsøk.

I disse prøvde jeg innflytelsen av pulpttykkelsen på flot-

er vi fornødt til hverandre, men tjener like fullt hensikten
i slike forberedende opretningsforsøk.

Effektanalyse av pågang celle i de resterende vlotagjensaker
er der slik ut: (gjennomsnitt av 3 siktforsøk a 100 g.)

+ o.100 mm	1 g	0.5 "	99.7 mm. "
+ o.200 "	5 "	1.3 "	98.4 " "
+ o.300 "	900 "	11.4 "	87.0 " "
+ o.080 "	120 "	13.9 "	87.1 " "
+ o.080 "	223 "	57.1 "	

Diagram vist på fig. 3 . Der er også pågang nølle toget
inn, der i anslutninggjøre valingen. Tøletid 30 min.

Forholdssammenhengene i den nye vlot. serie er altså:

Gullege 1.5 kg, svarer til pulpttykk. på 1:3

Medmalin som vist på diagrammet.

Der påvde 3 nye agenser, tiokarbenilid løst i o-Toluidin og
koncent 40%.

nr. 100 Hk. Hk. R. 40. 100. Avg. 100. Avg. 100. Avg. 100. Avg. 100.

1. 10 10	25	5	35	15	2	22	bra vlot.
2. 30 17.5	30	3	35	10	0	100	utrenset
3. ubest.	27	9	70	12	3	60	sent.
40 47.5	40	11	78.5	10	1	91	dårlig konc.
5. 30	75	15	50	20	4	50	dårlig
17. 30	152	34	15	70	12	7	33, bedre enn 3
18. 30 30	30	40	6	33	5	1	3, bra

De to forsøk med tiokarbenilid viser at denne agens
ikke egner sig for kisen, mens gullet derimot går bra ut. I år
gjør vi det gunstige resultat for gullet vedkommende ikke
er gjort flere forsøk med denne agens, kommer det av at den
overalt går ut av bruk nå, det erstattes av kvanthut og aerofloat
som er billigere og kanskje bedre egnet.

Kongent 407 synes ikke å egne seg for denne malmen. Det ser ut som om agensen virker endel aktiverende på kvanthaten, når forholdes vis store mengder settes til. I realiteten tror jeg at en tilsvarende økning i kvanthattilsatsen har samme virkning.

Virkning og valg av agenser: Det viser seg at de agenser jeg må velge på grunnlag av de opnådde resultater blir de som ellers er mest brukt til gullflotasjon. Trass i at valget synes å måtte gi seg selv når en ser på resultatene, kan en ikke se bort fra den mulighet at erfaringene fra moderne flotasjonspraksis kan ha influert på mitt valg. Det kunne kanskje ha vært god grunn til å undersøke tikkorbarillas virkning nærmere, så mye mer som den avviker fra de andre agenser i at den synes å ha en utpreget virkning på gullet alene. Som et unndylgende moment kan en anføre at arbeidet blir så stort og oppgaven så omfattende likevel at det ikke er mulig å gå inn på alle fenomener som opptrer.

Som skummer vil jeg bruke pineoil. Den gir så gode resultater at det synes overflødig å prøve andre skummere. En kan merke seg pineoils påvirkning på aerofloat, hvorved nemlig gullet gikk bra ut. Skummet var ikke helt bra, det var seigt og grutt av bergart, og fallt vanskelig sammen, noe som har betydning ved den etterfølgende behandling. Når jeg ikke prøvde om oresylsyre skulde gi et skjærere skum sammen med aerofloat, var det fordi en tilsats av kvanthatt bedret kvaliteten av skummet i høy grad. Kvanthatt vil forøvrig gå inn som en selvfølgelig ved flotasjonen idet det absolutt er den beste samleagense for oreskisk.

Følgende 3 agenser vil bli brukt:

Pineoil.

Pentasci Kvanthatt.

Aerofloat 15.

Flotasjoneffekten hadde litt tilsett av pineoil og noe av utvinning hver for seg. Jeg hadde ikke enda fløttet med mantthet og aerofloat sammen og visste ikke om det gode sluttet seg til sammen, i virkeligheten et viktig moment ved valg av blødder. Derfor er mantthettilsatsen bestemt uten aerofloat i cellen.

Den feil i resultatene som kommer av at jeg ikke bestemte riktig mantthettilsats i nærvar av aerofloat vil sannsynligvis bli ubetydelig, og vil virke i retning av å sette ned mantthettilsatsen en del. Aerofloattilsatsen er bestemt i nærvar av pineoil og aerofloat. Pineoil er ikke forsøkt variert systematisk på annen måte enn at jeg i noen forsøk har overbevist meg om at større mengder ikke gav bedre utvinning.

Tabellen over disse systematiske flotasjoner omfatter også forsøk med tilsats av soda, for å høyne pulpens alkalitet. Tilsvarende forsøk med saltsyre for å sette ned alkaliteten ble satt igang. Bare ett av disse resultater er oppført i tabellen.

Siktanalyser av konsentrat og avgang.

Flot. nr. 27, konc. (bare arsenkisen)

+ 0.45 mm	1.9 g.	6.2 %	94.3 cum %
+ 0.15 "	5.7 "	18.4 "	79.9 " "
+ 0.075 "	9.4 "	30.4 "	45.0 " "
+ 0.035 "	14.0 "	45.0 "	

Flot. nr. 27, avgang (bare arsenkisen).

+ 0.450 mm	0.59 g	59.0 %	41.0 cum %
+ 0.15 "	0.24 "	24.0 "	17.0 " "
+ 0.075 "	0.13 "	13.0 "	4.0 " "
+ 0.035 "	0.04 "	40.0 "	

Diagrammer av disse to siktanalyser vist i fig. 5.

Her har satt opp en tabell som viser hvor stor del av arsenkisen som er flotert i de foreskjellige boundklasser. Tabellen er satt opp på grunnlag av de to foregående silteprøver.

	Talt	Flotert	% flotert
+ 0.450 mm	2.49g	1.9 g	71.4
+ 0.160 "	5.94"	5.7 "	91.0
+ 0.080 "	9.53"	9.4 "	98.8
+ 0.020 "	14.04"	14.0 "	99.7

Satt opp i diagram i fig. 6. Treningsanalen vises best av diagrammet selv.

Nr.	Ägenstils. 9/1 malm				Koncentrat.			Ärg.		Güll.			Totalt.		Anm.
	P.O.	P.X.	Äftl.	Söda	Konc.	Kis i konc.	Renhet % K ₂ O.	Kis	Utr.	Konc.	Ärg.	Utr. %	Kis	Güll	
12	50	15	-	-	45	32	71	7	82	5	1	83	39	6	Bra sküm, lång tid.
13	50	40	-	-	75	35	46	3	92	9	0	100	38	9	Middels sküm
14	50	25	-	-	63	28	45	2	94	5	1	83	30	6	Bra, tynt sküm.
15	50	32.5	-	-	61	38	62	3	93	6	2	75	47	8	Bra, sent.
16	50	20	-	-	44	31	69	5	86	26	3	90	36	29	Sent, dårlig sküm.
17	50	27.5	14	-	55	44	80	1.5	96	5	1	83	45	6	Godt sküm.
18	50	27.5	28	-	65	40	62	2	95	10	3	77	42	13	Fin flotasj.
19	50	27.5	5	-	45	27	60	2.5	93	20	8	72	29.5	28	7evnt, pent sküm.
20	-	27.5	19	-	55	19	35	6	74	6	5	57	25	11	Bra, rask flot.
21	-	27.5	28	-	43	13	30	4	82	10	3	77	17	13	Bra.
22	50	27.5	19	-	66	49	75	2	96	5	0	100	57	5	Bra.
24	50	27.5	14	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tykt, öbrukelig
25	50	27.5	14	1000	65	33	50	3	92	14	1	93	36	15	Dårlig
26	50	27.5	14	HCl. 300	48	26	54	5	90	26	3	90	31	29	Middels.
27	50	27.5	14	500	55	31	57	1.0	97	20	0	100	32.5	20	Bra.
28	50	27.5	14	250	64	43	67	2	95.5	21	3	88	44	24	Bra.

Resultatene av flotasjonen nr. 12-23 er satt opp i diagrammene.

Fig. 7. Diagram over variasjoner med kantenat. Uten annen fløt, pineoil konstant = 50 g. pr. tonn maln.

Fig. 8. Diagram over variasjon med aerofløt. Pineoil konstant = 50 g. pr. tonn maln. Og kantenat konstant = 27,5 g. pr. tonn.

Fig. 9. Diagram over variasjon med aerofløt. Uten pineoil, kantenat konstant = 27,5 g. pr. tonn.

Fig. 10. Diagram over variasjon med soda. Pineoil konstant = 50 g. pr. tonn, og kantenat konstant = 27,5 g. pr. tonn. Aerofløt konstant = 14 g. pr. tonn.

Diskusjon av flotasjonsresultater: Både pineoil og kantenat gir en maksimal utvinning av arsenhisen på 96 %, med en angestilsate på 50 g. pr. tonn pineoil, og 20 g. pr. tonn kantenat. Vil det svarer en renset av konsentratet på 33 % his. Som ventelig bedrer konsentratets kvalitet noe med mindre kantenat, men da synker utvinningen.

Aerofløt gir litt høyere utvinning av his med maksimum på 96 %. Til denne utvinning svarer også den maksimale renhet av konsentratet, 30 %. Aerofløt bidrar altså til å gi et rikere konsentrat, å stabiliserer også utvinningen betraktelig, som kurven viser.

Forsøkene med bare aerofløt og kantenat viser at pineoil er uunnværlig i flotasjon.

Tilsate av soda viser en ubetydelig stiging i utvinningen, til 97 %, men dårligere kvalitet av konsentratet.

I flotasjon nr. 26 er saltsyre foresatt tilsatt. Utvinningen synker, liksom renheten.

Kurvane for utvinning av gull, som er tatt med på diagrammet, er lite skillete til å gi et riktig bilde av denne.

En må huske på at de er utarbeidet på grunnlag av antall korn som floterer eller ikke, vekten er satt ut av betragtning. Likeså er de korn i avgangen som er over en viss størrelse ikke regnet med, idet de antas ikke floterbare. Dette gir også en viss feil.

Utvinningsprocenten av det floterbare gull ligger jevnt over 80 %, og går også opp i 100 %. Utvinningen er ujevn. I gi seg til å trekke sluttninger om utvinnings avhengighet av agenstilsatsen er en vanskelig oppgave. Men det synes å frengå at agenstilsatsen i næsten alle flotasjoner er tilstrekkelig.

Om de enkelte agensers virkning på gullet er det heller ikke lett å si noe på grunnlag av resultatene. Aero-float ser ikke ut til å forbedre gullutvinningen. Derimot synes sodatilsats å være gunstig.

Årsaken til den ujevne gullutvinning antar jeg har sammenheng med den av Head observerte hinne på gull i avgang etter flotasjon. Så lenge denne hinnes karakter ikke er kjent, kan ikke dens virkning kontrolleres eller oppheves. Head anir at det bare er omsmelting eller en intens mekanisk behandling som kan gjøre dette gull floterbart igjen.

Gullanal:

1. Av slam fra flot. avg: Henholdsvis spor og svakt spor av gull i 2 prøvetakinger.

2. Av renvasket bergart i avg. etter flot; Samlet 4 avg.

÷ 65 + 100 masker : Spør av gull

÷ 100 + 200 — : Svakt spor av gull


÷ 200 — : — — — —

Cyaneringsprosessen ved Malaviltvasken.


Cyanprosessen ble innført omkring århundreskiftet, og betød et veldig fremskritt i oppredningsteknikken når det gjelder sølv og gull, særlig gull. Idag er det ytterst få anlegg, hvor hovedvekten er lagt på utvinning av gull, ^{hvor} ~~at~~ ikke cyanering blir brukt.

Cyanprosessen beror på alkalicyanidenes evne til å løse metallisk gull. Gullet løses da som et kompleks alkali-gulleyanid. Av denne oppløsningen felles metallisk gull ut igjen ved en reduksjonsprosess.

Forholdene ved gullet's oppløsning i alkalicyanid er undersøkt av flere forskere. Teoretisk kan reaksjonen forløpe etter forskjellige alternative ligninger. Baudry, Swainson og Hedley [2], har gjennomført en beregning av sannsynligheten for at reaksjonen skal foregå etter de forskjellige oppstilte ligninger, på grunnlag av forandring i fri energi ved prosessen. De har funnet at det sannsynlige forløp av reaksjonen er:



(Elsners ligning)



(Bodlaenders ligning)

Bodlaenders ligning antas å være fullstendigere ettersom H_2O_2 går inn. H_2O_2 er nemlig påvist under prosessen.

Den hastighet gullet oppløses med er avhengig av styrken av cyanoppløsningen. Etter Mac. Laurin er oppløsningshastigheten størst ved 0.15 % KCN og 0.12 % NaCN. Etter Smart og Julian er oppløsningshastigheten størst ved 0.7-0.9 % KCN og 0.5-0.7 % NaCN.

Forsøky, Swainson og Hedley har foretatt forsøkt med fra 0.01 - 0.5 % -ig NaCN. Forsøkene ble foretatt i kunststøp-
nettet oppløsning.

NaCN %	0.01	0.025	0.05	0.1	0.25	0.5
Løst Au, mg cm ² time.	0.34	2.513	3.35	2.99	3.01	2.943

Forsøkene viser at 0.05 % -ig oppløsning var best. Men styrken på oppløsningen må ikke synke under denne verdi, da faller oppl.hastigheten raskt.

For sølv, som også ble prøvet på samme måten, la beste konsentrasjon på 0.1 % NaCN.

Forsøkt med legeringer Ag-Au gav til resultat, at forholdet mellom mengden av de elementer som er løst til enhver tid er proporsjonal med legeringsforholdet. Sølv er alltid oppløst samtidig med gullet.

Cyanerisens utførelse.

Cyanid settes ofte til alt i møllen. Dette gjøres delvis for å korte inn på hele prosessens varighet, delvis fordi den mekaniske behandling av gullet i møllen gir bedre anseelsesmuligheter for cyaniduten. Denne fremgangsmåte ble innført med den såkalte (all aline) cyanering hvor hele godsmengden blir malt svært fint, og cyanert direkte. I det tilfelle passer det jo utmerket å kunne sette til cyanid alt i møllen. For en mere differensiert oppredning, hvor cyanering alone ikke strekker til, og flotasjer og amalgamerings må tas i betraktning, vil ikke tilsetning av cyanid allerede i møllen by noen fordel, det vil tvert imot skape vansker. Forsøkt på å behandle fordelene ved tilsette allerede i møllen og amalgamerings og flotasjer i cyanholdig pulp har ikke ført til brukbare resultater de fleste steder hvor det har vært prøvd.

Når cyaneringen af malmen drives af løst et godt
gulv med friskvar, så cirkulerer det varme vand til en vis
Tid i de fleste tilfælde kan alt gullet frakles. Når en lille
vægt af det i gullet ved cyanering, så betyder det at
luten eller en sprødt, som enten er opstillet under malmen,
eller er karakteristisk for malmen, trænger ind til gullet.
Cyaneringen går da selvfølgelig senere. Ved valg af frengangs-
måte på en vis enhedstrin ved lang mæltid med enhedstrinene
ved lang udlutning. Når en har grovt gods som skal cyaneres,
kan selve udlutningen legges anderledes an. "All climbing"
kræver en cyanering under heftig agitering af hele pulpen.
En anden og billigere udlutning kan gennemføres med grovere
gods, idet en da udfører tyndolmønter. Luten bliver gennet
opad, og luten på et filter, og pulpen så løser sig til nyt
gjennemløp. Filtrats bølger oftest er et ændring. Filtrats
en der løst dybt i process med mekanisk agiterende bevægelse og
effektivt med vand og vandfilter.

Ofte klassificeres godt at den grove del af det
udluter på filter, og det fine i agiteringsbælt (leachmat),
særligt "Sand-slime" metode.

Meddelen ved 2 mæle fint er kort gennemløbet,
altså et koncentreret anlæg med stor kapacitet. På den anden
side findes dybere maskiner, som oftest potentere apparatur.
Filtrats og udlutning af den gullholdige lut er vanskelige,
fordi slæm, som det har vist sig, er i filtrats til en af-
værgende og i agiteringen på cirkulation.

Når cyaneringen udføres i en pulpe og løst i løst
lut, så kan det en lille forøgelse blottet at løst tilføje lidt
i agiteringen. Filtrats og udlutning er oftest meget lidt
langt og effektivt. Når i cyaneringen løst i en pulpe

tilførsel av surstoff og kull under anordning. Ved siden av at surstoff brukes i oppløsningsprosessen vil den også aktivere den galvaniske virkning, som skal bli aktivert siden, virker den også på andre måter, som som ikke er diskutert.

Kullet bidrar mye til å minke overforurensning. Den virker passiverende på de berørte deler i pulsen som ellers vil reagere med surstoff. Fordelen ved å sette til kullet for selve utløsningen består i at kullet da kan drives opp i et vannkammer. Av denne grunn fortjenes gjerne pulsen for kondisjoneringen. Når så overflaten settet til ettersyn, og så kullet ut til pulsen får den sette effektivt.

Efter kondisjoneringen tar en utløsningen til. Surstoffet og kullet virker her på grunn av de som kondisjoneringen. Den virker ikke på surstoff vedvarende som et gullet skal være, hvilke tilstander og vedlikeholdet ligner. A. W. Allen [4] antar at surstoff aktiverer den galvaniske virkning mellom kull og et i forhold til kull elektronegativt element, som jern(pysitt). Dette er påvist av Allen for over 40 år siden. Surstoffet virker her inn ved å binde seg med det vannstoff som utvikles på overflaten av det elektronegative element. Hvis vannstoffet ikke fjernes, polariserer det det elektronegative element slik at den galvaniske virkning oppheves.

Borsky, Swainson og Hedley foretok forsøk med kull og nettenlut som alkalitilsetts. I begge tilfeller sto oppløseligheten likt med stende tilsetts inntil $pH = 10.5$. Fra 10.5 falt oppløseligheten, når kull var tilsetts sterkt, mens oppløseligheten holdt seg høyere når nettenlut var brukt som tilsetts. Ansvaret til dette sterke fall i oppløselighet når kull var brukt er ikke

kjent. Det kan ikke utplyses Ga-ionet, idet tilsette av
kalkbrusulfat eller klorid sammen med NaOH ikke gir den
nødvendige forskjell i oppløseligheten.

Utfellingen av metallisk gull av cyanopulveringen
skjer ved tilsetning av sink. Tilsette vannstoff hjelper
til, det dannes mer sink og cyanogene væsener. Av denne grunn
må surstoffet fjernes først, det foregår ved oppvarming i
vacumtenk. For stor kalkgehalt i pulpen er skadelig, idet
kalk sammen med blysalt som ofte blir satt til for å lette
utfellingen danner et bly-kalciumsalt som legger seg på sink-
støvet.

Utfellingen foregår mest etter den såkalte Merrill-
Crowe prosessen, der anvendes sinkstøv. For å oppnå gode
resultater ved denne prosessen må oppløsningen være krystall-
klar og fri for kolloiden. Filtrering, klaring og deaerhyd-
asjon må utføres i nest rekkefølge, fordi kolloidalt Fe og
Al er tilbøyelig til å falle ut og avsettes på filter og
sinkstøv, hvis disse metallens hydrokser er tilstede og op-
pløsningen får stå i ro. Prosessen er forøvrig patentert.

Ytterligere kolometriske metoder for gull.

Det ville være av storstørrelse viktighet om en kunne finne en letttrinters metode til bestemmelse av gullinnholdet i et gull, enn den vanligste kupellerings metode. Ved valget av en annen metode ville det falle naturlig å prøve å benytte sig av gulletts evne til å danne fargete kolloidale oppløsninger. Cassius blue er jo et velkjent fenomen. Den lages ved å redusere ut gullet i kolloidal form av en oppløsning. Fargen kan varieres fra lysere til mørkere avhengig av gullkoncentrasjonen.

[3]

Cassius var den første som benyttet sig av denne egenskap hos gull til å bestemme det. Man beskriver 3 alternative metoder. Felles for dem alle er at det komplekse gull-alkali-cyanid først oksyderes op til en lett redusert forbindelse, hvorpå gullet reduseres ut med tinoklorid, SnCl_2 . Siden har flere forsketters arbeid med problemet, men jeg kan ikke finne av litteraturen at noen av disse metoder noen sinne har vært anvendt i praksis.

Som de fleste kolometriske metoder er også denne antas å være meget sensitiv og avhengig av forsøksbetingelsene. Gullinnholdet vil sannsynligvis være vanskeligere ved reduksjonen. Hvis det faller ut samtidig med gullet vil små mengder være tilstrekkelig til å ødelegge fargen. Viktigst er gullet lettest reduserbar av de 2 forbindelser, men det anbefales å se op for selvst likevel.

For å skaffe mig en gullopløsning av kjent styrke laste jeg 12.3 mg gull i c. 2 % cyanidopløsning. Gullet var Tindalsgull, men ikke av min egen valn, det var vasket ut av ing. Ingvaldsen. Jeg brukte det fordi jeg ikke hadde noe annet gull disponibelt da.

Gullet viste ikke tegn til å ville gå i oppløsning etter 3 dagers forløp. Da det var mulig at dette kunne skyldes manglende surstoff, ledet jeg en luftstrøm gjennom oppløsningen. For å utelukke at luftens hull urens skulle forvirre cyaniden, ledet

gjør luftten / jensen natronlut. Iverken dette eller opvarming
skjutt til å hjelpe. Men etter å ha eltet gullhornene sammen med
en glassstav og på denne måten fått frem friske gullklatrer vil
onsider gullet i oppløsning etter 9 dagers forløp. Det gikk hurtig
på slutten. Ved hjelp av denne standardoppløsning laune jeg
skaffe mig hvilkensomhelst gullkoncentrasjon til de videre forsøk.

Cassels metode ble forsøkt:

Gulloyenidet oksyderes av kaliurbrømet og svevlsyre
etter ligningen: $2 \text{KAu}(\text{CN})_2 + 6 \text{HNO}_3 + 4 \text{H}_2\text{SO}_4 = 4 \text{K}_2\text{SO}_4 +$
 $2 \text{Au}_2\text{S}_3 + 4 \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2 + 4 \text{H}_2\text{O} + 3 \text{O}_2$.

Etter at brom er kokt bort tilsettes tinnklorur, så dannes
fargen straks. Det kan påvises ned i ca. 70 mg gull pr. tonn op-
løsning ved denne metode.

Reaksjonen forløp ikke så glatt som angitt, men tilslutt
stoppet gassutviklingen, hvilket skulle angi at cyanidene var
destruert. Tinnklorur ble satt til dråpevis, som Cassel angir.
Det lyktes dog ikke å få noen reduksjon ved forvedannelse som
angitt. Alle mulige konsentrasjoner av gull ble forsøkt med ne-
gativt resultat.

Da det er en absolutt betingelse at cyanidene er destru-
ert var det mulig at dette ikke var tilfelle. Til påvisning av
cyan i oppløsningen brukte jeg en meget grunfintlig Fupfelreaksjon.
Et filterpapir ble fuktet med en fortynnet oppløsning av kobber-
sulfat, tørret og svevlvannstoff ledet til. Utfelling av kobber-
sulfid se blekes av cyanosyre. 1 cyanosyre pr. dråpe kan påvises

Det viste sig da ånd at det først var etter længere tids
opvarming med svevlsyre at cyanidene endelig var destruert og
forflyktigert. Men tinnklorur ga stadig intet resultat. Det mente
jeg opslutte var en blanding av sølv og gull, og så som følge
av utvasket sølvklorid. *En alternativ metode med bromid
og alkali peroksyd ble også forsøkt.*

Etter dette er det gull et opløst element mindre utvill-
ing av gull, så at sølvet først må fjernes. 1. av gull og sølv

vanstelig, å skille kvantitativt under bestemte bløningsforhold. Ved et sølvinnhold mellom 10 og 30 % kreves en utvælselig metode for til adskillelse. Det kompliserer også saken at adskillelsen må skje i cyanopløsning. Måle viten ved å finne en god metode, er jo at en skal slippe å dampe inn og avvikle cyanidene, en operasjon som krever lang tid.

I Zentralblatt 1934 II står referert en metode, forøvrig den eneste jeg fant, hvorved gull kunne felles kvantitativt fra sølv i cyanopl. Setter til blyksalat for å binde sølv, og hater til 30 grader og feller gullet med 10 % ig alkaliskulfid.


Jeg fikk ikke denne reaksjonen til å gå kvantitativt. En del sølv feltes med gullet. Forøvrig påviste jeg også cyan sammen med det fellede gullsulfid.

Alle forsøk på å få kolloidalt gullfelling var alltid forgjeves. Jeg antar at dette i første rekke skyldes cyanidene, som ikke på langt nær er så lette å destruere som angitt av forskjellige forfattere. Selv om en ved å finne de rette forhold kan få reaksjonen til å gå, vil den kreve så stor øvelse og være så utfordrende at det ikke har noen ævne for mig å fortsette forsøkene. For jeg har avsett såpass mye tid til dette som jeg har gjort var det fordi det umåttelig ville ha vært en stor fordel ved cyaneringen om forsøkene hadde lyktes.



Kontroll av pulpens alkalitet, kalk- og cyanforhold.

Pulpens pH-verdi ble undersøkt med Muliff-Fanters-schiffers pH-kontroller. Denne tillater en hurtig og noenlunde nøyaktig bestemmelse av pH, når en bare på forhånd vet så noenlunde hvor den ligger.

Det er av vesentlig interesse å kunne kontrollere innholdet av cyannatrium og kalk i pulpen til enhver tid. G. Mills [5] anir som resultat av sine undersøkelser at de beste metoder til kontroll av cyannatrium og kalk Liebigs metode, hvorved cyannatrium og kalk bestemmes på samme prøve. Cyannatrium titrerer med sølvnitrat:





Som indikator tilsettes noen dråper KI. Endepunktet tas da pH en sky av AgI som dannes. Så lenge NaCN er tilstede vil ikke AgI dannes, da AgI er oppløselig i NaCN.



Denne titrasjon gjelder bare fri NaCN i pulpen. Mills angir også metoder for bestemmelse av ferri-, ferro- og sulfocyanider. Disse kunne ha vært av stor interesse å bestemme men måtte utgå da de var omstendelige og inkluderte destillasjon.

pH-bestemmelsen: Forat $\text{NaAg}(\text{CN})_2$ ikke skal influere på pH-bestemmelsen tilsettes først vel engang til så mye sølv-nitrat for å felle uoppløselig AgCN. Titrerer med oksalsyre, indikator phenolphthalein.



Innstilte sølvnitrat mot natriumklorid.

" " oksalsyre " kalsiumcyanid.

for å kontrollere innstillingspunktet for 0.1-0.2 mV-
oppløsning og sette til en avmålt mengde kalk. Titrerte
med sølvnitrat, beregningen viser at titeringen av BaCl_2
går bra.

Titeringen etterpå med oxalsyre bød på vanskelig-
heter. Ved tilsetning av ekstra sølvnitrat dannes etter-
hvert et hvitt bunnfall, det er Ag_2CrO_4 som går over til
 AgCl . Tilslutt dannes så et gult bunnfall, etter tilsetning
av 2-3 ganger så mye sølvnitrat som angitt. Resultatet av
dette er, at beregningen ikke stemmer med tilsatt mengde kalk,
den ligger langt lavere, og titeringen er dessuten ikke re-
produserbar.

Av denne grunn er kalkbestemmelsene i de 3 første
cyanforsøk blitt verdiløse. Ved å tilsette vel en gang til
så mye sølvnitrat som er i midlertid titeringen ganske bra.
Jeg prøvde med tilsette av 1.0, 1.25 og 1.5 ganger så mye
sølvnitrat. Dette gir overensstemmende resultater, og viser
at det først er det gule bunnfall som forstyrrer,

Likevel fikk jeg ikke enda titt på kalkbestem-
melsene i de neste cyanforsøkene heller. Resultatene varierende
nåken uregelmessig. Ut eller annet i puljen vinket forstyr-
rende, på annen måte lar denne villighet ikke forklare.

Kalken ble tilsatt i form av hydrokzyd, $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
Styrken på oppløsningen ble bestemt ved titering med oxalsyre.
I sette til kalken direkte blir usikkert, da kalk som ikke er
helt nybrant fort går over til karbonat ved herstern.

Beskrivelse av cyanisierungsapparatet.

De krav som vil stilles til et forsøksapparat for
cyanisering er:

Det vil bli villet for en god temperaturstyring av
cyanidene i løpet av løpet.

Pulsen vil tilføres tilsettning av cyanid.

This can be done by using a 1000-ohm resistor in series with the 100-ohm resistor. The 100-ohm resistor is used to limit the current to the LED. The 1000-ohm resistor is used to limit the current to the relay. The 1000-ohm resistor is used to limit the current to the relay. The 1000-ohm resistor is used to limit the current to the relay.

gitt i seg selv at dette er trolig som i de fleste tilfeller i
denne artikkel. Tilfølgende kan jeg si at det er en del som
er det som kan være en fordel for seg selv.

Utsagnet arbeidet ikke helt tilfredsstillende.
Nåværende hadde lett for å se igjen under for seg. Det var
slik som var trolig i tilfelle. Noen ganger som dette i det
helt rett ikke ideelt.

Utsagnet om: Men den var opprinnelig i seg
hvordan enevning vilde på både med hensyn til enevning.
Etter analysene fra floteringsforsøkene i seg selv i
hensyn til lett kunne si at det kan tas lettere på andre
siden. I utvilske holder derimot fordelene 20 gull tonn.
(Etter en tidligere analyse på gull i seg selv.) Utvils-
saken av dette gull, som etter all sannsynlighet den det
beste av seg selv i seg selv, etter det ikke kan si
dette i seg selv, men kanskje ikke ved enevning. I utvilske
utvilske bare 2.5 i seg selv, det blir således all sammen som
behøver enevning, derfor vil enevningsskullest bli litt og
entalt.

Men det gjelder gullanalyser av produktene etter
enevning dette for holde seg utvilske til seg selv av seg
seng. Jeg fant det betenkelig i seg selv av seg selv, da jeg
ikke hadde funnet noen kolorimetrisk metode til gullbestem-
melsen, og fremgangsmåten ved å felle gullet av oppløsninger
med silisium er utvilske og krever stor omsorg.

Det vil de forskernes entall i seg selv bare
av seg selv. Jeg valgte derfor å innkjenne seg til å under-
søke hvordan bestiltelsen hadde betydning for utvilske.
og deretter at jeg fant seg selv i seg selv i seg selv inn-
flytelse.

I utvilske seg selv og seg selv i seg selv.

Den første prøve var, nemlig prøvet som ble analysert i pannen. Etterpå malte jeg til + 500 masker. Tilsett et an prøve på 50 g og sendte til analyse.

Analysene viste da at 43 g gull pr tonn krus, middelt 43 g.

Jeg regner at også denne krusen som ble brutt til cyanering beholdt en del gull som halvkorn. Ved den vanligvis utvasking av + 45 maskers godset tror jeg nok at de fleste halvkorn ble igjen i pannen. Jeg regner at i aller ugunstige fall kan et halvkorn av dimensjoner 0,4.0,3.0,2 mm, (teoretisk kule + 45 masker 0,45.0,45.0,45 mm, altså et forhold mellom teoretisk kule og virkelig kornstørrelse på ca 3, sammenlign pyritt 2.9), gå over. Hvis da en fjerdedel av kruset består av gull, vil dette gull veie ca 0.8 mg. Gullinnholdet i 50 g arsenkis regnet etter 43 g/t er 2.25 mg, altså ved et krus som ikke eller for nye innveiet en feil på 50 %, svarer til +43 g/g pr tonn arsenkis. Tillett feil ved gullanalyse ved prøvetaking + 0.7 g/t. Altså skulle vekten av prøven ligge på det ti-dobbelte for å være representativ.

Denne mulige feil kan kanskje bidra til å forklare forskjellen i gullgehalt i de to arsenkisprøvene som er analysert. Den første prøve var ca 36 g gull pr tonn i middel. Den annen ca 43 g gull pr, tonn i middel. Men jeg tror at forskjellen ikke ligger så mye i usikkerheten på grunn av prøvenes utilstrekkelige størrelse, som i at den arsenkis som beholdt 50 g var mindre knust før utvasking enn den andre. Idet den første var knust til ca +100 masker før vasking,

I C1, C2 og C3 ble 100 g krus behandlet med 0.05 % i NaOH -oppløsning med tilsetts av henholdsvis 0,50 og 100 g CaO . I C1 var pulvrerden 3 l, mot 3.5 l i de to neste. Pulvrerden spiller liten rolle, da den i begge tilfeller er fullt ut tilstrekkelig. Gulvaskeriet på gulvet ble forresten beholdt hen-

start på C. 3 i pr. min. Dette lyktes ikke å fullt ut, i C5 slo
apparatet klinkt, så omløps hastigheten i flere timer var null.
Dette kan en også se av resultatene.

Gullanalysene av avløpsen gav:

C1 : 18 og 21, middel 19.5 g gull pr tonn.

C2 : 13 og 15, middel 14.0 " " " "

C3 : 14 og 16, middel 14.5 " " " "

Cyan- og kalkkontroll:

	C1		C2		C3	
	0 timer	18 t	0 t	13 t	0 t	16 t
Gull i avg. g t	45	19.5	45	14	45	14.5
Utv. %		55.5		69.0		63.0
NaOH mg i pulp	500	780	500	800	500	800
NaOH brukt mg kg kis		4800		7380		3840
CaO, mg i pulp	0		20		100	
pH	9.2	9.9	9.65	9.75	9.97	9.6

Bestemmelsene av forbrukt kalk etter 18 timer må
som før nevnt utgå.

C4 og C5 : De to forsøk til bestemmelse av utluttings-
tidens innflytelse på cyaneringen ble forestått med det samme sette.
Husett 250 g, pulsmengde 3.5 l. De lutens cyaninnhold viste seg
å synke så sterkt i de tre første forsøk, brukte jeg her C. 3 4-ig
oppløsning. Kalktilsatsen ble øket til 122.5 mg pr liter pulp,
fordi så å si all kalk viste seg å være forbrukt i C3. Jeg antar
at skingen i kalktilsats heller var for liten enn for stor.

Slik som C4 og C5 ble lagt an, skulle resultatene fra
begge umiddelbart kunne regnes som tilhørende ett forsøk, med
analyser av gull, NaOH og CaO etter 2, 5, 12, 22, 33, og 48 timers
forløp. Det viste seg imidlertid at det ikke lot seg gjøre å
få helt like forhold i de to forsøk, i det apparatet slo klinkt
tidlig i C5. Forsøk og utluttningens utvalgte deler av sin egenhånd
og et omloppshastigheten også var blitt ned i null flere ganger.

Gullanalyse av C.4 :

Etter 0 timer : 44 og 46, middel 45 g gull pr. tonn.
 " 6 " : 13 og 22, " 30 " " " "
 " 22 " : 3 og 3, " 2.5 " " " "
 " 45 " : 3 og 3, " 2.5 " " " "

Utvinning i % :

Etter timer : 6 22 45
 Utv.av gull, % : 50.5 80 94.5

Gullanalyse av C5 :

Etter 0 timer : 44 og 46, middel 45 g gull pr. tonn.
 " 12 " : 13 og 19, " 15.5" " " "
 " 33 " : 16 og 17, " 16.5" " " "
 " 45 " : 14 og 16, " 15 " " " "

Utvinning i % :

Etter timer : 12 33 45
 Utv.av gull % : 59 63.5 67

Wahl- og cyanforbruk i C.4 :

Etter timer	:	0	6	22	33	45
Brukt NaCN, g/t kis	:	0	2505	3535	5733	8156
" CaO, " " "	:	0	115.2	195.2	287.2	432.2
Henc.NaCN, g/l pulp	:	1000	580	740	530	430
" NaCN, %	:	100	32	74	53	43
" CaO, g/l pulp	:	182.5	113	113	104	90
" CaO, %	:	100	22.3	27	31	70
pH	:	10.0	9.3	9.3	9.33	9.32

Gull- og sølvforbruk i C.3 :

Etter timer	: 0	2	6	12	20	33	48
Brukt NaCN, g/t kis: 0	3250	3735	4170	4581	5791	7400	
" CaO , " " : 0	364	652	840	937	1000	1070	
Mon. NaCN, g/l pulp: 100	730	730	630	545	408	270	
" NaCN, % : 100	76	72	69	35	50	47	
" CaO , g/l pulp: 129	102	80	60	60	55	40	
" CaO % : 100	79	63	52	47	43	30	
pH	: 10.0	9.95	9.87	9.83	9.80	9.77	9.75

Diskusjon av cyaniseringsresultater.

Forsøkt C.1, C.2 og C.3 :

Slått forsøkene ikke gikk så godt som de skulle, på grunn av feil ved apparaturen, kan en trolig vise et rimelig sluttning: Utvinningen av gullet er avhengig av kalktilsats. Under likeverdige forhold i C.1 og C.2 steg utvinningen fra 57.5 til 63.5 %, etter 12 timers utlating. I C.3, hvor sirkulasjonen var dårlig, holdes utvinningen seg tross dette på 63.5 %. Kalken virker ikke protektiv på NaCN-forbruket skal en slutte etter C.1 og C.2. C.3 viser nedgang i forbrukt NaCN, men dette må antas å skyldes den dårlige sirkulasjon.

Det må antas at C.4 viser et normalt, C.5 et unormalt forløp av kurvene, se fig. 4. Den primære årsak til dette er at omløpshastigheten ikke kunne holdes oppe i C.5. Som følge av dette forhold må det antas at lutens lufting og blandingene. Det kunne nemlig iaktas undergangen. Inten ble jo luftet vesentlig ved at både luft og pulp kom opp fra bunnflasken. De nærende grodde delvis igjen i C.6, fylte pulpen ettersom det holdt, og den effektive lufting gikk ned til et minimum.

Gullutvinningen er stor i de første 10-12 timer.

littet tyder på at nye av gullet ligger litt til høyre i kassen, som hullkorn. Etterhvert en vipes også det litt ned en inn-
tinnere høyttet til kisen, eventuelt det gull som ligger i gult
inneluttet. Dette vises på utvinningskurven, som blir flattere.

Fig. 12. Forbruket av NaCN, som i C.4 var noenlunde proporsjonalt
med gullutvinningen, falt sterkt i C.5. Merkelig nok viser
C.5 betydelig større forbruk av kull enn C.4. Konsentrasjonen
falt raskt, raskere enn i C.4. Etter 12 timers forløp var
konsentrasjonen 5000 pr. liter, og pH-verdien var falt fra 10.0
til 9.80. I de første 12 timene later det til at gullet går
bra ut, deretter er utvinningen svært dårlig. Selvsagt faller
det sammen med den dårligere sirkulasjonen som ble da,
men det er sannsynlig at også den lave pH-verdi har en del av
skylden. C.5 gir jo tross dårlig sirkulasjonen forholdsvis god
utvinning, men ved slutten av C.5 holdt pH-verdien seg enda
på 9.4, mens den i C.6 falt helt ned i 8.75 ved for første slutt.

NaCN-konsentrasjonen, hvis rolle er påvist i inn-
ledningen, falt jo i de første forsøkene sterkt under 0.05 %.
Da skulle jo lutens evne til å løse gull falle sterkt. Like-
vel gikk gullet bra ut, som vist i C.3, så en må slutte at en
NaCN-konsentrasjon under 0.05 % likevel er ganske effektiv.
Det samme er jo vist mange steder i praksis, idet en nettopp
av hensyn til en god utvinning lar konsentrasjonen gå helt ned
i 0.01 % på slutten av en eringen. Den tynnere lut later til
å ha bedre evne til å trenge inn til de minst tilgjengelige
gullkorn.

Cyanforbruket er svært høyt, enda høyere enn en skulle
vente det etter godsets karakter. Etter C.4 er forbruket vel
10 kg. pr. tonn kull etter 45 timer. Vanlig cyanforbruk ved
gode forhold er samme mengde gull er 1-4 kg. pr. tonn.
4 kg regnes for meget.

Den oppnådde utvinning er altså 84.8 %, ikke dårlig

i en stor seg, men når cyanidforsbruket og tiden tas i betraktning er det ikke tilfredsstillende. Jeg kunne tenke seg at resultatene kunne forbedres ved å drive videre forsøk etter følgende rettningslinjer:

I : Gødset løses enda lenger ned. I praksis er det ikke noe i veien for at det lett kan løses til 95 % + 500-350 masker.

II: Cyanene under kraftig omrøring og med tilstrekkelig lufttilgang.

III : Forsøk om ikke NaCN-forsbruket lar seg bringe ned ved en passende kondisjonering, eller kjemisk behandling av gøden.

Sammenheng og henvisninger.

Gullet i den tilsente malmprove foreligger såvidt jeg har kunnet konstatere bare i metallisk tilstand. Det er en mulighet for at sjeldne gullmineraler finnes, men i tilfelle i så små mengder som ikke har betydning for opredningen.

Gullinnholdet i den tilsente prøve var etter analysene ca. 14 g gull/tonn. Sammenholdt med forholdene på det sted hvor gullet er tatt ut, og etter det en kan slutte av fersk på en beregning av gullinnholdet ved mikroskopering, er jeg tilbøilig til å tro at dette er et for høit gjennomsnitt for den tilsente prøve.

Gullkornenes størrelse som jeg har observert den er nest fra 0.6 mm og nedover. Over 0.6 mm's korn er svært sjeldne. I stoffet fra Bindalen ellers finner en vanlig langt større korn. Dette henger vel sammen med at gullet i min prøve må betraktes som en impregnasjon i den rike kvartsgangens sidesten, mens stoffet med større korn antagelig kommer fra selve kvartsgangen.

Arsenikisen inngår forholdsvis lite gull. Argensen etter pannenvasking av kis knust på forhånd til + 45 og + 100 masken holdt i middel henholdsvis 48 og 36 g gull/tonn. Det gull som gikk inn i + 100 maskens sedset var sannsynligvis meget finfordelt i kisen.

Mengden av gull synes å forekomme på grensen kvarts-arsenikis, og for en stor del vedkommende i den kvarts.

Gullet er meget lett å frakke fra bergarten. Alt i + 30 maskens brennt er det bare spor av gull igjen som ikke er frakket bort. I + 100 og + 200 maskens sedset bare svært spor. Dette må skyldes at gullet vesentlig ligger på grensen i kvartsen, og representerer en kristallinje. Allene skulle en på grunn av de iakttagne fraktingene også tro at gullet vesentlig foreligger i kvartsen, og ikke i siderosten, fordi de større korn fraktes bort.

For dette viser en dårlig ved resultatet av den behandling som er til-
 imholdet som er nevnt før, idet de store gullkorn skulle kunne
 lettere å vaske ut og basterne uten større feil. Imidlertid er
 altfor gunstige analyser av rågodset vil også i dette tilfelle
 gi bedre overensstemmelse.

For å utvinne det fri gull har jeg gjort forsøk med ut-
 vasking på corduroy- bord, flotasjon og amalgamering.

En tilfredsstillende bordvasking i laboratorierullstøtt
 viste seg å være vanskelig å gjennomføre. Resultatene av før til-
 sikre til at en kan bygge noe videre på dem. Utvaskingen syntes
 å være bra, tross i at arsenkisen bevirket ugunstige forhold. I
 kombinasjon med andre metoder anser jeg bordvasking med corduroy-
 duk vel egnet.

Forsøkene med flotasjon viser at gullet floterer lett,
 kanskje er det riktigere å si at Bindalsgullet har utprøvd
naturlig flotative egenskaper, men en del av gullkornene synes
 å være svært ufloterbare p. g. a. at overflateenergien, hvis beaktet
 for ikke lar seg baste.

Arseneringsforsøkene ble drevet rent orienterende. Gullet
 løfter lett til kvikksølv. Selve arseneringsprosessen
 synes å gå langsomt, men kvikksølvet lar i seg, men vil muligens
 kunne påskyndes ved en passende mekanisk behandling (sveiging).

Arsenkisen er kvikksølvrist, idet den legger seg på over-
 flaten av det. Når kisen er svært nokså synes den ikke å ha
 skadelig virkning, det er først det fine kisset som skaber.

For utvinning av et konsentrat som holder det beste det
 gull kunne i et første steg utvaskes som en kombinasjon av flot-
 asjon og corduroy bord. Flotasjonen tenker jeg det beste gull er
 separert, det gull som ikke floterer passerer så over bordet
 hvor det blir skilt ut. Det kan ikke være at arsenkisen har
 noe med gullet. Behandlingen av det gullede konsentratet
 vil for vidtvidere av det vil bli gjort med flotasjon og

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

[illegible]

Med snøre og middel store huller i de store fiske, fordi det tar for lang tid å fiske. Det er i stedet for ut av det for å fiske. Ved samlingen eller fiskefarten, på fiskefarten, sjenerer det eller sjenerer det i fiskefarten og fiskefarten i fiskefarten hvor det vil passe. De fiskefarten og fiskefarten og fiskefarten i ett oppsett. Gullen har den fiskefarten det fiskefarten gull settet sig og fiskefarten ut.

Den skrift vil jeg først skrive indtænkt jeg kunne tænke mig - lægge an et lidt præsentabelt.



Et fjerde kono. tar ut, som består av kono. fra Skistøien, sandvedgjerd og spisseluter blott sammen. Praktisk ser det ut som gull fra spisseluteren for sig. Dette kono. klassifiseres, slik at det er gull og den største mengden er oljebrenn i teknisk. Ans. indikerer at det vanligste gull fra teknisk er mindre og dette indikerer på en klassifisering. Det er et gull i en gruppe, det holder seg selv og det er gull.

[illegible]



Forsøk som hittil er blitt gjort. Den første forsøket skal jeg si
 mig i kort om. Det bleide et stykke, det stykke stykke stykke, som
 var en brukt. Det var stykke stykke stykke stykke stykke, som
 de ledd i denne prosess vil en regulering siden denne stykke stykke, som
 som jeg mener at det er det mestidlig i stykke stykke. For den
 det gjelder ender i en oppredning som ellers, at alle den
 de første forsøk vil som som ledd i en drift som det en mening
 å ta opp, oppredningsprosessen vil stykke stykke en stadig oppredning
 vellet.


Litteraturfortegnelse

- 1 Allen, A.E., Recononical Techniques in the Treatment of Gold Ores, Milling Methods 1934.
- 2 Samuel, Swainson og Headley, Dissolution of Gold and Silver in Cyanide Solutions, Milling Methods 1934.
- 3 Gassol, Colorimetric Estimation of Gold in Cyanide Solutions, Mining Magazine 1903.
- 4 Head, Gold Loss in Tailings, A.I.M.E. Technical Publications.
- 5 Hills, Determination of Minerals in Rocks.
- 6 Mining Magazine 1932, Milling Gold Ores in Nova Scotia.
- 7 Mortenson, H., Opredningsteknik I.
- 8 " " , Grinding in Ball Mills.
- 9 Lawer, Dressing of Auriferous Ores, Mining Magazine 1900.
- 10 Rittinger, Aufbereitungskunde.




Kurve A: Malekurve for kvarts, 50 %
gjennem maskevidden.
— B: Siktekurve for Kolsvikmalm.








Kurve A: Konsentrat.


— B: Afgang. (Arsenikisen.)









19 ————— 28
Aetl. g/t.












Skisse 1.

Kobberplate 0.3 mm.





Vaske - traug.




Skisse 2.

Snit A-A



Snit 1.




2.

Mål = 1:5


Selv-vaskende corduroy-bord.

Skisse 3.




Forsøks - vask. bord.

Skisse 4.




Fahrenwald laboratorie - flot. celle.

Røiminhold til "H" = 4.5 liter.



Skisse 5.



Cellens bredde er 150 mm.

Gynerings-apparatet.

Skisse 6.

