



Bergvesenet rapport nr 5491	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Nordlandske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Nordlandske	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Kortfattet rapport over Mellomhaugen jernmalmforekomst.				
Forfatter Kvalheim, A.		Dato År 20.11 1950	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)	
Kommune adsel	Fylke Nordland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 12323	1: 250 000 kartblad Svolvær
Fagområde Forekomstbeskrivelse		Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Lonkanfjord Memuru Mellomhaugen	
Råstoffgruppe Malm/metall		Råstofftype Fe		
Sammenheng, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Veiforbindelse og lageranlegg for forkomsten i Mellomhaugen drøftes. Forkomsten er lite undersøkt, den antydes ha en bredde på ca. 20 meter. En analyse fra dagpertiet viser 62% Fe. Det anbefales videre undersøkelser.				

A. Kvalheim.
Bergmester.

NORDL. BERGM. EMBETE	
Arkivnr.	
Jnr.	205/76
Innk.	22. 2.
Eksp.	
Merkm.	

Kortfattet rapport over Mellomhaugen jernmalforekomst.

Forekomsten ligger på Mellomhaugen å Østre Aaselv gård i Lonkanfjord på Hindøya. Høiden over havet er ca. 60 m og avstanden ned til lasteplassen er ca. 500 m. Fra gården til lasteplassen er der en vei, som var anlagt som transportvei ved den tidligere drift. i Memurugruva ovenfra Norddalen. Den kan utbedres og gjøres fremkommelig for transport med meget små utgifter.

Nyvei fra malmen til denne transportvei blir ca. 100 m som må bygges for eventuell drift. Ved eventuell drift kan der bygges siloanlegg ved sjøen. Der er god havn og dypt vann.

Selve forekomsten er hittil lite undersøkt, men etter målinger, som W. Mortens har utført, er der magnetometrisk utslag over en lengde av ca. 80 - 90 meter og en bredde av ca. 60 m. Forekomsten står steilt ca. 60°. Dette kan dog variere endel i de forskjellige partier av feltet.

Mektigheten

er fortiden ikke mulig å antyde da malmen er så overdekket. På østsiden i midtpartiet ser det ut til at bredden kan være ca. 20 m.

Den øverste synlig del av malmen ser ut til å være ganske rik. Analysen her, av endel av malmen, har vist ca. 62% Fe. Dette er skjeidemalm, og en må regne med endel fattigere vare, så gjennomsnittsprocenten av malmen ligger endel under 60 % Fe.

Der ble ved min korte synfaring ikke høve til noen prøvetaking, og jeg hadde ikke noe oppdrag til å undersøke dette felt nærmere.

Brytningsomkostningene vil bli meget lave og transport-

utgiftene små, da avstanden til silo ved sjøen er så kort.

Jernmalforekomsten i Mellomhaugen er vel verd en
nærmere undersøkelse.

Trondheim, den 20. november 1950.

Arbødigst

Th. Alheim .