



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 557	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv Nordlandske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Terra Mining A/S	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Borhullsanalyser fra Kolsvik 1980-82				
Forfatter		Dato 1983	Bedrift Sulfidmalm A/S	
Kommune Bindal	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad 18252	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring Kjemiske analyser	Dokument type		Forekomster Kolsvik	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Au			
Sammendrag Dette er en ringperm med edelmetall analyse-resultater fra Sulfidmalms virksomhet i Bindaleni årene 1980-82. Mappen er gitt rapportstatus i Bergvesenet.				



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

January 20 1983

ARKIV

Mr. R. Sivertsen
Sulfidmalm
4601 Kristiansand S.
Postboks 457
NORWAY

Dear Mr. Sivertsen:

It is now our practice to prepare and assay "second pulps" from stored reject material.

You may notice a large discrepancy for sample D.D.H.#17, 47 - 48m. This is sometimes the case when free gold is present.

Sincerely,

G. Lebel - Manager

GL/efk



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54441

Date: January 19 1983

Received Jan. 11/83 87 Samples of split core

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertsen

Page 1 of 3

SAMPLE NO.		SAMPLE NO.		Second Pulp
				GOLD
				g/t
D.D.H. #15		D.D.H. #16		
✓ 18.5 - 19m	Nil	19.5-20	Nil	
✓ 19-20	Nil	20-21	0.01	
✓ 20-21	0.03	21-22	Nil	
43-44	0.06	22-23	0.13	
44-45	Nil	51-52	0.06	
45-46	Nil	52-53	1.63	1.71
46-47	0.04	53-54	Nil	
47-48	Nil	54-55	Nil	
48-49	Nil	55-56	0.40	
49-50	0.03	56-57	Nil	
50-51	Nil	57-58	Nil	
51-52	Nil	58-59	0.01	
52-53	0.03	59-60	Nil	
53-54	Nil	60-61	0.03	
54-55	0.02	61-62	Nil	
55-56	0.01	62-63	Nil	
56-57	0.01	63-64	1.26	1.20
57-58	Nil	64-65	0.09	
58-59	Nil	65-66	Nil	
59-60	Nil	66-67	Nil	Cont'd.....

Per G. Lebel
G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO POK 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54441

Date: January 19 1983

Received Jan. 11/83 87 Samples of split core

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertsen

Page 2 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t	Second Pulp GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	Second Pulp GOLD g/t
<u>D.D.H.</u>					
67-68	Nil		50-51	0.14	
68-69	0.01		51-52	0.03	
69-70	0.03		52-53	0.45	
<u>D.D.H.</u>			53-54	Nil	
20-21	Nil		54-55	0.37	
21-22	0.01		55-56	0.04	
22-23	Nil		56-57	0.06	
23-24	0.08		57-58	0.11	
24-24.5	0.16		58-59	0.32	
34.5-35	0.01		59-60	0.24	
35-36	1.15	1.72	60-61	0.06	
36-37	0.07		61-62	Nil	
37-38	0.03		62-63	2.88	3.60
38-39	0.05		63-64	8.64	
39-40	0.07		64-65	0.01	
40-41	0.08				
41-42	0.35				
42-43	0.01				
43-44	0.09				
44-45	0.10				
45-46	0.83				
46-47	0.32				
47-48	7.26	4.12			

Cont'd.....

Per G. Lebel
G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54441 Date: January 19 1983

Received Jan. 11/83 87 Samples of Split Core

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertsen

Page 3 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #17</u>	
65-66	Nil
66-67	0.01
67-68	0.04
68-69	0.21
69-70	Nil
70-71	Nil
71-72	0.01
72-73	Nil
73-74	Nil
74-75	Nil

Per 
G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Resultatet på fort 3/3

Certificate No. 54562

Date: February 22 1983

Received Feb. 16/83 122 Samples of split core, fine material

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. F. Nixon

Page 1 of 3

SAMPLE NO.		GOLD g/t	SAMPLE NO.		GOLD g/t	Second Pulp
D.D.H. #9			D.D.H. #21			GOLD g/t
55 - 56m	0.05		15 - 16m	Nil		
56 - 57	0.02		16 - 17	Nil		
57 - 58	0.01		17 - 18	0.21		
58 - 59	0.08		28 - 29	0.01		
59 - 60	0.03		29 - 30	Nil		
60 - 61	0.14		30 - 31	0.07		
61 - 62	0.30		31 - 32	0.14		
D.D.H. #21			32 - 33	8.66		6.93
2 - 3m	Nil		33 - 34	0.11		
3 - 4	Nil		34 - 35	0.51		
4 - 5	Nil		35 - 36	0.01		
5 - 6	0.01		38 - 39	0.01		
6 - 7	Nil		39 - 40	0.02		
7 - 8	Nil		40 - 41	0.27		
10 - 11	0.29		41 - 42	Nil		
11 - 12	0.01		42 - 43	Nil		
12 - 13	0.05		43 - 44	Nil		
13 - 14	Nil		44 - 45	Nil		
14 - 15	Nil					

Cont'd.....

Per


G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56782 Date: Dec. 13, 1983
Received Dec. 1, 1983 79 Samples of Ore/Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 1 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
33/83/101m	0.89	33/83/121m	Nil
	0.67	33/83/122m	Nil
Second Pulp	0.58	33/83/123m	Nil
	0.58	33/83/124m	Nil
33/83/102m	Nil	No Number	Nil
33/83/103m	Nil	✓ KOL 80/1/40-41m	Nil
33/83/104m	0.28	✓ KOL 80/1/41-42m	Nil
	0.11	✓ KOL 80/1/48.75-49m	0.02
33/83/105m	Nil	✓ KOL 80/1/49-50m	0.02
33/83/106m	Nil	✓ KOL 80/1/52-53m	Nil
33/83/107m	Nil	✓ KOL 80/1/53-54m	0.74
33/83/108m	Nil		0.77
33/83/109m	Nil	✓ KOL 80/1/54-55m	0.05
33/83/110m	Nil	✓ KOL 80/1/55-55.5m	0.02
33/83/111m	Nil	✓ KOL 80/1/69.25-70m	Nil
33/83/112m	Nil	✓ KOL 80/2/30-31m	0.02
33/83/113m	Nil	✓ KOL 80/2/31-32m	0.02
33/83/114m	Nil	✓ KOL 80/2/32-33m	0.05
33/83/115m	Nil	✓ KOL 80/2/33-34m	0.27
33/83/116m	Nil	✓ KOL 80/2/34-35m	0.48
33/83/117m	0.02		
	0.01		
33/83/118m	Nil		
33/83/119m	0.01		
33/83/120m	Nil		

Per G. Lebel
G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56782 Date: Dec. 13, 1983
Received Dec. 1, 1983 79 Samples of Ore/Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 2 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ KOL 80/2/35-35.5m	0.41 0.34	✓ KOL 80/3/57-58m	0.01
✓ KOL 80/2/37.5-38m	Nil	✓ KOL 80/3/59-60m	Nil
✓ KOL 80/2/38-39m	Nil	✓ KOL 80/3/93-94m	Nil
✓ KOL 80/2/39-40m	Nil	✓ KOL 80/3/94-94.2m	Nil
✓ KOL 80/2/40-41m	0.17	✓ 28/5/31-32m	Nil Nil
✓ KOL 80/2/41-42m	Nil	✓ 28/5/32-33m	Nil
✓ KOL 80/2/42-43m	0.01	✓ 28/5/33-34m	Nil
✓ KOL 80/2/43-44m	Nil	✓ 28/5/34-35m	Nil
✓ KOL 80/3/41-42m	Nil	✓ 28/5/35-36m	Nil
✓ KOL 80/3/42-43m	0.02	✓ 28/5/36-37m	Nil
✓ KOL 80/3/43-44m	0.13 0.12	✓ 28/5/37-38m	Nil
✓ KOL 80/3/44-45m	0.04	✓ 28/5/38-39m	Nil
✓ KOL 80/3/45-46m	Nil	✓ 28/5/41-42m	Nil
✓ KOL 80/3/46-47m	0.01	✓ 28/5/42-43m	0.05 0.01
✓ KOL 80/3/47-48m	Nil	✓ 28/5/43-44m	Nil
✓ KOL 80/3/48-49m	0.21	✓ 28/5/44-45m	Nil
✓ KOL 80/3/49-50m	Nil	✓ 28/5/45-46m	Nil
✓ KOL 80/3/50-51m	1.80 1.23	✓ 28/5/46-47m	Nil
Second Pulp	0.99	✓ 28/5/47-48m	Nil
	1.00	✓ 28/5/48-49m	Nil
✓ KOL 80/3/51-52m	0.12		
✓ KOL 80/3/52-53m	0.04		

Per


G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56786 Date: December 9, 1983
Received December 1, 1983 79 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 1 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
28/6/40-41m	Nil	28/9/35-36m	Nil
✓ 28/6/41-42m	Nil	✓ 28/9/36-37m	Nil
✓ 28/6/42-43m	Nil	✓ 28/9/37-38m	Nil
✓ 28/6/43-44m	Nil	✓ 28/9/38-39m	0.01
✓ 28/6/44-45m	Nil	✓ 28/9/39-40m	Nil
✓ 28/6/45-46m	Nil	✓ 28/11/78-79m	Nil
✓ 28/6/46-47m	Nil	✓ 28/11/79-80m	Nil
✓ 28/6/47-48m	Nil	✓ 28/11/121-122m	Nil/Nil
	Nil	✓ 28/11/121.5-122m	Nil
✓ 28/6/48-49m	Nil	✓ 28/11/122-123m	Nil
✓ 28/6/49-50m	Nil	✓ 28/11/123-124m	Nil
✓ 28/6/50-51m	Nil	✓ 28/11/124-125m	0.03
✓ 28/6/51-52m	Nil	✓ 28/11/125-126m	0.03
✓ 28/6/52-53m	Nil	✓ 28/11/136-137m	Nil
✓ 28/6/53-54m	Nil	✓ 28/11/137-138m	Nil
✓ 28/6/54-55m	Nil	✓ 28/12/78-79m	0.02
✓ 28/6/66-67m	Nil		0.01
✓ 28/6/67-68m	Nil	✓ 28/12/79-80m	0.01
✓ 28/6/68-69m	0.02	28/14/30-31m	Nil
	Nil	28/14/31-32m	0.01
✓ 28/6/69-70m	Nil	28/14-32-33m	Nil
✓ 28/6/70-71m	Nil		

Per

G. Lebel
G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56786 Date: December 9, 1983
Received December 1, 1983 79 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 2 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
28/14/33-34m	0.01	28/14/77-78m	Nil
28/14/34-35m	Nil	28/14/78-79m	Nil
28/14/35-36m	0.01	28/14/79-80m	Nil
28/14/36-37m	Nil	✓28/18/22-23m	1.85
28/14/37-38m	Nil		2.68
28/14/38-39m	Nil		1.58
28/14/39-40m	Nil	Second Pulp	2.88
28/14/45-46m	0.02		3.22
	Nil	✓ 28/18/23-24m	0.07
28/14/46-47m	Nil	✓ 28/18/38-39m	Nil
28/14/47-48m	Nil	✓ 28/18/39-40m	Nil
28/14/48-49m	0.01	✓ 28/18/40-41m	Nil
28/14/49-50m	0.02	✓ 28/18/41-42m	Nil
28/14/50-51m	0.01	✓28/18/42-43m	0.02
Second Pulp	0.03	✓28/18/43-44m	0.36/0.38
	0.01	✓ 28/18/44-45m	0.02
28/14/70-71m	Nil	✓ 28/21/20-21m	0.04
28/14/71-72m	Nil	✓ 28/21/21-22m	0.07
28/14/72-73m	Nil	✓ 28/21/22-23m	Nil
28/14/73-74m	Nil	✓ 28/21/23-24m	Nil
28/14/74-75m	0.03	✓ 28/21/24-25m	Nil
	0.02	✓ 28/21/25-26m	Nil
28/14/75-76m	0.02	28/22/7-8m	0.01/0.01
28/14/76-77m	Nil		

Per G. Lebel
G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 53559 Date: July 5 1982

Received June 24 1982 33 Samples of split core

Submitted by Sulfidmalm A/S, Norway Att'n: Mr. R. Sivertson

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #21</u>			
8-9m	3.48	105-106	Nil
9-10	0.02	106-107	Nil
18-19	0.07	107-108	Nil
19-20	0.03	108-109	Nil
26-27	Nil	109-110	Nil
27-28	0.63	135-136	Nil
36-37	0.03	136-137	Nil
37-38	0.10	137-138	Nil
45-46	0.47	138-139	Nil
46-47	Nil	139-140	Nil
47-48	Nil	140-141	Nil
61-62	Nil	141-142	Nil
69-70	Nil	142-143	Nil
72-73	Nil	143-144	Nil
78-79	0.04	144-145	Nil
79-80	0.03		
81-82	Nil		
88-89	Nil		

Per G. Lebel
G. Lebel - Manager

Mottatt
dato:

14. 07. 82

Besvares

Ark.

SAKSANSVARLIG MERKES NR 2

Adm.dir.			Innkjøp			El.lyse		
Tekn.dir.			Skjening			Rost/sm.		
Forskn.dir.			Regnskap			ML-anl.		
Pers.dir.			Pers.avd.			Seksehus		
Adm.sjef			Vern/Miljø			Mek.avd.		
Øk.sjef			Forsøk/utv.			Instr.avd.		
Prod.sjef			Lab.			El.tekn.avd.		
Medi.h.sjef						Prosj.avd.		

Geology. avd.



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED


P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 53560 Date: July 7 1982
Received June 24 1982 37 Samples of split core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertson

SAMPLE NO. D.D.H.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
0-1m	1.04	22-23	2.33
1-2	1.74	23-24	0.67
2-3	0.03	24-25	Nil
3-4	0.41	25-26	Nil
4-5	0.04	26-27	1.74
5-6	0.05	27-28	0.06
6-7	0.01	28-29	Nil
8-9	0.48	29-30	Nil
9-10	0.08	30-31	Nil
10-11	Nil	31-32	0.02
11-12	0.76	32-33	0.11
12-13	0.19	33-34	0.15
13-14	Nil	34-35	0.14
14-15	0.05	35-36	0.72
15-16	1.91	36-37	0.16
16-17	0.02	37-38	0.01
17-18	0.40		
18-19	Nil		
19-20	1.86		
20-21	0.02		
21-22	0.27		

Per


G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928

Mottatt dato:		14. 07. 82		Besvares		Ark.	
SAKSANSVARLIG MERKES NR 2							
Adm.dir.			Innkjøp			El.lyse	
Tekn.dir.			Skipning			Rost/sm.	
Forskn.dir.			Regnskap			ML-anl.	
Pers.dir.			Pers.avd.			Saksehus	
Adm.sjef			Vern/Miljø			Mek.avd.	
Øk.sjef			Forsøk/utv.			Instr.avd.	
Prod.sjef			Lab.			El.tekn.avd.	
Verkt.h.sjef						Presj.avd.	
Saksbehandler:				B. endring:			
G. log. avd.							



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 53561

Date: July 7 1982

Received June 24 1982 40 Samples of split core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertson

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
D.D.H. #23			
70-71m	0.96	90-91m	0.08
71-72	0.03	91-92	0.05
72-73	0.03	92-93	0.14
73-74	0.01	93-94	0.18
74-75	0.04	94-95	0.51
75-76	0.76	95-96	2.70
76-77	0.10	96-97	1.30
77-78	0.03	97-98	1.98
78-79	0.04	98-99	0.24
79-80	0.09	99-100	2.12
80-81	0.07	100-101	0.97
81-82	0.03	101-102	0.40
82-83	0.05	102-103	1.67
83-84	0.11	103-104	0.36
84-85	0.22	104-105	0.75
85-86	0.08	105-106	0.01
86-87	0.06	106-107	0.01
87-88	0.06	107-108	Ni1
88-89	0.03	108-109	0.33
89-90	0.03	109-110	0.04

Per

G. Lebel
G. Lebel - Manager

Mottatt dato:		14. 07. 82		Besvares		Ark.	
SAKSANSVARLIG MERKES NR 2							
Adm.dir.			Innkjøp			El.lyse	
Tekn.dir.			Skjønning			Rost/sm.	
Forskn.dir.			Regnskap			ML-anl.	
Pers.dir.			Pers.avd.			Sakshus	
Adm.sjef			Værn/miljø			Mak.avd.	
Ok.sjef			Forsøk/utv.			Instr.avd.	
Prod.sjef			Lab.			El.tekn.avd.	
Vedl.h.sjef						Prosj.avd.	

Besv.dato:

Geol. avd.

SAKSANSVARLIG MERKES NR 2

14. 07. 82

SAKSANSVARLIG MERKES NR 2



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56787 Date: December 13, 1983
Received December 1, 1983 90 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 1 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ 28/23/10-11m	0.02	✓ 28/23/30-31m	0.02
✓ 28/23/11-12m	Nil	✓ 28/23/31-32m	Nil
✓ 28/23/12-13m	Nil	✓ 28/23/32-33m	2.43
✓ 28/23/13-14m	Nil		2.73
✓ 28/23/14-15m	Nil	Second Pulp	2.35
✓ 28/23/15-16m	0.05		2.41
✓ 28/23/16-17m	Nil	✓ 28/23/33-34m	0.25
✓ 28/23/17-18m	Nil	✓ 28/23/34-35m	Nil
✓ 28/23/18-19m	Nil	✓ 28/23/35-36m	Nil
✓ 28/23/19-20m	0.07	✓ 28/23/36-37m	0.04
	0.08	✓ 28/23/37-38m	0.03
✓ 28/23/20-21m	Nil	✓ 28/23/38-39m	0.50
✓ 28/23/21-22m	Nil	✓ 28/23/39-40m	1.63
✓ 28/23/22-23m	Nil		1.21
✓ 28/23/23-24m	0.02	✓ 28/23/110-111m	0.28
✓ 28/23/24-25m	Nil	✓ 28/23/111-112m	0.07
✓ 28/23/25-26m	Nil	✓ 28/23/112-113m	0.29
✓ 28/23/26-27m	0.06	✓ 28/23/113-114m	0.59
✓ 28/23/27-28m	Nil	✓ 28/23/114-115m	0.12
✓ 28/23/28-29m	Nil	✓ 28/23/115-116m	Nil
✓ 28/23/29-30m	Nil	✓ 28/23/116-117m	Nil
		✓ 28/23/117-118m	0.03

Per

G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56787

Date: Dec. 13, 1983


Received Dec. 1, 1983 90 Samples of Split Core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 2 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ 28/23/118-119m	0.20	✓ 28/24/22-23m	Nil
✓ 28/23/119-120m	0.40	✓ 28/24/23-24m	Nil
	0.29	✓ 28/24/24-25m	0.01
	0.47	✓ 28/24/25-26m	0.01
✓ 28/23/120-121m	0.08	✓ 28/24/26-27m	0.70
✓ 28/23/121-122m	Nil		0.83
✓ 28/23/122-123m	0.01	✓ 28/24/27-28m	Nil
✓ 28/24/8.5-9m	0.09	✓ 28/24/28-29m	0.08
✓ 28/24/9-10m	0.06	✓ 28/24/29-30m	Nil
✓ 28/24/10-11m	0.02	✓ 28/24/30-31m	0.01
✓ 28/24/11-12m	0.18	✓ 28/24/31-32m	0.01
	0.26	✓ 28/24/32-33m	0.12
✓ 28/24/12-13m	Nil	✓ 28/24/33-34m	0.17
✓ 28/24/13-14m	Nil	✓ 28/24/34-35m	0.05
✓ 28/24/14-15m	0.01	✓ 28/24/50-51m	0.10
✓ 28/24/15-16m	Nil	✓ 28/24/51-52m	0.01
✓ 28/24/16-17m	Nil	✓ 28/24/52-53m	0.08
✓ 28/24/17-18m	0.01	✓ 28/24/53-54m	0.01
✓ 28/24/18-19m	0.01	✓ 28/24/54-55m	0.61
✓ 28/24/19-20m	1.28		0.86
	0.82		1.39
Second Pulp	0.04	✓ 28/24/55-56m	0.09
	0.10	✓ 28/24/56-57m	0.04
✓ 28/24/20-21m	0.05		
✓ 28/24/21-22m	0.02		

Per


G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56787 Date: December 13, 1983
Received December 1, 1983 90 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 3 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ 28/24/57-58m	0.03
✓ 28/24/58-59m	Nil
✓ 28/24/59-60m	Nil
✓ 28/24/60-61m	0.08
✓ 28/24/61-62m	Nil
✓ 28/24/62-63m	0.07
✓ 28/24/63-64m	Nil
✓ 28/24/64-65m	Nil
✓ 28/24/65-66m	Nil
✓ 28/24/66-67m	0.03 0.03
✓ 28/24/67-68m	0.01
✓ 28/24/68-69m	0.01
✓ 28/24/69-70m	0.10

Per G. Lebel
G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54562

Date: February 22 1983

Received Feb. 16/83 122 Samples of split core, fine material

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. F. Nixon

Page 2 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #23</u>		<u>D.D.H. #24</u>	
** { 56 - 57m	0.42	92 - 93m	Nil
56 - 57	0.03	93 - 94	Nil
57 - 58	0.07	94 - 95	0.01
58 - 59	0.05	95 - 96	Nil
59 - 60	Nil	96 - 97	Nil
60 - 61	0.01	97 - 98	0.01
61 - 62	0.06	98 - 99	Nil
62 - 63	0.02	99 - 100	0.01
63 - 64	0.02	100 - 101	0.06
64 - 65	Nil	101 - 102	0.34
65 - 66	0.01	102 - 103	0.03
66 - 67	0.02	103 - 104	0.21
67 - 68	0.03	104 - 105	3.23
68 - 69	Nil	105 - 106	3.16
69 - 70	Nil	106 - 107	2.89
<u>D.D.H. #24</u>		107 - 108	0.03
90 - 91m	0.14	108 - 109	0.07
91 - 92	2.03	109 - 110	0.09

Cont'd.....

** Indicates where two separate sample bags contained the same sample ticket number.

Per


G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 53637 Date: July 22, 1982
Received July 8, 1982 73 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

SAMPLE NO.		SAMPLE NO.		Page 1 of 2	
D.D.H.	GOLD g/t	D.D.H.	GOLD g/t		
40-41m	0.49	40-41m	N11		
41-42	0.01	41-42	N11		
42-43	0.08	42-43	N11		
43-44	N11	43-44	0.03		
44-45	0.05	44-45	N11		
45-46	0.37	45-46	1.41		
46-47	0.01	46-47	0.01		
47-48	N11	47-48	0.12		
48-49	0.03	48-49	0.04		
49-50	1.19	49-50	N11		
50-51	4.09	120-121	0.43		
51-52	0.04	121-122	N11		
52-53	0.95	122-123	N11		
53-54	0.05	123-124	0.08		
54-55	1.45	124-125	0.18		
D.D.H.		125-126	0.07		
35-36	N11	126-127	N11		
36-37	N11	127-128	0.06		
37-38	N11	D.D.H.			
38-39	N11	25-26	N11		
39-40	N11	26-27	N11		

Per G. Lebel



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56788 Date: December 9, 1983
Received December 1, 1983 95 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 1 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ 28/24/70-71m	Nil	✓ 28/24/110-111m	0.60	✓ 28/25/16.5-17m	Nil
✓ 28/24/71-72m	0.31	✓ 28/24/111-112m	4.87	✓ 28/25/17-18m	Nil
	0.25		4.32	✓ 28/25/18-19m	Nil
✓ 28/24/72-73m	Nil	✓ 28/24/112-113m	13.03	✓ 28/25/19-20m	0.58
✓ 28/24/73-74m	Nil		12.00		0.61
✓ 28/24/74-75m	0.03	Second Pulp	9.94	✓ 28/25/20-21m	0.23
✓ 28/24/75-76m	Nil		10.29	✓ 28/25/21-22m	Nil
✓ 28/24/76-77m	0.01	✓ 28/24/113-114m	5.49	✓ 28/25/22-23m	0.01
✓ 28/24/77-78m	Nil		4.80	✓ 28/25/23-24m	Nil
✓ 28/24/78-79m	Nil	✓ 28/24/114-115m	0.52	✓ 28/25/24-25m	Nil
✓ 28/24/79-80m	Nil	✓ 28/24/115-116m	0.01	✓ 28/25/100-101m	0.04
✓ 28/24/80-81m	Nil	✓ 28/24/116-117m	Nil	✓ 28/25/101-102m	0.08
✓ 28/24/81-82m	0.01	✓ 28/24/117-118m	Nil	✓ 28/25/102-103m	0.01
	Nil	✓ 28/24/118-119m	Nil	✓ 28/25/103-104m	0.07
✓ 28/24/82-83m	Nil	✓ 28/24/119-120m	0.01		0.09
✓ 28/24/83-84m	Nil	✓ 28/24/128-129m	0.04	✓ 28/26/12-13m	Nil
✓ 28/24/84-85m	0.02	✓ 28/24/129-130m	0.04	✓ 28/26/16-17m	Nil
✓ 28/24/85-86m	Nil		0.05	✓ 28/26/17-18m	Nil
✓ 28/24/86-87m	0.03	✓ 28/24/130-131m	Nil	✓ 28/26/18-19m	Nil
✓ 28/24/87-88m	0.10	✓ 28/24/131-132m	0.02	✓ 28/26/19-20m	0.01
✓ 28/24/88-89m	Nil	✓ 28/24/132-133m	Nil	✓ 28/31/20-21m	Nil
✓ 28/24/89-90m	0.11	✓ 28/24/133-134m	0.27	✓ 28/31/21-22m	Nil
		✓ 28/24/134-135m	0.01		
		✓ 28/24/140-140.7m	Nil		

Per

G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56788 Date: December 9, 1983
Received December 8, 1983 95 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 2 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ 28/31/22-23m	Nil	✓ 28/34/9-10m	Nil
✓ 28/31/23-24m	Nil	✓ 28/34/10-11m	0.01
✓ 28/32/3.95-5m	Nil	✓ 28/34/11-12m	0.03
✓ 28/32/5-6m	Nil	✓ 28/34/12-13m	Nil
✓ 28/32/6-7m	0.11 0.13	✓ 28/34/13-14m	0.01
✓ 28/32/7-8m	Nil	✓ 28/34/14-15m	Nil
✓ 28/32/8-9m	Nil	✓ 28/34/30-31m	0.80 1.03
✓ 28/32/9-10m	Nil	✓ 28/34/31-32m	0.39
✓ 28/32/10-11m	Nil	✓ 28/34/32-33m	0.19
✓ 28/32/11-12m	Nil	✓ 28/34/33-34m	0.01
✓ 28/32/12-13m	Nil	✓ 28/34/34-35m	0.01
✓ 28/32/13-14m	Nil	✓ 28/34/35-36m	0.31
✓ 28/32/14-15m	0.16	✓ 28/34/36-37m	0.40 0.54
✓ 28/32/15-16m	0.96 0.94	✓ 28/34/37-38m	0.01
Second Pulp	0.86 0.85	✓ 28/34/38-39m	Nil
✓ 28/32/16-17m	0.73	✓ 28/34/39-40m	0.11
✓ 28/34/4-5m	0.02	✓ 28/34/40-41m	0.14
✓ 28/34/5-6m	Nil		
✓ 28/34/6-7m	0.03		
✓ 28/34/7-8m	Nil		
✓ 28/34/8-9m	Nil		

Per G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 53637

Date: July 22, 1982

Received July 8, 1982 73 Samples of Split Core


Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #25</u>	
27-28 m	0.09
28-29	Nil
29-30	38.93
30-31	0.09
31-32	0.24
32-33	0.04
33-34	Nil
34-35	0.06
35-36	0.11
36-37	0.04
37-38	3.49
38-39	0.66
39-40	Nil
40-41	0.07
41-42	0.13
42-43	0.03

SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #25</u>	
43-44 m	0.07
44-45	0.36
65-66	Nil
66-67	0.06
67-68	0.07
68-69	0.03
69-70	0.01
70-71	0.60
71-72	4.09
72-73	41.64
73-74	19.21
74-75	0.57
75-76	2.00
76-77	0.52
77-78	0.22
78-79	0.75
79-80	3.61

Page 2 of 2

Per


G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54562

Date: February 22 1983

Received Feb. 16/83 122 Samples of split core, fine material

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. F. Nixon

Page 3 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
D.D.H. <u>50 - 51m</u>	Nil	84 - 85m	0.62	D.D.H. <u>75 - 76m</u>	Nil
51 - 52	Nil	85 - 86	2.40	76 - 77	Nil
52 - 53	Nil	86 - 87	0.13	77 - 78	0.02
53 - 54	Nil	87 - 88	0.02	78 - 79	Nil
54 - 55	Nil	88 - 89	0.02	79 - 80	Nil
55 - 56	0.11	89 - 90	0.03	80 - 81	Nil
56 - 57	Nil	90 - 91	0.47	81 - 82	Nil
57 - 58	Nil	91 - 92	0.27	82 - 83	Nil
58 - 59	Nil	92 - 93	0.48	83 - 84	Nil
59 - 60	Nil	93 - 94	0.01	84 - 85	Nil
60 - 61	Nil	94 - 95	0.24	85 - 86	Nil
61 - 62	Nil	95 - 96	0.03	86 - 87	Nil
62 - 63	Nil	96 - 97	0.32	87 - 88	Nil
63 - 64	Nil	97 - 98	0.34	88 - 89	Nil
64 - 65	Nil	98 - 99	3.57	89 - 90	Nil
80 - 81	0.24	99 - 100	1.10	90 - 91	Nil
81 - 82	0.72				
82 - 83	0.33				
83 - 84	0.32				

Per

G. Lebel
G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 53728

Date: August 9, 1982

Received July 30, 1982 59 Samples of Split Core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. T. Jota

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>DDH-26</u>		<u>DDH-27</u>		<u>DDH-27</u>	
13-14m	0.18	0-1m	4.60	20-21m	Nil
14-15	0.01	1-2	1.80	21-22	0.03
15-16	0.04	2-3	1.00	22-23	0.64
24-25	Nil	3-4	0.96	23-24	0.22
25-26	0.02	4-5	0.35	24-25	0.03
26-27	0.01	5-6	0.44	25-26	9.26
27-28	Nil	6-7	3.55	26-27	0.52
28-29	Nil	7-8	0.47	<u>27-28</u>	0.18
29-30	Nil	8-9	0.39	28-29	0.02
30-31	Nil	9-10	2.78	29-30	0.03
31-32	Nil	10-11	0.16	30-31	0.03
32-33	Nil	11-12	0.03	31-32	1.55
33-34	Nil	12-13	0.10	32-33	0.68
34-35	Nil	13-14	0.16	33-34	0.04
35-36	Nil	14-15	0.23	34-35	0.10
36-37	Nil	15-16	0.90	35-36	0.31
37-38	Nil	16-17	2.02	36-37	0.66
38-39	Nil	17-18	2.29	37-38	0.40
39-40	Nil	18-19	0.35	38-39	0.27
		19-20	2.94	39-40	0.04

Per

G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54030 Date: October 8, 1982
Received Sept. 28, 1982 106 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 1 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
D.D.H. - 23		D.D.H. - 23		D.D.H. - 23	
9-10m	0.03	6-7m	0.01	26-27m	Nil
10-11	0.09	7-8	Nil	27-28	0.02
11-12	0.68	8-9	Nil	28-29	0.01
12-13	Nil	9-10	0.01	29-30	Nil
13-14	0.01	10-11	0.08	30-31	0.20
14-15	0.01	11-12	0.74	31-32	0.01
15-16	0.01	12-13	0.03	32-33	Nil
16-17	Nil	13-14	0.60	33-34	Nil
17-18	Nil	14-15	0.19	34-35	0.01
18-18.3	Nil	15-16	Nil	35-36	0.03
19-20	Nil	16-17	Nil	36-37	0.01
20-21	Nil	17-18	0.06	37-38	Nil
21-22	Nil	18-19	0.03	38-39	Nil
22-23	Nil	19-20	0.08	39-40	Nil
23-24	Nil	20-21	0.10	40-41	Nil
D.D.H. - 23		21-22	0.03	41-42	Nil
1-2m	Nil	22-23	0.27	42-43	Nil
2-3	0.08	23-24	0.01	43-44	Nil
3-4	0.02	24-25	0.10	44-45	0.01
4-5	0.20	25-26	Nil	45-46	0.03
5-6	0.60				

Per


G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54143 Date: October 25, 1982
Received October 18, 1982 34 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. O. Mjelde

SAMPLE NO.

GOLD
g/t

SAMPLE NO.

GOLD
g/t

D.D.H. #31-1.5-2m

Nil

D.D.H. #34-15-16m

Nil

" 2-3 0.03

" 16-17 Nil

" 3-4 Nil

" 17-18 Nil

" 4-5 0.01

" 18-19 Nil

" 5-6 0.04

" 19-20 Nil

" 6-7 0.02

" 20-21 Nil

" 7-8 1.17

" 21-22 0.06

" 8-9 0.14

" 22-23 0.04

" 9-10 0.23

" 23-24 0.46

" 10-11 Nil

" 24-25 0.18

" 11-12 Nil

" 25-26 0.02

" 12-13 0.05

" 26-27 0.15

" 13-14 0.01

" 27-28 0.25

" 14-15 Nil

" 28-29 0.10

" 15-16 0.02

" 29-30 0.21

" 16-17 0.06

" 17-18 0.05

" 18-19 Nil

" 19-20 Nil

Per

G. Lebel
G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56789 Date: December 9 1983
Received Dec. 1/83 48 Samples of split core
Submitted by Sulfidmalm, Norway Samples per: Mr. R. Sivertsen

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ 28/35/2.5-3m.	Nil	✓ 28/35/20-21	Nil	✓ 28/35/37-38	Nil
✓ 28/35/3-4	0.01 Nil	✓ 28/35/21-22	1.52 1.13	✓ 28/35/38-39	Nil
✓ 28/35/4-5	0.01	Second Pulp	1.34 1.19	✓ 28/35/39-40	Nil
✓ 28/35/5-6	Nil	✓ 28/35/22-23	Nil	✓ 28/35/40-41	Nil
✓ 28/35/6-7	Nil	✓ 28/35/23-24	Nil	✓ 28/35/41-42	Nil
✓ 28/35/7-8	Nil	✓ 28/35/24-25	0.15	✓ 28/35/42-43	Nil
✓ 28/35/8-9	Nil	✓ 28/35/25-26	0.10	✓ 28/35/43-44	0.19 0.12
✓ 28/35/9-10	Nil	✓ 28/35/26-27	0.01	✓ 28/35/44-45	0.04
✓ 28/35/10-11	Nil	✓ 28/35/27-28	0.01	✓ 28/35/45-46	0.02
✓ 28/35/11-12	0.03 0.02	✓ 28/35/28-29	Nil	✓ 28/35/46-47	0.01
✓ 28/35/12-13	0.01	✓ 28/35/29-30	Nil	✓ 28/35/47-48	0.23 0.21
✓ 28/35/13-14	0.02	✓ 28/35/30-31	0.06 0.04	✓ 28/35/48-49	0.01
✓ 28/35/14-15	0.03	✓ 28/35/31-32	0.01	✓ 28/35/49-50	0.01
✓ 28/35/15-16	0.02	✓ 28/35/32-33	0.01		
✓ 28/35/16-17	Nil	✓ 28/35/33-34	Nil		
✓ 28/35/17-18	Nil	✓ 28/35/34-35	Nil		
✓ 28/35/18-19	Nil	✓ 28/35/35-36	Nil		
✓ 28/35/19-20	0.01	✓ 28/35/36-37	Nil		

Per 
G. Lebel -- Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 56791 Date: Dec. 13, 1983
Received Dec. 1, 1983 33 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
✓ 28/36/21-22m	0.02	✓ 28/36/161-162m	Nil
✓ 28/36/22-23m	0.04	✓ 28/36/162-163m	Nil
✓ 28/36/23-24m	1.23	✓ 28/36/163-164m	Nil
	1.09	✓ 28/36/164-165m	Nil
Second Pulp	1.03	✓ 28/36/165-166m	Nil
	1.13	✓ 28/36/166-167m	Nil
✓ 28/36/145-146m	Nil	✓ 28/36/167-168m	Nil
✓ 28/36/146-147m	0.03	✓ 28/36/168-169m	Nil
✓ 28/36/147-148m	Nil	✓ 28/36/169-170m	Nil
✓ 28/36/148-149m	0.01	✓ 28/36/170-171m	Nil
✓ 28/36/149-150m	Nil		Nil
✓ 28/36/150-151m	Nil	✓ 28/36/171-172m	Nil
✓ 28/36/151-152m	0.03	✓ 28/36/172-173m	Nil
	0.01	✓ 28/36/173-174m	Nil
✓ 28/36/152-153m	Nil	✓ 28/36/174-175m	Nil
✓ 28/36/153-154m	Nil		
✓ 28/36/154-155m	Nil		
✓ 28/36/155-156m	Nil		
✓ 28/36/156-157m	0.01		
✓ 28/36/157-158m	Nil		
✓ 28/36/158-159m	Nil		
✓ 28/36/159-160m	Nil		
✓ 28/36/160-161m	0.03		
	0.02		

Per


G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis


Certificate No. 54030 Date: October 8, 1982
Received Sept. 28, 1982 106 Samples of Split Core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Attn: Mr. R. Sivertsen

Page 2 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
D.D.H. -36		D.D.H. -36		D.D.H. -36	
52-53m	Nil	214-215m	0.02	234-235m	Nil
53-54	0.23	215-216	0.02	*235-236	Nil
54-55	0.10	216-217	0.01	236-237	Nil
55-56	0.03	217-218	0.01	237-238	Nil
56-57	Nil	218-219	Nil	238-239	0.01
57-58	Nil	219-220	Nil	239-240	Nil
115-116	Nil	220-221	Nil		
116-117	Nil	221-222	Nil		
117-118	0.06	222-223	0.01		
118-119	0.02	223-224	Nil		
119-120	0.01	224-225	Nil		
120-121	0.01	225-226	0.03		
121-122	0.01	226-227	0.01		
122-123	0.28	227-228	Nil		
123-124	0.83	228-229	Nil		
124-125	0.04	229-230	Nil		
210-211	0.05	230-231	0.01		
211-212	0.04	231-232	Nil		
212-213	Nil	232-233	Nil		
213-214	0.01	233-234	Nil		

* Sample bag was marked 235-235. We believe this should have been sample # 235-236.

Per


G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928

28 - Bindal

					ppm Au
655/81	Kolsvik	Bh. 5	Borkjeune	22,0 - 22,5 m	<0,4
656/81	"	"	"	22,5 - 23,0 "	<0,4
657/81	"	"	"	23,0 - 23,5 "	<0,4
658/81	"	"	"	23,5 - 24,0 "	<0,3
659/81	"	"	"	24,0 - 24,5 "	<0,4
660/81	"	"	"	24,5 - 25,0 "	<0,3
661/81	"	"	"	25,0 - 25,5 "	<0,4
662/81	"	"	"	25,5 - 26,0 "	<0,3
663/81	"	"	"	26,0 - 26,5 "	<0,5
664/81	"	"	"	26,5 - 27,0 "	<0,4
665/81	"	"	"	27,0 - 27,5 "	<0,3
666/81	"	"	"	27,5 - 28,0 "	<0,4
667/81	"	"	"	28,0 - 28,5 "	<0,3
668/81	"	"	"	28,5 - 29,0 "	<0,4
669/81	"	"	"	29,0 - 29,5 "	<0,4
670/81	"	"	"	29,5 - 30,0 "	<0,4

Splitters: BH 12, 13.

BH 13 avslutade runda 30-33.

BH 12. Kurlig sljörning
60-70 m?

Prosjekt nr. 28 - Bindal Dato: Innsendt av:

Lab.nr.	Provenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm Au			
671/81		Kolsvik Bh 5	Borkjerne	39.0 - 39.5 m	<0,4			
672/81		"	"	39.5 - 40.0 "	<0,3			
673/81		"	"	40.0 - 40.5 "	<0,4			
674/81		"	"	40.5 - 41.0 "	<0,4			
675/81		"						
676/81		Kolsvik Bh 5	Borkjerne	70.0 - 70.5 m	<0,4			
677/81		"	"	70.5 - 71.0 "	<0,4			
678/81		"	"	71.0 - 71.5 "	<0,4			
679/81		"	"	71.5 - 72.0 "	<0,3			
680/81		"	"	72.0 - 72.5 "	<0,4			
681/81		"	"	72.5 - 73.0 "	<0,4			
682/81		"	"	73.0 - 73.5 "	<0,4			
683/81		"	"	73.5 - 74.0 "	<0,5			
684/81		"	"	74.0 - 74.5 "	<0,4			

merknings til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret

Prosjekt nr. 28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	$\frac{p}{\mu m}$ Fu			
685/81		Kølsvik Bl 5	Borkjerne	74.5 - 75.0 m	<0,3			
686/81		"	"	75.0 - 75.5 "	<0,4			
687/81		"	"	75.5 - 76.0 "	<0,4			
688/81		"	"	76.0 - 76.5 "	<0,4			
689/81		"	"	76.5 - 77.0 "	<0,3			
690/81		"	"	77.0 - 77.5 "	<0,4			
691/81		"	"	77.5 - 78.0 "	<0,4			
692/81		"	"	78.0 - 78.5 "	<0,4			
693/81		"	"	78.5 - 79.0 "	<0,4			
694/81		"	"	79.0 - 79.5 "	<0,5			
695/81		"	"	79.5 - 80.0 "	<0,4			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansand-området

Prosjekt nr. 28 - Bindal Dato: Innsendt av:

Lab.nr.	Prevenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	<i>Mitt År</i>			
635/81		Kolsvik Bh 6	Borkjevene	20.0 - 20.5 m	<0,4			
636/81		"	"	20.5 - 21.0 "	<0,4			
637/81		"	"	21.0 - 21.5 "	<0,4			
638/81		"	"	21.5 - 22.0 "	<0,4			
639/81		"	"	22.0 - 22.5 "	<0,3			
640/81		"	"	22.5 - 23.0 "	<0,4			
641/81		"	"	23.0 - 23.5 "	<0,4			
642/81		"	"	23.5 - 24.0 "	<0,4			
643/81		"	"	24.0 - 24.5 "	<0,3			
644/81		"	"	24.5 - 25.0 "	<0,4			
645/81		"	"	25.0 - 25.5 "	<0,3			
646/81		"	"	25.5 - 26.0 "	<0,4			
647/81		"	"	26.0 - 26.5 "	<0,4			
648/81		"	"	26.5 - 27.0 "	<0,4			
649/81		"	"	27.0 - 27.5 "	<0,4			

Bemerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret

Prosjekt nr. 28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

[illegible]

Bemærkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

Prosjekt nr. 28 Sk 8 Kalk Data: 3/8-81 Innsendt av: R. Sverfoss

Lab. nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	H ₂ O A _u			
52/81	28/31/01	54,00 - 54,25 m	Borekjerner		0,3			
53/81	02	54,25 - 54,50 m	"		<0,4			
54/81	03	54,50 - 54,75 m	"		<0,4			
55/81	04	54,75 - 55,00 m	"		<0,3			
56/81	05	55,00 - 55,25 m	"		<0,3	-		
57/81	06	55,25 - 55,50 m	"		<0,4			
58/81	07	55,50 - 55,75 m	"		2,5	5,63 3/4		
59/81	08	55,75 - 56,00 m	"		1,4			
60/81	09	56,00 - 56,25 m	"		13			
61/81	10	56,25 - 56,50 m	"		<0,5	0,4		
62/81	11	56,50 - 56,75 m	"		<0,5			
63/81	12	56,75 - 57,00 m	"		<0,5			
64/81	13	57,00 - 57,25 m	"		<0,4			
65/81	14	57,25 - 57,50 m	"		<0,6			
66/81	15	57,50 - 57,75 m	"		<0,5			

Se anmerkninger til lab.

Alle prøver skal sendes i egen konvolutt
 med prøvernavn og til eksperiment. Prø-
 ver skal forsegles og sendes på

Prosjekt nr. 28 Bl. 8 Kolsvik Dato: 3/8-81 Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	mm Au		
67/81	28/81/16	57,75 - 58,00 m	Borekjerne		0,4		
68/81	17	58,00 - 58,25 m	"		<0,4		
69/81	18	58,25 - 58,50 m	"		<0,6		
70/81	19	58,50 - 58,75 m	"		3,6	0,9	
71/81	20	58,75 - 59,00 m	"		28	7	
72/81	21	59,00 - 59,25 m	"		4,7	7.82 m	
73/81	22	59,25 - 59,50 m	"		8,8	2.1.75 m	
74/81	23	59,50 - 59,75 m	"		6,1	1.52	
75/81	24	59,75 - 60,00 m	"		1,4	0.35	
76/81	25	60,00 - 60,25 m	"		2,2	0.55	
77/81	26	60,25 - 60,50 m	"		<0,4		
78/81	27	60,50 - 60,75 m	"		<0,4		
79/81	28	60,75 - 61,00 m	"		<0,3		
80/81	29	61,00 - 61,25 m	"		<0,4		
81/81	30	61,25 - 61,50 m	"		<0,4		

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandk. Stat.



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52542

Date: Oct. 19, 1981

Received Oct. 9, 1981 71 Samples of split core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Att: F. Nixon

SAMPLE NO.

GOLD
Oz./ton

D.D.H.#8

51.0-51.25m	0.17 0.005
61.5-61.75m	NIL
61.75-62.0m	1.03 0.03
62.0-62.25m	1.03 0.03 0.43
62.25-62.5m	0.002 0.06
62.5-62.75m	0.002 0.06
62.75-63.0m	NIL
63.0-63.25m	0.005 0.15
63.25-63.5m	0.005 0.15
63.5-63.75m	0.002 0.06
63.75-64.0m	0.002 0.06
64.0-64.25m	NIL
64.25-64.5m	0.002
64.5-64.75m	NIL
64.75-65.0m	NIL
65.0-65.25m	NIL
65.25-65.5m	0.002
65.5-65.75m	0.002
65.75-66.0m	NIL
66.0-66.25m	NIL
66.25-66.5m	NIL
66.5-66.75m	0.16 0.005
66.75-67.0m	3.1 0.01
67.0-67.25m	0.005
67.25-67.5m	0.005

SAMPLE NO.


GOLD
Oz./ton

D.D.H.#8

67.5-67.75m	NIL
67.75-68.0m	NIL
68.0-68.25m	NIL
68.25-68.5m	0.002
68.5-68.75m	0.002
68.75-69.0m	0.005
69.0-69.25m	0.01
69.25-69.5m	0.005
69.5-69.75m	NIL
69.75-70.0m	0.005
70.0-70.25m	NIL
70.25-70.5m	NIL
70.5-70.75m	NIL
70.75-71.0m	NIL
71.0-71.25m	NIL
71.25-71.5m	NIL
71.5-71.75m	NIL
71.75-72.0m	NIL
72.0-72.25m	NIL
72.25-72.5m	NIL
72.5-72.75m	NIL
72.75-73.0m	NIL
73.0-73.25m	NIL
73.25-73.5m	NIL
73.5-73.75m	NIL

con't...

Per


G. Lebel, Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52542 Date: Oct. 19, 1981
Received Oct. 9, 1981 71 Samples of split core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Att: E. Nixon

SAMPLE NO.	GOLD Oz./ton
<u>D.D.H.#8</u>	
73.75-74.0m	NIL
74.0-74.25m	NIL
74.25-74.5m	NIL
74.5-74.75m	NIL
74.75-75.0m	NIL
75.0-75.25m	0.002 0.6
75.25-75.5m	0.002
75.5-75.75m	NIL
75.75-76.0m	NIL
76.0-76.25m	NIL
76.25-76.5m	0.002
76.5-76.75m	NIL
76.75-77.0m	NIL
77.0-77.25m	0.002
77.25-77.5m	0.002
77.5-77.75m	NIL
77.75-78.0	NIL
78.0-78.25m	NIL
78.25-78.5m	NIL
78.5-78.75m	NIL
78.75-79.0m	NIL

Per


G. Lebel, Manager

ESTABLISHED 1928





SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Leib

Certificate of Analysis

Certificate No. 54439

Date: January 18 1983

Received Jan. 11/83 93 Samples of split core

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertsen

Page 1 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #8</u>			
40-41m	0.01	71-72m	0.02
41-42	Nil	72-73	Nil
42-43	Nil	73-74	Nil
43-44	Nil	74-75	0.01
44-45	Nil	75-76	0.01
45-46	Nil	76-77	0.02
46-47	Nil	77-78	0.18
47-48	Nil	78-79	0.03
48-49	Nil	79-80	Nil
49-50	0.09	<u>D.D.H. #11</u>	
50-51	0.01	85-86	Nil
<u>D.D.H. #10</u>		86-87	Nil
43-44	0.01	87-88	Nil
44-45	Nil	88-89	Nil
45-46	0.01	89-90	Nil
46-47	0.02	90-91	Nil
47-48	Nil	91-92	Nil
48-49	0.05	92-93	Nil
49-50	0.01	93-94	Nil
70-71	0.10		

Cont'd.....

Per

G. Lebel
G. Lebel - Manager

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Bl. 9. Dato: 7/8-81 Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm Au			
232/81	28/81/181	40,25 - 40,50 m	Borekjerne		<0,6			
233/81	182	40,50 - 40,75 m	"		<0,6			
234/81	183	40,75 - 41,00 m	"		<0,4			
235/81	184	41,00 - 41,25 m	"		<0,5			
236/81	185	41,25 - 41,50 m	"		<0,4			
237/81	186	42,00 - 42,25 m	"		<0,4			
238/81	187	42,25 - 42,50 m	"		<0,6			
239/81	188	42,50 - 42,75 m	"		<0,7			
240/81	189	42,75 - 43,00 m	"		<0,6			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøver til Kristiansund. Prøvene fra foretakene i dette skjema skal sendes på

Flere til skjema. Kristiansundregionen. Iager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 23 13.5.81 Bh 9

Dato: 7.8.81

Innsendt av: P. Sivertsen

Lab. nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse			
167/81	117	53,75 - 54,00 m	3. m. k. m.				
168/81	117	54,00 - 54,25 m	"				
169/81	118	54,25 - 54,50 m	"				
170/81	119	54,50 - 54,75 m	"				
171/81	120	54,75 - 55,00 m	"				
172/81	✓ 121	55,00 - 55,25 m	"		*	<0,4	
173/81	✓ 122	55,25 - 55,50 m	"			<0,5	
174/81	✓ 123	55,50 - 55,75 m	"			<0,5	
175/81	✓ 124	55,75 - 56,00 m	"			<0,5	
176/81	✓ 125	56,00 - 56,25 m	"			<0,4	
177/81	✓ 126	56,25 - 56,50 m	"			<0,5	
178/81	✓ 127	56,50 - 56,75 m	"			<0,5	
179/81	✓ 128	56,75 - 57,00 m	"			<0,5	
180/81	✓ 129	57,00 - 57,25 m	"			<0,4	
181/81	✓ 130	57,25 - 57,50 m	"			<0,4	

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandskontoret

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Bk. 9

Dato: 7/8-81

Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	M ^{mm} Au			
182/81	28/81/131	57,50 - 57,50 m	Borekjerne		<0,5			
183/81	132	57,75 - 58,00 m	"		<0,4			
184/81	133	58,00 - 58,25 m	"		<0,4			
185/81	134	58,25 - 58,50 m	"		<0,6			
186/81	135	58,50 - 58,75 m	"		<0,4			
187/81	136	58,75 - 59,00 m	"		<0,5			
188/81	137	59,00 - 59,25 m	"		<0,6			
189/81	138	59,25 - 59,50 m	"		<0,5			
190/81	139	59,50 - 59,75 m	"		<0,5			
191/81	140	59,75 - 60,00 m	"		<0,5			
192/81	141	60,00 - 60,25 m	"		<0,5			
193/81	142	60,25 - 60,50 m	"		<0,4			
194/81	143	60,50 - 60,75 m	"		<0,4			
195/81	144	60,75 - 61,00 m	"		<0,4			
196/81	145	61,00 - 61,25 m	"		0,5			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Bh 9

Dato: 7/8-81

Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	^{10/100} Au			
197/81	28/81 / 146	61,25 - 61,50 m	Borekjerne		0,4			
198/81	v 147	61,50 - 61,75 m	u		<0,5			
199/81	v 148	61,75 - 62,00 m	u		<0,5			
200/81	v 149	62,00 - 62,25 m	u		<0,6			
201/81	v 150	62,25 - 62,50 m	u		<0,4			
202/81	151	62,50 - 62,75 m	u		<0,5			
203/81	152	62,75 - 63,00 m	u		<0,5			
204/81	153	63,00 - 63,25 m	u		<0,4			
205/81	154	63,25 - 63,50 m	u		<0,5			
206/81	155	63,50 - 63,75 m	u		<0,6			
207/81	156	63,75 - 64,00 m	u		2,4			
208/81	157	64,00 - 64,25 m	u		<0,3			
209/81	158	64,25 - 64,50 m	u		<0,3			
210/81	159	64,50 - 64,75 m	u		<0,4			
211/81	160	64,75 - 65,00 m	u		<0,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik 86

Dato: 7/8-81

Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	^{µm} Acc			
212/81	28/81 / 161	65,00 - 65,25 m	Borekjerne		<0,3	-		
213/81	162	65,25 - 65,50 m	"		<0,2			
214/81	163	65,50 - 65,75 m	"		<0,2			
215/81	164	65,75 - 66,00 m	"		<0,2			
216/81	165	66,00 - 66,25 m	"		<0,3	-		
217/81	166	66,25 - 66,50 m	"		<0,3			
218/81	167	66,50 - 66,75 m	"		<0,3			
219/81	168	66,75 - 67,00 m	"		<0,3			
220/81	169	67,00 - 67,25 m	"		<0,3			
221/81	170	67,25 - 67,50 m	"		<0,3			
222/81	171	67,50 - 67,75 m	"		<0,3			
223/81	172	67,75 - 68,00 m	"		<0,4			
224/81	173	68,00 - 68,25 m	"		1,1	V		
225/81	174	68,25 - 68,50 m	"		<0,4			
226/81	175	68,50 - 68,75 m	"		<0,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Bk. 9 Dato: 7/8-81 Innsendt av: R. Sivertsen

[illegible]

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt
 sammen med prøvene til Kristiansand. Prø-
 vene fra forskjellige prosjekt sendes på
 hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret
 lager kopier til Lab. og Oslokontoret.



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52543 Date: Oct. 19, 1981

Received Oct. 9, 1981 86 Samples of split core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Att: F. Nixon

SAMPLE NO.

GOLD
Oz./ton

D.D.H#9

45.0-45.25m
45.25-45.5m
45.5-45.75m
48.0-48.25m
48.25-48.5m
48.5-48.75m
48.75-49.0m
49.0-49.25m
49.25-49.5m
49.5-49.75m
49.75-50.0m
50.0-50.25m
50.25-50.5m
50.5-50.75m
50.75-51.0m
51-25-51.5m
51.5-51.75m
51.75-52.0m
52.0-52.25m
52.25-52.5m
52.5-52.75m
52.75-53.0m
53.0-53.25m
53.25-53.5m
53.5-53.75m

NIL
0.002 0.06
0.002
NIL
0.002
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
0.002
NIL
NIL
0.002
NIL
NIL
0.002
0.002
0.002
NIL
0.002
0.002
0.002
0.002

SAMPLE NO.

GOLD
Oz./ton

D.D.H#9

53.75-54.0m
54.0-54.25m
54.25-54.5m
54.5-54.75m
54.75-55.0m
70.0-70.25m
70.25-70.5m
70.5-70.75m
70.75-71.0m
71.0-71.25m
71.25-71.5m
71.5-71.75m
71.75-72.0m
72.0-72.25m
72.25-72.5m
72.5-72.75m
72.75-73.0m
73.0-73.25m
73.25-73.5m
73.5-73.75m
73.75-74.0m
74.0-74.25m
74.25-74.5m
74.5-74.75m
74.75-75.0m

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
0.002 0.06
NIL
0.002
0.002
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
0.002
NIL
0.002
0.002
0.002
0.02

con't.....

Per

G. Lebel
G. Lebel, Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52543 Date: Oct. 19, 1981
Received Oct. 9, 1981 86 Samples of split core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Att: F. Nixon

SAMPLE NO.

GOLD
Oz./ton

D.D.H#9

75.0-75.25m	0.005 0.16
75.25-75.5m	0.002 0.06
75.5-75.75m	NIL
75.75-76.0m	0.005 0.15
76.0-76.25m	0.002
76.25-76.5m	NIL
76.5-76.75m	0.002
76.75-77.0m	NIL
77.0-77.25m	NIL
77.25-77.5m	NIL
77.5-77.75m	NIL
77.75-78.0m	NIL
78.0-78.25m	NIL
78.25-78.5m	NIL
78.5-78.75m	NIL
78.75-79.0m	NIL
79.0-79.25m	0.002
79.25-79.5m	NIL

SAMPLE NO.

GOLD
Oz./ton

D.D.H#9

79.5-79.75m	NIL
79.75-80.0m	NIL
80.0-80.25m	0.10 343 3.10
80.25-80.5m	NIL
80.5-80.75m	0.03 423 0.93
80.75-81.0m	0.002 0.162
81.0-81.25m	NIL
81.25-81.5m	NIL
81.5-81.75m	NIL
81.75-82.0m	NIL
82.0-82.25m	NIL
82.25-82.5m	NIL
82.5-82.75m	NIL
82.75-83.0m	NIL
83.0-83.25m	0.002 0.062
83.25-83.5m	NIL
83.5-83.75m	NIL
83.75-84.0m	NIL

Per

G. Lebel
G. Lebel, Manager

ESTABLISHED 1928



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52589 Date: Oct. 23, 1981
Received Oct. 16, 1981 19 Samples of split core
Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway Att: F. Nixon

SAMPLE NO. GOLD
Oz./ton

D.D.H#10

40.00-41.00m 0.002 0.062
41.00-42.00 NIL
42.00-43.00 NIL

52.25-53.00 0.005 0.116
53.00-54.00 0.002 0.034
54.00-55.00 0.27 9.26837 (9.29)
55.00-56.00 0.27 9.26 9.29
56.00-57.00 0.08 2.42 2.75
57.00-58.00 0.06 1.86 2.06
58.00-59.00 0.03 0.93 1.03
59.00-60.00 0.002 0.062

80.00-81.00 NIL
81.00-82.00 0.01 0.31
82.00-83.00 0.002 0.062
83.00-84.00 NIL
84.00-85.00 NIL
85.00-86.00 NIL
86.00-87.00 NIL
87.00-88.00 NIL

34
27
238
680
9.08

Per G. Lebel
G. Lebel, Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO POK 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52920

Date: December 31 1981

Received Dec. 24/81 28 Samples of Split Core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #10</u>			
50.0 - 50.5 m	0.01	65.0 - 65.5 m	0.08
50.5 - 51.0	0.08	65.5 - 66.0	0.07
51.0 - 51.5	0.04	66.0 - 66.5	Ni1
51.5 - 52.25	0.10	66.5 - 67.0	Ni1
60.0 - 60.5	0.06	67.0 - 67.5	Ni1
60.5 - 61.0	0.05	67.5 - 68.0	Ni1
61.0 - 61.5	0.03	68.0 - 68.5	Ni1
61.5 - 62.0	0.01	68.5 - 69.0	0.22
62.0 - 62.5	0.02	69.0 - 69.5	0.04
62.5 - 63.0	0.04	69.5 - 70.0	0.26
63.0 - 63.5	0.03	<u>D.D.H. #11</u>	
63.5 - 64.0	0.01	38.0 - 38.25	Ni1
64.0 - 64.5	0.02	38.25 - 38.5	0.42
64.5 - 65.0	0.25	38.5 - 38.75	0.04
		38.75 - 39.0	Ni1

Per

G. Lebel

G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



14. 01. 82

1991 18 godina

Mitoy

MILERS HALLS
EZE RASE
COTTON CONTENT

Projekt nr. 28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

[illegible]

Armerknninger til Lab.

Det som skjerna skal sendes i egen kassepost
samt en med prøver til Kristiansand, og
derfra til skjernene på de andre stasjonene.

Prosjekt nr. 28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

Lab.nr.	Provennr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	$\frac{\mu\text{m}}{\text{Å}}$			
607/81		Kalsvik Bn II	Barkjerve	144.0 - 144.5 m	<0,4			
608/81		"	"	144.5 - 145.0 "	<0,3			
609/81		"	"	145.0 - 145.5 "	<0,4			
610/81		"	"	145.5 - 146.0 "	<0,4			
611/81		"	"	146.0 - 146.5 "	<0,4			
612/81		"	"	146.5 - 147.0 "	<0,4			
613/81		"	"	147.0 - 147.5 "	<0,3			
614/81		"	"	147.5 - 148.0 "	<0,3			
615/81		"	"	148.0 - 148.5 "	<0,4			
616/81		"	"	148.5 - 149.0 "	<0,3			

Merkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansund. Prøver fra forskjellige prosjekter sendes i flere slike konv. Kristiansund, 1981



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO POK 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52717

Date: November 11 1981

Received Nov. 6/81 82 Samples of Split Core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway

SAMPLE NO.	GOLD Oz./ton	SAMPLE NO.	GOLD Oz./ton	SAMPLE NO.	GOLD Oz./ton
<u>D.D.H.#11</u>		<u>D.D.H.#11</u>		<u>D.D.H.#12</u>	
94.0 - 94.5m	0.06 0.002	108.0 - 108.5	Nil	42.0 - 42.5	Nil
94.5 - 95.0	Nil	108.5 - 109.0	Nil	42.5 - 43.0	Nil
95.0 - 95.5	Nil	109.0 - 109.5	Nil	90.0 - 90.5	Nil
95.5 - 96.0	Nil	109.5 - 110.0	Nil	90.5 - 91.0	Nil
96.0 - 96.5	0.6 0.02 0.7	110.0 - 110.5	0.34 0.01	91.0 - 91.5	Nil
96.5 - 97.0	0.06 0.002	110.5 - 111.0	0.7 0.02	91.5 - 92.0	Nil
97.0 - 97.5	Nil	111.0 - 111.5	0.17 0.005	92.0 - 92.5	Nil
97.5 - 98.0	Nil	111.5 - 112.0	Nil	92.5 - 93.0	Nil
98.0 - 98.5	Nil	112.0 - 112.5	Nil	93.0 - 94.0	Nil
98.5 - 99.0	Nil	112.5 - 113.0	Nil	94 - 95	Nil
99.0 - 99.5	Nil	113.0 - 113.5	Nil	95 - 96	Nil
99.5 - 100.0	0.002	113.5 - 114.0	0.01 0.34	96 - 97	0.002 0.06
100.0 - 100.5	0.002	114.0 - 114.5	0.04 1.37 1.32	97 - 98	Nil
100.5 - 101.0	0.002	114.5 - 115.0	0.05 1.72 1.72	98 - 99	0.002
101.0 - 101.5	Nil	115.0 - 115.5	0.05 1.72 1.72	99 - 100	0.002
101.5 - 102.0	0.005	115.5 - 116.0	0.005 0.17	100 - 101	0.002
102.0 - 102.5	Nil	116.0 - 116.5	0.01 0.34	101 - 102	Nil
102.5 - 103.0	0.002	116.5 - 117.0	0.13 4.46 4.47	102 - 103	0.002
103.0 - 103.5	0.03 0.03	117.0 - 117.5	0.49 16.81 16.86	<u>D.D.H.#13</u>	
103.5 - 104.0	Nil	117.5 - 118.0	0.09 3.09 3.10	33.0 - 33.5	Nil
104.0 - 104.5	0.31 0.01	120.0 - 120.5	0.002 0.7	33.5 - 34.0	0.005
104.5 - 105.0	Nil	120.5 - 121.0	Nil	34.0 - 34.5	0.002
105.0 - 105.5	0.6 0.002	121.0 - 121.5	0.005 0.17	34.5 - 35.0	Nil
105.5 - 106.0	0.16 0.005	<u>D.D.H.#12</u>		37.0 - 37.5	0.002
106.0 - 106.5	Nil	40.0 - 40.5	0.84 28.81	37.5 - 38.0	0.002
106.5 - 107.0	Nil	40.5 - 41.0	0.04 1.37	40.0 - 40.5	Nil
107.0 - 107.5	Nil	41.0 - 41.5	0.03 1.03	40.5 - 41.0	0.07 2.17
107.5 - 108.0	Nil	41.5 - 42.0	0.005 0.17	41.0 - 41.5	0.26 8.06

Per

G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928

Prosjekt nr. Kolsvik 28

Dato: 26-4-82

Innsendt av:

[illegible]

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret

Prosjekt nr. 33 KBLSUUK **Bl 12**

Dato: 11/5-82

Innsendt av: *P. Mjelde*

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	<i>mm</i> <i>Alu</i>			
617/81		66.00 - 66.50			0,3			
618/81		66.50 - 67.00			<0,4			
619/81		67.00 - 67.50			<0,4			
620/81		67.50 - 68.00			<0,4			
621/81		68.00 - 68.50			<0,5			
622/81		68.50 - 69.00			<0,4			
623/81		69.00 - 69.50			<0,3			
624/81		69.50 - 70.00			<0,4			
625/81		70.00 - 70.50			<0,3			
626/81		70.50 - 71.00			<0,4			
627/81		71.00 - 71.50			<0,3			
628/81		71.50 - 72.00			<0,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret

Prosjekt nr.

28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

Lab.nr.	Provenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	$\frac{K_{ph}}{A_{\bar{n}}}$			
556/81		Kolsvik Bh 12	Borkjenn	84.0 - 84.5 m	<0,3			
556/81		"	"	84.5 - 85.0 "	<0,4			
557/81		"	"	85.0 - 85.5 "	<0,4			
558/81		"	"	85.5 - 86.0 "	<0,3			
559/81		"	"	86.0 - 86.5 "	<0,3			
560/81		"	"	86.5 - 87.0 "	<0,4			
561/81		"	"	87.0 - 87.5 "	<0,4			
562/81		"	"	87.5 - 88.0 "	<0,4			
563/81		"	"	88.0 - 88.5 "	<0,4			
564/81		"	"	88.5 - 89.0 "	<0,4			
565/81		"	"	89.0 - 89.5 "	<0,3			
566/81		"	"	89.5 - 90.0 "	<0,4			

Bemerkninger til Lab.

Dette skjelett skal sendes i egen pakke til
 sentralt laboratorium til kjemisk analyse. Pro-
 sent fra fullstendige prøver skal sendes i
 eget sett skjelett. Kristiansund kommunale



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54439 Date: January 18 1983

Received Jan. 11/83 93 Samples of split core

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertsen

		Second Pulp			
SAMPLE NO.	GOLD g/t	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	
<u>D.D.H. #12</u>					
30-31m	Nil		55-56	Nil	
31-32	Nil		56-57	Nil	
32-33	Nil		57-58	Nil	
33-34	Nil		58-59	0.01	
34-35	Nil		59-60	Nil	
35-36	Nil		60-61	0.01	
36-37	Nil		61-62	Nil	
37-38	Nil		62-63	Nil	
38-39	2.56	2.23	63-64	Nil	
39-40	0.13		64-65	0.01	
45-46	Nil		<u>D.D.H. #13</u>		
46-47	Nil		10-11	0.06	
47-48	0.01		11-12	0.01	
48-49	Nil		12-13	Nil	
49-50	Nil		13-14	0.02	
50-51	Nil		14-15	0.04	
51-52	Nil		15-16	Nil	
52-53	Nil		16-17	0.02	
53-54	Nil		17-18	Nil	
54-55	Nil		18-19	0.03	

Page 2 of 3

Cont'd.....

Per G. Lebel

G. Lebel - Manager



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 54439


Date: January 18 1983

Received Jan. 11/83 93 Samples of split core

Submitted by Sulfidmalm, Norway Att'n: Mr. R. Sivertsen

Page 3 of 3

SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #13</u>	
19-20m	Nil
20-21	0.03
21-22	Nil
22-23	Nil
23-24	Nil
24-25	0.01
25-26	Nil
26-27	Nil
41.5-42	0.03
42-43	Nil
43-44	0.01
44-45	0.02
45-46	Nil
46-47	Nil
47-48	Nil
48-49	Nil
49-50	Nil

Per 
G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928

Prosjekt nr.

28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

Lab.nr.	Prevenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm Au			
567/81		Kolsvik Bh 13	Borkjeune	30.0 - 30.5 m	19.			
568/81		"	"	30.5 - 31.0 "	<0,4			
569/81		"	"	31.0 - 31.5 "	25.			
570/81		"	"	31.5 - 32.0 "	1,2			
571/81		"	"	32.0 - 32.5 "	<0,3			
572/81		"	"	32.5 - 33.0 "	3,2			
573/81		Kolsvik Bh 13	Borkjeune	35.0 - 35.5 m	<0,4			
574/81		"	"	35.5 - 36.0 "	<0,4			
575/81		"	"	36.0 - 36.5 "	<0,4			
576/81		"	"	36.5 - 37.0 "	<0,4			
577/81		Kolsvik Bh 13	Borkjeune	39.0 - 39.5 m	<0,4			
578/81		"	"	39.5 - 40.0 "	<0,4			

Merkringer til Lab.

Snlittet

Bh 13 : 27-30

Bh 12 : 66-72

Detle skjeene skal sendes i egen innpakning
 sammen med prøvene til laboratorien. Pro-
 sjektet skal være tydelig merket, og prøvene

skal være tydelig merket, og prøvene

Prosjekt nr.

28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

Lab.nr.	Provenr.	Lokalitet	Provetype	Beskrivelse	^{mm} År			
567/81		Kolsvik Bh 13	Borkjeune	30,0 - 30,5 m	19.	8.06.		
568/81		"	"	30,5 - 31,0 "	<0,4			
569/81		"	"	31,0 - 31,5 "	25.			
570/81		"	"	31,5 - 32,0 "	1,2			
571/81		"	"	32,0 - 32,5 "	<0,3			
572/81		"	"	32,5 - 33,0 "	3,2			
573/81		Kolsvik Bh 13	Borkjeune	35,0 - 35,5 m	<0,4			
574/81		"	"	35,5 - 36,0 "	<0,4			
575/81		"	"	36,0 - 36,5 "	<0,4			
576/81		"	"	36,5 - 37,0 "	<0,4			
577/81		Kolsvik Bh 13	Borkjeune	39,0 - 39,5 m	<0,4			
578/81		"	"	39,5 - 40,0 "	<0,4			

Merkringer til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt
 sammen med prøvene til Norges Land- og
 Skogbruksundersøkelser, Postboks 44, 0403
 Oslo. Alle foretagne prøver skal sendes i
 eget eget skjema.

Projekt nr. 33 KOLSUIK. Bh 13

Dato: 11/5-82

Innsendt av:

③ Mielde

[illegible]

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret

Prosjekt nr. 28. Kolsvik, Borekull 15 Dato: 15/9-81 Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm Au			
307/81	28/81/460	22,00 - 22,25 m	Borekjerne		<0,3			
308/81	461	22,25 - 22,50 m	"		<0,3			
309/81	462	22,50 - 22,75 m	"		<0,2			
310/81	463	22,75 - 23,00 m	"		<0,3			
311/81	464	23,00 - 23,25 m	"		<0,4			
312/81	465	23,25 - 23,50 m	"		<0,4			
313/81	466	23,50 - 23,75 m	"		0,5			
314/81	467	23,75 - 24,00 m	"		<0,3			
315/81	468	24,00 - 24,25 m	"		4,6			
316/81	469	24,25 - 24,50 m	"		0,5			
317/81	470	24,50 - 24,75 m	"		<0,3			
318/81	471	24,75 - 25,00 m	"		<0,3			
319/81	472	25,00 - 25,25 m	"		<0,5			
320/81	473	25,25 - 25,50 m	"		<0,4			
321/81	474	25,50 - 25,75 m	"		1,1			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Borehall 15 Dato: -15/9-81 Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	Wm All			
322/81	28/81/475	25,75 - 26,00 m	Borekjerne		<0,3			
323/81	476	26,00 - 26,25 m	"		1,7	↓		
324/81	477	26,25 - 26,50 m	"		<0,3			
325/81	478	26,50 - 26,75 m	"		0,6			
326/81	479	26,75 - 27,00 m	"		<0,3			
327/81	480	27,00 - 27,25 m	"		<0,3			
328/81	481	27,25 - 27,50 m	"		7,8			
329/81	482	27,50 - 27,75 m	"		55			
330/81	483	27,75 - 28,00 m	"		5,9			
331/81	484	28,00 - 28,25 m	"		2,1			
332/81	485	28,25 - 28,50 m	"		35			
333/81	486	28,50 - 28,75 m	"		40			
334/81	487	28,75 - 29,00 m	"		28			
335/81	488	29,00 - 29,25 m	"		5,6			
336/81	489	29,25 - 29,50 m	"		17			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik. Borehell 15 Dato: 15/9-81 Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	^{14/10/81} All			
337/81	28/81/490	29,50 - 29,75 m	Borekjerne		11			
338/81	491	29,75 - 30,00 m	"		8,2			
339/81	492	30,00 - 30,25 m	"		0,7			
340/81	493	30,25 - 30,50 m	"		6,4			
341/81	494	30,50 - 30,75 m	"		1,6			
342/81	495	30,75 - 31,00 m	"		2,5			
343/81	496	31,00 - 31,25 m	"		0,5			
344/81	497	31,25 - 31,50 m	"		0,3			
345/81	498	31,50 - 31,75 m	"		<0,4			
346/81	499	31,75 - 32,00 m	"		2,5			
347/81	500	32,00 - 32,25 m	"		5,7			
348/81	501	32,25 - 32,50 m	"		<0,3			
349/81	502	32,50 - 32,75 m	"		<0,2			
350/81	503	32,75 - 33,00 m	"		21			
351/81	504	33,00 - 33,25 m	"		<0,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Borehall 15

Dato: 15/9-81

Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	g/m ³ AU			
352/81	28/81/505	33,25 - 33,50 m	Borekjerner.		0,3			
353/81	506	33,50 - 33,75 m	"		0,3			
354/81	507	33,75 - 34,00 m	"		5,9			
355/81	508	34,00 - 34,25 m	"		3,3			
356/81	509	34,25 - 34,50 m	"		0,2			
357/81	510	34,50 - 34,75 m	"		5,5			
358/81	511	34,75 - 35,00 m	"		11			
359/81	512	35,00 - 35,25 m	"		777			
360/81	513	35,25 - 35,50 m	"		2,0			
361/81	514	35,50 - 35,75 m	"		0,9			
362/81	515	35,75 - 36,00 m	"		6,0			
363/81	516	36,00 - 36,25 m	"		0,5			
364/81	517	36,25 - 36,50 m	"		0,4			
365/81	518	36,50 - 36,75 m	"		0,6			
366/81	519	36,75 - 37,00 m	"		33			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Bonekull 15 Dato: 15/9-81 Innsendt av: R. Sivertsen

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	<i>gjenn All</i>			
367/81	28/81/520	37,00 - 37,25 m	Bonekjerne		0,8			
368/81	521	37,25 - 37,50 m	"		2,7			
369/81	522	37,50 - 37,75 m	"		10,4			
370/81	523	37,75 - 38,00 m	"		1,2			
371/81	524	38,00 - 38,25 m	"		6,4			
372/81	525	38,25 - 38,50 m	"		4,9	↑		
373/81	526	38,50 - 38,75 m	"		10,2			
374/81	527	38,75 - 39,00 m	"		10,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

26.19/t over 11.25 m.

9.94 g/t over 11.25 m.

447.

46.8

$$\begin{array}{r} 45 \overline{) 447.4} \\ \underline{727} \\ 1174.4 \\ \underline{1} \end{array}$$

25

8.94. =

22.25
38 50

402.4.

9.94

45

11.25

22.7

Prosjekt nr.

28 - Bindal

Dato:

Innsendt av:

Lab.nr.	Provennr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	$\frac{\mu\text{m}}{\text{År}}$			
584/81		Kolsvik Bh 15	Barkjeve	39,0 - 39,5 m	1,0			
585/81		-		39,5 - 40,0 "	2,2			
586/81				40,0 - 40,5 "	<0,4			
587/81				40,5 - 41,0 "	<0,4			
588/81				41,0 - 41,5 "	<0,4			
589/81				41,5 - 42,0 "	<0,4			
590/81				42,0 - 42,5 "	<0,3			
591/81				42,5 - 43,0 "	<0,3			
592/81		Kolsvik Bh 15	Barkjeve	21,0 - 21,5 m	<0,5			
593/81				21,5 - 22,0 "	<0,3			

Bemerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen krevollett
sammen med prøvene til Kvalitetskontroll. Pro-
vennr. fra forskjellige prosjekter sendes i
sammenheng med ett skjema. Kvalitetskontrollen

Prosjekt nr. 28 Kalsvik Borehull 16

Dato: 9/10 - 81

Innsendt av:

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	<i>mm</i> AU			
375/81	28/81/749	23,00 - 23,25 m	Borekjerne		<0,3			
376/81	750	23,25 - 23,50 m	"		1,2			
377/81	751	23,50 - 23,75 m	"		0,3			
378/81	752	23,75 - 24,00 m	"		<0,3			
379/81	753	24,00 - 24,25 m	"		<0,3			
380/81	754	24,25 - 24,50 m	"		<0,3			
381/81	755	24,50 - 24,75 m	"		0,4			
382/81	756	24,75 - 25,00 m	"		<0,3			
383/81	757	25,00 - 25,25 m	"		<0,3			
384/81	758	25,25 - 25,50 m	"		<0,3			
385/81	759	25,50 - 25,75 m	"		<0,3			
386/81	760	25,75 - 26,00 m	"		<0,3			
387/81	761	26,00 - 26,25 m	"		<0,3			
388/81	762	26,25 - 26,50 m	"		<0,3			
389/81	763	26,50 - 26,75 m	"		<0,2			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Borchull 16 Dato: 9/10-81 Innisendt av:

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	µm Au			
390/81	28/81 / 764	26,75 - 27,00 m	Borchkjerne		<0,4	04		
391/81	765	27,00 - 27,25 m	"		<0,2	025		
392/81	766	27,25 - 27,50 m	"		<0,3			
393/81	767	27,50 - 27,75 m	"		<0,2	02		
394/81	768	27,75 - 28,00 m	"		<0,2			
395/81	769	28,00 - 28,25 m	"		<0,2	025		
396/81	770	28,25 - 28,50 m	"		<0,3			
397/81	771	28,50 - 28,75 m	"		<0,2	02		
398/81	772	28,75 - 29,00 m	"		<0,2			
399/81	773	29,00 - 29,25 m	"		<0,2	02		
400/81	774	29,25 - 29,50 m	"		<0,2			
401/81	775	29,50 - 29,75 m	"		<0,2	02		
402/81	776	29,75 - 30,00 m	"		<0,2			
403/81	777	30,00 - 30,25 m	"		<0,2	02		
404/81	778	30,25 - 30,50 m	"		<0,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Borekull 16

Dato: 4/10 - 81

Innsendt av:

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	^{1/2 m} Au			
405/81	28/81/779	30,50 - 30,75 m	Borekjerne		<0,2	} 025		
406/81	780	30,75 - 31,00 m	"		<0,3			
407/81	781	31,00 - 31,25 m	"		<0,3	} 025		
408/81	782	31,25 - 31,50 m	"		<0,2			
409/81	783	31,50 - 31,75 m	"		<0,3	}		
410/81	784	31,75 - 32,00 m	"		<0,3			
411/81	785	32,00 - 32,50 m	"		1,4	J		
412/81	786	32,50 - 33,00 m	"		<0,2			
413/81	787	33,00 - 33,50 m	"		<0,2			
414/81	788	33,50 - 34,00 m	"		0,3			
415/81	789	34,00 - 34,50 m	"		5,1			
416/81	790	34,50 - 35,00 m	"		2,9			
		35,0 - 35,50			1,55			
		35,5 - 36,0			0,15			
		36,0 - 36,5			1,24			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52718

Date: November 12 1981

Received Nov. 6/81 52 Samples of Split Core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway

SAMPLE NO.

B.H.#16

35.0 - 35.5 m
35.5 - 36.0
36.0 - 36.5
36.5 - 37.0
37.0 - 37.5
37.5 - 38.0
38.0 - 38.5
38.5 - 39.0
39.0 - 39.5
39.5 - 40.0
40.0 - 40.5
40.5 - 41.0
41.0 - 41.5
41.5 - 42.0
42.0 - 42.5
42.5 - 43.0
43.0 - 43.5
43.5 - 44.0
44.0 - 44.5
44.5 - 45.0
45.0 - 45.5
45.5 - 46.0
46.0 - 46.5
46.5 - 47.0
47.0 - 47.5
47.5 - 48.0

GOLD Oz./ton

1.72 0.05 1.55
0.17 0.005 0.16
1.37 0.04 1.24
0.17 0.005 0.16
0.17 0.005 0.16
0.07 0.002 0.06
1.37 0.04 1.24
0.34 0.01 0.31
0.09 0.002 0.06
Nil 0
0.34 0.01 0.31
0.07 0.002 0.06
0.17 0.005 0.16
2.06 0.06 1.86
0.17 0.005 0.15
0 Nil 0
0.17 0.005 0.15
1.72 0.05 1.55
0 Nil 0
0 Nil 0
0 Nil 0
0 Nil 0
0.07 0.002 0.06
0.69 0.02 0.62
0.07 0.002 0.06

SAMPLE NO.

B.H.#16

48.0-48.5
48.5-49.0
49.0-49.5
49.5-50.0
50.0-50.5
50.5-51.0

GOLD Oz./ton

0 NIL 0
0 NIL 0
0.69 0.02 0.62
0 NIL 0
0.07 0.002 0.06
0.07 0.002 0.06

B.H.#17

24.5-25.0
25.0-25.5
25.5-26.0
26.0-26.5
26.5-27.0
27.0-27.5
27.5-28.0
28.0-28.5
28.5-29.0
29.0-29.5
29.5-30.0
30.0-30.5
30.5-31.0
31.0-31.5
31.5-32.0
32.0-32.5
32.5-33.0
33.0-33.5
33.5-34.0
34.0-34.5

0.16 0.005

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

0.07 0.002

0.07 0.002

0.06 0.002

0.16 0.005

NIL

NIL

NIL

0.16 0.005

0.06

0.16 0.005

NIL

0.34 0.01

NIL

0.01

0.06
0.15

2.

Per G. Lebel, Manager

ESTABLISHED 1928



Innsendt av:

[illegible]**merknings til Lab.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52984

Date: February 10 1982

Received Feb. 5/82 53 Samples 1 Split Core

Submitted by A/S Sulfidmalm, Norway

Handwritten: 100% P.P. CONTAM.

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
D.D.H. #17				D.D.H. #19	
48.0 - 48.5 m	0.22	28.0 - 28.5 m	7.86	37.5 - 38.0 m	0.03
48.5 - 49.0	0.10	28.5 - 29.0	1.20		
49.0 - 49.5	0.40	29.0 - 29.5	0.27		
49.5 - 50.0	0.06	29.5 - 30.0	0.19		
D.D.H. #18		30.0 - 30.5	0.02		
16.6 - 17.0	0.56	30.5 - 31.0	0.77		
17.0 - 17.5	0.01	31.0 - 31.5	0.27		
17.5 - 18.0	0.03	31.5 - 32.0	0.86		
18.0 - 18.5	0.24	32.0 - 32.5	0.19		
18.5 - 19.0	0.01	32.5 - 33.0	3.25		
19.0 - 19.5	N11	33.0 - 33.5	0.45		
19.5 - 20.0	0.03	33.5 - 34.0	0.06		
20.0 - 20.5	0.01	34.0 - 34.5	1.96		
20.5 - 21.0	N11	34.5 - 35.0	2.58		
21.0 - 21.5	N11	35.0 - 35.5	0.01		
21.5 - 22.0	0.04	35.5 - 36.0	0.01		
26.5 - 27.0	1.26	36.0 - 36.5	0.01		
27.0 - 27.5	6.84	36.5 - 37.0	0.01		
27.5 - 28.0	4.14	37.0 - 37.5	0.03		

Handwritten calculations:
12.24
7.86
1.20
5/21'30
4.26

Per G. Lebel
G. Lebel - Manager



BINDAL
SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

TELEPHONE: (705) 642-3244

ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52941

Date: January 18 1982

Received Jan. 13/82 66 Samples of Split Core

Submitted by Sulfidmalm, Norway

Page 1 of 2

SAMPLE NO.	GOLD g/t	SAMPLE NO.	GOLD g/t
<u>D.D.H. #20</u>			
15.0 - 15.5m	0.18 ✓	25.5 - 26.0	Ni1
15.5 - 16.0	0.05	34.0 - 34.5	Ni1
16.0 - 16.5	0.03	34.5 - 35.0	Ni1
16.5 - 17.0	0.03	35.0 - 35.5	Ni1
17.0 - 17.5	0.06	35.5 - 36.0	Ni1
17.5 - 18.0	1.53 ✓	36.0 - 36.5	Ni1
18.0 - 18.5	Ni1	36.5 - 37.0	0.03
18.5 - 19.0	0.06	37.0 - 37.5	Ni1
19.0 - 19.5	0.04	37.5 - 38.0	Ni1
19.5 - 20.0	0.08	47.0 - 47.5	Ni1
20.0 - 20.5	0.03	47.5 - 48.0	Ni1
20.5 - 21.0	0.07	48.0 - 48.5	0.35
21.0 - 21.5	0.04	48.5 - 49.0	0.02
21.5 - 22.0	0.09	49.0 - 49.5	0.07
24.0 - 24.5	0.01	49.5 - 50.0	0.05
24.5 - 25.0	Ni1	50.0 - 50.5	0.03
25.0 - 25.5	0.03	50.5 - 51.0	0.03

Cont'd.....

Per

G. Lebel

G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928





SWASTIKA LABORATORIES LIMITED

P.O. BOX 10, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0
TELEPHONE: (705) 642-3244
ANALYTICAL CHEMISTS • ASSAYERS • CONSULTANTS

Certificate of Analysis

Certificate No. 52941

Date: January 18 1982

Received Jan. 13/82 66 Samples of Split Core

Submitted by Sulfidmalm, Norway

Page 2 of 2

SAMPLE NO.	GOLD	SAMPLE NO.	GOLD
<u>D.D.H.#20</u>	g/t		g/t
51.0 - 51.5	Nil	59.0 - 59.5	0.03
51.5 - 52.0	0.17	59.5 - 60.0	0.05
52.0 - 52.5	Nil	60.0 - 60.5	0.10
52.5 - 53.0	Nil	60.5 - 61.0	0.15
53.0 - 53.5	0.03	61.0 - 61.5	Nil
53.5 - 54.0	Nil	61.5 - 62.0	Nil
54.0 - 54.5	Nil	62.0 - 62.5	Nil
54.5 - 55.0	0.02	62.5 - 63.0	Nil
55.0 - 55.5	0.03	63.0 - 63.5	0.04
55.5 - 56.0	0.04	63.5 - 64.0	0.03
56.0 - 56.5	0.07	64.0 - 64.5	0.01
56.5 - 57.0	Nil	64.5 - 65.0	Nil
57.0 - 57.5	0.02	65.0 - 65.5	0.01
57.5 - 58.0	0.01	65.5 - 66.0	0.04
58.0 - 58.5	0.02	66.0 - 66.5	Nil
58.5 - 59.0	0.04	66.5 - 67.0	Nil

Per G. Lebel

G. Lebel - Manager

ESTABLISHED 1928



Prosjekt nr. 28 Bindal

Dato 16/6 - 80

Innsendt av: R. Sivertsen

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	mm AV						Bemerk:
1/80	28/80/1	BH-1-kolsvits	Beskjærner	13,5 - 13,75	<0,4						
2/80	2	"	"	13,75 - 14,00 13,5 - 13,75 m	<0,3						
3/80	3	"	"	14,00 - 14,25 13,75 - 14,00 "	<0,3						
4/80	4	"	"	14,25 - 14,50 "	<0,5						
5/80	5	"	"	14,50 - 14,75 "	<0,5						
6/80	6	"	"	14,75 - 15,00 "	<0,4						
7/80	7	"	"	15,00 - 15,25 "	<0,4						B.4.1
8/80	8	"	"	15,25 - 15,50 "	<0,4						
9/80	9	"	"	15,50 - 15,75 "	<0,3						
10/80	10	"	"	15,75 - 16,00 "	<0,4						
11/80	11	"	"	28,00 - 28,25 "	<0,5						
12/80	12	"	"	28,25 - 28,50 "	<0,4						
13/80	13	"	"	28,50 - 28,75 "	<0,3						
14/80	14	"	"	28,75 - 29,00 "	<0,5						
15/80	15	"	"	45,00 - 45,25 "	<0,3						

ANMERKNINGER TIL LAB.:

Dette skjema skal sendes i egen konrolutt sammen med prøvene til Kristiansa Kristiansandkontoret, ved mottagelse, skal lage kopier til Oslo-kontoret og lab. Prøvene fra forskjellige prosjekt, sendes på post.

Prosjekt nr. 28 Bindal			Dato 16/6 - 80			Innsendt av: R. Sivertsen						
Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	mm AU							Bemerk:
16/80	28-80-16	BH-1-Kolsvik	Borkjerner	45,25 - 45,50 m	<0,4							
17/80	17	"	"	45,50 - 45,75 ✓	<0,4							
18/80	18	"	"	45,75 - 46,00 ✓	6,7							
19/80	19	"	"	46,00 - 46,25	<0,4							
20/80	20	"	"	46,25 - 46,50	<0,5							
21/80	21	"	"	46,50 - 46,75	<0,3							
22/80	22	"	"	46,75 - 47,00 ✓	<0,4	✓						B.H. 1
23/80	23	"	"	50,00 - 50,25 m	<0,4							
24/80	24	"	"	50,25 - 50,50 "	<0,3							
25/80	25	"	"	50,50 - 50,75 "	0,4	✓						
26/80	26	"	"	50,75 - 51,00 "	<0,5							
27/80	27	"	"	51,00 - 51,25 "	<0,3							
28/80	28	"	"	51,25 - 51,50 "	<0,4							
29/80	29	"	"	51,50 - 51,75 "	<0,3							
30/80	30	"	"	51,75 - 52,00 "	<0,3							

ANMERKNINGER TIL LAB.:

Dette skjema skal sendes i egen kon-
troll sammen med prøvene til Kristiansen
Kristiansendkontoret, ved mottagelse, skal
lage kopier til Oslokontoret og lab.
Prøvene fra forskjellige prosjekt, sendes på
samt...

Prosjekt nr.

28.

Dato:

sendt av:

K-Swefm

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm 4u			
65/80	65	Kolsvik	Forkjerne	66,25 - 66,50 m	<0.3	✓		
66/80	66	"	"	66,50 - 66,75 m	<0.4	✓		
67/80	67	"	"	66,75 - 67 m	<0.4	(0.2)		
68/80	68	"	"	67 - 67,25 m	<0.5	✓		
69/80	69	"	"	67,25 - 67,50 m	<0.4	✓		
70/80	70	"	"	67,50 - 67,75 m	<0.3	✓		
71/80	71	"	"	67,75 - 68 m	<0.3	✓		
72/80	72	"	"	68 - 68,25 m	<0.5	✓		
73/80	73	"	"	68,25 - 68,50 m	<0.4	✓		
74/80	74	"	"	68,50 - 68,75 m	<0.3	✓		
75/80	75	"	"	68,75 - 69 m	<0.3	✓		
76/80	76	"	"	69 - 69,25 m	<0.5	✓		
77/80	77	"	"	56,70 - 57 m	<0.4	✓		
78/80	78	"	"	57 - 57,25 m	<0.4	✓		
79/80	79	"	"	57,25 - 57.50 m	<0.4	✓		

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

28.

Dato:

Innsendt av:

R. S. S. S. S.

[illegible]

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr.

ZC

Dato:

Innsendt av:

R. Swinther

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm Ar			
50/80	50	Molvik	Borkjerne	62,50 - 62,75 m	<0,4	V		
51/80	51	"	"	62,75 - 63 m	<0,3	V		
52/80	52	"	"	63 - 63,25 m	<0,4	V		
53/80	53	"	"	63,25 - 63,50 m	<0,3	V		
54/80	54	"	"	63,50 - 63,75 m	<0,3	V		B.H.1
55/80	55	"	"	63,75 - 64 m	<0,3	V		
56/80	56	"	"	64 - 64,25 m	<0,4	V		
57/80	57	"	"	64,25 - 64,50 m	<0,4	V		
58/80	58	"	"	64,50 - 64,75 m	<0,4	J		
59/80	59	"	"	64,75 - 65 m				
60/80	60	"	"	65 - 65,25 m				
61/80	61	"	"	65,25 - 65,50 m				
62/80	62	"	"	65,50 - 65,75 m				
63/80	63	"	"	65,75 - 66 m				
64/80	64	"	"	66 - 66,25 m				

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr.

28.

Dato:

BH/

Innsendt av:

R. S. L. Tm.

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm Au			
35/80	35	Kølsvik	orkjerne	59,75 - 58	<0,3	0		
36/80	36	"	"	58 - 58,25 m	<0,3	0		
37/80	37	"	"	58,25 - 58,50 m	<0,3	2		
38/80	38	"	"	58,50 - 58,75 m	<0,4	✓		
39/80	39	"	"	58,75 - 59 m	<0,3	✓		
40/80	40	"	"	59 - 59,25 m	<0,5	✓		
41/80	41	"	"	59,25 - 59,50 m	<0,3	✓		
42/80	42	"	"	59,50 - 59,75 m	<0,3	✓		
43/80	43	"	"	59,75 - 60 m	<0,3	✓		
44/80	44	"	"	61 - 61,25 m	0,5	✓		
45/80	45	"	"	61,25 - 61,50 m	18	0		
46/80	46	"	"	61,50 - 61,75 m	<0,5	N		
47/80	47	"	"	61,75 - 62 m	<0,3	✓		
48/80	48	"	"	62 - 62,25 m	<0,4	✓		
49/80	49	"	"	62,25 - 62,50 m	<0,4	✓		

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Subjekt nr. 28 Bindal

Date 16/6-80

Innsendt av: R. Sivertsen

[illegible]

Resultatene sendes f. i.)

ANMERKNINGER TIL LAB.: A/s Sulfidmalin

Y/R. Sivertsen, Pb. 195 8940 Terråk

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristianssandskristiansandkontoret, ved mottagelse, skal lage kopier til Oslokontoret og lab. Prøvene fra forskjellige prosjekt, sendes på

Prosjekt nr.

28

Dato:

Innsendt av:

R. SIVERTSEN

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	np/m 7ii			
81/80	81	KOLSVIK	BORRERNE	5,2 - 5,5 m	<0,3	V		
82/80	82	— — —	— — —	12,0 - 12,25 m	<0,4			
83/80	83	— — —	— — —	12,25 - 12,5 m	<0,3			
84/80	84	— — —	— — —	12,5 - 12,75 m	<0,4			
85/80	85	— — —	— — —	12,75 - 13 m	<0,3			
86/80	86	— — —	— — —	13 - 13,25 m	<0,3			
87/80	87	— — —	— — —	13,25 - 13,5 m	<0,4			
88/80	88	— — —	— — —	13,5 - 13,75 m	<0,3			
89/80	89	— — —	— — —	13,75 - 14 m	<0,5			
90/80	90	— — —	— — —	14 - 14,25 m	<0,3			
91/80	91	— — —	— — —	14,25 - 14,5 m	<0,4			
92/80	92	— — —	— — —	14,5 - 14,75 m	<0,5			
93/80	93	— — —	— — —	14,75 - 15 m	<0,4			
94/80	94	— — —	— — —	15 - 15,25 m	<0,4			
95/80	95	— — —	— — —	15,25 - 15,5 m	<0,3			

8.4.2

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr.

Dato:

Innsendt av:

R. SIVERTSEN

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm Au			
96/80	96	KOLSVIK	BORRERJERNE	15,5 - 15,75 m	<0,4			
97/80	97	— " —	— " —	15,75 - 16 m	<0,4			
98/80	98	— " —	— " —	16 - 16,25 m	<0,4			
99/80	99	— " —	— " —	16,25 - 16,5 m	<0,5			
100/80	100	— " —	— " —	16,5 - 16,75 m	<0,4			
101/80	101	— " —	— " —	16,75 - 17 m	<0,3			
102/80	102	— " —	— " —	17 - 17,25 m	<0,4			
103/80	103	— " —	— " —	17,25 - 17,5 m	<0,3			
104/80	104	— " —	— " —	17,5 - 17,75 m	<0,4			
105/80	105	— " —	— " —	17,75 - 18 m	<0,4			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik / Bindal

Dato: 6/9-80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	mm A ₁₅			
214/80	214	Kolsvik Bk 1	Bockjerum	94 - 94,25 m	< 0,3	v		
215/80	215	— " —	— " —	94,25 - 94,5 m	< 0,4	v		
216/80	216	— " —	— " —	94,5 - 94,75 m	< 0,4	v		
217/80	217	— " —	— " —	94,75 - 95 m	< 0,5	v		
218/80	218	— " —	— " —	112 - 112,25 m	< 0,4			
219/80	219	— " —	— " —	112,25 - 112,5 m	< 0,5			
220/80	220	— " — Bk 2	— " —	5,5 - 5,75 m	< 0,4	v		
221/80	221	— " —	— " —	5,75 - 6 m	< 0,4	v		
222/80	222	— " —	— " —	36 - 36,25 m	< 0,3			
223/80	223	— " —	— " —	36,25 - 36,5 m	< 0,3			
224/80	224	— " —	— " —	36,5 - 36,75 m	< 0,5			
225/80	225	— " —	— " —	36,75 - 37 m	< 0,3			
226/80	226	— " —	— " —	37 - 37,3 m	1,9			
227/80	227	— " —	— " —	44 - 44,25 m	< 0,4			
228/80	228	— " —	— " —	44,25 - 44,5 m	< 0,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik / Bindal

Dato: 6/9 - 80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	$\frac{p}{m}$ $\frac{A}{m}$			
229/80	229	Kolsvik Bk 2	Borkjeane	44,5 - 44,75 m	<0,4			
230/80	230	— — —	— — —	44,75 - 45 m	<0,4			
231/80	231	— — —	— — —	45 - 45,25 m	<0,3			
232/80	232	— — —	— — —	45,25 - 45,5 m	<0,4			
233/80	233	— — —	— — —	45,5 - 45,75 m	<0,4			
234/80	234	— — —	— — —	45,75 - 46 m	<0,3			Bk. 2
235/80	235	— — —	— — —	46 - 46,25 m	<0,4			
236/80	236	— — —	— — —	46,25 - 46,5 m	<0,4			
237/80	237	— — —	— — —	46,5 - 46,75 m	<0,3			
238/80	238	— — —	— — —	46,75 - 47 m	<0,4			
239/80	239	— — —	— — —	47 - 47,25 m	<0,4			
240/80	240	— — —	— — —	47,25 - 47,5 m	<0,4			
241/80	241	— — —	— — —	47,5 - 47,75 m	<0,3			
242/80	242	— — —	— — —	47,75 - 48 m	<0,4			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik, Bindal

Dato 30/8-80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	p/m								Bemerk:
121/80	28/30/121	BH3 Kolsvik	38,25-38,5m		Av								
122/80	122	"	38,5-38,75 u		1,6								
123/80	123	"	38,75-39 "		1,2								
124/80	124	"	39-39,25 u		0,6								
125/80	125	"	39,25-39,5 "		<0,4								
126/80	126	"	39,5-39,75 u		0,6								
127/80	127	"	39,75-40 "		<0,4								
128/80	128	"	58-58,25		<0,4								
129/80	129	"	58,25-58,5 u		<0,3								
130/80	130	"	58,5-58,75 u		<0,4								
131/80	131	"	58,75-59 "		<0,3								
					<0,4								

B.4.3

Anmerkninger:

Shipment No. _____

Prosjekt nr. 28 kolsvik / Bindal

Dato 3/9-80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	mm Av								Bemerk:
132/80	28/80/132	BH-3-kolsvik	Boskjerne	8 - 8,25 m	<0,3								
133/80	133	"	"	8,25 - 8,50 "	<0,4								
134/80	134	"	"	8,50 - 8,75 "	<0,4								
135/80	135	"	"	8,75 - 9,00 "	<0,5								
136/80	136	"	"	9,00 - 9,25 "	<0,4								
137/80	137	"	"	9,25 - 9,50 "	<0,5								
138/80	138	"	"	9,50 - 9,75 "	<0,5								
139/80	139	"	"	9,75 - 10,00 "	<0,7								
140/80	140	"	"	11,00 - 11,25 "	<0,4								
141/80	141	"	"	11,25 - 11,50 "	<0,5								
142/80	142	"	"	11,50 - 11,75 "	<0,5								
143/80	143	"	"	11,75 - 12,00 "	<0,4								
144/80	144	"	"	18,00 - 18,25 "	<0,6								
145/80	145	"	"	18,25 - 18,50 "	<0,4								
146/80	146	"	"	18,50 - 18,75 "	<0,3								

B.f.3

Anmerkninger:

Shipment No.

4

Prosjekt nr. 28 Kolsvik / Bindal

Dato 3/9-80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab. nr.	Prøve-nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	mm AV								Bemerk:
147/80	27/80/147	BH3-Kolsvik	Bocksjerner	18,25 - 19,00 m	<0,4								
148/80	148	"	"	20,00 - 20,25 "	<0,4								
149/80	149	"	"	20,25 - 20,50 "	<0,5								
150/80	150	"	"	20,50 - 20,75 "	<0,5								
151/80	151	"	"	20,75 - 21,00 "	<0,6								
152/80	152	"	"	21,00 - 21,25 "	<0,4								Bf. 3
153/80	153	"	"	21,25 - 21,50 "	<0,4								
154/80	154	"	"	21,50 - 21,75 "	<0,5								
155/80	155	"	"	21,75 - 22,00 "	<0,4								
156/80	156	"	"	22,00 - 22,25 "	<0,4								
157/80	157	"	"	22,25 - 22,50 "	<0,4								
158/80	158	"	"	22,50 - 22,75 "	2,7								
159/80	159	"	"	22,75 - 23,00 "	2,2								
160/80	160	"	"	23,00 - 23,25 "	<0,4								
161/80	161	"	"	23,25 - 23,50 "	<0,5								

Anmerkninger:

Shipment No.

4

Prosjekt nr. 28 Kolsvik, Binda)

Dato 30/8-80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	µm								Bemerk:
106/80	28/30/106	Kolsvik BH3	10 - 10,25 m		AV								
107/80	107	BH3	10,25 - 10,5 v		<0,4								
108/80	108	"	10,5 - 10,75 v		<0,3								
109/80	109	"	10,75 - 11 "		<0,3								
110/80	110	"	26,5 - 26,75 v		<0,4								
111/80	111	"	26,75 - 27 "		<0,3								
112/80	112	"	27 - 27,25 v		<0,3								
113/80	113	"	27,25 - 27,5 v		<0,3								
114/80	114	"	27,5 - 27,75 v		0,2								
115/80	115	"	27,75 - 28,0 v		<0,4								
116/80	116	"	37 - 37,25 v		<0,3								
117/80	117	"	37,25 - 37,5 v		<0,5								
118/80	118	"	37,5 - 37,75 v		<0,3								
119/80	119	"	37,75 - 38 "		<0,4								
120/80	120	"	38 - 38,25 v		0,3								

Anmerkninger:

Shipment No. _____

Prosjekt nr. 28 Kolsvik / Biadal

Dato 3/9-80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab. nr.	Prøve-nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	mm AU								Bemerk:
162/80	28/80/162	BH-3 Kolsvik	Borkjelnes	23,50 - 23,75 m	0,7								
163/80	163	"	"	23,75 - 24,00 "	0,5								
164/80	164	"	"	24,00 - 24,25 "	0,4								
165/80	165	"	"	24,25 - 24,50 "	0,5								
166/80	166	"	"	24,50 - 24,75 "	0,5								
167/80	167	"	"	24,75 - 25,00 "	0,5								B.A. 3
168/80	168	"	"	25,00 - 25,25 "	0,5								
169/80	169	"	"	25,25 - 25,50 "	0,5								
170/80	170	"	"	25,50 - 25,75 "	0,4								
171/80	171	"	"	25,75 - 26,00 "	0,4								
172/80	172	"	"	26,00 - 26,25 "	0,4								
173/80	173	"	"	26,25 - 26,50 "	0,8								
174/80	174	"	"	28,00 - 28,25 "	0,3								
175/80	175	"	"	28,25 - 28,50 "	0,4								
176/80	176	"	"	28,50 - 28,75 "	0,5								

Anmerkninger:

Shipment No. 4

Prosjekt nr. 28 Kolsvik / Bindal				Dato 3/9-80				Innsendt av: L. Nessvold			
Lab. nr.	Prøve-nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	mm						Bemerk:
177/80	28/80/177	BH-3 Kolsvik	Boskjermer	28,75 - 29,00 m	<0,5						
178/80	178	"	"	29,00 - 29,25 "	<0,3						
179/80	179	"	"	29,25 - 29,50 "	<0,4						
180/80	180	"	"	29,50 - 29,75 "	<0,5						
181/80	181	"	"	29,75 - 30,00 "	0,5						
182/80	182	"	"	30,00 - 30,25 "	<0,4						B.H.3
183/80	183	"	"	30,25 - 30,50 "	<0,4						
184/80	184	"	"	30,50 - 30,75 "	<0,4						
185/80	185	"	"	30,75 - 31,00 "	<0,4						
186/80	186	"	"	31,00 - 31,25 "	<0,3						
187/80	187	"	"	31,25 - 31,50 "	<0,3						
188/80	188	"	"	31,50 - 31,75 "	<0,4						
189/80	189	"	"	31,75 - 32,00 "	<0,5						
190/80	190	"	"	32,00 - 32,25 "	<0,4						
191/80	191	"	"	32,25 - 32,50 "	<0,4						

Anmerkninger:

Shipment No. 4

Prosjekt nr. 28 Kolsvik / Bindal

Dato 3/9-80

Innsendt av: L. Nessbøll

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	rpm AV								Bemerk:
192/80	28/80/192	BH-3 Kolsvik	Borkjerner	36,50 - 36,75 m	<0,4								
193/80	193	"	"	36,75 - 37,00 u	<0,4								
194/80	194	"	"	40,00 - 40,25 u	<0,4								
195/80	195	"	"	40,25 - 40,50 u	<0,5								
196/80	196	"	"	40,50 - 40,75 u	<0,4								
197/80	197	"	"	40,75 - 41,00 u	<0,4								
198/80	198	"	"	53,00 - 53,25 u	<0,4	~							
199/80	199	"	"	53,25 - 53,50 u	<0,5								
200/80	200	~	"	53,50 - 53,75 u	<0,4								
201/80	201	"	"	53,75 - 54,00 u	0,5								
202/80	202	"	"	54,00 - 54,25 u	<0,4								
203/80	203	"	"	54,25 - 54,50 u	<0,4								
204/80	204	"	"	54,50 - 54,75 u	<0,4								
205/80	205	"	"	54,75 - 55,00 u	<0,4								
206/80	206	"	"	55,00 - 55,25 u	<0,5								

B.4.3

Anmerkninger:

Shipment No.

4

Prosjekt nr. 28/Kolsvik/Binta

Date 3/9-80

Innsendt av: L. Nessuon

[illegible]

Anmerkungen:

Shipment No.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik / Bindal

Dato: 6/9-80

Innsendt av: L. Nessvold

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm			
243/80	243	Kolsvik Bk 3	Borkjerne	60 - 60,25 m	5,7	} 3.3.		
244/80	244	— —	— —	60,25 - 60,5 m	4,7			
245/80	245	— —	— —	60,5 - 60,75 m	1,8			
246/80	246	— —	— —	60,75 - 61 m	1,0			
247/80	247	— —	— —	61 - 61,25 m	0,6			
248/80	248	— —	— —	61,25 - 61,5 m	0,4			
249/80	249	— —	— —	61,5 - 61,75 m	1,4			(Bk 3)
250/80	250	— —	— —	61,75 - 62 m	0,4			
251/80	251	— —	— —	62 - 62,25 m	1,3	} 2.05		
252/80	252	— —	— —	62,25 - 62,5 m	2,8			
253/80	253	— —	— —	62,5 - 62,75 m	0,4			
254/80	254	— —	— —	62,75 - 63 m	0,6			
255/80	255	— —	— —	63 - 63,25 m	0,9			
256/80	256	— —	— —	63,25 - 63,5 m	0,4			
257/80	257	— —	— —	63,5 - 63,75 m	0,6			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Bindal

Dato: 6/9-80

Innsendt av: L. Nessvoll

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	MM A ₁₁			
258/80	258	Kolsvik Bk 3	Borkjerve	63,75 - 64 m	<0,5			
259/80	259	— " —	— " —	64 - 64,25 m	<0,3			
260/80	260	— " —	— " —	64,25 - 64,5 m	<0,6			
261/80	261	— " —	— " —	64,5 - 64,75 m	0,7			
262/80	262	— " —	— " —	64,75 - 65 m	0,5			
263/80	263	— " —	— " —	65 - 65,25 m	0,7			
264/80	264	— " —	— " —	65,25 - 65,5 m	10,6			
265/80	265	— " —	— " —	65,5 - 65,75 m	3,9	5.7		
266/80	266	— " —	— " —	65,75 - 66 m	2,8			
267/80	267	— " —	— " —	66 - 66,25 m	5,5			
268/80	268	— " —	— " —	66,25 - 66,5 m	1,6			
269/80	269	— " —	— " —	66,5 - 66,75 m	<0,4			
270/80	270	— " —	— " —	66,75 - 67 m	<0,4			
271/80	271	— " —	— " —	67 - 67,25 m	<0,6			
272/80	272	— " —	— " —	67,25 - 67,5 m	5,3			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Innsendt av: L. Nessvoll

[illegible]

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret
lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28 KOLSVIK. BINDALEN.

Dato: 11/9-80

Innsendt av: Kenneth Bjørnsrud.

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	μm Au			
283/80	283	KOLSVIK. Bh.3.	Borkjerner.	70.00 - 70.25	1,0			
284/80	284	— " —	— " —	70.25 - 70.50	<0,4			
285/80	285	— " —	— " —	70.50 - 70.75	<0,3			
286/80	286	— " —	— " —	70.75 - 71.00	<0,3			
287/80	287	— " —	— " —	71.00 - 71.25	<0,4			
288/80	288	— " —	— " —	71.25 - 71.50	<0,4			
289/80	289	— " —	— " —	71.50 - 71.75	<0,3			B.1.3
290/80	290	— " —	— " —	71.75 - 72.00	<0,4			
291/80	291	— " —	— " —	72.00 - 72.25	<0,3			
292/80	292	— " —	— " —	72.25 - 72.50	<0,3			
293/80	293	— " —	— " —	72.50 - 72.75	<0,4			
294/80	294	— " —	— " —	72.75 - 73.00	<0,4			
295/80	295	— " —	— " —	73.00 - 73.25	<0,3			
296/80	296	— " —	— " —	73.25 - 73.50	<0,4			
297/80	297	— " —	— " —	73.50 - 73.75	<0,4			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28. KOLSVIK. BINDALEN.

Dato: 11/9-80

Innsendt av: Kenneth Kjørstød.

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	$\frac{pH}{mm}$ Au			
298/80	298	KOLSVIK. Bh.3.	Borkjerner	73.75 - 74.00	<0,3			
299/80	299	— " —	— " —	74.00 - 74.25	<0,5			
300/80	300	— " —	— " —	74.25 - 74.50	<0,3			
301/80	301	— " —	— " —	74.50 - 74.75	<0,3			
302/80	302	— " —	— " —	74.75 - 75.00	<0,4			
303/80	303	— " —	— " —	75.00 - 75.25	<0,4			8.4.3
304/80	304	— " —	— " —	75.25 - 75.50	<0,3			
305/80	305	— " —	— " —	75.50 - 75.75	<0,4			
306/80	306	— " —	— " —	75.75 - 76.00	<0,5			
307/80	307	— " —	— " —	76.00 - 76.25	<0,5			
308/80	308	— " —	— " —	76.25 - 76.50	1,0	I		
309/80	309	— " —	— " —	76.50 - 76.75	0,6			
310/80	310	— " —	— " —	76.75 - 77.00	<0,3			
311/80	311	— " —	— " —	77.00 - 77.25	<0,5			
312/80	312	— " —	— " —	77.25 - 77.50	1,7			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28. KOLSVIK. BINDALEN.

Dato: 11/9-80

Innsendt av: Kenneth Kjærstød.

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	mm Au			
313/80	313	KOLSVIK. Bh.3.	Borkjerner.	77.50-77.75	0,8			
314/80	314	— " —	— " —	77.75-78.00	<0,7			
315/80	315	— " —	— " —	78.00-78.25	<0,6			
316/80	316	— " —	— " —	78.25-78.50	<0,4			
317/80	317	— " —	— " —	78.50-78.75	<0,4			
318/80	318	— " —	— " —	78.75-79.00	<0,5			
319/80	319	— " —	— " —	79.00-79.25	<0,5			
320/80	320	— " —	— " —	79.25-79.50	<0,4			
321/80	321	— " —	— " —	79.50-79.75	15			
322/80	322	— " —	— " —	79.75-80.00	15			
323/80	323	— " —	— " —	80.00-80.25	<0,4			
324/80	324	— " —	— " —	80.25-80.50	<0,4			
325/80	325	— " —	— " —	80.50-80.75	<0,4			
326/80	326	— " —	— " —	80.75-81.00	<0,3			
327/80	327	— " —	— " —	81.00-81.25	<0,3			

B.1/3

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret
 og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28. KOLSVIK. BINDALEN.

Dato: 11/9-80

Innsendt av: Kenneth Kjørsvik.

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	mm AU			
328/80	328	KOLSVIK. Bh.3.	Borkjerner	81.25 - 81.50	<0,4			
329/80	329	— " —	— " —	81.50 - 81.75	<0,4			
330/80	330	— " —	— " —	81.75 - 82.00	<0,3			
331/80	331	— " —	— " —	82.00 - 82.25	<0,3			
332/80	332	— " —	— " —	82.25 - 82.50	<0,3			
333/80	333	— " —	— " —	82.50 - 82.75	<0,4			84.3
334/80	334	— " —	— " —	82.75 - 83.00	<0,5			
335/80	335	— " —	— " —	83.00 - 83.25	<0,4			
336/80	336	— " —	— " —	83.25 - 83.50	<0,3			
337/80	337	— " —	— " —	83.50 - 83.75	<0,3			
338/80	338	— " —	— " —	83.75 - 84.00	<0,3			
339/80	339	— " —	— " —	84.00 - 84.25	<0,4			
340/80	340	— " —	— " —	84.25 - 84.50	<0,3			
341/80	341	— " —	— " —	84.50 - 84.75	<0,3			
342/80	342	— " —	— " —	84.75 - 85.00	<0,4			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28. KOLSVIK. BINDALEN.

Dato: 11/9 - 80


Innsendt av: Kenneth Kjørstun.

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	μm Au			
343/80	343	KOLSVIK. Bh.3.	Borkjerner	85.00 - 85.25	<0,5			
344/80	344	— " —	— " —	85.25 - 85.50	<0,3			
345/80	345	— " —	— " —	85.50 - 85.75	<0,3			
346/80	346	— " —	— " —	85.75 - 86.00	<0,3			
347/80	347	— " —	— " —	86.00 - 86.25	<0,5			
348/80	348	— " —	— " —	86.25 - 86.50	<0,4			Bh.3
349/80	349	— " —	— " —	86.50 - 86.75	<0,4			
350/80	350	— " —	— " —	86.75 - 87.00	<0,3			
351/80	351	— " —	— " —	87.00 - 87.25	<0,3			
352/80	352	— " —	— " —	87.25 - 87.50	<0,3			
353/80	353	— " —	— " —	87.50 - 87.75	3,3			
354/80	354	— " —	— " —	87.75 - 88.00	2,0			
355/80	355	— " —	— " —	88.00 - 88.25	3,7			
356/80	356	— " —	— " —	88.25 - 88.50	1,9			
357/80	357	— " —	— " —	88.50 - 88.75	3,5			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret lager kopier til Lab. og Oslokontoret.



Prosjekt nr. 28. KOLSVIK. BINDALEN.

Dato: 11/9-80

Innsendt av: Kenneth Kjersrud.

[illegible]

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekter må ikke blandes.

Prosjekt nr. 28 Kolsvik Bindal

Dato: 12.02.81

Innsendt av: T. Lof

Lab.nr.	Prøvenr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskrivelse	ppm År			
534/80	454	Kolsvik	Borkjerne	90 - 90,25 m	9,0			
535/80	455	— — —	— — —	90,25 - 90,5 m	13,9			
536/80	456	— — —	— — —	90,5 - 90,75 m	14,8			
537/80	457	— — —	— — —	90,75 - 91 m	0,6			
538/80	458	— — —	— — —	91 - 91,25 m	<0,4			
539/80	459	— — —	— — —	91,25 - 91,5 m	<0,3			
540/80	460	— — —	— — —	91,5 - 91,75 m	0,3			
541/80	461	— — —	— — —	91,75 - 92 m	<0,3			
542/80	462	— — —	— — —	92 - 92,25 m	0,3			
543/80	463	— — —	— — —	92,25 - 92,5 m	0,3			
544/80	464	— — —	— — —	92,5 - 92,75 m	0,4			
545/80	465	— — —	— — —	92,75 - 93 m	<0,4			

Anmerkninger til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Prøvene fra forskjellige prosjekt sendes på

hvert sitt skjema. Kristiansandkontoret
 og Oslokontoret.

Prosjekt nr. 28

Dato 10.11.80

Innsendt av:

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	p/w Åu								Bemerk:
363/80	363	Kolsvik	Borrkjerne	13,75 - 14 m	<0,3								
364/80	364	—	—	14 - 14,25	<0,3								
365/80	365	—	—	14,25 - 14,5	<0,4								
366/80	366	—	—	14,5 - 14,75	0,6								
367/80	367	—	—	14,75 - 15	1,0								BH 4
368/80	368	—	—	15 - 15,25	<0,3								
369/80	369	—	—	15,25 - 15,5	0,6								
370/80	370	—	—	15,5 - 15,75	<0,3								
371/80	371	—	—	15,75 - 16	<0,3								
372/80	372	—	—	16 - 16,25	<0,3								
373/80	373	—	—	16,25 - 16,5	<0,3								
374/80	374	—	—	16,5 - 16,75	<0,3								
375/80	375	—	—	16,75 - 17	<0,3								
376/80	376	—	—	17 - 17,25	1,0								
377/80	377	—	—	17,25 - 17,5	7,0								

Anmerkninger:

Shipment No. _____

Prosjekt nr. 28

Dato 10. 11. 80

Innsendt av:

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	År									Bemerk:
378/80	378	Kolsvik	Borrekjerne	17,5 - 17,75 m	7,4									
379/80	379	— —	— —	17,75 - 18 "	0,8									
380/80	380	— —	— —	18 - 18,25 "	<0,3									
381/80	381	— —	— —	18,25 - 18,5 "	1,9									
382/80	382	— —	— —	18,5 - 18,75 "	<0,4									
383/80	383	— —	— —	18,75 - 19 "	<0,4									MA 4
384/80	384	— —	— —	19 - 19,25 "	<0,5									
385/80	385	— —	— —	19,25 - 19,5 "	<0,3									
386/80	386	— —	— —	19,5 - 19,75 "	<0,4									
387/80	387	— —	— —	19,75 - 20 "										
388/80	388	— —	— —	20 - 20,25 "										
389/80	389	— —	— —	20,25 - 20,5 "										
390/80	390	— —	— —	20,5 - 20,75 "										
391/80	391	— —	— —	20,75 - 21 "										
392/80	392	— —	— —	21 - 21,25 "										

Anmerkninger:

Shipment No. _____

Prosjekt nr. 28

Dato 10.11.80

Innsendt av:

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	År								Bemerk:
393/80	393	Kolsvik	Borrekjerne	21,25 - 21,5 m	<0,3								
394/80	394	— — —	— — —	21,5 - 21,75	<0,4								
395/80	395	— — —	— — —	21,75 - 22	<0,3								
396/80	396	— — —	— — —	22 - 22,25	<0,3								
397/80	397	— — —	— — —	22,25 - 22,5	<0,3								
398/80	398	— — —	— — —	22,5 - 22,75	<0,3								
399/80	399	— — —	— — —	22,75 - 23	<0,3								
400/80	400	— — —	— — —	23 - 23,25	<0,4								
401/80	401	— — —	— — —	23,25 - 23,5	<0,3								
402/80	402	— — —	— — —	23,5 - 23,75	<0,4								
403/80	403	— — —	— — —	23,75 - 24	<0,4								
404/80	404	— — —	— — —	24 - 24,25	<0,4								
405/80	405	— — —	— — —	24,25 - 24,5	<0,3								
406/80	406	— — —	— — —	24,5 - 24,75	<0,5								
407/80	407	— — —	— — —	24,75 - 25	<0,4								

HAT 4

Anmerkninger:

Shipment No. _____

Prosjekt nr. 28 Borhull 4.

Dato 10. 11. 80

Innsendt av:

Lab. nr.	Prøve- nr.	Lokalitet	Prøvetype	Beskr.	Hydr År								Bemerk:
408/80	408	Kolsvik	Borrkjerne	25 - 25,25 m	<0,3			20					
409/80	409	— — —	— — —	25,25 - 25,5 "	<0,3								
410/80	410	— — —	— — —	25,5 - 25,75 "	<0,4								
411/80	411	— — —	— — —	25,75 - 26 "	<0,4								
412/80	412	— — —	— — —	26 - 26,25 "	<0,4								B.H.4
413/80	413	— — —	— — —	26,25 - 26,5 "	0,3								
414/80	414	— — —	— — —	26,5 - 26,75 "	<0,3								
415/80	415	— — —	— — —	26,75 - 27 "	<0,4								
416/80	416	— — —	— — —	27 - 27,25 "	<0,4								
417/80	417	— — —	— — —	27,25 - 27,5 "	<0,3								
418/80	418	— — —	— — —	27,5 - 27,75 "	<0,4								
419/80	419	— — —	— — —	27,75 - 28 "	<0,4								
420/80	420	— — —	— — —	28 - 28,25 "	<0,5								
421/80	421	— — —	— — —	28,25 - 28,5 "	<0,3								
422/80	422	— — —	— — —	28,5 - 28,75 "	<0,3								

Anmerkninger:

Shipment No. _____

Prosjekt nr. 28 Borkull 4

Date 10. 11. 80

Innsendt av:

[illegible]

Anmerkungen:

Shipment No. _____

Prosjekt nr. 28 Kolsvik, Bindal

Dato: 12.02.81

Innsendt av: T. Jøta

Lab.nr.	Provenr.	Lokalitet	Provetype	Beskrivelse	r.p.m År			
546/80	466	Kolsvik	Borkjerne	30 - 30,25 m	<0,3			
547/80	467	— " —	— " —	30,25 - 30,5 m	<0,4			
548/80	468	— " —	— " —	30,5 - 30,75 m	0,4			
549/80	469	— " —	— " —	30,75 - 31 m	<0,5			
550/80	470	— " —	— " —	31 - 31,25 m	<0,4			
551/80	471	— " —	— " —	31,25 - 31,5 m	<0,5			
552/80	472	— " —	— " —	31,5 - 31,75 m	<0,4			
553/80	473	— " —	— " —	31,75 - 32 m	<0,4			
554/80	474	— " —	— " —	32 - 32,25 m	<0,4			
555/80	475	— " —	— " —	32,25 - 32,5 m	<0,4			
556/80	476	— " —	— " —	32,5 - 32,75 m	<0,4			
557/80	477	— " —	— " —	32,75 - 33 m	<0,4			
		— " —						

Armerkn timer til Lab.

Dette skjema skal sendes i egen konvolutt sammen med prøvene til Kristiansand. Provene fra forskjellige prosjekt sendes på hvert sitt skjema. Kristiansand: 12.02.81