



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 68	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv Trondheimske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel A/S Røros Kobberverk. Prøvetaking slamdam/ Kongens - 1966.				
Forfatter ??		Dato 1966	Bedrift Røros Kobberverk A/S	
Kommune Røros	Fylke Sør-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheim	1: 50 000 kartblad 17203	1: 250 000 kartblad
Fagområde Malmberegning	Dokument type		Forekomster Kongens gruve	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Cu			
Sammendrag				

Prövetaking - slandam/Kongens - 1966.

Hull nr.	Koordinater	Pröve	Dybde m	Kjerne- vinning %	A n a l y s e r		Merknad
		nr.			Enkelte prøver % Cu.	Hele hullet % Cu	
1	350 V - 200 S	1	0 -0,8	62	0,06		
		2	0,8-1,6	100	0,23	0,30	
		3	1,6-2,4	62	0,31		
		4	2,4-3,2	62	0,60		
2	300 V - 200 S	1	0 -0,8	50	0,13		
		2	0,8-1,6	56	0,27	0,31	
		3	1,6-2,4	50	0,54		
		4	2,4-3,2	50			
3	250 V - 200 S	1	0 -0,8	75	0,23		
		2	0,8-1,6	87	0,50	0,78	
		3	1,6-2,4	75	1,06		
		4	2,4-3,2	87	1,31		
4	200 V - 200 S	1	0 -0,8	62	0,28		
		2	0,8-1,6	62	0,61	0,83	
		3	1,6-2,4	75	1,00		
		4	2,4-3,2	100	1,44		
5	150 V - 200 S	1	0 -0,8	87	0,42		
		2	0,8-1,6	87	0,86	0,79	
		3	1,6-2,4	75	1,08		Torvlag
6	200 V - 50 S	1	0 -0,8	81	0,03	0,03	Torvlag
7	200 V - 100 S	1	0 -0,8	81	0,31		
		2	0,8-1,6	56	0,67	0,49	Torvlag
8	200 V - 150 S	1	0 -0,8	87	0,23		
		2	0,8-1,6	50	0,65	0,44	
		3	1,6-2,4	62			Torvlag

Hull nr.	Koordinater	Pröve	Dybde m	Kjerne- vinning %	A n a l y s e r		Merknad
		nr.			Enkelte prøver % Cu	Hele hullet % Cu	
9	200 V - 250 S	1	0 -0,8	87	0,55		
		2	0,8-1,6	87	1,02		
		3	1,6-2,4	87	1,22	1,01	
		4	2,4-3,2	69	1,25		
10	200 V - 300 S	1	0 -0,8	69	0,34		
		2	0,8-1,6	69	0,67	0,94	
		3	1,6-2,4	100	0,86		Bare vatn i P ₄
11	200 V - 350 S	1	0 -0,8	38	0,34		
		2	0,8-1,6	87	0,67		
		3	1,6-2,4	38	1,15	0,84	
		4	2,4-3,2	100	1,19		
12	200 V - 400 S	1	0 -0,8	100	0,69		
		2	0,8-1,6	100	1,00		
		3	1,6-2,4	75	1,00	1,02	
		4	2,4-3,2	100	1,40		
13	200 V - 450 S	1	0 -0,8	100	0,64	0,64	Torvlag i slutten av P 1.

Gjennomsnitt av samtlige prøver viser 0,687 % Cu.

=====