



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 959	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Wilhelm Tveter	Fortrolig pga Muting	Fortrolig fra dato:
Tittel Foreløpig analyserapport av prøver fra div. berghaller i Eidsvoll og Feiring.				
Forfatter Wilhelm Tveter		Dato 19.03 1990	Bedrift	
Kommune Eidsvoll	Fylke Akershus	Bergdistrikt Østlandske	1: 50 000 kartblad 19151	1: 250 000 kartblad Hamar
Fagområde Geologi Analyser	Dokument type Notat	Forekomster Lesja skjerp, Botshaugdalen skjerp, Feiring gruver, Stensby skjerp.		
Råstofftype Malm/metall	Emneord Au			
Sammendrag Foreløpig analyserapport				

Bergvall

S G A B A N A L Y S
Box 801,
951 28 Luleå

ANALYSINTYG
ANKOMSTDATUM 1990-01-08
UTSKRIFTSDATUM 1990-02-14

BESTÄLLARE

INSÄNDARE

WGAB

W TVETTER
~~W TVETTER~~

INTYG NR

289

PLATS :

Anm : Analysmetod: ICP Upplösningsmetodik: HF/HClO4 Au: Fire Assay

LAB NR	MÄRKNING	Cu ppm	Au PPM	Ag PPM	Pt PPM	Pd PPM
043718	RÖYSIVANGEN 1A	1056	20.4	17	<0.04	<0.03
043719	RÖYSIVANGEN 1B	41	0.02	<5	<0.04	<0.03
043720	RÖYSIVANGEN 1C	44	0.81	5	<0.04	<0.03
043721	RÖYSIVANGEN 2A	909	16.6	15	<0.04	<0.03
043722	RÖYSIVANGEN 2B	43	0.43	5	<0.04	<0.03
043723	RÖYSIVANGEN 3A	4765	12.7	21	<0.04	<0.03
043724	MJÖSA 1A	9571	1.48	17	<0.04	<0.03
043725	MJÖSA 2A	9399	0.98	14	<0.04	<0.03
043726	MJÖSA 3A	668	0.11	14	<0.04	<0.03
043727	LESJA 1A	11	4.6	<5	<0.04	<0.03
043728	LESJA 2A	13	2.33	<5	<0.04	<0.03
043729	GLAD 1A	4013	40.6	35	<0.04	<0.03
043730	VANGEN 1A	302	2.84	8	<0.04	<0.03
043731	VANGEN 2A	404	3.63	<5	<0.04	<0.03
043732	VANGEN 3A	409	1.87	<5	<0.04	<0.03

Bergslagen

S G A B A N A L Y S

Box 801,

951 28 Luleå

ANALYSINTYG

ANKOMSTIDATUM 1990-01-30

UTSKRIFTSDATUM 1990-02-01

BESTÄLLARE

INSÄNDARE

INTYG NR

VGAB

WILHELM TWETER

3713

PLATS :

Anm : Analysmetod: ICP Upplösningmetodik: HF/HClO4 Au: Fire Assay

LAB NR	MÄRKNING	V PPM	V PPM	Y PPM	Zn PPM	Zr PPM	Au PPM	Ag. PPM	Pt PPM	Pd PPM
044100	STENSBY 1A	236	<10	9.0	23	17	<0.01	<2	<0.04	<0.03
044101	STENSBY 2A	29	12	23	11	4.3	<0.01	6	<0.04	<0.03
044102	STENSBY 3A	15	<50	<10.0	14311	14	0.03	831	<0.04	<0.03
044103	STENSBY 4A	27	<25	9.1	7304	27	0.02	327	<0.04	<0.03
044104	UTSJDEN 29A	51	<24	<4.8	4085	5.3	<0.01	<2	<0.04	<0.03
044105	UTSJDEN 29B	<5.1	<26	<5.1	7188	<5.1	<0.01	8	<0.04	<0.03
044106	LOOKOUT 1A	27	<25	<5.0	35	169	0.01	<2	<0.04	<0.03
044107	RING 1A	19	<24	<4.9	868	<4.9	0.14	17	<0.04	<0.03

Berg hall

S G A B A N A L Y S
Box 801,
951 28 Luleå

ANALYSINTYG
ANKOMSTDATUM 1990-01-30
UTSKRIFTSDATUM 1990-02-01

BESTÄLLARE

INSÄNDARE

INTYG NR

VGAB

WILHELM TWETER

3712

PLATS :

Anm : Analysmetod: ICP Upplösningssmetodik: HF/HClO4 Au: Fire Assay

LAB NR	MÄRKNING	Co PPM	Cr PPM	Cu PPM	La PPM	Li PPM	Mo PPM	Mb PPM	Ni PPM	Pb PPM	Sc PPM	Sn PPM	Sr PPM
044100	STENSBY 1A	<2.0	21	3.5	9.9	3.3	64	<10	50	<20	<2.0	<10	775
044101	STENSBY 2A	<2.0	4.7	<2.0	11	<2.0	18	<10	7.2	<20	<2.0	<10	1680
044102	STENSBY 3A	37	33	923	12	13	<50	<50	61	349769	<10.0	<50	217
044103	STENSBY 4A	33	27	70	11	5.9	<25	<25	37	106648	5.5	<25	105
044104	UTSÖDEN 29A	12	18	28	31	38	<24	<24	19	1543	4.8	<24	114
044105	UTSÖDEN 29B	25	15	183	6.2	43	<26	<26	18	1669	<5.1	<26	80
044106	LOOKOUT 1A	18	22	14	13	7.3	<25	<25	51	51	<5.0	<25	27
044107	RING 1A	<4.9	8.9	487	8.7	14	<24	<24	11	10080	<4.9	<24	19

Bergsliden

S G A B A N A L Y S

Box 801,

951 28 Luleå

ANALYSINTYG

ANKOMSTDATUM 1990-01-30

UTSKRIFTSDATUM 1990-02-01

BESTÄLLARE

INSÄNDARE

INTYG NR

WGAB

WILHELM TWETER

3711

PLATS :

Anm : Analysmetod: ICP Upplösningmetodik: HF/HClO4 Au: Fire Assay

LAB NR	MÄRKNING	Fe2O3 %	Al2O3 %	MgO %	CaO %	K2O %	Na2O %	MnO %	P2O5 %	TiO2 %	As PPM	Ba PPM	Be PPM
044100	STENSBY 1A	1.48	1.91	0.402	55.9	0.493	0.018	0.224	0.093	0.160	<20	2959	4.4
044101	STENSBY 2A	0.166	0.508	0.108	58.2	0.175	<0.010	0.150	0.095	0.023	<20	31	5.7
044102	STENSBY 3A	3.09	0.330	0.722	24.0	0.058	0.093	0.322	0.124	0.136	<100	23	<10.0
044103	STENSBY 4A	8.99	1.07	3.01	22.2	0.040	0.076	1.47	0.483	0.142	<50	20	7.1
044104	UTSJÖEN 29A	7.35	2.72	1.85	5.82	0.743	0.031	0.154	0.071	0.385	<48	1028	<4.8
044105	UTSJÖEN 29B	14.4	0.207	0.192	0.579	0.014	0.026	0.020	0.025	<0.010	<51	748	<5.1
044106	LOOKOUT 1A	3.69	4.74	0.187	0.222	1.12	0.827	0.025	0.028	0.392	<50	256	<5.0
044107	RING 1A	2.79	1.31	0.084	0.016	0.416	0.024	<0.010	<0.022	0.040	<49	956	<4.9

Bergvall

S G A B A N A L Y S
Box 801,
951 28 Luleå

ANALYSINTYG
ANKOMSTDATUM 1990-02-05
UTSKRIFTSDATUM 1990-02-22

BESTÄLLARE

INSÄNDARE

WGAB

WIVETTER

INTYG NR

726

PLATS :

LAB NR	MÄRKNING	Ag %	Pd %	Fe PPM	Cr PPM	Cu PPM	Ni PPM	Pb PPM	Zn PPM
044713	GULDBELÄGGNING	12	<0.01	7000	70	10	30	10	60

Bergvall

S G A B A N A L Y S

Box 801,

951 28 Luleå

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1989-08-12

BESTÄLLARE

INSÄNDARE

~~WILHELM~~ WILHELM TVETER

FEIRING 1-2.

INTYG NR

2329


PLATS :


Anm : Analysmetod: ICP Upplösningssmetodik: HF/HClO4 Au: Fire Assay


LAB NR	HÄRKNING	FE2O3 %	AL2O3 %	HGO %	CAO %	K2O %	NA2O %	MNO %	P2O5 %	TiO2 %	AS PPM	BA PPM	BE PPM
032963	#1V	37.5	5.27	0.824	2.38	1.04	0.068	0.233	0.076	0.081	40	51	<2.0
032964	#2V	18.0	6.32	0.747	6.74	0.941	0.184	0.322	0.032	0.043	38	180	<2.0
032965	#3V	21.4	7.25	1.14	5.84	1.00	0.215	0.323	0.095	0.122	72	221	<2.0

LAB NR	HÄRKNING	CO PPM	CR PPM	CU PPM	LA PPM	LI PPM	MO PPM	MS PPM	NI PPM	PB PPM	SC PPM	SN PPM	SR PPM
032963	#1V	71	11	9931	22	12	60	22	6.9	697	<2.0	<9.9	176
032964	#2V	229	6.8	62800	21	38	<9.9	<9.8	9.2	1320	2.0	<9.8	440
032965	#3V	232	5.3	42327	34	13	83	24	4.8	457	<2.0	<9.9	333

LAB NR	HÄRKNING	V PPM	W PPM	Y PPM	ZN PPM	ZR PPM	AU PPM	AG. PPM	PT PPM	PO PPM
032963	#1V	27	<9.9	4.6	4149	80	0.07	39	<0.04	<0.03
032964	#2V	39	<20	7.1	<4338	32	0.59	98	<0.04	<0.03
032965	#3V	35	<20	11	<3720	91	0.19	72	<0.04	<0.03










Gullkorn i vaskepanne
fra Åa ved Røysvangen
funnet av W. Tveter jan 90.

^{— prøvetid ?}
korn med brunt belegg med
gull strikkende fram.








W. Tucker.

6699

HØGBRUGHAUGEN

6698



RØYSIVANGEN SKIERP

LESJA

Lesja

= A

= B

CT-056-2

Eidsvoll almenning

W.TV.

Gronsjøen Rg Qu. følger streket

Holsvågen bølger IP. " / N60.

befangning med Peter Ihlen.

Røysivågen. Φ -V åre

Lesja antydning ved stykkene utløper


--- antydning Φ -V stykkene østover over Tultidalen.

Tromsbrøtten py + no? Liker V/fu Tromsbrøtten.

Habberstad vange. py - gang. A. fi?

Befangning: 12-13 juli. Utsjøen felthet. * ev. gronsjøen

Han har satt opp gullveilekster like vest for Åa: Røysivågen
og satt opp flere bokser i bakken nedenfor Røysivågen gange



NB. Husk vandringsplanen. også overfor geoteknisk arbeid.

Varmt med gullbrytning $\rightarrow$ Medlemark gullbrytning.